24MAR84 !THE IMPERIAL ANVIL! COMPUTE COMPOSITES (DH018) PAGE: 1

DDH: 71002 UTM-N: 8600.0 UTM-E: 13793.0 UTM-ELEV: 4005.0 TOTAL DEPTH: 603.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

005006

---DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
532.0	539.0	71634	7.0	.0	****	.50		1.70	3.40												
539.0	548.0	71635	9.0	.0	****	.50		5.20	8.00												
548.0	553.0	71636	5.0	.0	****	.50		1.50	5.00												
553.0	558.0	71637	5.0	.0	****	.50		1.00	2.10												
558.0	563.0	71638	5.0	.0	****	.50		1.10	2.80												
563.0	568.0	71639	5.0	.0	****	.50		1.30	2.80												
WEIGHTED AVERAGE																					
532.0	568.0		36.0		2A	~~.50~~ 3.19		2.31	4.42												

Re composite Section 118.
66-03.

CROSS SECTIONS 118-123 composites

DDH: 66005 UTM-N: 8800.1 UTM-E: 13999.5 UTM-ELEV: 4018.1 TOTAL DEPTH: 673.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	ASSAYS Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
499.0	504.0	70322	5.0	.0	2A	3.04	.08	1.36	1.77	18.20			3	7	10	.07		.07			
504.0	509.0	70323	5.0	.0	2A	2.52	.03	.88	2.86	13.20			3	7	10	.32		.07			
509.0	514.0	70324	5.0	.0	2A	3.09	.05	1.28	4.00	22.10			4	11	16	.19		.06			
514.0	519.0	70325	5.0	.0	2F	4.07	.09	5.21	9.11	65.20			4	11	16	.09		.06			
519.0	524.0	70326	5.0	.0	2F	2.86	.16	1.68	2.20	33.40			4	11	16	.34		.06			
524.0	529.0	70327	5.0	.0	2C	3.17	.18	.96	1.98	31.10			4	11	16	.38		.06			
529.0	534.0	70328	5.0	.0	2D0	3.43	.14	2.79	7.00	50.20			4	8	13	.16		.04			
534.0	539.0	70329	5.0	.0	2DF	3.21	.21	1.94	3.93	35.30			4	8	13	.16		.04			
539.0	544.0	70330	5.0	.0	2A	2.82	.10	.74	2.03	14.20			4	8	13	.19		.04			
544.0	549.0	70331	5.0	.0	2A	2.88	.04	1.10	1.82	29.30			4	8	13	.20		.04			
WEIGHTED AVERAGE																					
499.0	549.0		50.0		2	3.10	.10	1.79	3.67	31.22			4	9	14	.21		.05			

DDH: 75011 UTM-N: 8878.3 UTM-E: 14097.0 UTM-ELEV: 4000.1 TOTAL DEPTH: 1745.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
477.0	480.0	73030	3.0	.0	4A0	2.95	.16	.40	.75				3	7	10	.16		.02			
480.0	485.0	73031	5.0	.0	4A0	3.04	.08	1.49	2.60	8.19			3	7	10	.10		.02			
485.0	490.0	73032	5.0	.0	4A4	2.60	.05	2.50	5.33	24.00			3	7	10	.14		.02			
490.0	495.0	73033	5.0	.0	4AC	2.81	.05	1.60	2.93	6.20			11	11	23	.26		.02			
495.0	500.0	73034	5.0	.0	4D0	3.87	.17	3.60	6.29	33.60			11	11	23	.17		.02			
500.0	505.0	73035	5.0	.0	4E4	4.30	.31	5.50	7.08	41.79			11	11	23	.08		.02			
505.0	510.0	73036	5.0	.0	4H4	3.50	.35	4.02	5.78	35.00			11	11	23	.39		.02			
510.0	515.0	73037	5.0	.0	10E8	2.73	.01	.10	.08	4.79			22	5	28	.85		.10			
515.0	520.0	73038	5.0	.0	4H4	3.81	.32	5.19	7.84	55.49			22	5	28	.23		.10			
520.0	525.0	73039	5.0	.0	4H4	5.21	.44	6.84	9.59	41.79			22	5	28	.40		.10			
525.0	530.0	73040	5.0	.0	4H4	3.89	.34	6.61	9.69	68.59			22	5	28	.46		.10			
530.0	535.0	73041	5.0	.0	4L/4H	3.79	.44	5.50	7.58	68.59			12	21	34	.40		.10			
535.0	540.0	73042	5.0	.0	4H4	4.25	.32	5.58	8.98	61.70			12	21	34	.17		.10			
540.0	545.0	73043	5.0	.0	4F0	4.62	.08	4.90	8.10	54.89			12	21	34	.11		.10			
545.0	550.0	73044	5.0	.0	4F0	4.00	.11	4.96	7.78	60.39			12	21	34	.08		.10			
550.0	555.0	73045	5.0	.0	4H4	4.17	.64	4.98	7.17	58.29			21	7	28	.41		.08			
555.0	560.0	73046	5.0	.0	4D0	3.31	.23	2.02	5.23	35.00			21	7	28	.14		.08			
560.0	565.0	73047	5.0	.0	4H4	3.60	.61	4.09	7.09	76.09			21	7	28	.10		.08			
565.0	570.0	73048	5.0	.0	4H0	3.79	.49	3.89	4.59	96.70			21	7	28	1.74		.08			
WEIGHTED AVERAGE																					
477.0	570.0		93.0		2	3.71	.27	3.96	6.14	44.68			14	11	26	.34		.07			

DDH: 66052 UTM-N: 8996.9 UTM-E: 14199.1 UTM-ELEV: 4038.8 TOTAL DEPTH: 725.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
515.0	520.0	70907	5.0	.0	2H0	4.48	.38	5.17	7.34	58.00			20	6	27	.19		.11			
520.0	525.0	70908	5.0	.0	2D0	4.05	.38	6.34	9.32	69.80			20	6	27	.17		.11			
525.0	530.0	70909	5.0	.0	2D0	2.59	.09	2.27	6.05	31.10			20	6	27	.15		.11			
530.0	535.0	70910	5.0	.0	2E0	3.93	.21	5.31	8.11	71.60			8	25	33	.17		.11			
535.0	540.0	70911	5.0	.0	2E0	4.67	.20	5.68	7.85	56.00			8	25	33	.10		.11			
540.0	545.0	70912	5.0	.0	2E0	4.78	.17	6.42	8.14	64.80			8	25	33	1.67		.11			
545.0	550.0	70913	5.0	.0	2EF	4.72	.07	6.71	9.67	62.30			8	25	33	.07		.11			
550.0	555.0	70914	5.0	.0	2F	5.14	.16	7.62	7.49	71.20			2	30	33	.09		.08			
555.0	560.0	70915	5.0	.0	2F	5.30	.07	7.68	9.39	55.70			2	30	33	.05		.08			
560.0	565.0	70916	5.0	.0	2F	4.88	.10	7.25	9.12	53.50			2	30	33	.08		.08			
565.0	570.0	70917	5.0	.0	2F	3.46	.26	6.60	7.80	52.60			2	30	33	12.13		.08			
570.0	575.0	70918	5.0	.0	2G	5.20	.06	6.84	9.79	54.10			4	24	28	.16		.11			
575.0	580.0	70919	5.0	.0	2F	4.72	.10	7.85	8.81	72.10			4	24	28	6.34		.11			
580.0	585.0	70920	5.0	.0	2F	4.90	.16	10.28	12.02	114.00			4	24	28	4.67		.11			
585.0	590.0	70921	5.0	.0	2G	5.00	.09	8.26	9.06	95.40			4	24	28	19.48		.11			
590.0	595.0	70922	5.0	.0	2G	4.57	.29	4.87	4.74	53.70			4	30	35	14.28		.09			
595.0	600.0	70923	5.0	.0	2E	5.25	.17	3.72	5.23	39.30			4	30	35	.25		.09			
600.0	605.0	70924	5.0	.0	2E	4.79	.06	3.95	7.13	38.00			4	30	35	.13		.09			
605.0	610.0	70925	5.0	.0	2E	4.63	.08	5.15	7.43	45.80			4	30	35	.07		.09			
610.0	615.0	70926	5.0	.0	2A	2.91	.04	.94	2.31	17.20			3	2	6	.50		.04			
615.0	620.0	70927	5.0	.0	2A	3.11	.11	1.72	3.32	34.40			3	2	6	.35		.04			
620.0	625.0	70928	5.0	.0	2A	3.04	.08	1.18	2.80	24.90			3	2	6	.33		.04			
625.0	630.0	70929	5.0	.0	****	2.96	.10	.36	.56	9.90			3	2	6	.21		.04			
630.0	635.0	70930	5.0	.0	****	2.64	.20	.23	.13	65.80			3	2	5	.14		.07			
WEIGHTED AVERAGE																					
515.0	635.0		120.0		2	4.23	.15	5.10	6.81	54.63			6	19	26	2.57		.08			

DDH: 80001 UTM-N: 9136.0 UTM-E: 14402.0 UTM-ELEV: 3905.0 TOTAL DEPTH: 584.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
374.5	377.0	74671	2.5	.0	****	3.17	.20	2.97	4.63	34.20			4	8	13	.03		.04			
377.0	379.5	74672	2.5	.0	****	3.38	.10	1.18	5.11	18.40			2	10	13	.03		.02			
379.5	382.0	74673	2.5	.0	****	3.36	.11	2.12	11.10	21.50			1	12	14	.05		.04			
382.0	385.0	74674	3.0	.0	****	4.83	.12	3.88	4.66	44.80			2	32	34	.10		.09			
385.0	387.5	74675	2.5	.0	****	4.63	.24	6.12	7.19	83.70			4	24	28	9.75		.26			
387.5	390.0	74676	2.5	.0	****	4.67	.33	5.34	5.95	76.50			5	25	31	8.07		.29			
390.0	392.5	74677	2.5	.0	****	4.65	.31	5.32	6.09	77.80			7	21	29	11.88		.39			
392.5	395.0	74678	2.5	.0	****	4.74	.25	5.71	6.92	84.00			4	21	25	18.06		.31			
395.0	397.5	74679	2.5	.0	****	4.63	.26	5.43	6.86	82.10			5	21	26	14.31		.34			
397.5	400.0	74680	2.5	.0	****	5.03	.27	5.87	6.01	83.40			5	23	29	11.00		.25			
400.0	402.5	74681	2.5	.0	****	4.61	.21	5.10	6.45	72.20			4	25	30	8.65		.30			
402.5	405.0	74682	2.5	.0	****	4.55	.14	4.39	6.25	51.30			3	27	30	8.69		.28			
405.0	407.5	74683	2.5	.0	****	4.83	.03	5.26	6.19	71.90			2	27	30	7.80		.19			
407.5	410.0	74684	2.5	.0	****	4.78	.03	4.79	6.23	67.80			2	28	31	5.79		.17			
410.0	412.5	74685	2.5	.0	****	4.78	.05	5.69	6.89	78.10			3	27	30	6.15		.13			
412.5	414.0	74686	1.5	.0	****	4.42	.37	8.27	7.16	113.50			22	9	31	3.17		.51			
414.0	416.0	74687	2.0	.0	****	4.59	.09	6.92	6.52	107.60			9	16	25	16.89		.52			
416.0	418.0	74688	2.0	.0	****	4.59	.10	5.75	5.35	86.20			9	20	29	10.41		.53			
448.0	450.0	74692	2.0	.0	****	3.48	.24	2.98	3.54	75.50			5	11	16	7.24		.18			
450.0	453.0	74693	3.0	.0	****	4.20	.42	4.76	6.58	93.60			17	18	35	.15		.26			
453.0	457.0	74694	4.0	.0	****	2.96	.31	2.29	4.76	59.70			3	4	8	.06		.11			
457.0	460.0	74695	3.0	.0	****	4.35	.37	6.35	10.98	90.80			26	7	33	2.69		.12			
460.0	462.5	74696	2.5	.0	****	4.55	.11	5.96	7.70	81.50			3	4	8	26.42		.15			
462.5	465.0	74697	2.5	.0	****	4.65	.14	5.44	8.84	63.50			2	17	19	25.45		.08			
465.0	467.5	74698	2.5	.0	****	5.00	.35	6.43	12.00	54.40			1	29	31	.26		.05			
467.5	470.0	74699	2.5	.0	****	5.00	.45	2.11	3.35	26.40			1	31	33	.06		.03			
470.0	472.5	74700	2.5	.0	****	4.26	.44	3.52	4.23	33.00			1	34	36	.06		.06			
472.5	475.0	74701	2.5	.0	****	4.90	.20	5.58	10.45	42.00			1	31	33	.06		.04			
475.0	477.5	74702	2.5	.0	****	4.37	.26	2.07	1.34	14.60			6	31	37	.03		.18			
477.5	480.0	74703	2.5	.0	****	4.57	.23	2.39	2.46	20.20			2	35	37	.03		.06			
480.0	482.5	74704	2.5	.0	****	4.69	.43	1.90	3.11	23.60			2	35	38	.02		.07			
482.5	485.0	74705	2.5	.0	****	4.61	.31	3.09	3.77	26.10			2	33	36	.03		.10			
485.0	487.5	74706	2.5	.0	****	4.78	.24	1.88	2.73	19.00			2	35	38	.02		.09			
487.5	492.5	74707	5.0	.0	****	4.50	.52	.80	1.72	17.40			6	33	39	.04		.19			
492.5	495.0	74708	2.5	.0	****	4.72	.45	.97	1.71	19.20			4	35	39	.01		.13			
495.0	497.5	74709	2.5	.0	****	4.78	.51	1.28	2.02	25.80			3	36	40	.01		.13			
497.5	500.0	74710	2.5	.0	****	4.61	.13	1.70	1.34	17.10			3	35	38	.01		.10			
500.0	502.5	74711	2.5	.0	****	4.85	.20	2.38	2.98	21.20			1	36	38	.01		.05			
502.5	505.0	74712	2.5	.0	****	4.83	.29	3.48	5.83	33.20			1	34	35	.01		.03			
505.0	507.5	74713	2.5	.0	****	4.65	.07	6.50	10.80	45.70			1	30	32	.02		.02			
507.5	510.0	74714	2.5	.0	****	4.61	.07	7.53	13.90	57.20			2	28	30	.01		.03			
510.0	514.0	74715	4.0	.0	****	4.10	.42	2.22	3.51	17.40			3	28	32	.15		.07			
514.0	518.0	74716	4.0	.0	****	4.39	.36	2.43	5.01	21.80			4	29	34	.08		.07			
518.0	524.0	74717	6.0	.0	****	4.15	.37	2.95	6.50	24.30			8	23	31	.06		.06			
524.0	526.0	74718	2.0	.0	****	2.69	.01	.54	.29	8.10					1	.01		.02			
526.0	528.0	74719	2.0	.0	****	2.67	.01	2.40	.53	34.20						.02		.02			
528.0	530.0	74720	2.0	.0	****	2.79	.04	.96	4.51	17.70			2		3	.16		.07			
530.0	532.5	74721	2.5	.0	****	2.60	.06	1.25	3.84	16.80			2	2	4	.15		.03			
532.5	535.0	74722	2.5	.0	****	2.96	.16	1.41	3.06	28.00			3	5	8	.18		.02			

DDH: 80001 UTM-N: 9136.0 UTM-E: 14402.0 UTM-ELEV: 3905.0 TOTAL DEPTH: 584.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	ASSAYS Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
535.0	537.5	74723	2.5	.0	****	2.77	.03	.84	2.53	11.80			1	1	3	.21		.02			
537.5	540.0	74724	2.5	.0	****	2.76	.02	1.06	2.70	16.80			1		2	.17		.02			
540.0	542.5	74725	2.5	.0	****	2.87	.14	1.58	3.52	27.60			3	2	6	.21		.03			
WEIGHTED AVERAGE																					
374.5	418.0		43.5		1	4.45	.17	4.88	6.39	67.80			5	21	26	7.70		.24			
448.0	542.5		94.5		2	4.11	.26	2.88	4.83	34.54			4	22	26	1.67		.08			

DDH: 66003 UTM-N: 9200.0 UTM-E: 14398.0 UTM-ELEV: 4100.4 TOTAL DEPTH: 744.0 SECTION: 18
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G W.G.
548.8	553.0	70219	4.2	.0	****	2.82	.10	.56	1.46	7.10			5	8	14	.31		.10			
553.0	558.0	70220	5.0	.0	2D	3.30	.14	2.49	8.93	31.50			5	8	14	.09		.10			
558.0	563.0	70221	5.0	.0	2D	3.33	.18	3.56	11.43	47.20			5	8	14	.10		.10			
563.0	568.0	70222	5.0	.0	2DF	3.87	.32	4.38	8.13	71.60			5	8	14	.13		.10			
568.0	573.0	70223	5.0	.0	2F	4.88	.31	6.29	6.43	86.80			8	23	31	.08		.40			
573.0	578.0	70224	5.0	.0	2F	4.95	.27	7.30	7.46	98.90			8	23	31	.06		.40			
578.0	583.0	70225	5.0	.0	2F	4.95	.20	5.69	6.36	99.70			8	23	31	.29		.40			
583.0	586.0	70226	3.0	.0	2F	4.46	.34	7.17	7.14	89.70			8	23	31	.08		.40			
586.0	590.6	70227	4.6	.0	2A0	2.95	.11	1.20	.92	32.80			8	23	31	2.44		.40			
590.6	595.0	70228	4.4	.0	2A0	2.97	.12	1.90	1.80	30.80			4	4	8	3.02		.16			
595.0	600.0	70229	5.0	.0	2BC	3.13	.07	1.72	1.68	30.90			4	4	8	4.83		.16			
600.0	605.0	70230	5.0	.0	2CB	3.07	.07	1.24	1.96	13.20			4	4	8	3.29		.16			
605.0	610.0	70231	5.0	.0	2CB	2.94	.02	.44	.86	7.00			4	4	8	4.32		.16			
610.0	615.0	70232	5.0	.0	2CB	3.01	.05	.98	1.40	18.80			4	7	12	3.77		.10			
615.0	620.0	70233	5.0	.0	2CB	2.90	.09	1.20	3.01	26.90			4	7	12	2.69		.10			
620.0	624.0	70234	4.0	.0	2CB	3.05	.11	1.48	4.57	35.30			4	7	12	.33		.10			
624.0	629.0	70235	5.0	.0	2F	3.93	.22	9.45	9.51	152.00			4	7	12	.15		.10			
629.0	634.0	70236	5.0	.0	2F	4.15	.15	5.50	7.80	72.70						.12					
634.0	639.0	70237	5.0	.0	2E	4.15	.07	.50	.70	4.10						.12					
639.0	644.0	70238	5.0	.0	2E	4.15	.24	2.60	2.70	20.60						.12					
644.0	649.0	70239	5.0	.0	2E	4.15	.19	3.60	4.80	20.60						.12					
649.0	654.0	70240	5.0	.0	2E	4.80	.21	2.86	3.56	29.70			15	27	42	.09		.19			
654.0	659.0	70241	5.0	.0	2E	4.56	.29	2.30	.94	23.90			15	27	42	.04		.19			
659.0	664.0	70242	5.0	.0	2E	4.29	.33	1.06	2.29	15.80			15	27	42	.03		.19			
664.0	669.0	70243	5.0	.0	2E	3.23	.23	2.41	1.65	13.10			15	27	42	.05		.19			
669.0	674.0	70244	5.0	.0	2E	4.26	.32	1.68	1.42	23.80			10	31	41	.04		.12			
674.0	679.0	70245	5.0	.0	2E	4.57	.32	2.00	3.90	17.10			10	31	41	.02		.12			
679.0	684.0	70246	5.0	.0	2EA	4.58	.16	3.42	4.18	67.30			10	31	41	.04		.12			
684.0	689.0	70247	5.0	.0	2EA	4.26	.22	2.43	2.37	14.20			10	31	41	.06		.12			
689.0	694.0	70248	5.0	.0	2EA	4.80	.11	3.30	4.81	17.40			3	16	19	.02		.06			
694.0	699.0	70249	5.0	.0	2A3	3.32	.23	1.88	5.79	29.90			3	16	19	.09		.06			
699.0	704.0	70250	5.0	.0	2A3	2.81	.07	1.36	2.54	30.40			3	16	19	.21		.06			
704.0	709.0	70251	5.0	.0	2A3	2.93	.05	.90	3.51	30.20			3	16	19	.23		.06			
709.0	714.0	70252	5.0	.0	2A3	2.78	.06	1.12	3.09	17.20			2	15	18	.22		.04			
714.0	719.0	70253	5.0	.0	2A3	2.68	.09	1.14	4.63	54.80			2	15	18	.34		.04			
719.0	724.0	70254	5.0	.0	2A3	4.25	.34	5.05	9.02	86.20			2	15	18	.06		.04			
724.0	729.0	70255	5.0	.0	2A3	4.13	.13	2.56	5.79	29.60			2	15	18	.10		.04			
729.0	734.0	70256	5.0	.0	2A3	3.01	.17	1.80	3.93	24.60			2	15	18	.21		.04			
734.0	739.0	70257	5.0	.0	****	2.90		.20	1.30	6.20			2	15	18	.20		.04			
WEIGHTED AVERAGE																					
548.0	739.0		191.0		2	3.71	.17	2.70	4.17	38.72			5	15	21	.72		.12			

DDH: 66046 UTM-N: 9398.9 UTM-E: 14599.9 UTM-ELEV: 4161.1 TOTAL DEPTH: 800.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe %	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
480.0	485.0	70804	5.0	.0	2JE	2.96	.13	3.01	2.95	26.50			13	7	20	3.59		.24			
485.0	490.0	70805	5.0	.0	2ED	4.03	.19	4.38	5.65	67.70			13	7	20	9.16		.24			
490.0	495.0	70806	5.0	.0	2EJ	3.94	.10	6.03	6.57	29.90			14	18	33	5.67		.35			
495.0	500.0	70807	5.0	.0	2E3	3.86	.15	2.33	3.04	31.90			14	18	33	2.16		.35			
500.0	505.0	70808	5.0	.0	1CD	3.83	.22	1.82	1.69	28.50			14	18	33	.93		.35			
505.0	510.0	70809	5.0	.0	2F0	4.30	.30	5.32	4.76	56.40			14	18	33	3.59		.35			
510.0	515.0	70810	5.0	.0	2J8	3.85	.47	2.83	3.16	51.60			17	9	26	7.87		.35			
515.0	520.0	70811	5.0	.0	2J8	4.20	.10	3.41	3.16	36.00			17	9	26	6.78		.35			
520.0	525.0	70812	5.0	.0	2JG	4.44	.13	6.85	6.76	90.30			17	9	26	23.70		.35			
525.0	530.0	70813	5.0	.0	2G	4.61	.14	5.76	6.33	75.50			17	9	26	23.07		.35			
530.0	535.0	70814	5.0	.0	2G	4.68	.11	8.10	7.30	103.40			4	21	25	26.06		.29			
535.0	540.0	70815	5.0	.0	2G	4.49	.10	5.68	6.28	77.20			4	21	25	23.15		.29			
540.0	545.0	70816	5.0	.0	2G	4.75	.13	4.38	5.14	59.40			4	21	25	17.72		.29			
545.0	550.0	70817	5.0	.0	2GE	4.48	.13	3.20	4.63	41.90			4	21	25	7.91		.29			
550.0	555.0	70818	5.0	.0	2E8	3.29	.16	2.41	3.25	37.00			2	27	30	.18		.11			
555.0	560.0	70819	5.0	.0	2C0	3.28	.06	1.77	.19	69.10			2	27	30	.04		.11			
560.0	565.0	70820	5.0	.0	2C0	3.51	.02	.18	.14	11.90			2	27	30	.04		.11			
565.0	570.0	70821	5.0	.0	2E0	4.54	.12	2.50	1.83	27.70			2	27	30	.02		.11			
570.0	575.0	70822	5.0	.0	2E0	4.66	.10	2.33	1.91	25.80			4	36	40	.03		.12			
575.0	580.0	70823	5.0	.0	2E8	4.23	.33	1.36	2.61	17.90			4	36	40	.08		.12			
580.0	585.0	70824	5.0	.0	2E0	4.45	.21	2.37	2.95	20.70			4	36	40	.09		.12			
585.0	590.0	70825	5.0	.0	2E0	4.69	.20	.52	.67	2.70			4	36	40	.02		.12			
590.0	595.0	70826	5.0	.0	2E0	4.59	.18	1.16	2.33	4.20			5	31	36	.03		.13			
595.0	600.0	70827	5.0	.0	2F0	4.61	.14	4.06	8.82	13.90			5	31	36	.02		.13			
600.0	605.0	70828	5.0	.0	2E8	4.27	.44	2.11	2.75	20.60			5	31	36	.04		.13			
605.0	610.0	70829	5.0	.0	2F0	5.12	.11	2.65	6.52	5.80			5	31	36	.06		.13			
610.0	615.0	70830	5.0	.0	2F0	5.06	.08	3.45	6.99	9.40			3	35	38	.34		.04			
615.0	620.0	70831	5.0	.0	2F0	5.02	.07	4.88	7.65	18.10			3	35	38	.16		.04			
620.0	625.0	70832	5.0	.0	2F0	4.73	.05	5.35	9.58	16.80			3	35	38	.27		.04			
625.0	630.0	70833	5.0	.0	2E8	4.75	.20	1.13	4.85	2.50			3	35	38	.03		.04			
630.0	635.0	70834	5.0	.0	2E8	4.52	.23	1.82	3.44	4.90			7	32	39	.03		.17			
635.0	640.0	70835	5.0	.0	2E8	4.52	.24	2.44	4.31	7.80			7	32	39	.02		.17			
640.0	645.0	70836	5.0	.0	2E8	4.08	.26	.97	2.30	2.00			7	32	39	.02		.17			
645.0	650.0	70837	5.0	.0	2E8	4.09	.56	.64	2.23	4.10			7	32	39	.02		.17			
650.0	655.0	70838	5.0	.0	2E8	4.56	.43	2.38	4.82	8.20			10	25	36	.02		.07			
655.0	660.0	70839	5.0	.0	2F0	4.85	.07	4.95	9.64	11.10			10	25	36	.02		.07			
660.0	665.0	70840	5.0	.0	2E4	3.92	.06	3.61	6.30	17.80			10	25	36	.08		.07			
665.0	670.0	70841	5.0	.0	2H1	4.05	.28	6.27	14.31	44.50			10	25	36	.06		.07			
670.0	675.0	70842	5.0	.0	2D0	3.11	.23	1.72	5.47	31.20			6	15	21	.14		.02			
675.0	680.0	70843	5.0	.0	2C0	3.02	.15	.56	.26	8.60			6	15	21	.09		.02			
680.0	685.0	70844	5.0	.0	2C0	3.02	.03	.85	1.76	10.30			6	15	21	.10		.02			
685.0	690.0	70845	5.0	.0	2D4	3.79	.04	3.88	12.15	28.50			6	15	21	.05		.02			
690.0	695.0	70846	5.0	.0	2F1	4.01	.05	1.83	5.32	21.00			1	35	37	.04		.02			
695.0	700.0	70847	5.0	.0	2F1	5.08	.02	3.15	4.34	14.40			1	35	37	.01		.02			
700.0	705.0	70848	5.0	.0	2F1	4.50	.05	4.09	8.42	19.30			1	35	37	.02		.02			
705.0	710.0	70849	5.0	.0	2F1	5.20	.02	3.51	3.07	16.40			1	35	37	.01		.02			
710.0	715.0	70850	5.0	.0	2F1	3.44	.02	3.51	4.42	15.80			2	30	33	.01		.02			
715.0	720.0	70851	5.0	.0	2F1	3.65	.03	2.72	5.19	14.80			2	30	33	.02		.02			
720.0	725.0	70852	5.0	.0	2F1	3.59	.10	2.62	6.88	19.80			2	30	33	.11		.02			
725.0	730.0	70853	5.0	.0	2F1	3.65	.09	4.12	10.21	29.00			2	30	33	.06		.02			

DDH: 66046 UTM-N: 9398.9 UTM-E: 14599.9 UTM-ELEV: 4161.1 TOTAL DEPTH: 800.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: ! SG CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
730.0	735.0	70854	5.0	.0	2F1	3.42	.17	5.96	10.96	115.50			7	9	16	.05		.03			
735.0	740.0	70855	5.0	.0	2F1	2.92	.27	2.87	7.41	40.50			7	9	16	.16		.03			
740.0	745.0	70856	5.0	.0	2C0	3.18	.19	.84	2.52	20.80			7	9	16	.22		.03			
745.0	750.0	70857	5.0	.0	2C0	3.03	.22	.25	1.55	13.80			7	9	16	.33		.03			
WEIGHTED AVERAGE																					
480.0	750.0		270.0		2	4.11	.16	3.09	4.95	29.63			6	24	31	3.04		.13			

DDH: 79003 UTM-N: 9491.5 UTM-E: 14715.2 UTM-ELEV: 3879.6 TOTAL DEPTH: 516.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
139.2	140.0	74616	.8	.0	2C0	3.40	.30	2.55	1.69	41.80			15	15	31	.80		.30			
140.0	145.0	74617	5.0	.0	2G0	4.57	.24	6.89	6.43	120.00			26	23	49	1.70		.43			
145.0	150.0	74618	5.0	.0	2G0	4.55	.16	6.76	5.96	111.50			8	39	47	2.00		.38			
150.0	155.0	74619	5.0	.0	2G0	4.68	.11	7.49	7.67	100.50			5	35	40	2.60		.28			
155.0	160.0	74620	5.0	.0	2G0	4.72	.17	7.46	6.41	112.20			13	33	46	2.30		.39			
160.0	165.0	74621	5.0	.0	2G0	4.74	.15	6.39	5.56	90.50			10	40	51	2.00		.46			
165.0	170.0	74622	5.0	.0	2G0	4.58	.13	7.15	5.98	104.10			8	31	39	2.50		.44			
170.0	175.0	74623	5.0	.0	2GE	4.60	.09	3.74	3.90	57.60			4	55	59	1.80		.18			
175.0	180.0	74624	5.0	.0	2E	4.67	.06	4.70	5.83	34.30			4	48	52	2.10		.12			
180.0	185.0	74625	5.0	.0	2E	4.78	.02	3.51	5.72	46.70			2	68	71	1.20		.02			
185.0	188.5	74626	3.5	.0	2D	4.01	.09	3.47	10.30	52.50			4	40	45	1.10		.04			
227.5	230.0	74628	2.5	.0	2D0	4.08	.15	3.36	3.63	29.20			4	61	65			.02			
230.0	235.0	74629	5.0	.0	2ED	4.09	.13	.69	.46	8.60			2	71	73			.01			
235.0	240.0	74630	5.0	.0	2EF	4.43	.24	2.15	3.46	20.60			2	76	78			.01			
240.0	245.0	74631	5.0	.0	2D0	4.54	.27	1.19	1.49	11.00			4	82	87			.10			
245.0	250.0	74632	5.0	.0	2EF	4.46	.18	1.42	1.93	4.50			13	72	85			.36			
250.0	255.0	74633	5.0	.0	2F	4.61	.15	6.50	9.71	44.90			9	60	70			.30			
255.0	260.0	74634	5.0	.0	2E	4.70	.16	2.66	4.10	13.00			8	76	85			.19			
260.0	265.0	74635	5.0	.0	2DF	4.36	.17	5.73	8.92	20.60			8	58	67			.10			
265.0	270.0	74636	5.0	.0	2D	3.80	.11	3.87	3.49	78.60			2	53	55			.03			
270.0	275.0	74637	5.0	.0	2D	3.78	.11	4.03	8.02	18.20			3	43	47			.03			
275.0	280.0	74638	5.0	.0	2ED	4.16	.12	4.90	8.41	23.70			8	53	61			.18			
280.0	285.0	74639	5.0	.0	2DF	4.08	.16	4.96	9.70	12.70			10	45	56			.28			
285.0	290.0	74640	5.0	.0	2E	4.03	.19	.36	3.38	2.10			12	47	60			.29			
290.0	295.0	74641	5.0	.0	2C0	3.75	.24	.14	1.20	3.10			9	46	55			.18			
295.0	300.0	74642	5.0	.0	2C0	4.01	.36	.07	1.61	2.10			8	55	63			.18			
325.0	330.0	74648	5.0	.0	2E0	4.39	.52	.02	.81	2.40			8	76	84			.15			
330.0	335.0	74649	5.0	.0	2E0	4.27	.18	.02	1.14	1.00			7	74	81			.13			
335.0	340.0	74650	5.0	.0	2E0	4.43	.11	.35	2.41	1.70			6	75	82			.11			
340.0	345.0	74651	5.0	.0	2F0	4.48	.08	4.69	9.12	9.30			6	63	69			.08			
345.0	350.0	74652	5.0	.0	2F0	4.31	.03	7.46	12.10	22.30			3	49	52			.02			
350.0	355.0	74653	5.0	.0	2E4	4.33	.03	5.13	11.00	18.20			3	54	57			.02			
355.0	360.0	74654	5.0	.0	2E4	3.57	.04	1.45	4.64	7.60			5	38	43			.06			
360.0	365.0	74655	5.0	.0	2D0	3.74	.06	.95	3.10	6.90			3	48	52			.02			
365.0	370.0	74656	5.0	.0	****	4.70	.02	2.37	4.96	13.40			2	79	82			.01			
370.0	375.0	74657	5.0	.0	2E0	4.89	.01	.94	.66	6.90			2	87	89			.01			
WEIGHTED AVERAGE																					
139.2	188.5		49.3		2	4.58	.12	5.77	6.18	83.24			9	41	50	1.93		.28			
227.5	300.0		72.5		2	4.19	.18	2.78	4.66	19.19			7	60	67			.15			
325.0	375.0		50.0		2	4.31	.10	2.33	4.99	8.97			5	64	69			.06			

DDH: 66006 UTM-N: 9599.5 UTM-E: 14800.0 UTM-ELEV: 4188.3 TOTAL DEPTH: 766.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
456.0	460.0	70341	4.0	.0	2A0	3.10	.16	(.93)	3.15	20.40			4	22	26	.18		.07			
460.0	465.0	70342	5.0	.0	2A4	3.28	.19	2.89	9.07	40.10			4	22	26	.20		.07			
465.0	470.0	70343	5.0	.0	2E	4.60	.28	2.84	4.91	52.60			4	22	26	.06		.07			
470.0	475.0	70344	5.0	.0	2E	4.56	.19	.35	1.36	8.70			4	22	26	.07		.07			
475.0	480.0	70345	5.0	.0	2D	4.00	.27	3.29	6.91	29.80			4	22	26	.10		.07			
480.0	485.0	70346	5.0	.0	2D	3.71	.06	1.35	3.38	15.60			3	26	30	.12		.09			
485.0	490.0	70347	5.0	.0	2A0	3.59	.04	1.00	2.80	14.60			3	26	30	.09		.09			
490.0	495.0	70348	5.0	.0	2C	4.04	.29	.30	.84	19.10			3	26	30	.04		.09			
500.0	505.0	70350	5.0	.0	2C	4.06	.31	.69	1.66	9.30			3	26	30	.03		.15			
505.0	510.0	70351	5.0	.0	2C	4.10	.22	.51	1.04	6.60			3	26	30	.02		.15			
510.0	515.0	70352	5.0	.0	2C	3.93	.23	.93	1.92	13.70			3	26	30	.05		.15			
515.0	520.0	70353	5.0	.0	2A4	3.81	.09	3.53	7.29	146.00			3	26	30	.10		.15			
520.0	524.0	70354	4.0	.0	2A4	3.22	.14	(3.26)	(4.60)	(55.20)			4	17	21	.17		.11			
524.0	529.0	70355	5.0	.0	2D	3.32	.23	1.89	1.64	40.50			4	17	21	.11		.11			
529.0	534.0	70356	5.0	.0	2D	3.69	.16	2.90	2.35	46.70			4	17	21	.10		.11			
534.0	539.0	70357	5.0	.0	2C	3.74	.14	.56	1.56	14.00			4	17	21	.08		.11			
539.0	544.0	70358	5.0	.0	2C	3.88	.12	.55	1.80	11.50			2	27	29	.05		.06			
544.0	549.0	70359	5.0	.0	2C	4.57	.07	.10	1.74	3.90			2	27	29	.04		.06			
549.0	554.0	70360	5.0	.0	2D	4.17	.10	1.63	4.58	11.30			2	27	29	.05		.06			
554.0	559.0	70361	5.0	.0	2D	4.29	.25	2.22	2.84	22.00			2	27	29	.03		.06			
559.0	564.0	70362	5.0	.0	2D	3.71	.07	4.43	7.87	16.00			2	21	24	.06		.03			
564.0	569.0	70363	5.0	.0	2D	3.94	.08	1.82	5.80	12.10			2	21	24	.06		.03			
569.0	574.0	70364	5.0	.0	2A4	3.55	.10	3.10	11.22	12.50			2	21	24	.14		.03			
574.0	579.0	70365	5.0	.0	2D	4.07	.05	4.82	9.17	16.10			2	21	24	.05		.03			
579.0	584.0	70366	5.0	.0	2D	3.75	.07	4.65	10.19	16.50			3	23	26	.06		.05			
584.0	589.0	70367	5.0	.0	2A4	3.62	.04	5.66	11.10	12.70			3	23	26	.09		.05			
589.0	594.0	70368	5.0	.0	2D	4.00	.04	2.06	6.18	7.60			3	23	26	.06		.05			
594.0	599.0	70369	5.0	.0	2D	4.25	.06	2.14	4.90	8.20			3	23	26	.03		.05			
599.0	604.0	70370	5.0	.0	2D	3.70	.05	3.74	9.66	21.70			3	17	21	.10		.04			
604.0	609.0	70371	5.0	.0	2D	3.44	.06	2.00	7.14	16.00			3	17	21	.17		.04			
609.0	614.0	70372	5.0	.0	2D	4.22	.04	1.76	5.56	20.30			3	17	21	.08		.04			
614.0	619.0	70373	5.0	.0	2D	3.13	.18	2.69	5.95	73.70			3	17	21	.27		.04			
619.0	622.8	70374	3.8	.0	2D	3.07	.07	1.33	4.01	22.60			3	17	21	.32		.04			
WEIGHTED AVERAGE																					
456.0	~~495.0~~ 490.0		39.0		1	3.87	.18	1.63	4.07	25.23			3	24	27	.10		.07			
500.0	622.8		122.8		2	3.82	.11	2.36	5.28	25.25			3	22	25	.08		.07			

DDH: 74001 UTM-N: 9701.5 UTM-E: 14906.2 UTM-ELEV: 4112.8 TOTAL DEPTH: 523.0 SECTION: 118
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0


---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
314.0	319.0	72052	5.0	.0	2D4	3.00	.10	2.97	8.85	53.80			5	11	16	.21		.13			
319.0	324.0	72053	5.0	.0	1D4	3.17	.03	.66	.68	16.50			5	11	16	.09		.13			
324.0	329.0	72054	5.0	.0	2CD	3.07	.07	6.51	3.18	73.00			4	8	13	.11		.11			
391.0	396.0	72061	5.0	.0	2DA	3.21	.10	2.94	6.32	27.00			3	15	18	.11		.07			
396.0	401.0	72062	5.0	.0	2A4	3.40	.05	4.08	10.00	32.20			3	15	18	.22		.07			
401.0	406.0	72063	5.0	.0	2D5	3.30	.10	2.00	4.93	29.70			3	15	18	.13		.07			
406.0	411.0	72064	5.0	.0	2A4	3.25	.03	2.73	7.23	22.40			1	15	16	.17		.02			
411.0	416.0	72065	5.0	.0	2A4	3.18	.05	4.70	7.61	50.10			1	15	16	.16		.02			
416.0	421.0	72066	5.0	.0	2A4	3.36	.02	1.94	7.40	19.50			1	15	16	.19		.02			
421.0	426.0	72067	5.0	.0	2A4	3.35	.02	2.42	5.70	20.50			1	15	16	.15		.02			
426.0	431.0	72068	5.0	.0	2A4	3.45	.03	1.78	5.22	23.30			1	17	19	.14		.02			
431.0	436.0	72069	5.0	.0	2A0	3.29	.02	.94	3.26	16.10			1	17	19	.17		.02			
436.0	441.0	72070	5.0	.0	2A0	3.23	.03	.58	1.94	13.70			1	17	19	.16		.02			
441.0	446.0	72071	5.0	.0	2A4	3.34	.02	1.56	4.36	23.10			1	17	19	.13		.02			
446.0	451.0	72072	5.0	.0	2A0	3.08	.03	.52	.72	24.80			1	18	19	.22		.02			
451.0	456.0	72073	5.0	.0	2A0	3.23	.04	.34	1.84	9.10			1	18	19	.19		.02			
456.0	461.0	72074	5.0	.0	2A0	3.14	.06	.50	1.80	13.50			1	18	19	.18		.02			
461.0	466.0	72075	5.0	.0	2A0	3.28	.03	.38	.98	13.50			1	18	19	.14		.02			
466.0	471.0	72076	5.0	.0	2A0	3.19	.03	.54	1.82	17.20			2	22	24	.23		.03			
471.0	476.0	72077	5.0	.0	2A4	3.63	.02	2.59	6.42	19.50			2	22	24	.16		.03			
476.0	481.0	72078	5.0	.0	2FE	4.76	.01	2.28	5.61	16.30			2	22	24	.04		.03			
481.0	486.0	72079	5.0	.0	2D4	4.08	.02	5.07	10.47	37.10			2	22	24	.05		.03			
486.0	491.0	72080	5.0	.0	2D0	3.34	.06	2.35	5.70	27.70			2	22	24	.13		.03			
WEIGHTED AVERAGE																					
314.0	334.0		20.0		1	2.31	.05	2.53	3.17	35.82			3	7	11	.10		.09			
391.0	446.0		55.0		2	3.30	.04	2.33	5.81	25.23			1	16	17	.15		.03			
~~446.0~~	~~491.0~~		~~45.0~~		~~3~~	~~3.52~~	~~.03~~	~~1.61~~	~~3.02~~	~~19.85~~			1	20	22	.14		.02			

check map

~~391.0~~ 471 - 491 20 3 3.95 3.07 7.05 25.15

DDH: 76011 UTM-N: 8618.1 UTM-E: 13987.0 UTM-ELEV: 3992.0 TOTAL DEPTH: 595.0 SECTION: 119
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
501.0	506.0	73643	5.0	.0	****	3.09	.05	3.48	5.48	38.70			4	8	13	.37		.07			
506.0	511.0	73644	5.0	.0	****	2.92	.03	2.28	5.33	30.50			4	8	13	.23		.07			
511.0	516.0	73645	5.0	.0	****	2.96	.05	1.80	3.85	26.40			4	8	13	.32		.07			
516.0	521.0	73646	5.0	.0	****	4.62	.12	4.90	7.90	56.90			4	8	13	.11		.07			
521.0	526.0	73647	5.0	.0	****	3.73	.17	4.60	6.58	65.80			7	8	15	.06		.18			
526.0	531.0	73648	5.0	.0	****	2.90	.03	5.33	2.20	90.90			7	8	15	.16		.18			
531.0	536.0	73649	5.0	.0	****	3.76	.25	11.90	13.50	310.00			7	8	15	.29		.18			
536.0	541.0	73650	5.0	.0	****	4.00	.27	12.30	16.60	384.00			7	8	15	.17		.18			
541.0	544.0	73651	3.0	.0	****	3.26	.11	6.85	8.88	132.40			7	8	15	.24		.18			
WEIGHTED AVERAGE																					
501.0	544.0		43.0		1	3.48	.12	5.89	7.76	125.88			6	8	14	.21		.12			



DDH: 76022 UTM-N: 8799.1 UTM-E: 14227.3 UTM-ELEV: 4012.1 TOTAL DEPTH: 630.0 SECTION: 119
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
504.0	509.0	73807	5.0	.0	2B0	3.71	.22	3.80	3.50	31.90			5	14	19	.07		.11			
509.0	514.0	73808	5.0	.0	2BF	3.77	.13	4.30	5.80	37.00			5	14	19	.07		.11			
514.0	519.0	73809	5.0	.0	2GB	3.26	.35	2.60	4.30	26.10			5	14	19	7.09		.11			
519.0	524.0	73810	5.0	.0	2GE	3.80	.13	7.50	8.50	49.00			5	14	19	7.91		.11			
524.0	529.0	73811	5.0	.0	2F2	4.04	.04	7.00	8.30	41.10			4	31	35	.02		.06			
529.0	532.4	73812	3.4	.0	2F2	5.08	.31	4.80	6.11	33.20			4	31	35	.14		.06			
548.0	553.0	73814	5.0	.0	2H0	4.33	.53	7.00	9.30	58.30			28	12	40	.02		.06			
553.0	558.0	73815	5.0	.0	2H0	4.57	.61	4.90	6.50	40.50			28	12	40	.07		.06			
558.0	563.0	73816	5.0	.0	2HF	4.49	.32	7.60	8.40	58.60			28	12	40	.02		.06			
563.0	568.0	73817	5.0	.0	2F0	4.81	.36	5.30	7.50	42.50			3	33	37	.03		.04			
568.0	573.0	73818	5.0	.0	2F0	4.58	.10	6.70	8.30	54.90			3	33	37			.04			
573.0	578.0	73819	5.0	.0	2F0	4.69	.13	6.50	9.90	49.00			3	33	37	.01		.04			
578.0	583.0	73820	5.0	.0	2F0	4.76	.22	4.70	7.00	39.10			3	33	37	.01		.04			
583.0	588.0	73821	5.0	.0	2F0	4.84	.11	5.00	5.70	54.50			9	25	34	.04		.10			
588.0	593.0	73822	5.0	.0	2F2	4.70	.20	4.00	3.30	68.60			9	25	34	.14		.10			
593.0	598.0	73823	5.0	.0	2FH	4.54	.32	4.70	7.80	61.00			9	25	34	.11		.10			
598.0	603.0	73824	5.0	.0	2B0	3.43	.18	2.40	6.30	44.60			9	25	34	.10		.10			
603.0	608.0	73825	5.0	.0	2B0	2.89	.08	1.50	3.90	26.40			4	2	6	.15		.04			
608.0	613.0	73826	5.0	.0	2AB	2.71	.10	2.50	3.20	48.70			4	2	6	.15		.04			
613.0	618.0	73827	5.0	.0	2A0	2.74	.06	.08	.01	2.60			4	2	6	.21		.04			
618.0	622.0	73828	4.0	.0	2A0	2.73	.16	.02	.01	4.00			4	2	6	.22		.04			
622.0	626.0	73829	4.0	.0	2A0	2.44	.13	.03	.01	3.50			4	1	5	.18		.06			
626.0	630.0	73830	4.0	.0	2A0	2.75	.08	.03	.18	1.50			4	1	5	.14		.06			
WEIGHTED AVERAGE																					
504.0	532.4		28.4		1	3.87	.19	5.01	6.08	36.56			4	19	24	2.68		.09			
548.0	630.0		82.0		2	3.92	.22	3.83	5.32	40.03			9	17	26	.09		.06			

DDH: 76013 UTM-N: 9003.1 UTM-E: 14399.2 UTM-ELEV: 4002.2 TOTAL DEPTH: 714.0 SECTION: 119
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 0 SS CALC: 0

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
481.5	486.5	73735	5.0	.0	2AC	3.25	.17	.18	1.29	17.20			3	13	17	.05		.03			
486.5	490.3	73736	3.8	.0	2C0	3.04	.20	.62	3.05	32.20			3	13	17	.07		.03			
490.3	494.2	73737	3.9	.0	2D0	3.28	.05	1.00	7.48	22.60			3	13	17	.08		.03			
494.2	499.2	73738	5.0	.0	2G4	4.65	.17	5.80	5.91	85.40			6	23	29	12.87		.30			
499.2	504.2	73739	5.0	.0	2G4	4.63	.12	4.97	5.82	73.00			6	23	29	13.74		.30			
504.2	509.2	73740	5.0	.0	2G4	4.55	.11	5.22	5.32	84.00			6	23	29	22.42		.30			
509.2	514.0	73741	4.8	.0	2E4	4.37	.34	4.40	4.90	80.20			6	23	29	7.30		.30			
514.0	519.0	73742	5.0	.0	2E4	4.42	.08	3.07	2.71	57.30			5	11	16	.33		.24			
519.0	524.0	73743	5.0	.0	2D0	3.38	.22	3.62	4.16	69.60			5	11	16	5.24		.24			
524.0	529.0	73744	5.0	.0	2A4	2.92	.04	2.27	4.53	47.70			5	11	16	.37		.24			
529.0	534.0	73745	5.0	.0	2A4	2.90	.04	1.30	3.98	36.30			5	11	16	.44		.24			
534.0	539.0	73746	5.0	.0	2A4	2.85	.04	1.79	3.78	43.60			5	5	11	.98		.13			
539.0	544.0	73747	5.0	.0	2A0	2.79	.03	1.21	2.92	35.30			5	5	11	.61		.13			
544.0	549.0	73748	5.0	.0	2A4	3.11	.10	1.94	5.54	47.30			5	5	11	.88		.13			
549.0	554.0	73749	5.0	.0	2HG	4.08	.28	7.63	5.87	147.40			5	5	11	10.53		.13			
554.0	559.0	73750	5.0	.0	2GH	4.57	.17	5.51	7.20	112.10			6	21	27	28.32		.10			
559.0	564.0	73751	5.0	.0	2F0	4.42	.12	5.49	8.60	90.50			6	21	27	5.55		.10			
564.0	569.0	73752	5.0	.0	2G0	4.57	.08	5.86	7.70	75.10			6	21	27	26.56		.10			
569.0	574.0	73753	5.0	.0	2F0	4.78	.05	6.78	11.70	63.80			6	21	27	.49		.10			
574.0	579.0	73754	5.0	.0	2E4	4.31	.23	3.00	3.90	31.20			5	34	40	.37		.17			
579.0	584.0	73755	5.0	.0	2E8	4.50	.18	1.60	2.57	20.20			5	34	40	.07		.17			
584.0	589.0	73756	5.0	.0	2E8	4.10	.26	1.78	2.46	17.10			5	34	40	.06		.17			
589.0	594.0	73757	5.0	.0	2E8	4.52	.19	1.81	4.00	14.40			5	34	40	.05		.17			
594.0	599.0	73758	5.0	.0	2E8	4.60	.59	1.73	2.86	23.00			4	35	39	.07		.08			
599.0	604.0	73759	5.0	.0	2F0	4.72	.22	5.08	4.30	24.00			4	35	39	.04		.08			
604.0	609.0	73760	5.0	.0	2F0	4.86	.31	2.68	4.53	21.60			4	35	39	.37		.08			
609.0	614.0	73761	5.0	.0	2F0	4.50	.15	3.88	5.89	30.20			4	35	39	.09		.08			
614.0	619.0	73762	5.0	.0	2F0	4.75	.13	3.85	5.52	29.80			5	27	32	.06		.03			
619.0	624.0	73763	5.0	.0	2F0	4.81	.08	3.95	5.39	23.70			5	27	32	.06		.03			
624.0	629.0	73764	5.0	.0	2F0	4.70	.11	3.46	6.25	26.80			5	27	32	.10		.03			
WEIGHTED AVERAGE																					
481.5	629.0		147.5		1	4.11	.16	3.42	5.00	49.78			5	21	27	4.67		.14			

DDH: 76014 UTM-N: 9203.0 UTM-E: 14598.0 UTM-ELEV: 4002.6 TOTAL DEPTH: 611.0 SECTION: 119
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
444.0	449.0	73777	5.0	.0	2H0	4.09	.19	4.11	6.52	76.10			16	16	32	5.10		.22			
449.0	454.0	73778	5.0	.0	2H0	4.20	.17	5.00	7.90	85.70			16	16	32	6.17		.22			
454.0	459.0	73779	5.0	.0	2H0	3.67	.15	2.73	3.24	48.00			9	10	19	5.45		.22			
459.0	464.0	73780	5.0	.0	1D4	3.06	.12	1.08	1.02	15.10			9	10	19	4.71		.22			
464.0	469.0	73781	5.0	.0	2F6	3.90	.17	7.58	8.78	103.90			9	10	19	2.93		.22			
469.0	474.0	73782	5.0	.0	1D4	3.09	.52	1.68	1.95	49.40			9	10	19	2.54		.22			
474.0	479.0	73783	5.0	.0	1D4	2.96	.31	2.88	1.23	93.90			4	25	30	.35		.14			
479.0	484.0	73784	5.0	.0	2E0	4.20	.21	2.93	1.50	30.50			4	25	30	.08		.14			
484.0	489.0	73785	5.0	.0	2E4	4.47	.14	2.75	3.05	17.80			4	25	30	2.33		.14			
489.0	494.0	73786	5.0	.0	2E4	4.48	.21	4.38	5.85	34.30			4	25	30	.05		.14			
514.0	519.0	73791	5.0	.0	2E0	4.31	.17	2.10	2.00	22.60			7	31	38	.07		.23			
519.0	524.0	73792	5.0	.0	2E0	4.36	.19	2.38	2.37	18.80			7	31	38	.10		.23			
524.0	529.0	73793	5.0	.0	2E0	4.62	.26	2.10	2.42	20.90			7	31	38	.03		.23			
529.0	534.0	73794	5.0	.0	2E4	4.34	.27	4.12	4.84	38.10			7	31	38	.10		.23			
534.0	539.0	73795	5.0	.0	2E4	4.61	.21	3.13	2.51	24.30			3	35	39	.04		.09			
539.0	544.0	73796	5.0	.0	2E0	4.82	.36	1.05	3.46	10.60			3	35	39	.04		.09			
544.0	549.0	73797	5.0	.0	2E4	4.51	.20	3.26	5.20	11.60			3	35	39	.03		.09			
549.0	554.0	73798	5.0	.0	2E4	4.98	.16	1.49	4.96	11.60			3	35	39	.04		.09			
554.0	559.0	73799	5.0	.0	2E4	4.73	.16	2.90	4.83	17.80			4	30	34	.04		.05			
559.0	564.0	73800	5.0	.0	2E4	4.58	.15	3.10	6.30	14.00			4	30	34	.28		.05			
564.0	569.0	73801	5.0	.0	2DE	3.60	.13	2.66	4.95	18.90			4	30	34	.04		.05			
WEIGHTED AVERAGE																					
444.0	494.0		50.0		1	3.81	.21	3.51	4.10	55.47			8	17	26	2.97		.18			
514.0	569.0		55.0		2	4.49	.20	2.57	3.98	19.01			5	32	37	.07		.13			

No cutoff H entered.

DDH: 76014 UTM-N: 9203.0 UTM-E: 14598.0 UTM-ELEV: 4002.6 TOTAL DEPTH: 611.0 SECTION: 11 9
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
444.0	449.0	73777	5.0	.0	2H0	4.09	.19	4.11	6.52	76.10			16	16	32	5.10		.22			
449.0	454.0	73778	5.0	.0	2H0	4.20	.17	5.00	7.90	85.70			16	16	32	6.17		.22			
454.0	459.0	73779	5.0	.0	2H0	3.67	.15	2.73	3.24	48.00			9	10	19	5.45		.22			
459.0	464.0	73780	5.0	.0	1D4	3.06	.12	1.08	1.02	15.10			9	10	19	4.71		.22			
464.0	469.0	73781	5.0	.0	2F6	3.90	.17	7.58	8.78	103.90			9	10	19	2.93		.22			
469.0	474.0	73782	5.0	.0	1D4	3.09	.52	1.68	1.95	49.40			9	10	19	2.54		.22			
474.0	479.0	73783	5.0	.0	1D4	2.96	.31	2.88	1.23	93.90			4	25	30	.35		.14			
479.0	484.0	73784	5.0	.0	2E0	4.20	.21	2.93	1.50	30.50			4	25	30	.08		.14			
484.0	489.0	73785	5.0	.0	2E4	4.47	.14	2.75	3.05	17.80			4	25	30	2.33		.14			
489.0	494.0	73786	5.0	.0	2E4	4.48	.21	4.38	5.85	34.30			4	25	30	.05		.14			
514.0	519.0	73791	5.0	.0	2E0	4.31	.17	2.10	2.00	22.60			7	31	38	.07		.23			
519.0	524.0	73792	5.0	.0	2E0	4.36	.19	2.38	2.37	18.80			7	31	38	.10		.23			
524.0	529.0	73793	5.0	.0	2E0	4.62	.26	2.10	2.42	20.90			7	31	38	.03		.23			
529.0	534.0	73794	5.0	.0	2E4	4.34	.27	4.12	4.84	38.10			7	31	38	.10		.23			
534.0	539.0	73795	5.0	.0	2E4	4.61	.21	3.13	2.51	24.30			3	35	39	.04		.09			
539.0	544.0	73796	5.0	.0	2E0	4.82	.36	1.05	3.46	10.60			3	35	39	.04		.09			
544.0	549.0	73797	5.0	.0	2E4	4.51	.20	3.26	5.20	11.60			3	35	39	.03		.09			
549.0	554.0	73798	5.0	.0	2E4	4.98	.16	1.49	4.96	11.60			3	35	39	.04		.09			
554.0	559.0	73799	5.0	.0	2E4	4.73	.16	2.90	4.83	17.80			4	30	34	.04		.05			
559.0	564.0	73800	5.0	.0	2E4	4.58	.15	3.10	6.30	14.00			4	30	34	.28		.05			
564.0	569.0	73801	5.0	.0	2DE	3.60	.13	2.66	4.95	18.90			4	30	34	.04		.05			
WEIGHTED AVERAGE																					
444.0	494.0		50.0		3	3.81	.21	3.51	4.10	55.47			8	17	26	2.97		.18			
514.0	569.0		55.0		4	4.49	.20	2.57	3.98	19.01			5	32	37	.07		.13			

DDH: 75009 UTM-N: 9365.1 UTM-E: 14773.7 UTM-ELEV: 4063.7 TOTAL DEPTH: 709.0 SECTION: 119
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
327.0	329.0	72918	2.0	.0	2GE	4.50	.11	4.09	4.92	49.39			3	19	22	7.74		.31			
329.0	334.0	72919	5.0	.0	2GO	4.67	.19	8.25	6.86	108.40			3	19	22	31.49		.31			
334.0	339.0	72920	5.0	.0	2EG	4.63	.11	4.73	4.48	71.29			1	27	29	13.83		.07			
339.0	344.0	72921	5.0	.0	2GE	4.78	.05	3.31	5.87	46.60			1	27	29	7.20		.07			
344.0	349.0	72922	5.0	.0	2GE	4.60	.02	3.97	8.47	48.70			1	27	29	24.25		.07			
349.0	354.0	72923	5.0	.0	2GE	4.84	.11	2.91	6.00	47.29			1	27	29	8.15		.07			
354.0	359.0	72924	5.0	.0	2HO	3.64	.23	4.49	8.42	69.90			6	6	13	1.85		.05			
359.0	364.0	72925	5.0	.0	2DO	3.06	.08	2.50	5.91	50.10			6	6	13	.17		.05			
364.0	369.0	72926	5.0	.0	1D4	2.75	.07	.10	.29				⅛	6	13	.19		.05			
369.0	374.0	72927	5.0	.0	2DO	3.29	.05	1.62	5.83	14.40			6	6	13	.08		.05			
374.0	379.0	72928	5.0	.0	2AD	3.66	.07	2.04	6.04	29.49				30	31	.08		.02			
379.0	384.0	72929	5.0	.0	2E1	4.15	.28	2.02	3.52	21.19				30	31	.08		.02			
434.0	439.0	72940	5.0	.0	2E1	3.81	.16	1.30	1.10	5.50			1	22	24	.04		.05			
439.0	444.0	72941	5.0	.0	2DO	3.87	.08	2.72	5.20				1	22	24	.07		.05			
444.0	449.0	72942	5.0	.0	2DO	3.97	.17	1.28	2.77	36.29			1	22	24	.05		.05			
449.0	454.0	72943	5.0	.0	2DO	3.43	.14	1.72	8.56	22.60			1	22	24	.07		.05			
454.0	459.0	72944	5.0	.0	2DO	3.70	.11	3.72	6.95	41.10			3	22	26	.07		.13			
459.0	464.0	72945	5.0	.0	2E1	3.87	.29	.23	.95	3.39			3	22	26	.02		.13			
464.0	469.0	72946	5.0	.0	2FC	3.97	.16	1.39	6.94				3	22	26	.04		.13			
469.0	474.0	72947	5.0	.0	2CO	3.58	.14	.16	1.12	6.79			3	22	26	.05		.13			
524.0	529.0	72958	5.0	.0	2E8	4.29	.10	.29	1.56	7.49			1	32	34	.14		.01			
529.0	534.0	72959	5.0	.0	2E8	4.15	.10	.73	1.80	14.40			1	32	34	.14		.01			
534.0	539.0	72960	5.0	.0	2FE	4.21	.04	3.60	7.79	13.69				30	31	.14		.02			
539.0	544.0	72961	5.0	.0	2E4	5.04	.05	3.08	6.42	21.89				30	31	.13		.02			
544.0	549.0	72962	5.0	.0	2E4	3.37	.02	3.02	7.49	20.60				30	31	.14		.02			
549.0	554.0	72963	5.0	.0	2CO	4.61	.02	.91	3.58	9.59				30	31	.14		.02			
554.0	559.0	72964	5.0	.0	2CO	2.91	.13	.82	3.41	8.19			3	11	14	.23		.01			
559.0	564.0	72965	5.0	.0	2AO	3.06	.04	.90	2.37	6.20			3	11	14	.19		.01			
564.0	569.0	72966	5.0	.0	2AO	3.10	.04	.65	2.12	8.19			3	11	14	.17		.01			
569.0	574.0	72967	5.0	.0	2AC	3.22	.11	.90	3.58	15.80			3	11	14	.14		.01			
574.0	579.0	72968	5.0	.0	2AO	2.89	.05	1.89	4.44	29.39			1	7	9	.17		.02			
579.0	584.0	72969	5.0	.0	2CO	3.29	.04	1.96	3.58	24.00			1	7	9	.17		.02			
584.0	589.0	72970	5.0	.0	2AO	2.93	.07	.86	2.64	15.09			1	7	9	.23		.02			
589.0	594.0	72971	5.0	.0	2AO	2.81	.05	.80	2.64	11.00			1	7	9	.23		.02			
644.0	649.0	72981	5.0	.0	2CO	3.02	.16	1.69	2.27	21.89			12	2	14	.14		.04			
649.0	654.0	72982	5.0	.0	2CO	3.00	.13	1.52	3.00	15.09			12	2	14	.11		.04			
654.0	659.0	72983	5.0	.0	2CO	3.00	.17	.26	.07				10	1	12	.14		.02			
659.0	664.0	72984	5.0	.0	2CO	3.25	.17	3.10	6.25	34.29			10	1	12	.19		.02			
664.0	689.0	72989	5.0	.0	2CO	2.85	.11	.62	1.78	10.30			4	3	7	.14		.01			
689.0	694.0	72990	5.0	.0	2DO	2.93	.06	3.02	4.20	67.50			4	3	7	.11		.01			
694.0	699.0	72991	5.0	.0	2DO	3.00	.13	2.47	3.16	38.39			3	3	6	.08					
699.0	704.0	72992	5.0	.0	2DO	2.91	.05	3.37	5.05	40.50			3	3	6	.13					
704.0	709.0	72993	5.0	.0	2A1C	2.85	.02	1.03	1.87	14.40			3	3	6	.16					
WEIGHTED AVERAGE																					
327.0	384.0		57.0		1	4.04	.11	3.29	5.38	46.24			3	19	23	7.93		.08			

DDH: 75009 UTM-N: 9365.1 UTM-E: 14773.7 UTM-ELEV: 4063.7 TOTAL DEPTH: 709.0 SECTION: 119
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
434.0	474.0		40.0		2	3.78	.15	1.56	4.20	14.46			2	22	25	.05		.09			
524.0	594.0		70.0		3	3.56	.06	1.46	3.81	14.68			1	18	20	.17		.01			
644.0	664.0		20.0		4	3.07	.16	1.64	2.89	17.82			11	2	13	.14		.03			
684.0	709.0		25.0		5	2.91	.07	2.10	3.21	34.21			3	3	6	.12					

DDH: 75005 UTM-N: 9495.1 UTM-E: 14907.1 UTM-ELEV: 4109.7 TOTAL DEPTH: 651.0 SECTION: 119
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
294.5	308.3	72785	13.8	.0	2D4	3.51	.20	3.90	8.43	54.20			7	11	19	.87		.12			
380.0	385.0	72789	5.0	.0	2D4	3.11	.07	15.00	.32	246.90			4	9	14	.32		.04			
385.0	390.0	72790	5.0	.0	2D4	3.34	.16	11.00	1.84	176.90			4	9	14	.28		.04			
390.0	395.0	72791	5.0	.0	2C0	3.26	.20	1.62	3.83	26.80			4	9	14	.21		.04			
395.0	400.0	72792	5.0	.0	2CA	3.50	.23	1.60	2.45	32.20			4	9	14	.18		.04			
400.0	405.0	72793	5.0	.0	2C0	3.48	.35	2.20	4.48	12.30			2	20	22	.17		.03			
405.0	410.0	72794	5.0	.0	2C0	3.55	.38	1.58	1.92	24.70			2	20	22	.19		.03			
410.0	415.0	72795	5.0	.0	2C5	3.31	.11	2.37	1.35	40.40			2	20	22	.19		.03			
450.0	455.0	72803	5.0	.0	2C0	3.19	.07	1.05	2.35	16.40			5	10	15	.21		.06			
455.0	460.0	72804	5.0	.0	0F9	3.33	.11	2.28	1.41	19.90			5	10	15	.20		.06			
460.0	465.0	72805	5.0	.0	2EC	3.52	.05	2.10	4.64	12.30			1	20	21	.20		.01			
465.0	470.0	72806	5.0	.0	2EC	4.05	.07	2.20	2.93	23.30			1	20	21	.19		.01			
470.0	475.0	72807	5.0	.0	2EC	3.62	.07	2.85	4.11	10.30			1	20	21	.18		.01			
475.0	480.0	72808	5.0	.0	****	3.61	.06	1.07	3.80	4.80			1	20	21	.20		.01			
480.0	485.0	72809	5.0	.0	2EC	3.50	.06	2.88	6.52	18.50			1	18	19	.20					
485.0	490.0	72810	5.0	.0	2EC	3.15	.06	2.14	7.25	6.90			1	18	19	.20					
490.0	495.0	72811	5.0	.0	2EC	3.28	.09	.97	4.95	8.90			1	18	19	.19					
495.0	500.0	72812	5.0	.0	2EC	3.45	.07	1.10	2.81				1	18	19	.20					
500.0	505.0	72813	5.0	.0	2EC	3.25	.08	2.28	5.22	11.60			1	16	17	.20					
505.0	510.0	72814	5.0	.0	2EC	3.12	.04	2.12	5.90	11.00			1	16	17	.23					
510.0	515.0	72815	5.0	.0	2EC	3.21	.11	3.00	6.88	16.40			1	16	17	.22					
515.0	520.0	72816	5.0	.0	2EC	3.22	.06	1.50	5.60				1	16	17	.21					
520.0	525.0	72817	5.0	.0	2EC	3.10	.05	1.65	4.20				1	16	17	.10		.02			
525.0	530.0	72818	5.0	.0	2EC	4.27	.10	1.76	6.32	11.00			1	16	17	.19		.02			
530.0	535.0	72819	5.0	.0	2EC	3.76	.05	3.62	4.82	8.20			1	16	17	.11		.02			
535.0	540.0	72820	5.0	.0	2EC	3.36	.05	.64	1.92	8.20			1	16	17	.13		.02			
540.0	545.0	72821	5.0	.0	2EC	3.82	.07	.81	1.61	14.40			1	16	17	.13		.02			
565.0	570.0	72826	5.0	.0	2EC	3.70	.05	.45	1.66				1	16	17	.13		.02			
570.0	575.0	72827	5.0	.0	2E4	3.97	.08	2.82	11.40	19.20			1	16	17	.19		.02			
575.0	580.0	72828	5.0	.0	2EC	3.34	.15	.29	.99				1	16	17	.13		.02			
580.0	585.0	72829	5.0	.0	2EC	3.26	.03	.50	1.10	10.30			1	15	17	.18		.02			
585.0	590.0	72830	5.0	.0	2E0	3.66	.03	1.72	4.98	20.60			1	15	17	.19		.02			
590.0	595.0	72831	5.0	.0	2D4	3.80	.04	6.24	17.30	30.90			1	15	17	.17		.02			
595.0	600.0	72832	5.0	.0	2E4	4.20	.03	4.31	11.60	37.70			1	15	17	.18		.02			
600.0	605.0	72833	5.0	.0	2F0	4.78	.02	2.95	7.25	20.60			3	16	19	.15		.05			
605.0	610.0	72834	5.0	.0	2D0	3.83	.07	2.60	4.12	43.20			3	16	19	.17		.05			
610.0	615.0	72835	5.0	.0	2D0	3.19	.12	3.58	6.80	35.70			3	16	19	.19		.05			
615.0	617.0	72836	2.0	.0	2D0	3.03	.08	4.07	8.45	43.20			3	16	19	.18		.05			
WEIGHTED AVERAGE																					
294.5	314.5		20.0		1	2.42	.13	2.69	5.81	37.39			5	8	13	.60		.08			
380.0	415.0		35.0		2	3.36	.21	5.05	2.31	80.31			3	14	17	.22		.03			
450.0	545.0		95.0		3	3.46	.06	1.89	4.38	10.63			1	16	18	.18		.01			
565.0	617.0		52.0		4	3.74	.06	2.60	6.78	22.64			2	16	18	.16		.02			

DDH: 71003 UTM-N: 8397.0 UTM-E: 13997.0 UTM-ELEV: 3992.6 TOTAL DEPTH: 645.0 SECTION: 120
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
583.0	588.0	71649	5.0	.0	****	.50		1.00	1.20												
588.0	593.0	71650	5.0	.0	****	.50		2.40	2.70												
593.0	598.0	71651	5.0	.0	****	.50		4.50	5.80												
598.0	603.0	71652	5.0	.0	****	.50		1.60	2.90												
603.0	608.0	71653	5.0	.0	****	.50		1.40	3.20												
608.0	613.0	71654	5.0	.0	****	.50		.60	1.40												
613.0	618.0	71655	5.0	.0	****	.50		.80	1.90												
618.0	623.0	71656	5.0	.0	****	.50		1.80	3.30												
623.0	628.0	71657	5.0	.0	****	.50		1.40	2.70												
628.0	633.0	71658	5.0	.0	****	.50		.80	3.90												
633.0	638.0	71659	5.0	.0	****	.50		1.50	2.40												
WEIGHTED AVERAGE																					
583.0	638.0		55.0		1	~~.50~~ 3.15		1.61	2.85												

DDH: 70017 UTM-N: 8596.0 UTM-E: 14209.3 UTM-ELEV: 4019.0 TOTAL DEPTH: 703.0 SECTION: 120
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
527.0	529.0	71604	2.0	.0	2B0	.50		.40	.80												
529.0	534.0	71605	5.0	.0	2D0	.50		2.50	7.00												
534.0	539.0	71606	5.0	.0	2D0	.50		4.50	6.30												
539.0	544.0	71607	5.0	.0	2F0	.50		5.00	7.80												
544.0	549.0	71608	5.0	.0	2D0	.50		9.30	6.20												
549.0	554.0	71609	5.0	.0	2D0	.50		4.90	8.40												
554.0	559.0	71610	5.0	.0	2D0	.50		2.00	3.10												
559.0	562.0	71611	3.0	.0	2D0	.50		.90	4.40												
WEIGHTED AVERAGE																					
527.0	562.0		35.0		1	~~.50~~ 3.50		4.12	5.96												

DDH: 80005 UTM-N: 8701.0 UTM-E: 14305.3 UTM-ELEV: 3955.0 TOTAL DEPTH: 589.5 SECTION: 120
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
446.0	449.0	74911	3.0	.0	****	2.99	.18	.37	3.42	12.10			6	12	18	.03		.09			
449.0	452.0	74912	3.0	.0	****	3.31	.15	2.93	6.89	44.50			7	11	19	.01		.17			
452.0	455.0	74913	3.0	.0	****	4.25	.26	5.67	8.32	81.80			9	24	34	.03		.24			
455.0	457.5	74914	2.5	.0	****	4.60	.10	8.62	10.27	103.30			3	23	27	6.60		.10			
457.5	460.0	74915	2.5	.0	****	4.59	.16	7.48	8.41	98.00			2	18	21	19.46		.09			
460.0	462.5	74916	2.5	.0	****	5.47	.16	6.67	7.99	90.50			2	18	21	19.44		.12			
462.5	465.0	74917	2.5	.0	****	4.64	.14	6.60	7.93	78.10			2	16	18	23.35		.11			
465.0	467.5	74918	2.5	.0	****	4.68	.17	9.81	10.50	112.00			2	28	30	.06		.04			
467.5	470.0	74919	2.5	.0	****	4.38	.15	7.88	8.75	90.50			2	17	19	20.17		.09			
470.0	472.5	74920	2.5	.0	****	4.78	.17	6.52	7.99	74.30			2	29	32	4.58		.09			
472.5	475.0	74921	2.5	.0	****	4.14	.16	7.25	9.80	82.70			3	24	28	.59		.07			
475.0	477.5	74922	2.5	.0	****	5.11	.21	7.89	10.20	89.30			4	26	30	3.40		.10			
477.5	480.0	74923	2.5	.0	****	4.76	.19	6.25	7.59	69.40			4	30	34	2.44		.19			
480.0	484.0	74924	4.0	.0	****	4.90	.08	6.45	9.43	56.90			1	31	33	.01		.03			
484.0	487.5	74925	3.5	.0	****	5.64	.13	9.22	8.92	81.80			5	27	32	.03		.13			
487.5	490.5	74926	3.0	.0	****	4.92	.19	7.45	7.26	79.30			4	24	29	8.69		.11			
490.5	493.5	74927	3.0	.0	****	5.78	.21	7.61	9.03	79.30			7	26	33	.41		.14			
493.5	496.5	74928	3.0	.0	****	4.30	.51	5.05	7.75	92.70			28	11	40	.10		.07			
496.5	499.0	74929	2.5	.0	****	3.28	.16	2.32	4.52	35.80			6	8	14	.43		.04			
499.0	501.5	74930	2.5	.0	****	3.09	.09	1.41	3.43	25.50			4	3	8	.31		.03			
501.5	504.0	74931	2.5	.0	****	3.15	.08	.79	2.11	17.10			3	4	7	.29		.02			
504.0	506.5	74932	2.5	.0	****	2.97	.07	.60	1.39	15.20			3	4	7	.24		.02			
506.5	509.0	74933	2.5	.0	****	2.88	.04	.83	1.67	21.50			2	2	4	.24		.03			
509.0	511.5	74934	2.5	.0	****	2.95	.06	1.02	2.14	23.30			3	3	6	.22		.03			
511.5	514.0	74935	2.5	.0	****	3.36	.07	3.06	5.40	57.90			4	3	7	.29		.05			
514.0	516.5	74936	2.5	.0	****	3.21	.07	1.95	3.25	42.90			5	4	9	.38		.07			
516.5	519.0	74937	2.5	.0	****	3.04	.13	1.00	1.41	27.40			4	5	9	.41		.02			
519.0	521.5	74938	2.5	.0	****	3.10	.11	1.71	2.98	40.10			5	6	11	.22		.03			
521.5	524.0	74939	2.5	.0	****	3.11	.10	1.44	2.14	31.70			3	2	6	.43		.01			
524.0	526.5	74940	2.5	.0	****	3.25	.13	1.54	3.19	50.10			5	10	16	.29		.01			
526.5	529.0	74941	2.5	.0	****	3.09	.16	1.70	4.47	47.60			4	5	10	.36		.02			
529.0	531.5	74942	2.5	.0	****	3.11	.20	1.75	5.09	67.20			5	6	11	.27		.03			
531.5	534.0	74943	2.5	.0	****	3.09	.19	2.23	4.43	87.10			5	7	12	.29		.04			
534.0	536.5	74944	2.5	.0	****	3.19	.14	2.51	4.82	84.30			5	5	11	.20		.08			
536.5	539.0	74945	2.5	.0	****	2.93	.09	1.03	1.70	24.30			3	4	7	.27		.03			
WEIGHTED AVERAGE																					
446.0	539.0		93.0	1		3.93	.15	4.30	5.97	60.76			5	14	19	3.12		.07			

DDH: 66049 UTM-N: 8799.3 UTM-E: 14399.5 UTM-ELEV: 4059.5 TOTAL DEPTH: 750.0 SECTION: 120
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
555.0	560.0	70877	5.0	.0	1D/2H	3.22	.16	2.56	3.21	41.00			15	13	29	.19		.25			
560.0	565.0	70878	5.0	.0	2H8	4.87	.23	6.00	7.66	78.40			15	13	29	.17		.25			
565.0	570.0	70879	5.0	.0	2H6	4.47	.29	8.79	9.53	117.70			15	13	29	.10		.25			
570.0	575.0	70880	5.0	.0	2H4	4.71	.42	7.48	8.09	98.80			12	14	26	1.14		.36			
575.0	580.0	70881	5.0	.0	2HC	3.73	.18	3.84	4.04	59.10			12	14	26	1.84		.36			
580.0	585.0	70882	5.0	.0	2HC	3.05	.14	2.73	2.83	42.20			12	14	26	3.09		.36			
585.0	590.0	70883	5.0	.0	2H4	4.53	.27	7.08	9.26	100.30			12	14	26	.62		.36			
590.0	595.0	70884	5.0	.0	2G4	4.68	.20	4.57	6.88	41.80			5	20	25	7.31		.13			
595.0	600.0	70885	5.0	.0	2E1	5.07	.17	1.31	1.94	17.30			5	20	25	.34		.13			
600.0	605.0	70886	5.0	.0	2C0	2.76	.22	2.07	3.58	46.70			5	20	25	.26		.13			
605.0	610.0	70887	5.0	.0	2C0	2.99	.23	3.69	2.01	67.60			5	20	25	.31		.13			
610.0	615.0	70888	5.0	.0	2C0	2.76	.09	.72	1.97	15.10			9	20	30	.41		.10			
615.0	620.0	70889	5.0	.0	2C0	3.40	.30	2.14	3.50	37.90			9	20	30	.38		.10			
620.0	625.0	70890	5.0	.0	2F2	4.84	.47	1.40	1.31	21.90			9	20	30	.02		.10			
625.0	630.0	70891	5.0	.0	2FE	5.15	.42	2.82	1.16	21.60			9	20	30	.02		.10			
630.0	635.0	70892	5.0	.0	2E2	4.77	.42	3.93	3.77	26.50			5	34	40	.02		.17			
635.0	640.0	70893	5.0	.0	2EF	4.46	.24	2.64	5.06	20.60			5	34	40	.03		.17			
640.0	645.0	70894	5.0	.0	2F0	4.71	.46	5.28	4.63	35.90			5	34	40	.02		.17			
645.0	650.0	70895	5.0	.0	2F0	4.93	.12	4.30	7.12	24.60			5	34	40	.02		.17			
650.0	655.0	70896	5.0	.0	2FA	3.54	.24	2.24	4.61	21.10			5	10	16	.18		.05			
655.0	660.0	70897	5.0	.0	2A0	2.72	.05	1.09	3.23	23.70			5	10	16	.32		.05			
660.0	665.0	70898	5.0	.0	2A0	2.92	.08	1.25	3.13	34.80			5	10	16	.23		.05			
665.0	670.0	70899	5.0	.0	2D0	3.49	.28	2.03	4.72	51.10			5	10	16	.17		.05			
670.0	675.0	70900	5.0	.0	2D0	3.27	.19	1.57	3.11	32.10			5	5	11	.28		.08			
675.0	680.0	70901	5.0	.0	2A0	3.02	.10	2.47	2.51	53.40			5	5	11	.15		.08			
680.0	685.0	70902	5.0	.0	2A4	2.88	.10	1.26	3.19	29.20			5	5	11	.16		.08			
WEIGHTED AVERAGE																					
555.0	685.0		130.0		1	3.88	.23	3.27	4.30	44.63			8	17	26	.68		.16			

DDH: 74015 UTM-N: 9004.0 UTM-E: 14601.9 UTM-ELEV: 4056.9 TOTAL DEPTH: 754.0 SECTION: 120
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
501.0	506.0	72484	5.0	.0	2C3	3.08	.54	.12	.18	10.00			8	20	28	.11		.23			
506.0	511.0	72485	5.0	.0	2C3	3.42	.21	.14	.22	6.60			8	20	28	.07		.23			
511.0	516.0	72486	5.0	.0	2D0	3.60	.13	3.20	4.43	40.70			8	20	28	.15		.23			
516.0	521.0	72487	5.0	.0	2F4	4.34	.19	7.00	8.46	95.90			8	20	28	.92		.23			
521.0	526.0	72488	5.0	.0	2H4	3.98	.24	6.81	10.81	102.40			8	20	28	3.18		.23			
526.0	531.0	72489	5.0	.0	2HD	3.27	.19	2.51	1.60	39.90			13	14	28	3.28		.31			
531.0	536.0	72490	5.0	.0	2HD	3.97	.22	5.46	7.61	86.70			13	14	28	1.93		.31			
536.0	541.0	72491	5.0	.0	2HD	3.91	.21	5.38	6.50	82.40			13	14	28	3.02		.31			
541.0	546.0	72492	5.0	.0	2D4	3.90	.16	7.56	4.30	134.70			13	14	28	4.46		.31			
546.0	551.0	72493	5.0	.0	2F3	3.99	.17	5.28	5.94	91.60			11	19	30	1.39		.36			
551.0	556.0	72494	5.0	.0	2ED	3.36	.26	3.36	2.67	77.20			11	19	30	1.39		.36			
556.0	561.0	72495	5.0	.0	2F/1D	3.80	.27	3.45	1.70	77.30			11	19	30	.54		.36			
561.0	566.0	72496	5.0	.0	2EC	3.81	.17	2.00	1.10	70.60			11	19	30	.63		.36			
566.0	571.0	72497	5.0	.0	2E0	4.46	.20	2.16	1.60	47.70			4	14	19	.31		.18			
571.0	576.0	72498	5.0	.0	2GE	3.95	.22	3.59	2.80	68.30			4	14	19	3.55		.18			
576.0	581.0	72499	5.0	.0	2B4	3.07	.22	1.29	1.07	43.30			4	14	19	7.48		.18			
581.0	586.0	72500	5.0	.0	2B4	2.89	.09	2.52	1.24	59.60			4	14	19	6.91		.18			
586.0	591.0	72501	5.0	.0	2E4	4.27	.20	4.53	3.75	64.00			5	31	37	1.27		.20			
591.0	596.0	72502	5.0	.0	2EG	4.34	.32	3.00	4.70	49.60			5	31	37	7.37		.20			
596.0	601.0	72503	5.0	.0	2E8	4.67	.55	1.02	2.48	12.60			5	31	37	.05		.20			
601.0	606.0	72504	5.0	.0	2F0	4.70	.25	1.78	4.17	12.00			5	31	37	.02		.20			
606.0	611.0	72505	5.0	.0	2F0	4.81	.10	3.11	6.26	21.10			3	35	39	.04		.15			
611.0	616.0	72506	5.0	.0	2F0	4.74	.19	4.95	8.33	32.90			3	35	39	.03		.15			
616.0	621.0	72507	5.0	.0	2E8	4.86	.36	2.73	3.95	20.90			3	35	39	.02		.15			
621.0	626.0	72508	5.0	.0	2F0	4.86	.07	5.35	7.21	32.30			3	35	39	.02		.15			
626.0	631.0	72509	5.0	.0	2E1	4.78	.23	2.45	3.82	23.80			6	34	40	.03		.34			
631.0	636.0	72510	5.0	.0	2E3	4.71	.34	1.18	2.74	18.80			6	34	40	.03		.34			
636.0	641.0	72511	5.0	.0	2E1	4.73	.32	1.92	4.29	19.10			6	34	40	.07		.34			
641.0	646.0	72512	5.0	.0	2ED	4.51	.22	1.72	1.66	18.30			6	34	40	.08		.34			
646.0	651.0	72513	5.0	.0	2E1	4.59	.37	1.64	2.46	16.00			3	35	39	.03		.16			
651.0	656.0	72514	5.0	.0	2F0	4.78	.18	4.63	6.36	28.00			3	35	39	.03		.16			
656.0	661.0	72515	5.0	.0	2F0	4.69	.19	5.43	5.13	38.80			3	35	39	.03		.16			
661.0	666.0	72516	5.0	.0	2E4	4.57	.15	2.89	3.91	29.10			3	35	39	.04		.16			
666.0	671.0	72517	5.0	.0	2F0	4.43	.12	2.16	5.30	16.00			6	32	38	.05		.19			
671.0	676.0	72518	5.0	.0	2E3	4.25	.39	2.66	3.93	24.60			6	32	38	.09		.19			
676.0	681.0	72519	5.0	.0	2E1	4.44	.46	.72	2.46	19.20			6	32	38	.03		.19			
681.0	686.0	72520	5.0	.0	2E8	4.31	.39	1.20	2.23	6.80			6	32	38	.11		.19			
686.0	691.0	72521	5.0	.0	2E3	4.28	.31	1.74	2.60	7.80			3	34	37	.20		.08			
691.0	696.0	72522	5.0	.0	2F0	4.94	.04	3.02	5.25	14.80			3	34	37	.04		.08			
696.0	701.0	72523	5.0	.0	2F0	4.78	.04	3.14	5.83	16.30			3	34	37	.04		.08			
701.0	706.0	72524	5.0	.0	2F0	4.90	.09	3.93	7.64	17.00			3	34	37	.02		.08			
706.0	711.0	72525	5.0	.0	2FE	5.03	.09	3.52	7.77	16.80			6	25	32	.01		.03			
711.0	716.0	72526	5.0	.0	2FE	4.81	.07	3.09	5.22	17.10			6	25	32	.02		.03			
716.0	721.0	72527	5.0	.0	2H3	4.25	.32	1.74	3.33	14.60			6	25	32	.06		.03			
721.0	726.0	72528	5.0	.0	2AB	3.04	.13	1.40	2.76	24.10			6	25	32	.29		.03			
726.0	731.0	72529	5.0	.0	2A0	3.03	.21	.08	.22	5.00			7	8	16	.21		.03			
731.0	736.0	72530	5.0	.0	2A0	3.07	.19	.38	.58	7.30			7	8	16	.14		.03			
736.0	741.0	72531	5.0	.0	2D7	3.15	.10	3.44	7.15	33.70			7	8	16	.08		.03			
741.0	743.0	72532	2.0	.0	2C3	3.33	.10	.65	1.06	8.20			7	8	16	.13		.03			

WEIGHTED AVERAGE

501.0 743.0 242.0 1 4.16 .22 2.94 4.05 37.53 6 25 32 1.03 .19

DDH: 74015 UTM-N: 9004.0 UTM-E: 14601.9 UTM-ELEV: 4056.9 TOTAL DEPTH: 754.0 SECTION: 120
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	ASSAYS S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.

DDH: 80008 UTM-N: 9060.8 UTM-E: 14675.2 UTM-ELEV: 3954.5 TOTAL DEPTH: 601.0 SECTION: 120
RFE: RPE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 0 SS CALC: 0

DEPTHS FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	ASSAYS S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
409.0	412.0	75143	3.0	.0	****	3.32	.05	4.32	7.78	128.80			4	3	8	15.65		.15			
412.0	414.5	75144	2.5	.0	****	3.98	.13	5.55	7.81	111.00			11	14	25	6.89		.26			
414.5	417.0	75145	2.5	.0	****	3.07	.10	1.85	2.21	31.70			7	6	14	13.98		.13			
417.0	419.5	75146	2.5	.0	****	4.07	.17	4.29	5.84	89.90			14	8	22	16.15		.20			
419.5	422.0	75147	2.5	.0	****	3.61	.19	5.30	7.06	128.10			12	12	24	3.05		.33			
422.0	425.0	75148	3.0	.0	****	3.22	.19	1.85	2.09	38.60			11	9	20	4.47		.19			
425.0	428.0	75149	3.0	.0	****	2.82	.06	.27	.34	6.80			15	5	20	.92		.16			
428.0	430.5	75150	2.5	.0	****	3.77	.16	5.71	3.12	128.10			4	12	16	12.98		.14			
430.5	433.0	75151	2.5	.0	****	3.03	.22	1.64	.64	37.00			4	5	10	11.48		.13			
433.0	435.5	75152	2.5	.0	****	2.97	.10	.42	.33	12.40			3	3	7	8.89		.12			
435.5	437.5	75153	2.0	.0	****	3.24	.30	2.06	1.70	38.30			6	12	18	5.47		.32			
437.5	440.0	75154	2.5	.0	****	4.57	.29	4.32	3.91	68.70			6	22	28	5.55		.23			
440.0	442.5	75155	2.5	.0	****	4.68	.24	4.17	4.11	65.60			5	26	32	7.47		.25			
442.5	445.0	75156	2.5	.0	****	5.56	.20	1.91	2.20	29.20			2	37	39	.22		.09			
445.0	447.5	75157	2.5	.0	****	4.67	.31	1.95	1.26	25.20			2	33	36	.57		.09			
447.5	450.0	75158	2.5	.0	****	4.52	.16	1.34	1.41	18.70			1	36	37	.34		.02			
450.0	452.5	75159	2.5	.0	****	4.54	.14	.74	.69	15.20			1	37	39	.10		.04			
452.5	455.0	75160	2.5	.0	****	4.15	.06	1.85	2.89	17.70			1	30	32	.45		.03			
455.0	457.5	75161	2.5	.0	****	4.71	.16	3.85	5.92	38.30			2	34	36	.10		.07			
457.5	460.0	75162	2.5	.0	****	5.89	.12	1.30	.63	19.00				39	40	.45					
460.0	462.5	75163	2.5	.0	****	4.03	.12	1.51	.75	21.20				39	40	.57		.01			
462.5	465.0	75164	2.5	.0	****	4.47	.09	2.24	1.44	32.00			1	35	36	.10		.01			
465.0	467.5	75165	2.5	.0	****	4.22	.13	1.08	.69	17.70			1	34	35	.34		.03			
467.5	470.0	75166	2.5	.0	****	4.77	.12	1.82	1.83	27.70			1	39	40	.34		.02			
470.0	472.5	75167	2.5	.0	****	4.32	.14	1.64	1.27	26.40			2	32	35	.45		.03			
472.5	475.0	75168	2.5	.0	****	3.93	.29	1.84	1.13	33.60			2	32	34	.57		.08			
475.0	478.0	75169	3.0	.0	****	4.75	.36	2.50	1.69	48.50			3	35	38	.22		.16			
478.0	481.0	75170	3.0	.0	****	3.29	.34	1.68	.66	36.70			3	34	37	.22		.10			
481.0	483.5	75171	2.5	.0	****	4.98	.10	.99	1.22	30.80			1	33	35	3.13		.05			
483.5	486.0	75172	2.5	.0	****	4.42	.06	2.94	7.60	42.90			1	9	11	20.91		.05			
486.0	488.5	75173	2.5	.0	****	4.51	.36	1.52	2.46	26.10			6	30	37	4.80		.29			
488.5	491.0	75174	2.5	.0	****	5.64	.46	1.37	1.68	29.20			10	27	38	.22		.30			
491.0	493.5	75175	2.5	.0	****	4.50	.40	4.13	4.85	56.90			8	28	37	.10		.34			
493.5	496.0	75176	2.5	.0	****	4.64	.19	9.15	3.30	131.90			3	29	32	.10		.12			
496.0	498.5	75177	2.5	.0	****	4.45	.33	2.42	4.11	74.30			8	28	37	.34		.39			
498.5	501.5	75178	3.0	.0	****	4.35	.32	1.61	3.34	23.00			10	26	37	.22		.46			
501.5	504.5	75179	3.0	.0	****	4.61	.40	1.55	2.91	20.50			9	29	39	.69		.45			
504.5	507.0	75180	2.5	.0	****	4.71	.25	1.98	3.26	21.20			5	32	37	.22		.38			
507.0	509.5	75181	2.5	.0	****	4.80	.44	.82	.43	13.40			1	40	41	.22		.15			
509.5	512.0	75182	2.5	.0	****	4.68	.12	1.43	1.79	15.60			2	34	37	.10		.02			
512.0	514.0	75183	2.0	.0	****	4.44	.27	2.84	3.88	23.90			6	28	35	.34		.07			
514.0	516.0	75184	2.0	.0	****	4.68	.26	1.65	2.51	15.90			4	34	38	.22		.24			
516.0	518.0	75185	2.0	.0	****	4.81	.17	2.47	2.98	22.40			4	33	38	.10		.15			
518.0	520.0	75186	2.0	.0	****	4.73	.31	.87	2.10	15.60			8	31	39	.22		.30			
520.0	522.5	75187	2.5	.0	****	4.37	.52	2.75	2.80	40.70			8	26	34	.34		.35			
522.5	525.0	75188	2.5	.0	****	4.61	.23	1.12	1.56	15.90			9	31	41	.22		.45			
525.0	527.5	75189	2.5	.0	****	4.92	.19	.24	.32	19.60			5	35	41	.10		.18			
527.5	530.0	75190	2.5	.0	****	4.89	.24	.24	.21	12.40			3	36	40	.57		.11			
530.0	532.5	75191	2.5	.0	****	4.52	.15	3.20	4.68	22.70			6	31	37	.57		.17			
532.5	535.0	75192	2.5	.0	****	4.32	.15	1.60	1.64	14.60			7	29	37	.34		.22			

DDH: 80008 UTM-N: 9060.8 UTM-E: 14675.2 UTM-ELEV: 3954.5 TOTAL DEPTH: 601.0 SECTION: 1020
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 0 SS CALC: 0

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
535.0	537.5	75193	2.5	.0	****	4.22	.15	1.32	1.74	14.00			4	28	33	.34		.11			
537.5	540.0	75194	2.5	.0	****	4.50	.16	2.70	5.49	15.60			3	25	29	.22		.09			
540.0	542.5	75195	2.5	.0	****	4.36	.17	2.94	7.24	14.30			5	25	31	.22		.16			
542.5	545.0	75196	2.5	.0	****	4.34	.27	7.39	12.40	18.70			4	22	26	.22		.16			
545.0	547.5	75197	2.5	.0	****	4.19	.37	1.97	4.43	10.60			6	26	32	.34		.19			
547.5	550.0	75198	2.5	.0	****	4.28	.20	.99	2.90	10.90			3	30	33	.22		.09			
550.0	552.5	75199	2.5	.0	****	4.40	.16	1.83	3.87	15.60			3	28	32	.10		.09			
552.5	555.0	75200	2.5	.0	****	4.50	.17	2.63	4.17	14.60			2	31	34	.57		.07			
555.0	557.5	75201	2.5	.0	****	4.75	.27	2.51	3.95	16.50			1	35	36	.45		.02			
557.5	560.0	75202	2.5	.0	****	4.73	.19	2.80	5.17	19.00			1	35	36	.10		.02			
560.0	562.5	75203	2.5	.0	****	4.62	.27	2.78	4.46	16.20			1	35	36	.10		.01			
562.5	565.0	75204	2.5	.0	****	4.86	.07	3.51	6.69	21.20			1	33	35	.10		.01			
565.0	567.5	75205	2.5	.0	****	4.74	.06	6.12	10.20	26.40			2	29	31	.10		.02			
567.5	570.0	75206	2.5	.0	****	4.25	.05	3.75	8.24	14.90			2	26	28	.10		.02			
570.0	572.5	75207	2.5	.0	****	4.35	.44	2.05	4.46	13.40			3	35	39	.34		.09			
572.5	575.0	75208	2.5	.0	****	4.41	.40	1.20	3.99	12.10			5	31	36	.34		.17			
575.0	577.0	75209	2.0	.0	****	4.94	.39	1.18	3.91	12.40			5	30	36	.22		.17			
577.0	579.0	75210	2.0	.0	****	4.86	.12	2.14	4.13	11.80			1	38	39	.10					
579.0	581.5	75211	2.5	.0	****	3.50	.08	3.96	7.56	15.90			1	33	34	.10		.02			
581.5	584.0	75212	2.5	.0	****	3.93	.16	4.22	7.59	27.70			15	13	28	.10		.02			
584.0	586.5	75213	2.5	.0	****	3.66	.33	1.70	2.39	27.10			9	15	24	.34		.02			
586.5	589.0	75214	2.5	.0	****	3.13	.07	.96	2.72	12.80			3	9	13	.81		.04			
589.0	591.5	75215	2.5	.0	****	2.98	.10	3.72	5.03	42.90			3	3	7	.81		.03			
591.5	594.0	75216	2.5	.0	****	3.28	.06	7.44	10.10	131.30			4	8	13	.45		.08			
594.0	596.5	75217	2.5	.0	****	2.89	.06	1.95	5.01	25.50			2	1	4	.57		.03			
596.5	599.0	75218	2.5	.0	****	2.92	.04	1.28	4.60	21.50			1	1	3	1.27		.03			
599.0	600.0	75219	1.0	.0	****	2.84	.05	1.25	3.16	24.90			1	2	4	1.04		.02			
600.0	601.0	75220	1.0	.0	****	2.84	.05	1.25	3.16	24.90			1	2	4	1.04		.02			
WEIGHTED AVERAGE																					
409.0	445.0		36.0		1	3.68	.16	3.09	3.53	65.37			7	12	20	8.07		.19			
483.5	518.0		34.5		2	4.65	.29	2.54	3.22	37.20			6	29	35	2.07		.25			
437.5	601.0		163.5		3	3.18	.14	1.71	2.75	17.76			2	21	23	.30		.06			

DDH: 66007 UTM-N: 9200.6 UTM-E: 14798.3 UTM-ELEV: 4156.7 TOTAL DEPTH: 810.0 SECTION: 120
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
588.0	593.0	70382	5.0	.0	2ED	4.18	.07	5.35	6.20	54.30			7	22	30	.16		.13			
593.0	598.0	70383	5.0	.0	2ED	4.16	.09	2.88	3.87	26.00			7	22	30	.10		.13			
598.0	603.0	70384	5.0	.0	2DE	3.93	.07	1.78	2.30	19.50			7	22	30	.08		.13			
603.0	608.0	70385	5.0	.0	2H0	3.60	.17	3.26	5.90	15.10			7	22	30	.07		.13			
608.0	613.0	70386	5.0	.0	2DE	3.97	.21	3.84	9.76	13.80			4	25	30	.05		.16			
613.0	618.0	70387	5.0	.0	2E8	4.32	.25	1.18	2.84	7.80			4	25	30	.02		.16			
618.0	623.0	70388	5.0	.0	2D0	4.84	.13	4.13	8.36	10.00			4	25	30	.02		.16			
623.0	628.0	70389	5.0	.0	2DF	4.39	.06	4.51	12.51	13.60			4	25	30	.05		.16			
628.0	633.0	70390	5.0	.0	2DF	3.39	.02	3.97	8.36	20.00			4	20	24	.06		.04			
633.0	638.0	70391	5.0	.0	2D	4.01	.02	2.78	6.58	14.00			4	20	24	.09		.04			
638.0	643.0	70392	5.0	.0	2EH	4.55	.16	8.34	19.56	47.00			4	20	24	.06		.04			
643.0	648.0	70393	5.0	.0	2F0	3.67	.06	3.78	10.87	27.40			4	20	24	.17		.04			
648.0	658.0	70394	10.0	.0	2C0	3.03	.06	.96	2.24	19.20			3	13	17	.27		.03			
658.0	663.0	70395	5.0	.0	2C0	3.20	.16	.35	2.36	9.50			3	13	17	.20		.03			
WEIGHTED AVERAGE																					
588.0	663.0		75.0	1		3.88	.10	3.20	6.93	21.09			5	20	26	.11		.09			

199

10.3 (Pb x 2.5)
3.05 (Pb x 2.5
7.66 (Pb x 2.0
1.25 (Pb x 1

44 x 4.52 = 198.88
22 x 4.25 = 93.5
66 292.38

199 x 4.52 = 899.48
231.34
1130.82

59.0
601.0
537.5
63.5

270.4
-199.0
71.4

71.4
3.24

3.24 x 22 = 71.28
4.52 x 44 = 198.88
270.16

4.09

DDH: 74007 UTM-N: 9398.7 UTM-E: 15001.9 UTM-ELEV: 4139.0 TOTAL DEPTH: 777.0 SECTION: 120
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
404.0	409.0	72236	5.0	.0	2D4	3.36	.10	6.99	3.73	126.50			5	9	14	.18		.10			
409.0	414.0	72237	5.0	.0	2D	3.06	.06	3.29	3.25	35.30			5	9	14	.09		.10			
414.0	419.0	72238	5.0	.0	1D4	2.87	.08	1.46	.64	36.30			5	9	14	.12		.10			
419.0	424.0	72239	5.0	.0	2D0	3.09	.13	4.28	1.72	113.80			5	9	14	.13		.10			
424.0	429.0	72240	5.0	.0	2A4	3.43	.21	4.10	4.40	49.40			5	9	14	.11		.10			
429.0	434.0	72241	5.0	.0	2C0	3.53	.09	1.76	2.48	16.50			3	21	24	.10		.05			
434.0	439.0	72242	5.0	.0	2C0	3.35	.27	1.06	1.00	20.40			3	21	24	.07		.05			
439.0	444.0	72243	5.0	.0	2D0	3.65	.11	3.35	3.98	32.30			3	21	24	.10		.05			
444.0	449.0	72244	5.0	.0	2C0	3.62	.11	.73	1.84	7.20			3	21	24	.03		.05			
469.0	474.0	72249	5.0	.0	2CE	3.20	.14	1.23	3.53	14.90			3	18	21	.15		.03			
474.0	479.0	72250	5.0	.0	2CD	3.26	.10	1.46	3.39	14.40			3	18	21	.16		.03			
479.0	484.0	72251	5.0	.0	2C0	3.40	.07	.60	1.55	9.80			3	18	21	.12		.03			
484.0	489.0	72252	5.0	.0	2C0	3.05	.08	1.10	3.52	9.00			3	18	21	.13		.03			
584.0	589.0	72272	5.0	.0	2C0	3.21	.08	.44	1.69	9.90			2	19	22	.17		.02			
589.0	594.0	72273	5.0	.0	2C0	3.50	.08	.37	1.95	8.10			3	19	22	.15		.02			
594.0	599.0	72274	5.0	.0	2D0	3.45	.03	3.46	7.43	17.20			3	19	22	.10		.02			
599.0	604.0	72275	5.0	.0	2D0	3.56	.07	2.40	6.57	18.60			3	19	22	.13		.02			
604.0	609.0	72276	5.0	.0	2CF	3.84	.05	3.78	9.47	28.70			3	19	22	.08		.02			
609.0	614.0	72277	5.0	.0	2DH	3.86	.05	4.09	9.94	31.60			2	16	18	.10		.03			
614.0	619.0	72278	5.0	.0	2D0	4.09	.03	6.21	14.70	43.70			2	16	18	.08		.03			
619.0	624.0	72279	5.0	.0	2F	3.86	.04	4.41	8.85	32.70			2	16	18	.13		.03			
624.0	629.0	72280	5.0	.0	2D	2.78	.03	.55	.12	22.10			2	16	18	.15		.03			
649.0	654.0	72285	5.0	.0	2D0	2.79	.08	2.23	2.91	43.40			3	3	6	.26		.02			
654.0	659.0	72286	5.0	.0	2D0	2.72	.09	.95	3.10	28.30			3	3	6	.34		.02			
659.0	664.0	72287	5.0	.0	2D0	2.75	.13	.65	2.24	13.50			3	3	6	.30		.02			
664.0	669.0	72288	5.0	.0	2D4	2.85	.05	2.80	6.42	33.50			3	3	6	.26		.02			
669.0	674.0	72289	5.0	.0	2D4	2.87	.08	3.74	7.31	38.30			3	3	7	.17		.04			
674.0	679.0	72290	5.0	.0	2D0	2.77	.12	1.61	2.78	23.10			3	3	7	.18		.04			
679.0	684.0	72291	5.0	.0	1D4	2.83	.10	.50	2.32	14.20			3	3	7	.19		.04			
684.0	689.0	72292	5.0	.0	2D4	2.61	.13	4.03	7.23	51.60			3	3	7	.12		.04			
689.0	694.0	72293	5.0	.0	2D4	2.97	.08	4.59	9.52	71.00			5	5	10	.15		.07			
694.0	699.0	72294	5.0	.0	1D4	2.85	.09	1.13	2.35	21.20			5	5	10	.39		.07			
699.0	704.0	72295	5.0	.0	2D4	3.33	.06	2.02	7.33	56.10			5	5	10	.08		.07			
704.0	709.0	72296	5.0	.0	2D4	3.18	.17	3.82	10.05	60.90			5	5	10	.14		.07			
709.0	714.0	72297	5.0	.0	2D0	2.79	.07	1.59	5.33	25.10			3	3	7	.19		.05			
714.0	719.0	72298	5.0	.0	2D4	2.81	.07	3.36	7.58	54.20			3	3	7	.14		.05			
719.0	724.0	72299	5.0	.0	2D4	3.00	.08	3.40	7.60	41.60			3	3	7	.12		.05			
724.0	729.0	72300	5.0	.0	1D4	2.82	.02	.29	.10	7.10			3	3	7	.27		.05			
729.0	734.0	72301	5.0	.0	2H4	2.96	.07	1.61	2.45	29.50			3	3	7	.22		.05			
WEIGHTED AVERAGE																					
404.0	449.0		45.0		1	3.32	.12	3.00	2.56	48.63			4	14	18	.10		.07			
469.0	489.0		20.0		2	3.22	.09	1.09	2.99	12.02			3	18	21	.14		.03			
584.0	629.0		45.0		3	3.57	.05	2.85	6.74	23.62			2	17	20	.12		.02			
649.0	734.0		85.0		4	2.87	.08	2.25	5.09	36.03			3	3	7	.20		.04			

DDH: 76010 UTM-N: 8397.2 UTM-E: 14213.9 UTM-ELEV: 4009.1 TOTAL DEPTH: 626.0 SECTION: 121
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
521.5	524.2	73626	2.7	.0	2C0	3.34	.14	.40	.95	2.10			7	18	26	.06		.05			
524.2	529.2	73627	5.0	.0	2D0	3.04	.11	1.50	3.40	18.50			7	18	26	.18		.05			
529.2	530.5	73628	1.3	.0	2J4	4.57	.27	6.63	9.25	94.60			7	18	26	.37		.05			
530.5	531.3	73629	.8	.0	2H4	4.29	.36	3.80	5.88	23.30			7	18	26	.05		.05			
531.3	534.0	73630	2.7	.0	2F4	4.59	.21	8.50	12.40	36.00			7	18	26	.06		.05			
534.0	537.0	73631	3.0	.0	2A0	4.50	.06	5.34	8.25	34.30			7	18	26	.07		.05			
537.0	538.0	73632	1.0	.0	2J4	4.46	.10	4.54	7.65	42.50			3	4	7	.11		.04			
538.0	542.0	73633	4.0	.0	2C0	2.97	.18	.80	2.50	18.50			3	4	7	.27		.04			
542.0	545.0	73634	3.0	.0	****	2.84	.14	1.08	1.37	53.40			3	4	7	.24		.04			
WEIGHTED AVERAGE																					
521.0	545.0		24.0		1	3.51	.14	2.92	4.84	29.85			6	13	19	.16		.04			

2

DDH: 76007 UTM-N: 8614.0 UTM-E: 14406.4 UTM-ELEV: 4051.3 TOTAL DEPTH: 787.0 SECTION: 121

RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
516.3	518.5	73448	2.2	.0	2D4	3.13	.12	5.85	10.40	45.60			4	12	17	.14		.09			
518.5	520.5	73449	2.0	.0	****	3.06	.17	.65	2.95	12.70			4	12	17	.14		.09			
520.5	521.6	73450	1.1	.0	2E4	4.50	.06	2.89	6.00	35.30			4	12	17	.17		.09			
521.6	525.0	73451	3.4	.0	2G4	4.59	.13	6.60	6.55	86.70			8	21	29	12.46		.29			
525.0	530.0	73452	5.0	.0	2G4	4.61	.24	7.16	6.10	102.20			8	21	29	5.80		.29			
530.0	535.0	73453	5.0	.0	2G4	4.63	.19	6.48	6.36	109.70			8	21	29	3.93		.29			
535.0	539.0	73454	4.0	.0	2J4	4.10	.23	6.24	7.02	91.90			8	21	29	1.48		.29			
539.0	540.3	73455	1.3	.0	1D4	2.79	.20	1.06	.39	30.50			8	21	29	1.41		.29			
540.3	542.0	73456	1.7	.0	2J4	3.60	.10	5.85	20.60	88.80			8	21	29	.53		.29			
542.0	545.0	73457	3.0	.0	2J4	3.60	.10	5.85	20.60	88.80			8	21	29	.53		.29			
545.0	549.2	73458	4.2	.0	2H4	4.27	.43	5.70	7.37	77.10			23	12	35	.13		.20			
549.2	550.2	73459	1.0	.0	2J4	4.00	.30	5.16	5.23	60.70			23	12	35	.17		.20			
550.2	553.9	73460	3.7	.0	2H4	4.02	.29	4.37	5.00	51.40			23	12	35	.15		.20			
553.9	555.0	73461	1.1	.0	2J4	3.75	.26	2.43	5.00	29.50			23	12	35	.15		.20			
555.0	559.9	73462	4.9	.0	2H4	4.20	.33	3.77	5.70	47.70			23	12	35	.15		.20			
559.9	560.7	73463	.8	.0	2J4	4.10	.33	3.86	5.91	44.90			23	12	35	.16		.20			
560.7	562.5	73464	1.8	.0	2E4	3.24	.13	3.41	6.23	39.80			23	12	35	.18		.20			
562.5	565.0	73465	2.5	.0	2D0	2.87	.06	.83	3.39	15.80			9	28	37	.13		.10			
565.0	565.8	73466	.8	.0	2D4	3.62	.16	4.75	20.60	75.10			9	28	37	.17		.10			
565.8	566.6	73467	.8	.0	2J4	4.20	.43	4.70	7.68	41.50			9	28	37	.15		.10			
566.6	568.1	73468	1.5	.0	2H4	4.17	.34	6.81	12.00	87.80			9	28	37	.17		.10			
568.1	571.0	73469	2.9	.0	2E4	4.37	.76	3.30	4.33	36.70			9	28	37	.13		.10			
571.0	573.5	73470	2.5	.0	2J3	4.12	.69	1.79	.84	27.40			9	28	37	.14		.10			
573.5	575.5	73471	2.0	.0	2E8	4.29	.17	1.96	.94	23.00			9	28	37	.15		.10			
575.5	580.5	73472	5.0	.0	2E0	4.46	.30	.37	.47	6.50			9	28	37	.15		.10			
580.5	583.6	73473	3.1	.0	2E0	4.69	.62	.30	1.01	12.70			9	28	37	.13		.10			
583.6	585.0	73474	1.4	.0	2E4	4.57	.12	6.85	9.15	52.50			4	26	30	.15		.06			
585.0	590.0	73475	5.0	.0	2E4	4.55	.14	7.19	8.50	53.10			4	26	30	.16		.06			
590.0	592.0	73476	2.0	.0	2E4	4.65	.24	3.24	1.96	28.10			4	26	30	.10		.06			
592.0	596.0	73477	4.0	.0	2E0	4.74	.39	.92	.98	15.80			4	26	30	.14		.06			
596.0	596.5	73478	.5	.0	2J3	4.46	.27	4.76	5.00	49.40			4	26	30	.19		.06			
596.5	597.0	73479	.5	.0	0Q9	3.82	.63	3.56	5.41	78.20			4	26	30	.20		.06			
597.0	602.0	73480	5.0	.0	2B0	2.85	.08	1.00	2.10	20.90			4	26	30	.13		.06			
602.0	607.0	73481	5.0	.0	2B0	2.81	.13	.68	1.31	16.80			3	22	26	.18		.05			
607.0	612.0	73482	5.0	.0	2B4	3.01	.30	1.35	4.90	37.70			3	22	26	.21		.05			
612.0	615.5	73483	3.5	.0	2E4	4.67	.02	5.20	4.90	48.00			3	22	26	.14		.05			
615.5	620.5	73484	5.0	.0	2E4	4.44	.03	4.02	5.70	39.40			3	22	26	.16		.05			
620.5	625.5	73485	5.0	.0	2E4	4.83	.57	4.72	5.72	52.10			3	22	26	.17		.05			
625.5	630.5	73486	5.0	.0	2E4	4.63	.12	3.77	6.80	35.30			7	28	35	.15		.05			
630.5	631.4	73487	.9	.0	2E4	4.22	.07	4.08	6.98	49.40			7	28	35	.16		.05			
631.4	636.4	73488	5.0	.0	2E4	4.72	.22	3.91	6.89	43.90			7	28	35	.15		.05			
636.4	640.0	73489	3.6	.0	2J4	3.97	.52	4.51	7.06	41.80			7	28	35	.14		.05			
640.0	641.0	73490	1.0	.0	2F0	4.02	.17	1.03	4.54	13.40			7	28	35	.16		.05			
641.0	643.0	73491	2.0	.0	1D4	3.11	.23	.85	1.55	52.10			7	28	35	.15		.05			
643.0	646.0	73492	3.0	.0	2B4	3.02	.20	2.20	3.80	41.10			5	4	9	.24		.04			
646.0	651.0	73493	5.0	.0	2B4	3.17	.16	4.47	3.85	91.20			5	4	9	.14		.04			
651.0	656.0	73494	5.0	.0	2B4	3.01	.09	4.18	3.23	95.30			5	4	9	.31		.04			
656.0	661.0	73495	5.0	.0	2B0	2.79	.07	.49	1.57	19.90			5	4	9	.28		.04			
661.0	666.0	73496	5.0	.0	2B4	3.16	.06	5.93	1.79	128.20			6	6	12	.23		.04			
666.0	669.3	73497	3.3	.0	2A0	2.79	.06	1.16	2.22	23.70			3	1	5	.21		.06			

WEIGHTED AVERAGE

516.3	669.3	153.0		3.90	.23	3.67	5.12	52.00			8	19	27	.80		.11

DDH: 76007 UTM-N: 8614.0 UTM-E: 14406.4 UTM-ELEV: 4051.3 TOTAL DEPTH: 787.0 SECTION: 121
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
										ASSAYS											

DDH: 76006 UTM-N: 8805.2 UTM-E: 14600.1 UTM-ELEV: 4058.7 TOTAL DEPTH: 801.0 SECTION: 21
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
500.9	502.0	73348	1.1	.0	2A4	3.37	.12	2.40	6.75	30.50			2	11	13	.44		.09			
502.0	506.0	73349	4.0	.0	2D4	3.52	.23	6.45	11.20	63.10			2	11	13	.19		.09			
506.0	507.0	73350	1.0	.0	2F4	4.68	.10	9.82	8.35	139.60			2	11	13	2.44		.09			
507.0	512.0	73351	5.0	.0	2G4	4.58	.17	8.41	6.45	102.50			2	15	17	26.39		.38			
512.0	517.0	73352	5.0	.0	2G4	4.65	.15	7.13	6.62	95.00			2	15	17	26.12		.38			
517.0	522.0	73353	5.0	.0	2G4	4.61	.16	6.22	6.15	82.60			2	15	17	28.10		.38			
522.0	527.0	73354	5.0	.0	2G4	4.63	.09	6.39	6.54	86.10			2	15	17	29.39		.38			
527.0	532.0	73355	5.0	.0	2G4	4.85	.11	8.00	6.70	114.50			9	10	20	28.69		.32			
532.0	537.0	73356	5.0	.0	2G4	4.69	.11	7.38	7.22	102.50			9	10	20	32.27		.32			
537.0	541.6	73357	4.6	.0	2G4	4.65	.10	6.93	7.08	94.30			9	10	20	27.83		.32			
541.6	544.5	73358	2.9	.0	2H1	3.89	.15	4.59	5.62	64.50			9	10	20	4.89		.32			
544.5	545.8	73359	1.3	.0	2C3	3.50	.63	1.86	.54	38.70			9	10	20	15.21		.32			
545.8	546.7	73360	.9	.0	2H14	3.62	.16	3.19	1.53	47.00			9	10	20	9.81		.32			
566.3	571.3	73366	5.0	.0	2A4	3.00	.07	1.95	2.22	26.50			9	10	20	.81		.32			
571.3	576.3	73367	5.0	.0	2A4	2.92	.10	2.51	6.37	33.30			12	14	27	.15		.11			
576.3	578.4	73368	2.1	.0	2H43	4.41	.24	7.61	12.30	87.80			12	14	27	.09		.11			
578.4	579.5	73369	1.1	.0	2F4	4.39	.23	5.15	7.98	68.20			12	14	27	.07		.11			
579.5	580.4	73370	.9	.0	2H4	4.18	.20	4.61	5.56	48.30			12	14	27	.13		.11			
580.4	581.0	73371	.6	.0	2E4	4.55	.38	5.20	4.80	78.50			12	14	27	.06		.11			
581.0	581.5	73372	.5	.0	2H43	4.18	.20	4.61	5.56	48.30			12	14	27	.13		.11			
581.5	584.5	73373	3.0	.0	2F4	4.50	.21	6.28	9.25	78.20			12	14	27	8.52		.11			
584.5	585.0	73374	.5	.0	2G46	4.59	.46	6.52	9.75	85.40			12	14	27	.23		.11			
585.0	586.0	73375	1.0	.0	2H46	4.27	.40	3.38	3.60	44.90			12	14	27	.55		.11			
586.0	588.0	73376	2.0	.0	2H46	4.37	.29	3.60	1.56	58.30			12	14	27	14.32		.11			
588.0	593.0	73377	5.0	.0	2G2	4.59	2.30	1.88	.70	72.70			17	15	32	9.09		.11			
593.0	597.0	73378	4.0	.0	2G2	4.72	.20	2.55	1.56	32.60			3	32	36	13.14		.08			
597.0	599.7	73379	2.7	.0	2G4	4.98	.10	5.15	5.85	47.30			3	32	36	33.36		.08			
599.7	600.2	73380	.5	.0	2E5	4.85	.16	1.70	.90	15.80			3	32	36	1.20		.08			
600.2	603.0	73381	2.8	.0	2E4	4.72	.22	1.66	3.13	21.90			3	32	36	.14		.08			
603.0	604.0	73382	1.0	.0	2F0	4.48	.09	3.39	5.48	36.30			3	32	36	.77		.08			
604.0	604.5	73383	.5	.0	2G6	4.76	.11	2.44	1.60	27.80			3	32	36	8.41		.08			
604.5	609.7	73384	5.2	.0	2E0	4.81	.11	1.00	.46	14.70			3	32	36	2.82		.08			
609.7	612.5	73385	2.8	.0	2G42	4.78	.05	4.29	6.65	38.10			4	26	31	24.74		.13			
612.5	614.5	73386	2.0	.0	2F62	4.83	.06	2.69	4.52	25.70			4	26	31	1.12		.13			
614.5	619.0	73387	4.5	.0	2GF	4.74	.16	4.28	5.10	49.00			4	26	31	6.48		.13			
619.0	620.0	73388	1.0	.0	2F0	4.72	.09	3.38	6.48	40.10			4	26	31	.09		.13			
620.0	623.0	73389	3.0	.0	2E1	3.70	.11	.82	.56	29.80			4	26	31	.69		.13			
623.0	624.8	73390	1.8	.0	2G4	4.90	.07	5.34	8.26	48.70			4	26	31	35.00		.13			
624.8	625.1	73391	.3	.0	2E1	3.41	.07	.11	.27	9.20			4	26	31	.06		.13			
625.1	625.6	73392	.5	.0	2E0	4.20	.16	.59	.61	17.80			4	26	31	.06		.13			
625.6	626.1	73393	.5	.0	2E4	4.69	.22	5.02	6.28	35.70			4	26	31	.05		.13			
626.1	628.0	73394	1.9	.0	2E4	4.50	.25	2.88	3.60	23.30			4	26	31	.67		.13			
628.0	630.1	73395	2.1	.0	2F2	4.65	.38	2.65	4.82	26.40			5	22	28	.04		.16			
630.1	633.4	73396	3.3	.0	2H4	4.24	.81	3.62	8.20	34.30			5	22	28	.13		.16			
633.4	638.4	73397	5.0	.0	2D0	3.03	.34	.85	4.46	17.50			5	22	28	.41		.16			
638.4	640.3	73398	1.9	.0	2D0	3.13	.13	.67	3.38	18.80			5	22	28	.22		.16			
640.3	641.0	73399	.7	.0	2E4	4.74	.11	2.12	5.46	20.90			5	22	28	.04		.16			
641.0	643.3	73400	2.3	.0	2E4	4.31	.21	2.08	3.90	16.50			5	22	28	.03		.16			
643.3	645.2	73401	1.9	.0	2FL	4.27	.25	2.30	4.18	13.00			5	22	28	.03		.16			

DDH: 76006 UTM-N: 8805.2 UTM-E: 14600.1 UTM-ELEV: 4058.7 TOTAL DEPTH: 801.0 SECTION: 121
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
645.2	650.7	73402	5.5	.0	2E8	4.24	.52	1.44	2.51	14.70			5	22	28	.05		.16			
671.3	675.9	73411	4.6	.0	2F1	4.29	.21	2.00	4.40	17.50			6	28	34	.06		.11			
675.9	677.0	73412	1.1	.0	2F1	3.48	.36	5.00	3.44	40.80			6	28	34	.19		.11			
677.0	678.0	73413	1.0	.0	2E4	4.67	.19	1.85	3.80	18.20			6	28	34	.05		.11			
678.0	680.5	73414	2.5	.0	2F0	4.44	.05	4.33	4.33	27.80			6	28	34	.07		.11			
680.5	681.0	73415	.5	.0	2E1	4.72	.04	.87	.87	13.70			6	28	34	.06		.11			
681.0	682.0	73416	1.0	.0	2F2	4.27	.06	1.21	1.21	14.40			6	28	34	.03		.11			
682.0	685.2	73417	3.2	.0	2E0	5.81	.08	1.75	1.75	20.20			6	28	34	.09		.11			
685.2	689.1	73418	3.9	.0	2J43	3.48	.41	4.00	7.83	29.10			6	28	34	.04		.11			
689.1	692.0	73419	2.9	.0	2D0	2.91	.81	.61	3.95	85.40			7	7	14	.18		.05			
692.0	696.0	73420	4.0	.0	2A4	3.11	.17	1.78	4.60	30.20			7	7	14	.15		.05			
696.0	700.0	73421	4.0	.0	2A4	3.04	.34	3.40	3.72	54.20			7	7	14	.19		.05			
700.0	704.5	73422	4.5	.0	2A2	2.96	.17	1.30	2.42	27.80			7	7	14	.25		.05			
704.5	705.7	73423	1.2	.0	2A0	2.88	.05	1.72	2.03	38.10			7	7	14	.17		.05			
705.7	707.7	73424	2.0	.0	2A0	2.75	.05	.79	2.70	17.10			7	7	14	.18		.05			
727.9	730.0	73432	2.1	.0	2B4	2.92	.13	4.35	3.60	154.30			5	8	14	.04		.02			
730.0	731.8	73433	1.8	.0	2D0	2.92	.13	4.35	3.60	154.30			5	8	14	.05		.02			
731.8	736.8	73434	5.0	.0	2D0	2.86	.15	1.68	5.55	44.60			5	8	14	.20		.02			
736.8	741.8	73435	5.0	.0	2D0	2.88	.15	2.24	2.90	175.20			5	8	14	.15		.02			
741.8	746.8	73436	5.0	.0	2D0	3.03	.12	2.81	4.74	50.10			5	8	14	.23		.02			
746.8	750.5	73437	3.7	.0	2D7	3.22	.42	1.64	4.43	26.40			5	8	14	.14		.02			
750.5	755.0	73438	4.5	.0	2D7	3.07	.27	2.00	6.45	32.90			8	3	11	.13		.04			
755.0	756.3	73439	1.3	.0	2A4	2.99	.13	4.80	8.91	48.00			8	3	11	.16		.04			
756.3	761.3	73440	5.0	.0	2A4	2.72	.06	3.30	4.50	55.20			8	3	11	.22		.04			
761.3	766.3	73441	5.0	.0	2A4	3.22	.12	1.60	4.45	35.70			8	3	11	.15		.04			
766.3	771.3	73442	5.0	.0	2A0	2.46	.11	.33	1.90	8.20			8	3	11	.16		.04			
WEIGHTED AVERAGE																					
500.9	546.7		45.8		1	4.43	.15	6.68	6.76	88.53			5	13	18	22.47		.31			
566.3	650.7		84.4		2	4.22	.34	2.80	4.21	36.24			7	22	30	5.20		.13			
671.3	707.7		36.4		3	3.66	.24	2.25	3.84	33.04			6	17	24	.13		.07			
727.9	771.3		43.4		4	2.92	.16	2.25	4.40	63.47			7	5	12	.16		.02			

DDH: 76012 UTM-N: 8993.3 UTM-E: 14806.6 UTM-ELEV: 4069.0 TOTAL DEPTH: 787.0 SECTION: 21
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	ASSAYS S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
568.2	576.0	73666	7.8	.0	2E0	4.32	.07	.61	.45	15.80			1	37	38	.03		.04			
576.0	581.2	73667	5.2	.0	2E4	4.73	.10	2.85	3.52	27.40			1	37	38	2.51		.04			
581.2	586.4	73668	5.2	.0	2E4	4.82	.03	2.05	4.50	18.80			2	36	38	8.28		.09			
586.4	590.1	73669	3.7	.0	2E4	4.55	.33	2.40	3.18	29.50			2	36	38	2.81		.09			
590.1	591.0	73670	.9	.0	2E4	4.50	.38	4.44	3.33	54.20			2	36	38	.08		.09			
591.0	593.2	73671	2.2	.0	2C0	4.46	.27	.77	.32	21.60			2	36	38	.07		.09			
593.2	593.7	73672	.5	.0	2F0	4.86	.16	3.26	3.60	39.10			2	36	38	.06		.09			
613.0	619.0	73682	6.0	.0	2D0	3.67	.10	1.31	3.61	16.80			4	28	33	.08		.20			
619.0	623.0	73683	4.0	.0	2D0	3.72	.06	.90	6.35	20.20			4	28	33	.05		.20			
623.0	626.0	73684	3.0	.0	2B4	3.21	.14	1.63	5.21	31.50			3	27	31	.07		.27			
626.0	627.0	73685	1.0	.0	2B4	3.31	.12	.83	6.37	31.50			3	27	31	.05		.27			
627.0	631.0	73686	4.0	.0	2A4	3.71	.07	1.57	6.95	28.80			3	27	31	.10		.27			
631.0	632.4	73687	1.4	.0	2E0	4.71	.03	2.46	1.04	21.20			3	27	31	.03		.27			
632.4	634.6	73688	2.2	.0	2C0	4.58	.22	.74	.80	19.90			3	27	31	.03		.27			
634.6	635.8	73689	1.2	.0	2E4	4.20	.31	4.84	2.66	40.80			3	27	31	.12		.27			
664.0	665.0	73702	1.0	.0	2F4	5.10	.06	3.50	8.52	11.60			4	30	34	.02		.19			
665.0	670.0	73703	5.0	.0	2E8	4.09	.23	1.36	2.15	8.20			4	30	34	.01		.19			
670.0	672.0	73704	2.0	.0	2E8	4.47	.17	.73	1.90	8.20			4	30	34	.10		.19			
672.0	675.0	73705	3.0	.0	2F4	4.71	.12	4.19	9.60	18.50			4	30	34	.02		.19			
675.0	677.0	73706	2.0	.0	2E4	4.42	.06	1.33	5.87	8.90			4	30	34	.03		.19			
677.0	681.8	73707	4.8	.0	2F4	4.50	.09	5.90	14.40	20.20			4	30	34	.02		.19			
681.8	682.4	73708	.6	.0	2F4	4.06	.05	2.82	8.43	12.30			4	30	34	.01		.19			
682.4	684.0	73709	1.6	.0	2F4	4.41	.13	6.76	10.10	19.20			4	30	34	.02		.19			
684.0	685.7	73710	1.7	.0	2F4	4.54	.28	7.53	11.40	22.60			4	24	28	.04		.29			
685.7	690.0	73711	4.3	.0	2E4	3.77	.54	1.27	3.20	12.70			4	24	28	.01		.29			
690.0	692.5	73712	2.5	.0	2F4	4.36	.15	4.66	8.15	21.90			4	24	28	.01		.29			
692.5	694.6	73713	2.1	.0	2H4	3.96	.13	4.38	8.57	55.20			4	24	28	.02		.29			
694.6	696.9	73714	2.3	.0	2F4	4.64	.02	6.50	12.60	51.40			4	24	28	.05		.29			
696.9	702.0	73715	5.1	.0	2A4	3.76	.07	1.45	3.43	22.60			4	24	28	.04		.29			
702.0	707.0	73716	5.0	.0	2A0	3.68	.16	.51	2.45	9.60			4	24	28	.03		.29			
707.0	712.0	73717	5.0	.0	2A4	3.76	.17	3.50	1.25	96.30			2	18	20	.03		.15			
712.0	717.0	73718	5.0	.0	2A4	3.46	.07	2.08	3.02	25.40			2	18	20	.03		.15			
717.0	722.0	73719	5.0	.0	2A4	3.59	.05	2.49	5.12	21.90			2	18	20	.04		.15			
722.0	727.0	73720	5.0	.0	2A4	3.64	.05	2.30	7.55	26.70			2	18	20	.05		.15			
727.0	732.0	73721	5.0	.0	2A4	3.43	.06	4.63	10.90	31.90			2	13	15	.04		.14			
732.0	737.0	73722	5.0	.0	2A4	3.22	.09	3.10	7.25	24.30			2	13	15	.05		.14			
737.0	739.8	73723	2.8	.0	2A4	3.32	.05	1.02	3.18	14.10			2	13	15	.06		.14			
739.8	744.8	73724	5.0	.0	2A4	3.49	.09	1.55	6.21	17.80			2	13	15	.05		.14			
744.8	749.8	73725	5.0	.0	2A4	3.43	.05	3.97	11.40	25.40			3	6	10	.10		.13			
749.8	754.8	73726	5.0	.0	2A4	3.33	.05	6.45	15.00	38.40			3	6	10	.10		.13			
754.8	755.7	73727	.9	.0	2E4	3.96	.13	8.35	18.50	47.70			3	6	10	.04		.13			
755.7	756.3	73728	.6	.0	2B4	3.62	.16	8.55	8.95	66.20			3	6	10	.05		.13			
756.3	758.0	73729	1.7	.0	2A4	2.95	.07	2.82	2.77	68.20			3	6	10	.10		.13			
WEIGHTED AVERAGE																					
568.2	593.7		25.5		1	4.56	.13	1.82	2.45	23.07			1	36	38	2.62		.06			
613.0	635.8		22.8		2	3.78	.11	1.50	4.52	23.91			3	28	32	.06		.23			

8
2.92
115
10/8 = .32.77
S = .15

DDH: 76012 UTM-N: 8993.3 UTM-E: 14806.6 UTM-ELEV: 4069.0 TOTAL DEPTH: 787.0 SECTION: 121
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
						ASSAYS															
664.0	758.0	94.0			3	3.79	.11	3.21	7.00	27.67			3	19	23	.04		.18			

DDH: 75003 UTM-N: 9214.5 UTM-E: 14972.6 UTM-ELEV: 4139.6 TOTAL DEPTH: 688.0 SECTION: 121
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
529.0	535.0	72715	6.0	.0	2D0	4.00	.39	3.01	5.26	35.70			3	18	21	.11		.07			
535.0	540.0	72716	5.0	.0	2D4	3.42	.10	3.30	7.80	3.40			3	18	21	.18		.07			
540.0	545.0	72717	5.0	.0	2D0	3.76	.07	1.91	4.41	18.50			3	18	21	.10		.07			
545.0	550.0	72718	5.0	.0	2D0	3.48	.17	1.83	3.90	18.50			3	18	21	.10		.07			
550.0	555.0	72719	5.0	.0	2C0	3.94	.24	.21	.77	10.30			3	24	27	.05		.13			
590.0	595.0	72727	5.0	.0	2C5	3.89	.42	.35	.86	3.40			3	16	20	.06		.04			
595.0	600.0	72728	5.0	.0	2D0	3.64	.06	2.30	6.36	7.50			3	16	20	.09		.04			
600.0	605.0	72729	5.0	.0	2D4	3.42	.13	3.20	7.58	32.20			3	16	20	.13		.04			
605.0	610.0	72730	5.0	.0	2C0	2.87	.14	1.40	1.90	17.80			3	16	20	.31		.04			
630.0	635.0	72735	5.0	.0	2A4	2.75	.09	1.65	3.90	32.90			3	4	7	.32		.03			
635.0	640.0	72736	5.0	.0	2A4	2.88	.12	.84	3.60	19.50			3	4	7	.41		.03			
640.0	645.0	72737	5.0	.0	2A4	2.89	.06	1.10	3.60	22.30			3	4	7	.32		.03			
645.0	650.0	72738	5.0	.0	2A0	2.89	.13	1.27	2.20	25.70			3	4	7	.27		.03			
650.0	655.0	72739	5.0	.0	2A0	2.87	.11	.72	1.63	25.00			2	3	6	.24		.02			
655.0	660.0	72740	5.0	.0	2A0	2.86	.09	.70	1.32	20.60			2	3	6	.20		.02			
660.0	665.0	72741	5.0	.0	2A4	2.75	.10	1.60	3.62	34.00			2	1	4	.22		.01			
665.0	670.0	72742	5.0	.0	2A4	2.84	.06	1.06	3.19	16.40			2	1	4	.18		.01			
670.0	675.8	72743	5.8	.0	2A4	2.83	.12	2.38	4.93	41.90			3	2	5	.16		.04			
675.8	677.9	72744	2.1	.0	2D0	2.95	.27	1.57	4.11	25.80			3	2	5	.12		.04			
WEIGHTED AVERAGE																					
529.0	555.0		26.0		1	3.73	.20	2.08	4.46	17.98			3	19	22	.10		.08			
590.0	610.0		20.0		2	3.45	.18	1.81	4.17	15.22			3	16	20	.14		.04			
630.0	677.9		47.9		3	2.84	.10	1.29	3.18	26.70			2	3	6	.25		.02			

DDH: 75010 UTM-N: 9302.4 UTM-E: 15100.8 UTM-ELEV: 4141.0 TOTAL DEPTH: 837.0 SECTION: 121
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS--- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
										ASSAYS											
485.0	490.0	72996	5.0	.0	2A4	3.31	.05	1.73	4.62	13.00			2	14	17	.11		.01			
490.0	495.0	72997	5.0	.0	2A4	3.35	.05	1.39	3.72	8.19			1	22	24	.11		.01			
495.0	500.0	72998	5.0	.0	2A4	3.37	.04	1.43	3.72	26.69			1	16	18	.11		.02			
500.0	505.0	72999	5.0	.0	2A4	3.35	.07	1.05	4.21	15.09			1	16	18	.11		.02			
505.0	510.0	73000	5.0	.0	2A4	2.91	.04	1.69	5.20	7.49			1	16	18	.10		.02			
510.0	515.0	73001	5.0	.0	2A4	4.09	.02	1.87	3.29	21.30				16	17	.11		.01			
515.0	520.0	73002	5.0	.0	2A4	3.02	.05	1.85	5.19	10.30				16	17	.11		.01			
520.0	525.0	73003	5.0	.0	2A0	3.12	.14	.35	1.10	8.90				16	17	.11		.01			
525.0	530.0	73004	5.0	.0	2A0	3.10	.08	.83	2.83	3.39				16	17	.08		.01			
530.0	535.0	73005	5.0	.0	2A4	3.41	.10	2.70	4.54	49.39				19	20	.05		.02			
580.0	585.0	73015	5.0	.0	2A4	3.33	.08	1.77	7.92	10.30			1	14	16	.17		.02			
585.0	590.0	73016	5.0	.0	2A0	3.27	.05	.65	2.14	9.59			1	14	16	.05		.02			
590.0	595.0	73017	5.0	.0	2C0	3.68	.08	1.04	2.37	13.69			1	20	21	.08		.02			
595.0	600.0	73018	5.0	.0	2A4	3.56	.05	3.60	7.20	20.60			1	20	21	.14		.02			
600.0	605.0	73019	5.0	.0	2A0	3.49	.04	.75	2.31	25.69			1	20	21	.11		.02			
605.0	610.0	73020	5.0	.0	2A0	3.47	.02	1.07	1.81	36.70			1	20	21	.05		.02			
610.0	613.5	73021	3.5	.0	2A4	4.05	.05	3.68	10.59	362.50			2	16	19	.07		.02			
WEIGHTED AVERAGE																					
485.0	535.0		50.0		1	3.30	.06	1.49	3.84	16.37			1	17	18	.10		.01			
580.0	613.5		33.5		2	3.53	.05	1.71	4.65	55.38			1	18	19	.10		.02			

DDH: 70012 UTM-N: 8200.3 UTM-E: 14209.7 UTM-ELEV: 4006.7 TOTAL DEPTH: 701.0 SECTION: 122
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
541.0	546.0	71560	5.0	.0	****	2.95	.08	1.61	2.52	35.30			7	5	13	.28		.10			
546.0	550.0	71561	4.0	.0	****	2.96	.11	.76	1.06	12.60			7	5	13	.24		.10			
550.0	554.5	71562	4.5	.0	****	2.96	.07	.67	1.25	11.20			7	5	13	.30		.10			
554.5	558.5	71563	4.0	.0	****	3.17	.09	2.38	5.61	20.00			7	5	13	.22		.10			
558.5	563.0	71564	4.5	.0	****	4.61	.07	7.52	11.65	76.70			5	30	36	.05		.06			
563.0	566.8	71565	3.8	.0	****	4.89	.16	6.64	9.00	59.10			5	30	36	.06		.08			
566.8	567.3	71566	.5	.0	****	4.60	.49	4.70	6.20	70.00			5	30	36	.03		.08			
567.3	570.9	71567	3.6	.0	****	4.71	.14	6.48	8.64	55.30			5	30	36	.14		.08			
570.9	572.8	71568	1.9	.0	****	4.84	.09	6.26	11.06	66.50			5	30	36	.03		.08			
572.8	576.0	71569	3.2	.0	****	4.99	.39	3.66	6.11	46.30			5	30	36	.03		.08			
576.0	581.0	71570	5.0	.0	****	4.88	.15	7.31	7.36	66.20			4	26	31	.04		.06			
581.0	586.0	71571	5.0	.0	****	4.99	.12	7.98	11.40	73.40			4	26	31	.04		.06			
586.0	591.0	71572	5.0	.0	****	4.75	.15	4.14	7.10	31.10			4	26	31	.03		.06			
591.0	596.0	71573	5.0	.0	****	2.90	.14	.86	1.97	22.70			4	26	31	.40		.06			
596.0	601.0	71574	5.0	.0	****	3.03	.54	1.63	2.15	50.70			6	5	12	.25		.10			
601.0	604.0	71575	3.0	.0	****	2.89	.10	.39	1.14	17.20			6	5	12	.58		.10			
WEIGHTED AVERAGE																					
541.0	604.0		63.0	1		3.93	.16	3.85	5.70	42.97			5	19	25	.17		.08			

DDH: 74017 UTM-N: 8431.2 UTM-E: 14404.4 UTM-ELEV: 4031.0 TOTAL DEPTH: 585.0 SECTION: 122
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
484.0	489.0	72541	5.0	.0	****	3.43	.08	5.49	15.00	32.90			6	12	19	.81		.20			
489.0	494.0	72542	5.0	.0	****	4.55	.20	6.48	7.90	72.50			6	12	19	5.00		.20			
494.0	499.0	72543	5.0	.0	****	3.54	.17	3.63	4.52	51.40			6	12	19	11.75		.20			
499.0	504.0	72544	5.0	.0	****	2.98	.04	.68	.94	10.00			6	12	19	10.06		.20			
504.0	509.0	72545	5.0	.0	****	3.51	.27	3.91	6.13	55.50			8	20	28	6.12		.32			
509.0	514.0	72546	5.0	.0	****	4.56	.16	5.15	6.52	78.80			8	20	28	17.34		.32			
514.0	519.0	72547	5.0	.0	****	4.58	.33	5.76	6.43	89.00			8	20	28	9.84		.32			
519.0	524.0	72548	5.0	.0	****	4.71	.17	6.17	7.05	105.80			8	20	28	1.47		.32			
524.0	529.0	72549	5.0	.0	****	4.30	.08	5.02	6.26	80.30			5	13	18	.13		.18			
529.0	534.0	72550	5.0	.0	****	2.89	.10	2.54	4.87	35.10			5	13	18	.19		.18			
534.0	539.0	72551	5.0	.0	****	3.47	.18	3.33	4.70	57.60			5	13	18	.28		.18			
539.0	544.0	72552	5.0	.0	****	2.96	.06	2.85	4.26	79.70			5	13	18	.31		.18			
544.0	549.0	72553	5.0	.0	****	3.00	.15	3.26	3.70	66.80			5	5	10	.54		.12			
549.0	554.0	72554	5.0	.0	****	3.12	.09	4.27	3.77	106.00			5	5	10	.34		.12			
554.0	559.0	72555	5.0	.0	****	3.06	.06	2.00	4.75	53.60			5	5	10	.26		.12			
559.0	564.0	72556	5.0	.0	****	3.10	.06	7.01	4.32	555.00			5	5	10	.33		.12			
564.0	569.0	72557	5.0	.0	****	2.91	.04	2.91	2.16	62.50			4	5	9	.37		.05			
569.0	574.0	72558	5.0	.0	****	3.00	.15	2.33	3.31	53.40			4	5	9	.36		.05			
574.0	579.0	72559	5.0	.0	****	2.84	.11	1.14	2.10	45.90			4	5	9	.33		.05			
WEIGHTED AVERAGE																					
484.0	579.0		95.0		1	3.50	.13	3.89	5.19	89.04			6	11	17	3.46		.18			

DDH: 67012 UTM-N: 8538.0 UTM-E: 14602.0 UTM-ELEV: 4061.0 TOTAL DEPTH: 1006.0 SECTION: 122
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
493.0	499.0	71481	6.0	.0	****	3.58	.17	.89	2.88	10.80			6	15	21	.09		.16			
499.0	505.0	71482	6.0	.0	****	4.64	.11	6.84	6.00	64.90			6	15	21	1.05		.16			
505.0	510.0	71483	5.0	.0	****	2.69	.02	.94	1.23	11.60			6	15	21	2.57		.16			
510.0	515.0	71484	5.0	.0	****	2.89	.04	1.89	2.09	33.00			5	8	13	4.31		.21			
515.0	520.0	71485	5.0	.0	****	2.68	.03	.70	1.07	14.30			5	8	13	3.82		.21			
520.0	525.0	71486	5.0	.0	****	3.25	.06	2.68	2.86	46.30			5	8	13	4.39		.21			
525.0	530.0	71487	5.0	.0	****	4.20	.20	7.04	6.20	114.80			5	8	13	3.61		.21			
530.0	535.0	71488	5.0	.0	****	3.46	.14	4.94	7.92	84.90			3	7	10	4.98		.14			
535.0	540.0	71489	5.0	.0	****	2.83	.05	1.47	3.82	28.10			3	7	10	.65		.14			
560.0	565.0	71494	5.0	.0	****	2.92	.04	1.91	4.01	29.10			6	2	8	.31		.09			
565.0	570.0	71495	5.0	.0	****	2.99	.02	1.58	3.48	26.00			6	2	8	.06		.09			
570.0	575.0	71496	5.0	.0	****	2.91	.03	1.60	3.37	24.30			6	9	16	.17		.12			
575.0	580.0	71497	5.0	.0	****	2.79	.05	3.10	5.10	49.20			6	9	16	.19		.12			
580.0	585.0	71498	5.0	.0	****	2.85	.08	1.38	6.63	21.80			6	9	16	.09		.12			
585.0	590.0	71499	5.0	.0	****	4.25	.41	4.31	5.14	58.40			6	9	16	.04		.12			
590.0	595.0	71500	5.0	.0	****	4.74	.09	1.38	2.22	38.00			7	26	34	.02		.15			
595.0	600.0	71501	5.0	.0	****	4.59	.17	3.23	4.98	46.80			7	26	34	.02		.15			
600.0	605.0	71502	5.0	.0	****	4.49	.08	3.93	6.02	44.80			7	26	34	.05		.15			
605.0	610.0	71503	5.0	.0	****	3.73	.13	4.21	9.35	43.70			7	26	34	.10		.15			
610.0	615.0	71504	5.0	.0	****	4.55	.21	1.63	1.67	20.10			7	29	36	.02		.20			
615.0	620.0	71505	5.0	.0	****	4.62	.30	6.33	10.85	73.70			7	29	36	.02		.20			
620.0	625.0	71506	5.0	.0	****	4.54	.15	3.68	5.65	37.50			7	29	36	.05		.20			
625.0	630.0	71507	5.0	.0	****	4.49	.22	2.42	2.66	29.80			7	29	36	.25		.20			
630.0	635.0	71508	5.0	.0	****	4.43	.17	2.32	2.54	34.50			7	30	38	.03		.16			
635.0	640.0	71509	5.0	.0	****	4.40	.56	3.59	3.35	55.90			7	30	38	.27		.16			
640.0	645.0	71510	5.0	.0	****	4.60	.65	5.16	6.39	40.60			7	30	38	.02		.16			
645.0	650.0	71511	5.0	.0	****	4.96	.27	2.53	4.76	24.90			7	30	38	.02		.16			
650.0	655.0	71512	5.0	.0	****	4.12	.53	3.14	5.42	46.00			6	13	20	.07		.07			
655.0	660.0	71513	5.0	.0	****	3.15	.25	1.50	5.06	37.50			6	13	20	.22		.07			
660.0	665.0	71514	5.0	.0	****	2.70	.06	.90	2.54	25.10			6	13	20	.21		.07			
WEIGHTED AVERAGE																					
493.0	540.0		47.0		1	3.38	.09	3.07	3.81	45.08			5	10	15	2.73		.17			
560.0	665.0		105.0		2	3.94	.21	2.84	4.81	38.46			7	20	27	.10		.13			

DDH: 80007 UTM-N: 8674.8 UTM-E: 14718.2 UTM-ELEV: 4031.2 TOTAL DEPTH: 699.0 SECTION: 122
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 0 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
474.0	477.0	75059	3.0	.0	****	4.27	.34	2.37	1.70	71.20			31	9	41	.18		.33			
477.0	480.0	75060	3.0	.0	****	2.87	.04	.11	.30	5.60			2	2	5	11.24		.05			
480.0	483.0	75061	3.0	.0	****	3.06	.05	.78	1.33	14.90			3	2	5	23.20		.10			
483.0	486.5	75062	3.5	.0	****	3.60	.35	3.45	3.76	66.60			6	8	15	18.81		.19			
486.5	489.0	75063	2.5	.0	****	4.41	.26	7.76	7.70	165.50			19	15	34	.57		.43			
489.0	491.5	75064	2.5	.0	****	3.52	.18	3.75	6.19	81.20			11	12	23	2.71		.22			
491.5	494.0	75065	2.5	.0	****	3.05	.09	1.29	3.26	28.00			5	6	12	2.58		.08			
494.0	496.5	75066	2.5	.0	****	3.03	.11	.33	.98	13.30			6	6	13	3.30		.05			
496.5	499.0	75067	2.5	.0	****	3.09	.08	.50	1.20	8.40			6	6	13	3.80		.02			
499.0	501.5	75068	2.5	.0	****	3.02	.11	1.31	2.83	25.50			6	5	11	2.56		.04			
501.5	504.0	75069	2.5	.0	****	2.97	.08	1.27	4.09	24.90			5	4	10	.30		.05			
504.0	506.5	75070	2.5	.0	****	2.98	.10	.69	1.75	13.40			7	4	11	2.58		.02			
506.5	509.0	75071	2.5	.0	****	3.21	.14	2.45	4.74	42.00			13	3	16	2.35		.05			
509.0	511.0	75072	2.0	.0	****	4.32	.25	5.25	9.85	61.00			29	7	36	2.28		.08			
511.0	513.5	75073	2.5	.0	****	4.54	.15	3.97	6.12	51.00			13	21	34	1.00		.08			
513.5	516.0	75074	2.5	.0	****	4.29	.22	2.31	2.59	28.60			16	21	38	.07		.12			
516.0	519.0	75075	3.0	.0	****	4.38	.39	3.24	4.06	115.10			18	18	37	.26		.12			
519.0	522.0	75076	3.0	.0	****	3.90	.16	8.73	13.70	113.80			18	10	28	.06		.37			
522.0	525.0	75077	3.0	.0	****	4.34	.22	8.23	11.10	138.70			17	13	30	.07		.34			
525.0	527.5	75078	2.5	.0	****	4.54	.32	3.88	4.31	70.30			36	4	41	3.25		.29			
527.5	531.0	75079	3.5	.0	****	4.07	.19	4.56	3.88	79.90			16	20	37	5.32		.28			
545.0	549.5	75081	4.5	.0	****	4.00	.30	1.82	.50	28.90			18	23	42	4.65		.19			
549.5	552.0	75082	2.5	.0	****	4.34	.44	4.81	6.67	72.50			29	13	43	.05		.26			
552.0	554.0	75083	2.0	.0	****	4.37	.13	5.99	8.63	97.70			6	17	24	22.49		.21			
554.0	557.0	75084	3.0	.0	****	4.49	.05	6.17	8.73	98.00			2	14	17	40.62		.09			
557.0	560.0	75085	3.0	.0	****	4.42	.15	5.65	8.56	85.80			5	15	21	30.82		.16			
560.0	562.5	75086	2.5	.0	****	4.66	.04	2.72	3.03	29.20			3	35	39	.18		.10			
562.5	565.0	75087	2.5	.0	****	4.63	.05	.93	1.24	9.60			1	39	41	.07		.04			
565.0	567.5	75088	2.5	.0	****	4.68	.21	1.90	1.24	17.10			1	39	40	.13		.04			
567.5	570.0	75089	2.5	.0	****	4.25	.04	.55	.47	11.50				35	36	.06		.01			
570.0	572.5	75090	2.5	.0	****	4.72	.08	.05	.09	9.00				44	45	.05		.01			
572.5	575.0	75091	2.5	.0	****	4.70	.04	2.43	4.16	19.30				37	38	7.02		.01			
575.0	577.5	75092	2.5	.0	****	4.78	.04	4.05	6.56	32.70				34	35	5.91		.01			
577.5	580.0	75093	2.5	.0	****	4.56	.14	2.77	2.31	28.00			1	38	39	.07		.04			
580.0	582.5	75094	2.5	.0	****	4.85	.28	3.39	2.59	40.70			1	40	41	.05		.06			
582.5	585.0	75095	2.5	.0	****	4.34	.04	.47	.51	11.80			1	36	38	.08		.07			
585.0	587.5	75096	2.5	.0	****	3.94	.07	.31	.22	11.50			3	28	32	.04		.05			
587.5	590.0	75097	2.5	.0	****	4.20	.34	1.68	2.91	26.10			11	23	35	2.56		.10			
590.0	593.0	75098	3.0	.0	****	3.14	.24	2.45	4.73	34.20			7	5	13	.46		.07			
593.0	596.5	75099	3.5	.0	****	3.04	.81	1.57	4.21	26.70			4	6	11	.58		.05			
596.5	599.5	75100	3.0	.0	****	4.64	.10	3.46	6.13	37.30			5	35	40	.06		.06			
599.5	602.0	75101	2.5	.0	****	4.57	.13	5.05	6.71	24.90			4	31	36	.05		.24			
602.0	604.5	75102	2.5	.0	****	4.70	.40	6.29	6.46	34.50			2	35	38	.06		.12			
604.5	607.0	75103	2.5	.0	****	4.85	.25	5.16	6.12	30.80			1	37	39	.05		.07			
607.0	609.5	75104	2.5	.0	****	4.80	.11	3.55	6.40	19.60			1	37	39	.04		.04			
609.5	612.0	75105	2.5	.0	****	4.78	.07	3.53	6.32	23.00			4	37	42	.05		.02			
612.0	614.5	75106	2.5	.0	****	4.85	.23	1.67	1.96	16.80			1	43	44	.03		.01			
614.5	617.0	75107	2.5	.0	****	4.91	.06	2.93	4.70	14.60			1	41	42	.03		.02			
617.0	619.5	75108	2.5	.0	****	4.87	.12	2.87	4.80	22.40			1	40	42	.04		.02			

DDH: 80007 UTM-N: 8674.8 UTM-E: 14718.2 UTM-ELEV: 4031.2 TOTAL DEPTH: 699.0 SECTION: 122
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 0 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
						ASSAYS															
619.5	623.0	75109	3.5	.0	****	4.31	.47	3.22	6.61	51.90			41	4	45	.07		.07			
623.0	626.0	75110	3.0	.0	****	4.24	.58	2.99	6.31	49.80			41	7	49	.05		.07			
626.0	628.5	75111	2.5	.0	****	3.29	.25	3.60	8.05	43.50			8	5	14	.32		.07			
628.5	631.0	75112	2.5	.0	****	3.37	.18	9.70	3.55	150.80			6	7	14	.33		.05			
631.0	633.5	75113	2.5	.0	****	4.04	.26	4.92	4.45	354.60			6	22	28	.14		.07			
633.5	636.0	75114	2.5	.0	****	3.21	.15	1.68	3.67	88.00			3	9	13	.14		.05			
636.0	638.0	75115	2.0	.0	****	2.95	.12	1.30	4.33	37.00			4	3	7	.25		.04			
638.0	640.0	75116	2.0	.0	****	4.45	.63	3.29	6.15	19.60			35	6	42	.39		.04			
640.0	642.5	75117	2.5	.0	****	4.55	.14	4.85	8.68	24.60			4	28	32	.06		.03			
642.5	645.0	75118	2.5	.0	****	5.06	.03	4.14	5.61	11.80			2	30	32	.03		.03			
645.0	647.5	75119	2.5	.0	****	4.95	.04	4.81	5.22	49.10			3	33	36	.04		.05			
647.5	650.0	75120	2.5	.0	****	4.87	.02	6.17	7.29	19.90			3	34	37	.05		.05			
650.0	652.5	75121	2.5	.0	****	5.02	.03	3.56	5.07	11.20			1	33	35	.05		.03			
652.5	655.0	75122	2.5	.0	****	4.89	.01	7.42	10.18	131.90			2	32	34	.04		.03			
655.0	657.5	75123	2.5	.0	****	5.32	.01	6.11	7.01	18.40			1	35	37	.04		.02			
657.5	660.0	75124	2.5	.0	****	5.12	.02	5.28	11.30	19.00			2	32	34	.04		.03			
660.0	662.0	75125	2.0	.0	****	4.04	.03	3.35	7.44	12.40			1	26	27	.07		.04			
662.0	664.5	75126	2.5	.0	****	4.16	.02	4.22	9.12	14.30			1	26	28	.08		.04			
664.5	667.0	75127	2.5	.0	****	4.34	.92	6.08	14.80	23.60			2	25	28	.06		.03			
667.0	670.0	75128	3.0	.0	****	3.38	.03	1.12	4.68	10.60			1	16	18	.09		.03			
670.0	672.5	75129	2.5	.0	****	3.54	.04	2.76	8.43	17.70			2	17	20	.05		.05			
672.5	675.0	75130	2.5	.0	****	3.37	.12	4.57	11.30	60.70			3	8	11	.08		.04			
675.0	678.0	75131	3.0	.0	****	3.02	.21	3.21	6.49	69.00			3	2	5	.13		.04			
678.0	680.5	75132	2.5	.0	****	3.56	.36	1.03	6.62	19.60			8	13	21	.09		.07			
680.5	683.0	75133	2.5	.0	****	3.28	.36	1.43	6.69	22.10			6	9	16	.20		.04			
683.0	685.5	75134	2.5	.0	****	3.33	.37	.95	6.00	23.00			7	13	20	.18		.04			
685.5	688.0	75135	2.5	.0	****	3.43	.50	1.40	3.64	21.50			8	15	24	.15		.08			
688.0	690.5	75136	2.5	.0	****	3.22	.29	1.86	7.38	24.30			5	12	17	.16		.04			
690.5	693.0	75137	2.5	.0	****	2.98	.18	2.18	5.49	28.60			4	3	7	.30		.01			
693.0	695.5	75138	2.5	.0	****	3.00	.16	1.89	7.02	29.90			3	4	8	.36		.06			
695.5	699.0	75139	3.5	.0	****	3.35	.28	7.91	5.31	133.10			10	4	15	.17		.02			
WEIGHTED AVERAGE																					
474.0	699.0		225.0		1	3.78	.18	3.14	4.93	44.60			8	18	26	2.63		.08			

DDH: 66010 UTM-N: 8799.3 UTM-E: 14799.5 UTM-ELEV: 4121.4 TOTAL DEPTH: 849.0 SECTION: 122
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	ASSAYS S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
570.0	575.0	70470	5.0	.0	****	4.03	.26	4.56	6.10	79.20			10	8	19	1.77		.18			
575.0	580.0	70471	5.0	.0	****	3.33	.17	4.25	4.65	94.00			10	8	19	4.47		.18			
580.0	585.0	70472	5.0	.0	****	2.82	.05	.50	.48	15.70			10	8	19	1.21		.18			
585.0	590.0	70473	5.0	.0	****	2.76	.10	.40	.24	10.80			10	8	19	2.42		.18			
590.0	595.0	70474	5.0	.0	****	3.91	.46	2.00	1.24	41.50			5	32	37	.20		.12			
595.0	600.0	70475	5.0	.0	****	4.66	.10	4.56	4.08	53.30			5	32	37	.05		.12			
600.0	605.0	70476	5.0	.0	****	3.95	.07	1.64	1.10	22.10			5	32	37	.06		.12			
605.0	610.0	70477	5.0	.0	****	4.57	.20	1.60	.78	22.90			5	32	37	.05		.12			
634.0	638.0	70483	4.0	.0	****	4.17	.15	1.52	1.83	21.70			3	35	39	1.23		.08			
638.0	639.0	70484	1.0	.0	****	.50	.15	1.52	1.83	21.70			3	35	39	1.23		.08			
639.0	644.0	70485	5.0	.0	****	5.05	.23	2.91	4.57	29.40			2	31	33	2.48		.10			
644.0	649.0	70486	5.0	.0	****	4.64		2.75	5.98	27.60			2	31	33	24.07		.10			
649.0	654.0	70487	5.0	.0	****	4.69	.14	2.67	4.01	30.00			2	31	33	5.95		.10			
654.0	659.0	70488	5.0	.0	****	4.60	.12	2.03	2.23	21.70			2	33	36	2.29		.10			
659.0	664.0	70489	5.0	.0	****	3.90	.06	.40	.22	5.30			2	33	36	.13		.10			
664.0	669.0	70490	5.0	.0	****	4.21	.12	.94	.67	15.80			2	33	36	.06		.10			
669.0	674.0	70491	5.0	.0	2E4	4.52	.26	3.44	3.55	50.00			2	33	36	.07		.10			
674.0	679.0	70492	5.0	.0	****	4.64	.30	3.58	3.16	41.10			3	34	37	.12		.10			
679.0	684.0	70493	5.0	.0	****	4.88	.29	3.61	2.92	45.00			3	34	37	.09		.10			
684.0	689.0	70494	5.0	.0	****	4.93	.17	2.11	1.29	26.30			3	34	37	.63		.10			
689.0	694.0	70495	5.0	.0	****	4.41	.16	3.06	4.61	83.30			3	34	37	15.63		.10			
694.0	699.0	70496	5.0	.0	****	4.57	.25	2.37	3.26	30.90			5	33	39	1.50		.18			
699.0	704.0	70497	5.0	.0	****	4.47	.21	2.42	3.78	29.20			5	33	39	.09		.18			
704.0	709.0	70498	5.0	.0	****	4.31	.24	1.30	2.55	16.00			5	33	39	.08		.18			
709.0	714.0	70499	5.0	.0	****	4.60	.24	2.65	4.65	23.80			5	33	39	.09		.18			
714.0	719.0	70500	5.0	.0	****	4.51	.18	3.04	4.63	18.80			5	31	36	.44		.14			
719.0	724.0	70501	5.0	.0	****	4.61	.15	2.81	5.14	12.20			5	31	36	.02		.14			
724.0	729.0	70502	5.0	.0	****	4.88	.10	4.05	7.86	17.80			5	31	36	.02		.14			
729.0	734.0	70503	5.0	.0	****	4.30	.20	2.96	7.26	13.70			5	31	36	.05		.14			
734.0	739.0	70504	5.0	.0	****	2.48	.17	.65	1.82	11.60			3	3	6	.24		.04			
739.0	744.0	70505	5.0	.0	****	2.65	.11	.80	1.84	13.20			3	3	6	.37		.04			
744.0	749.0	70506	5.0	.0	****	2.73	.04	1.13	2.36	14.20			3	3	6	.35		.04			
749.0	754.0	70507	5.0	.0	****	2.89	.03	1.37	4.42	15.60			3	3	6	.31		.04			
754.0	759.0	70508	5.0	.0	****	2.84	.07	.75	2.83	9.60			4	12	16	.42		.04			
759.0	764.0	70509	5.0	.0	****	3.23	.24	.74	3.64	13.30			4	12	16	.16		.04			
764.0	769.0	70510	5.0	.0	****	3.43	.35	1.35	4.73	18.30			4	12	16	.10		.04			
769.0	774.0	70511	5.0	.0	****	2.90	.22	.33	1.84	9.40			4	12	16	.28		.04			
WEIGHTED AVERAGE																					
570.0	610.0		40.0		1	3.75	.17	2.43	2.33	42.43			7	20	28	1.27		.15			
634.0	774.0		140.0		2	4.03	.17	2.06	3.48	23.74			3	25	29	2.04		.09			

DDH: 80006 UTM-N: 8859.7 UTM-E: 14928.0 UTM-ELEV: 4027.5 TOTAL DEPTH: 753.0 SECTION: 122
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
478.5	481.5	74953	3.0	.0	2HE4	4.37	.51	4.22	2.51	93.60			21	11	33	.69		.25			
481.5	484.5	74954	3.0	.0	2E4	4.00	.19	3.98	3.33	66.20			5	27	33	3.63		.26			
484.5	488.5	74955	4.0	.0	2G0	4.07	.14	4.71	4.85	79.60			2	23	26	11.06		.15			
488.5	492.5	74956	4.0	.0	2E4	4.26	.17	4.28	3.93	47.60			1	32	34	2.84		.08			
492.5	495.0	74957	2.5	.0	2CE	3.54	.01	.17	.05	6.20				28	28	.02		.06			
495.0	497.0	74958	2.0	.0	2CE	3.86	.01	.16	.06	7.80				32	32	.02		.01			
497.0	499.0	74959	2.0	.0	2E1	4.63	.02	.40	.20	8.70				37	38	.01		.02			
499.0	501.5	74960	2.5	.0	2E1	3.96	.09	.69	.62	9.30			1	32	34	.01		.04			
501.5	504.0	74961	2.5	.0	2E4	4.28	.19	2.65	2.56	26.40			4	28	33	.06		.23			
504.0	506.5	74962	2.5	.0	2E1	4.15	.12	1.08	1.61	13.70			3	30	33	.34		.12			
506.5	509.0	74963	2.5	.0	2E1	4.32	.10	.88	.47	19.60			1	33	35	.42		.04			
509.0	512.5	74964	3.5	.0	2G0	4.75	.24	2.51	4.66	31.40			1	26	27	15.80		.04			
512.5	515.0	74965	2.5	.0	2EG	4.63	.21	1.61	2.89	22.40			2	29	32	5.84		.11			
515.0	517.5	74966	2.5	.0	2G0	4.43	.10	2.34	4.16	27.70			1	20	22	18.26		.08			
517.5	520.0	74967	2.5	.0	2G0	4.73	.15	2.59	4.71	29.90			2	25	27	12.67		.14			
520.0	522.5	74968	2.5	.0	2G0	4.41	.06	2.06	6.85	23.30				11	12	40.84		.03			
522.5	525.0	74969	2.5	.0	2G0	4.51	.16	3.64	6.01	44.80			2	16	18	29.87		.16			
525.0	527.5	74970	2.5	.0	2E6	4.53	.04	1.32	1.92	25.20				34	35	3.12		.02			
527.5	530.0	74971	2.5	.0	2G0	4.60	.07	3.56	5.71	41.70			1	24	26	15.80		.07			
530.0	532.5	74972	2.5	.0	2E48	4.35	.35	3.72	3.10	42.60			4	33	38	.24		.17			
532.5	535.0	74973	2.5	.0	2E1	4.57	.19	1.80	1.7j	23.60			1	38	39	.02		.05			
535.0	540.0	74974	5.0	.0	2E4	4.74	.09	3.25	2.54	37.60			1	38	40	.04		.04			
540.0	542.5	74975	2.5	.0	2E1	4.40	.02	.22	.10	9.30				38	39	.01					
542.5	545.0	74976	2.5	.0	2E1	4.51	.03	.16	.09	8.40				39	39	.02		.01			
545.0	547.5	74977	2.5	.0	2E1	4.38	.06	.30	.16	10.60				40	41	.01		.01			
547.5	550.0	74978	2.5	.0	2E4	4.88	.14	2.19	2.27	29.20				35	36	2.29		.04			
550.0	552.5	74979	2.5	.0	2E4	4.90	.09	1.76	2.46	23.30				40	41	.02		.01			
552.5	555.0	74980	2.5	.0	2E1	4.30	.14	.88	.48	19.90				37	37	.04		.01			
555.0	557.5	74981	2.5	.0	2E1	4.70	.06	1.13	.34	24.60				37	38			.01			
557.5	560.0	74982	2.5	.0	2E4	5.11	.06	6.50	4.70	71.80			1	36	37	.01		.05			
560.0	562.5	74983	2.5	.0	2E4	5.23	.07	4.53	2.61	39.20				39	40	.01		.03			
562.5	565.0	74984	2.5	.0	2E1	4.42	.05	1.46	.88	15.60				38	39	.01		.01			
565.0	567.5	74985	2.5	.0	2E1	4.30	.10	1.09	1.28	15.90				37	38	.01		.02			
567.5	570.0	74986	2.5	.0	2E4	4.97	.37	6.38	5.31	95.80			5	31	37	.73		.29			
570.0	572.5	74987	2.5	.0	2E4	4.74	.33	3.48	4.23	47.60			5	34	39	.24		.26			
572.5	575.0	74988	2.5	.0	2E4	4.60	.12	3.48	2.64	40.70			2	36	38			.07			
575.0	577.5	74989	2.5	.0	2E4	4.54	.40	3.89	1.37	80.20			2	33	35	.04		.05			
577.5	580.0	74990	2.5	.0	2E1	4.16	.19	1.54	2.37	27.70			1	33	34	.03		.02			
616.0	619.0	75005	3.0	.0	2E4	4.30	.28	1.45	3.04	10.30			8	28	36	.01		.33			
619.0	621.5	75006	2.5	.0	2F4	4.46	.39	3.33	7.82	19.00			6	26	32	.02		.24			
621.5	624.0	75007	2.5	.0	2F4	4.35	.26	4.58	7.67	20.80			5	37	42	.03		.18			
624.0	626.5	75008	2.5	.0	2F4	4.70	.14	3.60	8.75	22.70			3	29	33	.01		.10			
626.5	629.0	75009	2.5	.0	2F0	4.43	.37	1.96	4.39	15.60			4	28	33	.01		.16			
629.0	631.5	75010	2.5	.0	2F4	4.80	.05	5.16	8.69	48.50			2	31	33	.01		.05			
631.5	634.0	75011	2.5	.0	2F4	4.90	.06	5.72	10.71	28.90			3	27	31			.06			
634.0	636.5	75012	2.5	.0	2F4	4.12	.26	5.73	12.20	34.20			5	20	25	.01		.09			
636.5	639.0	75013	2.5	.0	2F4	4.97	.05	4.87	10.07	28.60			2	31	33	.01		.03			
639.0	641.5	75014	2.5	.0	2F4	4.73	.06	7.30	12.40	42.30			2	28	31	.01		.03			
641.5	644.0	75015	2.5	.0	2F4	4.76	.05	6.86	10.50	39.50			1	31	33			.02			

DDH: 80006 UTM-N: 8859.7 UTM-E: 14926.0 UTM-ELEV: 4027.5 TOTAL DEPTH: 753.0 SECTION: 122
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
644.0	646.5	75016	2.5	.0	2F4	5.00	.03	6.83	10.50	39.50			1	31	33	.01		.02			
646.5	649.0	75017	2.5	.0	2F4	4.80	.01	8.37	14.90	45.70			1	27	29	.01		.02			
649.0	651.5	75018	2.5	.0	2D5	3.48	.12	1.26	3.52	27.40			1	19	21	.03		.02			
651.5	654.0	75019	2.5	.0	2D5	3.49	.06	.87	3.52	16.50			1	16	17	.06		.01			
654.0	656.5	75020	2.5	.0	2D4	3.32	.17	4.86	7.07	44.80			2	12	15	.06		.02			
656.5	659.0	75021	2.5	.0	2C5	3.49	.04	.21	2.29	13.40			1	17	19	.06		.02			
659.0	661.5	75022	2.5	.0	2C5	3.55	.03	.40	2.98	20.50			1	20	22	.06		.01			
661.5	664.0	75023	2.5	.0	2D5	3.54	.02	1.42	3.95	16.50			1	18	19	.04		.01			
664.0	666.5	75024	2.5	.0	2A4	3.28	.04	7.18	2.82	55.10			1	20	21	.08		.01			
666.5	669.0	75025	2.5	.0	****	3.27	.08	6.32	14.05	32.00			2	8	10	.06		.01			
669.0	671.5	75026	2.5	.0	2A4	3.49	.03	8.20	16.00	36.70			2	8	10	.07		.01			
671.5	674.0	75027	2.5	.0	2A4	3.61	.02	9.60	16.37	36.70			2	9	12	.06		.01			
674.0	676.5	75028	2.5	.0	2A4	3.69	.03	10.15	18.26	39.80			2	9	11	.06		.01			
676.5	679.0	75029	2.5	.0	2A4	3.43	.03	5.15	16.21	25.20			2	9	11	.06		.01			
679.0	681.5	75030	2.5	.0	2A4	3.49	.02	10.20	17.22	41.40			2	8	11	.07		.01			
681.5	684.0	75031	2.5	.0	2A4	3.31	.03	6.04	15.18	24.60			2	6	8	.11		.01			
684.0	686.5	75032	2.5	.0	2A4	3.68	.04	10.63	18.79	33.30			3	7	10	.07		.02			
686.5	689.0	75033	2.5	.0	2A4	3.81	.02	7.33	15.98	23.90			2	12	15	.04		.01			
689.0	691.5	75034	2.5	.0	2A4	3.53	.04	6.40	14.95	20.50			2	11	13	.06		.01			
691.5	694.0	75035	2.5	.0	2A4	3.80	.02	7.42	15.92	28.30			2	13	15	.03		.01			
694.0	696.5	75036	2.5	.0	2A4	3.50	.02	5.74	14.05	21.20			2	11	13	.08		.01			
696.5	699.0	75037	2.5	.0	2A4	3.41	.17	6.46	13.96	33.00			4	8	12	.10		.03			
699.0	701.5	75038	2.5	.0	2A4	5.87	.10	5.14	13.03	32.70			3	13	16	.08		.05			
701.5	704.0	75039	2.5	.0	2A4	3.20	.07	.78	7.72	44.80			2	11	14	.10		.05			
704.0	706.5	75040	2.5	.0	2A4	3.32	.12	4.37	6.86	36.40			6	15	21	.07		.07			
706.5	709.0	75041	2.5	.0	2A4	3.15	.16	3.95	8.65	29.90			5	6	11	.09		.09			
709.0	711.5	75042	2.5	.0	2A0	2.96	.19	.70	2.54	14.30			6	4	10	.18		.05			
711.5	714.6	75043	3.1	.0	2B0	2.95	.14	.35	.15	13.10			1	3	5	.01		.01			
714.6	717.8	75044	3.2	.0	2B4	3.05	.11	7.63	3.04	114.10			2	2	5	.03		.11			
717.8	721.0	75045	3.2	.0	2B4	3.13	.16	3.87	12.10	24.90			5	3	8	.07		.13			
721.0	723.5	75046	2.5	.0	2D47	3.50	.40	4.66	13.73	28.00			13	2	15	.08		.08			
723.5	726.0	75047	2.5	.0	2D47	3.36	.34	2.29	10.72	19.90			13	4	17	.06		.09			
726.0	728.0	75048	2.0	.0	2D7	3.40	.27	1.89	4.64	26.70			19	2	22	.07		.11			
WEIGHTED AVERAGE																					
478.5	580.0		101.5		1	4.47	.14	2.50	2.62	35.56			2	31	34	4.44		.08			
616.0	728.0		112.0		2	3.81	.11	4.92	9.86	31.47			3	15	19	.05		.05			

DDH: 72016 UTM-N: 8978.1 UTM-E: 15011.7 UTM-ELEV: 4161.8 TOTAL DEPTH: 810.0 SECTION: 122
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
567.0	572.0	71884	5.0	.0	****	4.06	.11	5.10	7.08	40.10			1	26	27	10.40		.06			
572.0	577.0	71885	5.0	.0	****	4.67	.08	5.98	6.47	67.10			1	26	27	10.42		.06			
577.0	582.0	71886	5.0	.0	****	3.96	.03	1.62	3.02	22.90			1	26	27	3.05		.06			
582.0	587.0	71887	5.0	.0	****	3.67	.01	.08	.10	4.90			1	26	27	.01		.06			
587.0	592.0	71888	5.0	.0	****	3.59	.02	.14	.10	5.60			1	26	27	.05		.06			
592.0	597.0	71889	5.0	.0	****	4.17	.03	.56	.33	7.60			4	26	31	.05		.04			
597.0	602.0	71890	5.0	.0	****	4.30	.02	3.28	7.53	30.40			4	26	31	.06		.04			
602.0	607.0	71891	5.0	.0	****	3.76	.03	4.77	13.30	66.00			4	26	31	.10		.04			
607.0	612.0	71892	5.0	.0	****	4.15	.15	3.67	5.91	42.50			4	26	31	2.32		.04			
612.0	617.0	71893	5.0	.0	****	4.69	.11	1.88	3.46	15.10			1	32	34	.07		.02			
617.0	622.0	71894	5.0	.0	****	4.81	.23	.04	.10	5.90			1	32	34	.04		.02			
622.0	627.0	71895	5.0	.0	****	4.97	.19	.06	.14	7.00			1	32	34	.06		.02			
627.0	632.0	71896	5.0	.0	****	3.17	.09	2.80	9.50	23.10			1	32	34	.25		.02			
632.0	637.0	71897	5.0	.0	****	3.15	.11	1.28	3.10	13.80			1	25	27	.26		.02			
637.0	642.0	71898	5.0	.0	****	3.99	.21	2.27	3.65	17.10			1	25	27	.15		.02			
642.0	647.0	71899	5.0	.0	****	3.83	.09	.64	1.92	12.60			1	25	27	.16		.02			
762.0	767.0	71923	5.0	.0	****	4.05	.26	.74	2.07	5.60			4	28	33	.02		.13			
767.0	772.0	71924	5.0	.0	****	3.97	.06	1.76	7.12	6.60			4	28	33	.08		.13			
772.0	777.0	71925	5.0	.0	****	3.88	.04	.44	1.70	3.90			4	16	20	.04		.04			
777.0	782.0	71926	5.0	.0	****	3.87	.05	3.90	8.82	19.90			4	16	20	.09		.04			
782.0	787.0	71927	5.0	.0	****	3.15	.14	1.97	5.94	20.00			4	16	20	.22		.04			
787.0	792.0	71928	5.0	.0	****	2.79	.05	.32	1.08	10.80			4	16	20	.30		.04			
WEIGHTED AVERAGE																					
567.0	647.0		80.0		1	4.05	.09	2.13	4.10	23.85			2	27	30	1.71		.03			
762.0	792.0		30.0		2	3.61	.10	1.52	4.45	11.13			4	20	24	.12		.07			

DDH: 76001 UTM-N: 9067.7 UTM-E: 15135.1 UTM-ELEV: 4185.6 TOTAL DEPTH: 751.0 SECTION: 122
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
607.4	609.0	73057	1.6	.0	****	2.99	.41	1.02	2.72	24.30			6	12	18	.16		.10			
609.0	611.0	73058	2.0	.0	****	3.41	.59	.80	.46	27.39			6	12	18	.08		.10			
611.0	613.0	73059	2.0	.0	****	3.33	.41	3.49	1.38	52.10			6	12	18	.08		.10			
613.0	614.2	73060	1.2	.0	****	3.08	.29	2.02	3.16	21.60			6	12	18	.11		.10			
614.2	614.8	73061	.6	.0	****	3.47	.14	1.43	3.58	8.19			6	12	18	.10		.10			
614.8	616.0	73062	1.2	.0	****	3.91	.05	8.16	18.10	32.60			6	12	18	.14		.10			
616.0	616.5	73063	.5	.0	****	3.75	.17	3.47	2.85	17.80			6	12	18	.05		.10			
616.5	616.8	73064	.3	.0	****	2.99	.10	.29	.23	8.19			6	12	18	.35		.10			
616.8	617.2	73065	.4	.0	****	2.98	.13	.39	.10	8.90			6	12	18	.22		.10			
617.2	617.4	73066	.2	.0	****	4.46	.07	8.65	9.16	39.79			6	12	18	.08		.10			
617.4	618.3	73067	.9	.0	****	3.81	.23	8.04	10.90	41.79			6	12	18	.08		.10			
618.3	618.9	73068	.6	.0	****	3.54	.13	2.73	4.05	21.19			6	12	18	.08		.10			
618.9	619.6	73069	.7	.0	****	3.37	.14	.35	.27	16.39			6	12	18	.08		.10			
619.6	619.9	73070	.3	.0	****	2.91	.04	.14	.23				2	16	19	.14		.02			
619.9	621.0	73071	1.1	.0	****	2.87	.02	.11	.19				2	16	19	.16		.02			
621.0	621.7	73072	.7	.0	****	3.29	.10	.16	.38	7.90			2	16	19	.13		.02			
621.7	623.0	73073	1.3	.0	****	3.49	.10	.99	1.96	12.30			2	16	19	.10		.02			
623.0	623.5	73074	.5	.0	****	3.47	.04	1.17	3.29	8.59			2	16	19	.13		.02			
623.5	626.4	73075	2.9	.0	****	3.47	.05	2.41	3.37	11.59			2	16	19	.11		.02			
645.7	650.7	73081	5.0	.0	****	3.47	.07	.47	3.20				2	20	22	.13		.02			
650.7	655.7	73082	5.0	.0	****	3.68	.10	.61	1.34				2	20	22	.10		.02			
655.7	660.0	73083	4.3	.0	****	3.85	.13	.54	1.35	4.79			2	20	22	.05		.02			
660.0	661.0	73084	1.0	.0	****	3.87	.08	.08	.69	6.79			2	20	22	.08		.02			
661.0	665.0	73085	4.0	.0	****	4.15	.29	.44	1.39	3.39			3	24	27	.05		.02			
665.0	666.0	73086	1.0	.0	****	4.33	.17	1.95	5.48				3	24	27	.02		.02			
666.0	669.0	73087	3.0	.0	****	3.89	.11	.41	.62	7.49			3	24	27	.05		.02			
669.0	671.0	73088	2.0	.0	****	3.47	.04	1.28	1.60	8.19			3	24	27	.17		.02			
WEIGHTED AVERAGE																					
607.4	626.4		19.0		1	3.38	.22	2.38	3.47	21.68			5	13	18	.11		.07			
645.7	671.0		25.3		2	3.78	.13	.60	1.79	3.15			2	22	24	.08		.02			

19'

= 3.21 @ 20'

5.85

= 20.60 Ag @ 20'

= 5.55 @ 20' Pb+Zn

DDH: 76009 UTM-N: 8199.0 UTM-E: 14420.5 UTM-ELEV: 4012.5 TOTAL DEPTH: 638.0 SECTION: 123
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
496.2	500.0	73581	3.8	.0	1D4/9	3.38	.26	3.16	2.60	47.00			20	9	30	.21		.21			
500.0	500.7	73582	.7	.0	2J34	4.22	1.36	6.53	6.18	133.00			20	9	30	.06		.21			
500.7	504.0	73583	3.3	.0	2E84	4.50	.80	4.54	4.82	49.40			20	9	30	.03		.21			
504.0	506.5	73584	2.5	.0	2E4	4.81	.26	4.32	6.06	47.30			7	24	32	.03		.20			
506.5	508.0	73585	1.5	.0	2E24	4.88	.15	4.18	3.77	30.90			7	24	32	.05		.20			
508.0	511.0	73586	3.0	.0	2D4	3.94	.30	5.68	5.23	61.70			7	24	32	.13		.20			
511.0	514.0	73587	3.0	.0	2E4	3.89	.25	3.54	6.35	49.40			7	24	32	.07		.20			
514.0	518.4	73588	4.4	.0	2F4	4.74	.20	5.04	5.80	41.10			7	24	32	.11		.20			
518.4	519.7	73589	1.3	.0	2F0	4.22	.43	5.02	4.68	66.50			7	24	32	.10		.20			
519.7	520.3	73590	.6	.0	2F4	4.10	.17	5.44	9.58	75.40			7	24	32	.22		.20			
520.3	521.3	73591	1.0	.0	2G4	4.63	.31	4.68	5.38	64.40			7	24	32	5.18		.20			
521.3	522.5	73592	1.2	.0	2F4	4.65	.18	5.09	6.20	65.10			7	24	32	6.91		.20			
522.5	522.8	73593	.3	.0	2J3	4.35	.49	4.00	5.00	54.90			7	24	32	.16		.20			
522.8	524.1	73594	1.3	.0	2F4	4.72	.09	7.55	8.86	236.60			7	24	32	.09		.20			
524.1	525.9	73595	1.8	.0	2G0	4.57	.15	4.67	5.01	61.70			9	24	34	7.70		.36			
525.9	527.2	73596	1.3	.0	2E4	4.55	.28	5.35	5.40	76.80			9	24	34	1.46		.36			
527.2	528.5	73597	1.3	.0	2F4	4.59	.24	5.02	6.00	84.30			9	24	34	.87		.36			
528.5	530.7	73598	2.2	.0	2F4	4.61	.24	5.48	5.68	68.60			9	24	34	5.59		.36			
530.7	535.7	73599	5.0	.0	2F4	4.63	.28	5.00	5.39	73.40			9	24	34	4.47		.36			
535.7	540.7	73600	5.0	.0	2F4	4.57	.17	6.10	5.80	93.90			9	24	34	3.81		.36			
540.7	542.7	73601	2.0	.0	2J4	3.97	.24	5.43	6.66	98.70			9	24	34	.66		.36			
542.7	545.0	73602	2.3	.0	2D4	3.17	.13	2.62	7.86	35.30			7	2	9	.15		.08			
545.0	550.0	73603	5.0	.0	2D0	3.13	.17	1.36	3.44	33.30			7	2	9	.22		.08			
550.0	551.5	73604	1.5	.0	2D0	3.23	.22	2.18	6.58	15.80			7	2	9	.33		.08			
551.5	553.2	73605	1.7	.0	2B4	3.00	.14	1.68	3.00	52.50			7	2	9	.31		.08			
553.2	556.5	73606	3.3	.0	2A4	2.94	.22	1.10	1.86	18.50			7	2	9	.35		.08			
556.5	561.5	73607	5.0	.0	2A0	2.75	.06	.45	1.28	13.40			7	2	9	.42		.08			
WEIGHTED AVERAGE																					
496.2	561.5		65.3		1	3.98	.25	3.90	4.86	56.74			9	16	26	1.43		.21			

DDH: 76008 UTM-N: 8395.3 UTM-E: 14621.1 UTM-ELEV: 4041.9 TOTAL DEPTH: 690.0 SECTION: 123
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
455.1	459.7	73514	4.6	.0	2J4	4.24	.42	6.46	9.63	80.90			16	18	34	.08		.31			
459.7	461.8	73515	2.1	.0	2H4	4.22	.66	2.18	3.75	32.20			16	18	34	.06		.31			
461.8	464.9	73516	3.1	.0	2J4	4.37	.52	6.52	5.95	68.60			16	18	34	.09		.31			
464.9	470.0	73517	5.1	.0	2G4	4.33	.19	7.95	6.16	35.70			16	18	34	5.76		.31			
470.0	475.0	73518	5.0	.0	2G4	4.67	.18	7.58	6.16	109.00			9	13	22	21.10		.48			
475.0	480.0	73519	5.0	.0	2G4	4.61	.12	7.85	5.95	108.30			9	13	22	21.40		.48			
480.0	483.0	73520	3.0	.0	2G4	4.72	.11	7.10	5.77	102.90			9	13	22	11.47		.48			
483.0	486.8	73521	3.8	.0	2H4	4.55	.36	7.40	5.78	110.40			9	13	22	13.28		.48			
486.8	487.6	73522	.8	.0	2J4	4.17	.39	7.45	7.74	114.50			9	13	22	9.58		.48			
487.6	492.7	73523	5.1	.0	2B0	3.94	.08	.82	.82	9.60			9	13	22	4.42		.48			
492.7	493.2	73524	.5	.0	2J4	4.44	.06	25.20	22.80	350.40			7	3	11	1.19		.16			
493.2	496.2	73525	3.0	.0	2B0	3.26	.07	.83	2.18	5.80			7	3	11	21.45		.16			
496.2	498.6	73526	2.4	.0	2B4	3.18	.07	2.10	2.84	38.40			7	3	11	12.44		.16			
498.6	503.5	73527	4.9	.0	2B0	2.93	.05	.96	1.12	19.50			7	3	11	4.58		.16			
503.5	504.1	73528	.6	.0	2H4	3.64	.19	9.82	4.75	146.80			7	3	11	1.24		.16			
504.1	509.1	73529	5.0	.0	2H4	3.72	.16	5.15	5.60	91.90			7	3	11	7.04		.16			
509.1	509.5	73530	.4	.0	2B4	3.08	.05	2.28	5.04	37.70			7	3	11	1.19		.16			
509.5	512.0	73531	2.5	.0	2A4	3.03	.05	2.52	4.28	21.90			7	3	11	.47		.16			
512.0	515.0	73532	3.0	.0	2A4	2.95	.04	1.68	4.32	33.60			9	1	11	.60		.07			
515.0	520.0	73533	5.0	.0	2A4	2.90	.05	1.52	4.60	33.60			9	1	11	.56		.07			
520.0	521.0	73534	1.0	.0	2B4	3.33	.19	5.14	4.71	118.00			9	1	11	.07		.07			
521.0	525.0	73535	4.0	.0	2H4	4.22	.24	7.01	9.82	128.40			9	1	11	.08		.07			
525.0	526.0	73536	1.0	.0	2B0	2.90	.18	.98	2.09	38.40			9	1	11	.56		.07			
526.0	527.0	73537	1.0	.0	2A4	2.80	.03	1.31	4.20	41.10			9	1	11	.76		.07			
527.0	528.0	73538	1.0	.0	2B4	2.88	.06	1.48	3.40	27.80			9	1	11	.51		.07			
528.0	529.6	73539	1.6	.0	2A4	2.58	.02	1.56	2.68	39.40			9	1	11	.83		.07			
529.6	530.4	73540	.8	.0	1D4	2.91	.05	.10	.15	1.70			9	1	11	.63		.07			
530.4	533.3	73541	2.9	.0	2A0	2.98	.04	.44	.78	8.20			9	1	11	.58		.07			
533.3	536.3	73542	3.0	.0	2A0	2.78	.05	.37	.44	7.50			7	4	11	.58		.09			
536.3	541.3	73543	5.0	.0	2A0	2.99	.08	.74	1.15	18.20			7	4	11	.58		.09			
541.3	545.2	73544	3.9	.0	2B4	3.11	.11	1.60	3.12	41.80			7	4	11	.31		.09			
545.2	548.0	73545	2.8	.0	2J4	4.07	.30	6.17	11.04	94.60			7	4	11	.34		.09			
548.0	549.5	73546	1.5	.0	2A4	2.99	.05	1.71	4.20	23.30			7	4	11	.33		.09			
549.5	553.0	73547	3.5	.0	2B4	2.98	.06	3.24	4.35	39.10			7	4	11	.30		.09			
553.0	558.0	73548	5.0	.0	2B0	2.99	.10	1.13	2.77	17.10			5	2	8	.26		.06			
558.0	563.0	73549	5.0	.0	2B0	2.87	.02	.85	2.02	10.60			5	2	8	.78		.06			
563.0	565.2	73550	2.2	.0	0Q09	3.03	.11	2.85	4.45	31.50			5	2	8	.05		.06			
565.2	565.8	73551	.6	.0	2H4	4.10	.52	9.65	12.60	138.50			5	2	8	.08		.06			
565.8	570.8	73552	5.0	.0	2B4	3.01	.11	2.57	5.10	45.30			5	2	8	.07		.06			
570.8	572.5	73553	1.7	.0	2B4	3.22	.14	3.29	8.27	45.30			5	2	8	.07		.06			
572.5	573.5	73554	1.0	.0	2J4	4.18	.32	7.76	10.66	103.90			13	25	39	.05		.13			
573.5	576.4	73555	2.9	.0	2H4	4.39	.38	2.51	3.20	25.40			13	25	39	.05		.13			
576.4	578.7	73556	2.3	.0	2E3	4.57	.30	1.56	1.20	15.10			13	25	39	.04		.13			
578.7	580.0	73557	1.3	.0	2F4	4.83	.11	6.60	6.10	29.80			13	25	39	.04		.13			
580.0	583.0	73558	3.0	.0	2J0	4.33	.48	4.33	3.94	63.80			13	25	39	.08		.13			
583.0	584.0	73559	1.0	.0	2E4	4.76	.10	1.66	5.83	2.70			13	25	39	.04		.13			
584.0	588.4	73560	4.4	.0	2E0	4.74	.11	2.10	1.16	15.10			13	25	39	.04		.13			
588.4	594.0	73561	5.6	.0	2F4	4.90	.06	6.31	10.54	41.10			13	25	39	.07		.13			
594.0	599.0	73562	5.0	.0	2E0	4.78	.24	1.30	2.57	14.40			17	23	41	.03		.10			
599.0	602.0	73563	3.0	.0	2E4	4.63	.30	2.98	4.20	16.40			17	23	41	.04		.10			

DDH: 76008 UTM-N: 8395.3 UTM-E: 14621.1 UTM-ELEV: 4041.9 TOTAL DEPTH: 690.0 SECTION: 123
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
602.0	604.0	73564	2.0	.0	2F4	4.72	.16	5.09	7.12	28.80			17	23	41	.03		.10			
604.0	607.0	73565	3.0	.0	2F4	4.76	.20	3.59	6.20	1.40			17	23	41	.04		.10			
607.0	609.7	73566	2.7	.0	2H4	4.10	.66	4.48	4.34	45.30			17	23	41	.03		.10			
609.7	614.7	73567	5.0	.0	2H4	3.88	.61	5.04	5.92	47.30			17	23	41	.07		.10			
614.7	619.7	73568	5.0	.0	2H4	3.68	1.02	3.56	3.71	25.40			25	11	37	.03		.09			
619.7	624.7	73569	5.0	.0	2H4	4.29	.62	4.48	5.90	56.90			25	11	37	.04		.09			
624.7	629.7	73570	5.0	.0	2H4	3.76	.71	2.18	4.96	53.50			25	11	37	.13		.09			
629.7	632.7	73571	3.0	.0	2D4	3.53	.58	4.97	10.80	66.50			25	11	37	.07		.09			
632.7	635.2	73572	2.5	.0	2D0	3.33	.33	1.10	4.25	24.00			2	3	6	.17		.04			
635.2	640.0	73573	4.8	.0	2A0	3.09	.14	.90	2.39	24.70			2	3	6	.19		.04			
640.0	645.0	73574	5.0	.0	2A0	2.59	.04	.93	2.25	25.40			2	3	6	.18		.04			
645.0	650.0	73575	5.0	.0	2A0	2.91	.04	1.35	2.29	17.80			2	3	6	.15		.04			
650.0	655.0	73576	5.0	.0	2A4	2.97	.07	2.00	3.98	31.50			2	3	6	.16		.04			
WEIGHTED AVERAGE																					
455.1	655.0		199.9	1		3.71	.22	3.43	4.58	44.54			11	10	22	2.72		.15			

DDH: 76005 UTM-N: 8584.0 UTM-E: 14797.0 UTM-ELEV: 4100.2 TOTAL DEPTH: 744.0 SECTION: 123
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
517.5	520.0	73282	2.5	.0	2G4	3.86	.03	8.32	16.80	108.00			8	16	24	.45		.14			
520.0	524.0	73283	4.0	.0	2G4	4.57	.05	4.47	6.90	46.30			8	16	24	25.76		.14			
524.0	525.0	73284	1.0	.0	2J4	4.11	.34	4.18	8.75	59.00			8	16	24	.03		.14			
525.0	530.0	73285	5.0	.0	2J4	4.13	.27	5.44	8.22	59.70			8	16	24	.06		.14			
530.0	535.0	73286	5.0	.0	2H4	3.80	.30	4.83	5.35	61.00			19	12	32	9.99		.08			
535.0	539.7	73287	4.7	.0	2HJ4	4.22	.35	6.34	3.84	61.50			19	12	32	.07		.08			
539.7	544.4	73288	4.7	.0	2D3	3.48	.29	.66	1.91	20.60			19	12	32	.79		.08			
544.4	546.4	73289	2.0	.0	2G4	4.08	.06	5.18	5.66	78.90			19	12	32	16.86		.08			
577.2	580.0	73297	2.8	.0	2J4	4.15	.33	5.37	7.55	56.90			11	10	22	.08		.15			
580.0	585.0	73298	5.0	.0	2H4	4.09	.25	3.17	3.07	68.60			11	10	22	1.50		.15			
585.0	588.0	73299	3.0	.0	2H4	3.61	.36	2.18	2.10	46.60			11	10	22	.78		.15			
588.0	590.0	73300	2.0	.0	1D4	2.88	.08	.16	.27				11	10	22	.19		.15			
590.0	595.7	73301	5.7	.0	1D4/9	2.92	.08	2.78	1.58	46.60			14	9	24	.45		.14			
595.7	600.0	73302	4.3	.0	2H4	4.55	.38	3.33	2.76	31.20			14	9	24	.06		.14			
600.0	605.0	73303	5.0	.0	2C/2J	3.28	.27	3.07	1.01	60.30			14	9	24	.12		.14			
626.0	630.5	73311	4.5	.0	2F4	4.64	.26	8.90	9.43	99.40			7	29	36	.05		.22			
630.5	635.0	73312	4.5	.0	2F2	4.80	.20	4.99	3.61	55.50			4	33	38	.05		.09			
635.0	637.0	73313	2.0	.0	2F2	4.70	.19	5.05	2.24	24.00			4	33	38	.04		.09			
637.0	640.0	73314	3.0	.0	2E8	4.90	.39	1.89	1.04	20.60			4	33	38	.09		.09			
640.0	642.0	73315	2.0	.0	2E8	4.70	.37	1.24	2.06	16.40			4	33	38	.31		.09			
642.0	646.0	73316	4.0	.0	2E1	3.91	.24	.49	.61	13.00			4	33	38	.04		.09			
646.0	650.0	73317	4.0	.0	2E4	4.96	.08	5.09	6.64	42.50			4	33	38	.05		.09			
650.0	655.0	73318	5.0	.0	2F4	4.81	.21	4.85	8.58	39.80			5	35	40	.03		.17			
655.0	660.0	73319	5.0	.0	2EF	4.92	.07	1.88	5.76	3.40			5	35	40	.04		.17			
660.0	665.0	73320	5.0	.0	2E4	4.48	.37	2.83	3.98	32.60			5	35	40	.04		.17			
665.0	670.0	73321	5.0	.0	2F2	4.76	.26	2.47	3.23	26.70			5	35	40	.06		.17			
670.0	675.0	73322	5.0	.0	2E4	4.56	.27	1.64	2.36	15.10			6	26	32	.13		.12			
675.0	678.2	73323	3.2	.0	2EF	4.72	.26	2.88	3.70	12.30			6	26	32	.04		.12			
678.2	680.0	73324	1.8	.0	2CE/0	3.07	.13	.30	.53				6	26	32	.19		.12			
680.0	683.0	73325	3.0	.0	2C0	3.53	.25	2.54	1.50	8.20			6	26	32	.13		.12			
683.0	685.0	73326	2.0	.0	2EF/4	4.78	.13	3.64	6.66	25.40			6	26	32	.05		.12			
685.0	688.0	73327	3.0	.0	2EF/4	4.45	.15	3.45	5.84	20.60			6	26	32	.04		.12			
688.0	690.0	73328	2.0	.0	2F4	4.80	.06	6.86	12.50	13.00			6	26	32	.05		.12			
690.0	695.0	73329	5.0	.0	2F4	4.79	.05	4.63	8.83	29.50			6	26	32	.03		.12			
695.0	699.5	73330	4.5	.0	2EF	4.29	.16	2.37	5.28	19.20			5	25	31	.07		.04			
699.5	700.5	73331	1.0	.0	2D0	3.30	.14	3.00	5.37	52.80			5	25	31	.21		.04			
700.5	705.0	73332	4.5	.0	2E4	4.65	.15	4.25	5.81	3.40			5	25	31	.04		.04			
705.0	709.0	73333	4.0	.0	2D0	3.26	.11	1.62	3.32	19.50			5	25	31	.21		.04			
WEIGHTED AVERAGE																					
517.5	546.4		28.9		1	4.01	.22	4.75	6.38	57.48			14	14	28	6.65		.10			
577.2	605.0		27.8		2	3.64	.24	2.99	2.49	48.32			12	10	23	.49		.14			
626.0	709.0		83.0		3	4.49	.19	3.40	4.87	26.89			5	30	35	.07		.11			

DDH: 76003 UTM-N: 8798.3 UTM-E: 15009.1 UTM-ELEV: 4166.0 TOTAL DEPTH: 841.5 SECTION: 123
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
582.0	586.0	73154	4.0	.0	2J3	4.08	.28	2.91	5.50	32.19			14	12	27	7.54		.11			
586.0	591.0	73155	5.0	.0	2H4	3.77	.22	4.45	6.90	70.59			14	12	27	2.14		.11			
591.0	594.5	73156	3.5	.0	2H4	3.76	.28	5.58	8.15	28.80			14	12	27	2.60		.11			
594.5	598.8	73157	4.3	.0	2G4	4.32	.05	5.00	6.45	98.70			14	12	27	33.67		.11			
598.8	603.0	73158	4.2	.0	1D4	2.54	.04	.10	.08	85.70			4	19	23	.20		.11			
603.0	605.8	73159	2.8	.0	2EG4	4.34	.20	5.62	4.90	93.20			4	19	23	27.91		.11			
605.8	607.3	73160	1.5	.0	2EG0	4.79	.05	3.04	4.95	29.49			4	19	23	.66		.11			
607.3	611.0	73161	3.7	.0	2G4	4.87	.05	4.59	8.90	42.50			4	19	23	26.75		.11			
611.0	614.3	73162	3.3	.0	2GF4	4.79	.14	6.79	9.08	87.79			4	19	23	10.86		.11			
614.3	616.0	73163	1.7	.0	2EG	4.66	.05	5.29	6.45	49.70			4	19	23	14.51		.11			
616.0	617.0	73164	1.0	.0	2E1	4.61	.07	5.33	8.13	48.00			4	19	23	2.52		.11			
661.0	665.0	73176	4.0	.0	2E1	5.42	.13	1.12	1.33	13.69			2	29	32	.05		.02			
665.0	666.0	73177	1.0	.0	2F0	4.48	.11	4.12	5.38	31.49			2	29	32	.13		.02			
666.0	667.0	73178	1.0	.0	2F4	4.67	.02	5.44	6.26	39.10			2	29	32	.05		.02			
667.0	670.5	73179	3.5	.0	2G4	4.54	.02	5.40	8.89	52.10			2	29	32	26.51		.02			
670.5	671.5	73180	1.0	.0	2F4	4.78	.40	3.25	7.08	31.49			2	29	32	7.25		.02			
671.5	676.0	73181	4.5	.0	2E01	4.11	.14	1.34	1.89	10.30			2	29	32	.27		.02			
676.0	680.0	73182	4.0	.0	2E1	4.44	.02	1.16	2.91	13.69			2	29	32	.04		.02			
680.0	683.0	73183	3.0	.0	2E0	4.54	.02	1.89	2.00	17.10			3	22	25	.04		.05			
683.0	684.0	73184	1.0	.0	2C0	4.66	.02	2.64	1.10	20.60			3	22	25	.04		.05			
684.0	686.0	73185	2.0	.0	2D0	3.10	.11	.62	7.28	12.30			3	22	25	.22		.05			
686.0	689.5	73186	3.5	.0	2D4	3.43	.13	2.58	9.32	13.69			3	22	25	.26		.05			
689.5	690.5	73187	1.0	.0	2F0	4.30	.16	2.64	4.38	6.90			3	22	25	.05		.05			
781.0	784.0	73208	3.0	.0	2F4	4.42	.04	10.27	20.80	23.30			6	10	16	.08		.05			
784.0	786.1	73209	2.1	.0	2E1	4.42	.13	.10	1.65				6	10	16	.04		.05			
786.1	788.0	73210	1.9	.0	2FH4	4.21	.07	5.12	14.80	27.10			6	10	16	.02		.05			
788.0	791.0	73211	3.0	.0	QQ0/9	2.93	.17	3.04	1.87	28.80			6	10	16	.05		.05			
791.0	796.0	73212	5.0	.0	2B0	2.85	.08	.56	1.78				6	10	16	.27		.05			
796.0	798.0	73213	2.0	.0	2B0	2.87	.11	.47	.90	10.30			6	10	16	.32		.05			
798.0	801.4	73214	3.4	.0	2B0	3.14	.20	.84	3.00	6.59			6	10	16	.13		.05			
801.4	805.0	73215	3.6	.0	2AC	3.12	.05	.28	1.58	6.59			4	13	18	.14		.04			
805.0	806.0	73216	1.0	.0	2D4	3.75	.08	5.28	13.40	33.89			4	13	18	.07		.04			
806.0	811.0	73217	5.0	.0	2D0	3.35	.08	2.27	5.79	20.89			4	13	18	.08		.04			
811.0	816.0	73218	5.0	.0	2D4	3.70	.11	7.04	17.00	40.50			4	13	18	.10		.04			
816.0	821.0	73219	5.0	.0	2D0	3.49	.07	2.48	6.65	20.89			4	13	18	.11		.04			
821.0	822.3	73220	1.3	.0	2D0	3.35	.22	2.37	6.28	31.69			4	13	18	.11		.04			
822.3	826.0	73221	3.7	.0	2D3	3.02	.13	2.41	2.54	23.00			4	4	9	.20		.05			
WEIGHTED AVERAGE																					
582.0	617.0		35.0		1	4.09	.14	4.27	6.17	64.33			9	16	25	12.48		.11			
661.0	690.5		29.5		2	4.36	.09	2.31	4.54	20.05			2	27	30	3.50		.03			
781.0	826.0		45.0		3	3.40	.10	2.97	6.76	18.81			5	11	16	.13		.04			

DDH: 76002 UTM-N: 8892.2 UTM-E: 15095.2 UTM-ELEV: 4181.5 TOTAL DEPTH: 821.0 SECTION: 123
RFE: RFE DIR: 0 PLUNGE ANGLES: 0 0 DHD CALC: 1 SS CALC: 0

---DEPTHS-- FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BaO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.G.
582.7	583.7	73094	1.0	.0	2D4	3.47	.28	2.93	8.30	47.29			4	13	18	.46		.17			
583.7	586.5	73095	2.8	.0	2D0	4.54	.02	2.89	6.13	120.29			4	13	18	39.25		.17			
586.5	591.5	73096	5.0	.0	2G4	4.55	.10	6.29	5.70	66.20			4	13	18	32.95		.17			
591.5	596.5	73097	5.0	.0	2EG4	4.50	.14	3.74	3.14	88.79			3	21	25	13.00		.16			
596.5	601.5	73098	5.0	.0	2G4	4.84	.11	6.04	6.75	81.90			3	21	25	25.67		.16			
601.5	606.5	73099	5.0	.0	2G4	4.63	.14	6.63	7.26	46.60			3	21	25	28.19		.16			
606.5	611.5	73100	5.0	.0	2EG4	4.61	.10	4.25	7.58	13.69			3	21	25	12.60		.16			
611.5	616.5	73101	5.0	.0	2E0	4.16	.05	.83	1.26	40.79			2	30	32	.06		.02			
616.5	621.2	73102	4.7	.0	2E5	3.74	.05	.58	.29	20.19			2	30	32	.19		.02			
621.2	626.3	73103	5.1	.0	2FE4	4.59	.32	4.54	4.34	18.19			2	30	32	.19		.02			
626.3	630.0	73104	3.7	.0	2E1	3.95	.23	1.52	.77	40.79			2	30	32	.17		.02			
630.0	631.5	73105	1.5	.0	2F4	4.50	.10	5.13	4.90	27.10			2	30	32	.02		.02			
631.5	639.8	73106	8.3	.0	2E4	4.36	.07	2.64	5.65	60.29			12	22	34	.75		.07			
639.8	640.5	73107	.7	.0	2H4	3.95	.17	3.89	8.65	76.79			12	22	34	.63		.07			
640.5	641.5	73108	1.0	.0	2D4	3.35	.29	3.97	13.00	69.29			12	22	34	.61		.07			
641.5	643.8	73109	2.3	.0	2DH4	4.40	.46	4.59	7.70	63.10			12	22	34	2.79		.07			
643.8	646.5	73110	2.7	.0	2E4	4.44	.02	3.10	5.54	34.79			12	22	34	3.76		.07			
646.5	648.0	73111	1.5	.0	2E4	4.33	.35	2.24	4.95	30.19			12	22	34	4.54		.07			
786.5	791.5	73144	5.0	.0	2E8	4.21	.39	.48	1.20				6	29	35	.05		.14			
791.5	792.7	73145	1.2	.0	2E8	4.05	.13	.75	1.18				5	8	13	.02		.05			
792.7	793.4	73146	.7	.0	2H4	3.41	.17	4.26	11.69	26.39			5	8	13	.01		.05			
793.4	796.5	73147	3.1	.0	2B0	2.95	.14	.68	.94	58.20			5	8	13	.10		.05			
796.5	801.5	73148	5.0	.0	2B4	3.37	.20	5.15	1.63	238.99			5	8	13	.05		.05			
801.5	805.5	73149	4.0	.0	2D0	3.06	.13	2.39	5.29	14.40			5	8	13	.10		.05			
WEIGHTED AVERAGE																					
582.7	648.0		65.3		1	4.38	.14	3.68	4.95	51.47			5	23	29	10.81		.09			
786.5	805.5		19.0		2	3.50	.22	2.30	2.52	76.39			5	14	19	.06		.08			

**THIS UPDATE WAS REQUESTED BY: ROBIN .GEOLOGY AT: 09:35:43