019687

VANGORDA ASSAY DATA

Diamond Drill Holes

SUMMARY OF DRILLHOLE DATA FOR THE VANGORDA PIT DESIGN 08/08/80

FILE	DDH-ID	ELEV	NORTHING	EASTING	TOTAL DEPTH	MF	RECORD COUNT SUMMARY I	R	C	L	M	P	S
V0001R.U	V-01-R	1135.2	903409.4	593880.7	141.1	M	1	5	0	29	14	12	44
V0015R.U	V-15-R	1131.2	903397.4	593968.5	124.1	M	1	4	0	48	52	0	31
V0018R.U	V-18-R	1155.0	903297.4	594144.0	200.3	M	1	5	0	51	36	0	38
V0020R.U	V-20-R	1148.3	903261.2	594003.0	144.2	M	1	4	0	46	21	13	27
V0026R.U	V-26-R	1139.5	903434.9	593926.0	147.5	M	1	5	0	36	48	44	29
V0027R.U	V-27-R	1146.9	903473.2	593984.3	151.5	M	1	6	0	46	27	0	40
V0028R.U	V-28-R	1145.2	903487.0	593892.7	132.9	M	1	5	0	21	7	5	27
V0030R.U	V-30-R	1151.3	903521.9	593932.9	133.5	M	1	5	0	29	18	15	22
V0033R.U	V-33-R	1134.6	903349.0	594007.6	155.1	M	1	5	0	49	53	50	29
V0035R.U	V-35-R	1147.3	903343.6	594097.5	172.8	M	1	6	0	51	43	38	34
V0045R.U	V-45-R	1153.4	903256.8	594094.3	215.5	M	1	7	0	67	53	50	47
V0046R.U	V-46-R	1157.4	903173.3	594090.3	178.9	M	1	6	0	63	22	19	35
V0047R.U	V-47-R	1149.9	903301.9	594053.4	176.8	M	1	7	0	39	60	57	31
V0049R.U	V-49-R	1162.6	903166.5	594175.3	166.7	M	1	5	0	55	28	24	39
V0050R.U	V-50-R	1157.6	903211.2	594132.8	191.1	M	1	6	0	43	39	33	37
V0053R.U	V-53-R	1152.0	903218.0	594046.4	178.0	M	1	6	0	53	31	0	34
V0057R.U	V-57-R	1156.4	903126.6	594130.2	159.7	M	1	5	0	54	15	9	44
V0060R.U	V-60-R	1158.4	903254.4	594180.6	150.0	M	1	5	0	26	27	24	25
V0063R.U	V-63-R	1163.9	903207.5	594220.4	133.2	M	1	4	0	29	34	32	20
V0094R.U	V-094-R	1150.0	903319.8	594076.8	166.6	M	1	6	0	39	45	40	36
V0095R.U	V-095-R	1149.4	903279.7	594030.4	164.9	M	1	6	0	25	38	36	27
	....ERROR -- DEPTH ERROR:	MV-096-R	1497	1497									
V0096R.U	V-096-R	1148.1	903242.8	593985.1	161.1	M	1	6	0	39	21	18	28
V0110R.U	V-110-R	1157.8	903231.1	594154.6	166.7	M	1	6	0	36	30	27	25
V0114R.U	V-114-R	1157.6	903188.2	594107.4	192.9	M	1	7	0	38	20	14	35
V0115R.U	V-115-R	1140.6	903427.9	593997.5	143.9	M	1	6	0	44	64	61	29
V0117R.U	V-117-R	1154.7	903151.1	594067.6	133.2	M	1	5	0	36	16	13	27
V0119R.U	V-119-R	1128.9	903376.7	593947.0	122.5	M	1	5	0	41	57	51	19
V0123R.U	V-123-R	1158.7	903272.9	594202.0	174.0	M	1	7	0	25	10	7	32
V0126R.U	V-126-R	1142.4	903366.1	594125.7	166.4	M	1	5	0	15	43	39	34
V0133R.U	V-133-R	1150.0	903465.6	594041.4	136.6	M	1	6	0	34	16	14	30
V0143R.U	V-143-R	1152.7	903489.1	594005.8	129.8	M	1	5	0	29	14	10	31
V0300.UK	V-300	1126.4	903344.4	593913.9	158.5	M	1	5	0	41	37	31	29
V0302.UK	V-302	1151.9	903236.3	594067.6	189.0	M	1	5	0	59	45	41	36
V0303.UK	V-303	1153.9	903275.8	594116.7	129.5	M	1	5	0	43	41	40	23
V0304.UK	V-304	1136.1	903330.2	593987.9	160.6	M	1	7	0	35	54	47	29
V0305.UK	V-305	1134.3	903366.6	594036.7	124.4	M	1	4	0	38	46	42	32
V0306.UK	V-306	1138.3	903312.1	593963.0	173.1	M	1	5	0	51	25	20	35
V0307.UK	V-307	1134.7	903390.8	594064.9	167.6	M	1	6	0	30	29	26	34
V0308.UK	V-308	1143.6	903292.4	593939.2	138.7	M	1	4	0	51	25	17	24
V0309.UK	V-309	1163.5	903185.9	594197.0	145.4	M	1	5	0	29	27	21	23
V0310.UK	V-310	1137.0	903406.7	594085.7	148.7	M	1	4	0	42	22	19	36
V0311.UK	V-311	1126.1	903338.8	593900.4	139.0	M	1	4	0	20	10	6	23
V0312.UK	V-312	1160.6	903146.4	594153.2	166.4	M	1	6	0	48	24	19	39
V0313.UK	V-313	1148.2	903505.1	593911.5	108.5	M	1	4	0	17	13	10	20
V0314.UK	V-314	1141.8	903462.4	593866.3	110.0	M	1	4	0	12	1	0	28
V0315.UK	V-315	1137.6	903420.6	593904.8	111.4	M	1	4	0	37	22	18	32
V0316.UK	V-316	1143.2	903455.8	593960.6	151.8	M	1	6	0	34	37	34	53
V0317.UK	V-317	1154.5	903316.5	594170.4	112.2	M	1	2	0	29	44	41	38

SUMMARY OF DRILLHOLE DATA FOR THE VANGURDA PIT DESIGN 08/08/80

FILE	DDH-ID	ELEV	NORTHING	EASTING	TOTAL DEPTH	MF	RECORD COUNT SUMMARY						
							I	R	C	L	M	P	S
V0318.DK	V-318	1144.4	903445.4	594020.4	142.0	M	1	5	0	39	32	0	34
V0319.DK	V-319	1155.1	903543.1	593956.5	147.2	M	1	5	0	35	7	0	35
V0320.DK	V-320	1151.5	903201.1	594021.6	148.4	M	1	5	0	61	15	10	28
V0321.DK	V-321	1128.0	903359.7	593932.3	139.3	M	1	5	0	58	36	28	34
V0322.DK	V-322	1163.9	903226.6	594241.0	114.9	M	1	4	0	23	17	14	21

PROGRAM FINISHED
STOP

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-01-R *
****

NORTH:903409.4 EAST:593880.7 ELEV: 1135.2 CSTS FILE: V0001R.DK

OE

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	44.2		176.0	350.0
R	74.7		176.0	348.0
R	105.2		173.0	315.0
R	135.6		168.5	308.0

OTL use 3.79

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	7.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	7.6	11.6		6.04	.57	264.5	.05	28.46	4.02	3.48	7.45	.01	1.74	.019
M	11.6	13.1		6.70	13.11	111.5	.57	18.06	4.34	15.83	.54	.02	1.77	.018
M	13.1	14.6		5.14	11.60	105.5	.20	26.88	4.47	13.09	.47	.02	1.27	.015
M	14.6	16.2		9.54	19.20	154.0	.50	4.51	5.04	22.07	.82	.03	1.81	.015
M	16.2	17.5		.67	.81	96.0	.04	6.10	4.29	21.75	1.00	.04	.45	.020
M	17.5	20.4		9.40	19.03	16.0	.53	.39	2.79	11.90	.91	.06	2.30	.004
M	20.4	22.3		6.41	12.08	101.5	.23	7.63	3.79	15.40	.89	.05	1.30	.007
M	22.3	23.8		4.12	2.95	45.5	.18	.11	2.99	14.36	1.21	.07	1.13	.003
M	23.8	25.3		3.60	4.12	47.0	.06	.15	2.98	7.62	1.32	.08	.65	.003
M	25.3	26.8		3.14	3.24	65.0	.06	.45	2.90	9.02	1.43	.10	.79	.003
M	26.8	28.3		6.01	8.62	116.5	.30	11.14	4.46	25.78	.96	.07	.72	.005
M	28.3	29.9		.95	1.34	18.0	.14	2.20	2.88	7.62	2.22	.08	.10	.003
M	29.9	141.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

what is this rock? vein?

FINISHED -- LENGTH = 141.10 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 994.1

2E

****
* DDH: V-15-R *
****

NORTH:903397.4 EAST:593968.5 ELEV: 1131.2 CSTS FILE: V0015R.DK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	57.6		177.5	93.0
R	88.1		177.6	108.0
R	118.6		174.7	123.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	17.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	17.4	19.2		1.45	2.35	15.0	.01	.09	2.59	2.10	.90	.01	.27	.001
M	19.2	21.0		.46	.70	11.5	.09	.12	3.10	12.10	.80	.01	.86	.002
M	21.0	22.9		.14	.17	3.0	.13	.11	3.17	13.50	.90	.01	.69	.003
M	22.9	24.7		.17	.18	7.0	.09	.12	2.95	13.30	.60	.01	.72	.001
M	24.7	26.5		.22	.17	2.0	.08	.12	2.77	9.80	.70	.01	.55	.005
M	26.5	28.3		.46	.83	8.5	.12	.11	2.97	12.90	.90	.01	.72	.002
M	28.3	30.2		.45	.81	9.5	.12	.11	2.93	10.60	1.70	.05	.65	.004
M	30.2	32.0		.29	.59	8.0	.18	.10	3.06	14.60	.90	.01	.65	.005
M	32.0	33.8		2.10	2.20	21.0	.08	.10	2.92	9.10	.80	.02	.99	.002
M	33.8	35.7		.94	.97	10.0	.07	.14	2.76	7.30	1.20	.06	1.30	.007
M	35.7	37.5		1.88	2.17	16.5	.04	.30	2.70	2.60	1.00	.03	.41	.004
M	37.5	38.5		1.95	.27	28.5	.06	.43	2.63	2.90	.70	.02	.55	.002
M	38.5	39.9		4.65	9.03	74.5	.04	.33	3.08	9.00	1.40	.04	.45	.004
M	39.9	41.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	41.8	42.9		8.02	5.35	103.5	.09	1.83	4.13	17.90	8.60	.61	.65	.002
M	42.9	45.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	45.0	45.4		4.19	9.79	63.5	.04	12.24	3.49	8.80	3.40	.17	.24	.001
M	45.4	50.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	50.6	51.8		5.89	7.80	96.0	.09	22.93	4.13	13.70	2.30	.34	.89	.001
M	51.8	52.6		.50	.60	4.0	.03	6.73	2.96	5.00	4.30	.22	.21	.001
M	52.6	54.7		3.75	5.73	59.5	.14	23.31	4.53	19.70	2.00	.22	.89	.001
M	54.7	56.3		7.10	7.90	92.5	.13	4.66	4.48	15.80	9.20	.20	1.03	.002
M	56.3	57.9		5.45	7.23	82.0	.18	23.89	4.25	9.90	4.30	.29	2.26	.001
M	57.9	59.4		.95	1.04	20.5	.30	1.75	4.22	26.00	6.40	.75	1.47	.001
M	59.4	60.4		1.34	2.10	21.0	.17	1.98	4.23	24.20	7.90	.70	1.03	.002
M	60.4	61.4		4.97	7.23	83.0	.07	26.74	4.45	11.90	4.90	.60	.82	.003
M	61.4	61.8		7.78	8.73	111.0	.05	21.58	4.39	10.00	8.50	1.19	.69	.006
M	61.8	63.6		3.93	6.07	64.0	.09	19.82	4.21	16.50	4.50	.52	.55	.002
M	63.6	65.4		5.97	5.06	74.5	.15	13.59	4.18	13.70	8.50	1.16	.62	.002
M	65.4	66.5		3.16	2.54	41.5	.18	10.55	4.53	15.90	14.40	1.37	.41	.001
M	66.5	67.2		1.49	2.41	16.0	.05	15.49	3.34	6.20	3.50	.31	.27	.001
M	67.2	69.3		5.10	7.65	91.0	.05	27.90	4.42	12.10	3.10	.41	.48	.009
M	69.3	70.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	70.6	72.1		5.62	6.45	82.0	.05	26.46	4.45	13.60	3.40	.48	.45	.003
M	72.1	74.1		5.37	1.47	94.0	.20	.39	4.40	24.00	8.70	.90	.99	.002
M	74.1	75.9		1.23	1.96	21.0	.29	.38	3.79	19.40	8.20	.80	.65	.002

PRINTED IN CANADA
A. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-15-R *
****

NORTH:903397.4 EAST:593968.5 ELEV: 1131.2 CSTS FILE: V0015R.OK

				----- ASSAY DATA -----										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	75.9	77.7		.49	.43	8.0	.32	-.50	3.79	-.50	-.50	-.50	.82	.002
M	77.7	79.6		.16	.28	4.0	.30	-.50	4.13	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	79.6	81.4		.23	.32	6.0	.49	-.50	2.79	-.50	-.50	-.50	1.66	.002
M	81.4	83.2		.47	1.15	7.0	.44	-.50	3.89	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	83.2	85.0		.51	.65	6.0	.25	-.50	3.56	-.50	-.50	-.50	.82	.002
M	85.0	86.3		1.63	2.54	19.0	.17	-.50	3.60	-.50	-.50	-.50	.68	.002
M	86.3	87.4		3.91	9.22	56.0	.15	-.50	3.49	-.50	-.50	-.50	.82	.007
M	87.4	87.9		.75	.41	12.0	.28	-.50	2.53	-.50	-.50	-.50	.75	.001
M	87.9	99.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	99.7	100.0		.06	.15	3.0	.03	-.50	2.80	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	100.0	100.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	100.5	102.1		.26	1.40	5.0	.09	-.50	3.13	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	102.1	103.6		.23	.45	4.0	.09	-.50	2.98	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	103.6	105.2		.23	.37	3.0	.07	-.50	3.05	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	105.2	124.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 124.10 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1007.1

PRINTED IN CANADA
R.L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-18-R *
****

NORTH:903297.4 EAST:594144.0 ELEV: 1155.0 CSIS FILE: V0018R.OK

08/08/80
PAGE 1

8E

SURVEY DATA

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	42.4		178.0	353.0
R	133.8		174.0	73.0
R	164.3		170.0	76.0
R	194.8		166.3	80.0

ASSAY DATA

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.		31.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	31.1	1	32.1		2.86	3.68	43.5	.05	2.65	2.85	4.20	3.80	.06	.24	.002
M	32.1	1.5	32.6		2.14	5.30	35.5	.04	.26	3.28	15.90	1.90	.14	.65	.004
M	32.6	0.7	33.3		6.57	7.32	97.5	.13	3.38	4.65	29.90	1.10	.10	1.17	.005
M	33.3	0.8	34.1		7.96	5.36	102.5	.16	.10	4.08	19.10	7.50	.69	1.44	.005
M	34.1	1.6	35.7		.73	.69	20.0	.28	-.50	3.86	-.50	-.50	-.50	1.51	.002
M	35.7	1.5	37.2		.14	.28	11.0	.34	-.50	4.00	-.50	-.50	-.50	1.51	.002
M	37.2	1.5	38.7		.49	.52	12.0	.27	-.50	3.76	-.50	-.50	-.50	2.06	.002
M	38.7	1.8	40.5		.06	.01	2.0	.31	-.50	3.70	-.50	-.50	-.50	1.99	.002
M	40.5	1.9	42.4		.38	.22	13.0	.35	-.50	3.90	-.50	-.50	-.50	1.78	.002
M	42.4	1.8	44.2		.34	.53	10.0	.39	-.50	3.62	-.50	-.50	-.50	1.30	.002
M	44.2	1.8	46.0		.24	.23	10.0	.44	-.50	3.98	-.50	-.50	-.50	1.44	.002
M	46.0	1.9	47.9		.17	.23	6.0	.31	-.50	3.72	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	47.9	1.8	49.7		1.20	1.23	22.5	.36	.04	3.59	20.50	6.20	.37	1.27	.003
M	49.7	1.8	51.5		1.24	2.30	26.0	.31	.04	3.72	18.90	9.70	.74	1.51	.002
M	51.5	1.5	53.0		2.16	1.26	34.0	.34	.05	3.62	9.90	16.60	1.30	1.13	.002
M	53.0	1.7	54.7		1.70	1.48	24.0	.40	.07	3.30	12.10	13.10	1.28	.82	.002
M	54.7	2.1	56.8		2.48	1.76	30.0	.16	.17	3.23	5.40	15.00	1.45	.58	.003
M	56.8	1.2	58.0		2.66	.94	43.5	.13	.15	3.27	7.70	9.50	1.60	1.30	.002
M	58.0	1.7	58.5		.94	1.40	14.5	.11	.07	3.61	11.70	18.00	2.05	.99	.002
M	58.5	2.1	58.9		.17	.25	1.5	.25	.07	2.91	5.00	9.00	.57	.93	.002
M	58.9	1.8	60.7		1.56	1.33	23.5	.38	.04	3.39	11.20	14.30	1.27	.89	.002
M	60.7	1.8	62.5		.18	.13	10.0	.85	-.50	3.52	-.50	-.50	-.50	.69	.002
M	62.5	1.8	64.3		.13	.20	11.0	.84	-.50	3.37	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	64.3	1.8	66.1		.23	.28	11.0	.67	-.50	3.44	-.50	-.50	-.50	1.30	.002
M	66.1	1.9	68.0		.19	.38	6.0	.54	-.50	3.62	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	68.0	1.9	69.9		.14	.14	5.0	.33	-.50	4.77	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	69.9	0.3	70.2		.05	.07	5.0	.35	-.50	2.83	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	70.2	0.9	71.1		.05	.08	1.0	.33	-.50	3.29	-.50	-.50	-.50	.34	.002
M	71.1	0.4	71.5		.01	.06	.1	.01	-.50	2.07	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	71.5	0.7	72.2		.04	.12	.1	.23	-.50	3.44	-.50	-.50	-.50	.34	.002
M	72.2		73.2		.05	.12	.1	.07	-.50	2.87	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	73.2		75.0		.15	.38	.1	.20	-.50	2.97	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	75.0		76.8		-.50	-.50	-.5	.18	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	76.8		78.3		-.50	-.50	-.5	.14	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	78.3		200.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 200.30 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 954.7

PRINTED IN CANADA
R.L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-20-R *
****

NORTH:903261.2 EAST:594003.0 ELEV: 1148.3 CSTS FILE: V0020R.OK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	40.2		179.0	153.0
R	70.7		177.5	223.0
R	131.7		176.2	68.0

				ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	57.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	57.0	57.6	I I	10.39	8.61	162.5	.06	17.01	4.52	14.94	2.03	.15	1.50	.007
M	57.6	61.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	61.4	61.8	I I	10.64	8.47	148.5	.04	2.32	4.38	22.47	6.11	.80	1.39	.005
M	61.8	62.2		1.38	1.73	31.0	.01	2.47	3.00	1.37	4.97	.82	.19	.002
M	62.2	62.7	I I	9.69	8.65	120.0	.04	16.87	4.43	13.96	2.61	.36	1.47	.006
M	62.7	66.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	66.3	67.1	I I	9.73	9.59	118.5	.06	22.84	4.24	11.45	2.71	.41	1.16	.007
M	67.1	68.6		-.50	-.50	-.5	.02	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	.00	-.500
M	68.6	69.2	I I	13.08	13.01	180.0	.11	8.19	4.40	15.72	2.56	.33	1.85	.009
M	69.2	78.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	78.0	79.9	I	3.22	3.64	53.5	.19	9.76	4.32	28.30	9.33	.58	1.16	.003
M	79.9	99.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	99.7	100.6		.05	.20	2.5	.01	1.63	2.58	.78	2.88	.11	.04	.002
M	100.6	102.2		.39	1.33	8.5	.01	1.85	2.61	1.22	3.08	.05	.27	.002
M	102.2	104.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	104.6	105.2	I	2.85	4.63	57.5	.10	8.20	3.56	12.04	3.22	.31	.85	.005
M	105.2	120.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	120.9	121.3	I	2.83	3.57	64.0	.18	.09	4.30	.01	47.88	.40	.19	.003
M	121.3	122.2		-.50	-.50	-.5	.06	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	122.2	144.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 144.20 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1004.1

PRINTED IN CANADA
R. L. DRAKE LIMITED

****
* DDH: V-26-R *
****

NORTH:903434.9 EAST:593926.0 ELEV: 1;39.5 CSTS FILE: V0026R.OK

08/08/80
PAGE 1

OE

- - - - SURVEY DATA - - - -			
TYP	FROM	ZENITH	AZIMUTH
R	0.	180.0	0.
R	48.8	178.3	343.0
R	79.2	177.3	275.0
R	109.7	176.6	197.0
R	140.2	174.5	233.0

				- - - - - ASSAY DATA - - - - -										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	30.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	30.2	32.1		.98	2.30	18.0	.08	.16	2.78	5.45	6.23	.56	.31	.002
M	32.1	33.5		3.19	8.19	52.5	.04	.14	3.08	10.05	3.17	.13	.65	.005
M	33.5	34.9		4.98	9.82	93.0	.09	.11	3.34	13.64	2.86	.02	1.27	.008
M	34.9	36.6		.77	1.54	13.0	.08	.13	2.72	10.05	4.60	.06	.48	.003
M	36.6	38.1		.49	1.06	9.0	.07	.11	2.81	10.02	4.53	.05	.38	.003
M	38.1	39.6		.27	.38	7.0	.09	.17	2.69	6.88	4.60	.05	.38	.003
M	39.6	41.1		.39	.56	3.5	.05	.21	2.52	4.52	4.60	.07	.51	.003
M	41.1	42.7		2.91	1.02	22.5	.05	.24	2.66	2.88	7.06	.07	.86	.003
M	42.7	44.3		2.17	2.14	23.5	.05	.26	2.60	3.13	7.83	.09	.72	.003
M	44.3	45.7		4.13	4.69	43.5	.03	.19	2.70	2.71	3.21	.04	.82	.003
M	45.7	47.2		3.47	4.48	41.0	.02	.14	2.73	3.23	3.55	.04	1.06	.004
M	47.2	48.8		3.39	4.19	40.0	.02	.17	2.72	2.66	6.25	.08	.75	.004
M	48.8	50.3		3.64	4.39	45.5	.04	.22	2.84	7.46	5.55	.04	.89	.004
M	50.3	51.4		5.48	8.45	84.0	.27	16.68	4.63	25.41	1.11	.02	2.13	.007
M	51.4	52.6		5.61	9.05	89.0	.26	14.90	4.59	25.60	1.36	.03	.89	.007
M	52.6	60.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	60.0	61.2		.20	.51	6.0	.02	2.42	2.70	2.23	7.61	.14	.07	.003
M	61.2	62.8		4.24	4.98	61.5	.14	14.86	4.50	25.13	4.00	.30	.78	.004
M	62.8	64.3		5.05	5.94	66.5	.15	9.44	4.44	25.77	3.36	.32	1.57	.004
M	64.3	65.6		5.21	5.67	49.0	.22	11.87	4.06	9.25	21.73	.59	.82	.004
M	65.6	66.2		3.71	5.53	58.5	.13	20.64	3.83	9.37	8.46	.58	.46	.005
M	66.2	67.8		1.00	.79	22.0	.20	3.69	3.70	27.40	1.51	.23	1.32	.003
M	67.8	69.4		.61	.27	15.0	.09	.88	3.92	31.90	1.69	.19	1.74	.003
M	69.4	70.9		3.61	6.18	55.5	.14	22.61	4.38	17.24	3.97	.26	.78	.006
M	70.9	72.4		6.82	5.14	84.0	.08	23.32	4.54	16.19	6.35	.61	1.10	.005
M	72.4	73.9		.51	.41	7.0	.08	-.50	3.91	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	73.9	75.5		.56	.40	16.0	.10	-.50	3.83	-.50	-.50	-.50	2.33	.001
M	75.5	77.5		1.70	.96	27.0	.32	-.50	3.41	-.50	-.50	-.50	1.23	.001
M	77.5	78.9		.15	.17	15.0	.30	-.50	4.14	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	78.9	80.5		.14	.17	22.0	.40	-.50	3.75	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	80.5	81.7		.30	.48	12.0	.25	-.50	3.52	-.50	-.50	-.50	.34	.001
M	81.7	83.5		1.15	1.17	19.0	.07	-.50	3.03	-.50	-.50	-.50	.48	.001
M	83.5	84.2		5.78	9.44	68.0	.14	.19	3.37	9.73	8.41	.36	1.14	.006
M	84.2	85.6		.33	.34	6.0	.19	-.50	3.47	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	85.6	87.2		.39	.25	7.0	.20	-.50	3.44	-.50	-.50	-.50	.34	.001

R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-26-R *
****

NORTH:903434.9 EAST:593926.0 ELEV: 1139.5 CSTS FILE: V0026R.DK

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	87.2	88.7		1.35	1.52	17.0	.47	-.50	3.09	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	88.7	90.2		.34	.42	6.0	.21	-.50	3.32	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	90.2	92.1		.60	.56	19.0	.18	-.50	3.01	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	92.1	121.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	121.9	123.1		.09	.28	5.0	.11	-.50	4.36	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	123.1	124.4		.08	.07	-.1	.07	-.50	2.71	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	124.4	125.9		.27	.27	4.0	.09	-.50	3.18	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	125.9	127.1		.23	.61	2.0	.14	-.50	4.04	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	127.1	128.6		.47	.71	6.0	.18	-.50	2.45	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	128.6	130.1		.61	1.73	4.0	.19	-.50	3.13	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	130.1	131.6		.30	.76	4.0	.14	-.50	2.96	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	131.6	147.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 147.50 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 992.0

PRINTED IN CANADA
R.L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-27-R *
****

NORTH:903473.2 EAST:593984.3 ELEV: 1146.9 CSTS FILE: V0027R.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	24.1		178.3	160.0
R	54.6		175.3	113.0
R	85.0		170.6	97.0
R	115.5		168.0	99.0
R	146.0		162.5	92.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%FY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	29.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	29.6	30.2		1.17	2.24	22.0	.18	.15	2.72	2.10	2.40	.04	.51	.001
M	30.2	62.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	62.4	64.0		2.27	4.60	33.0	.09	.10	2.89	5.40	1.80	.06	.61	.001
M	64.0	65.5		3.91	5.70	50.0	.02	.14	2.76	3.50	1.40	.05	.82	.003
M	65.5	67.1		3.81	4.03	56.0	.02	.44	2.84	5.50	1.10	.07	.82	.002
M	67.1	68.5		4.55	2.34	73.5	.09	5.20	3.34	6.90	6.20	.30	.51	.001
M	68.5	70.0		7.35	8.71	119.0	.02	25.13	4.44	8.80	5.90	.23	.62	.009
M	70.0	70.2		1.53	1.52	23.0	.05	6.78	3.04	5.80	1.90	.27	.10	.001
M	70.2	70.8		8.44	9.03	138.5	.05	9.16	4.06	6.40	3.00	.27	.51	.012
M	70.8	71.9		1.48	2.06	22.5	.05	.52	2.86	2.20	6.20	.11	.41	.001
M	71.9	73.2		.04	.05	.1	.01	3.09	2.82	2.90	2.20	.06	.10	.002
M	73.2	73.6		4.41	6.00	62.5	.02	12.59	3.73	7.40	6.20	.17	.34	.003
M	73.6	79.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	79.6	81.3		1.76	3.10	25.0	.05	.40	2.85	2.80	2.80	.04	.41	.003
M	81.3	82.6		2.34	3.20	40.0	.03	.65	3.46	22.20	.70	.08	1.03	.004
M	82.6	84.1		1.13	3.28	22.5	.01	.35	3.24	14.40	1.00	.07	.72	.004
M	84.1	85.3		1.69	4.06	27.5	.03	.39	2.97	12.10	.80	.07	.86	.004
M	85.3	86.7		1.94	4.51	26.5	.03	.37	3.29	17.00	1.50	.12	.79	.004
M	86.7	87.5		4.10	6.84	66.5	.04	20.79	4.31	21.40	1.30	.15	.82	.006
M	87.5	89.3		3.50	2.78	50.0	.26	7.88	3.92	22.30	6.20	.46	1.68	.003
M	89.3	91.1		.38	.59	10.0	.29	-.50	3.74	-.50	-.50	-.50	1.17	.001
M	91.1	93.0		.19	.44	8.0	.23	-.50	3.30	-.50	-.50	-.50	.82	.001
M	93.0	94.5		.97	2.11	14.0	.04	-.50	2.69	-.50	-.50	-.50	1.10	.001
M	94.5	96.1		.08	.09	6.0	.35	-.50	3.55	-.50	-.50	-.50	1.03	.001
M	96.1	97.5		.16	.53	2.0	.05	-.50	4.09	-.50	-.50	-.50	.34	.001
M	97.5	151.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 151.50 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 995.3

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-28-R *
****

NORTH:903487.0 EAST:593892.7 ELEV: 1145.2 CSIS FILE: V0028R.OK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	36.0		174.5	333.0
R	66.4		172.7	319.0
R	96.9		168.0	310.0
R	127.4		163.0	320.0

				ASSAY DATA									
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	19.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	19.4	19.9	I I	6.36	6.14	99.5	.19	.07	3.97	36.10	1.71	.05	.64	.005
M	19.9	22.3		.37	.56	4.5	.06	.15	2.90	6.57	3.42	.09	.18	.001
M	22.3	23.1	I I	6.46	5.50	52.0	.16	.88	2.99	12.34	2.92	.06	.21	.001
M	23.1	24.7		.50	.82	9.0	.07	1.40	2.88	6.90	3.56	.12	.14	.001
M	24.7	26.8	I I	4.77	6.75	44.0	.23	1.16	3.97	35.61	2.50	.09	.32	.001
M	26.8	132.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 132.90 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1012.3

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-30-R *
****

NORTH:903521.9 EAST:593932.9 ELEV: 1151.3 CSTS FILE: V0030R.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	35.1		175.8	103.0
R	65.5		177.2	123.0
R	96.0		177.2	69.0
R	126.5		176.5	3.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	52.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	52.0	53.3		1.16	1.52	14.0	.07	.15	2.67	6.64	2.68	.08	.46	.001
M	53.3	54.9		3.49	4.33	38.5	.04	.13	2.71	2.97	1.79	.04	.58	.001
M	54.9	56.4		2.88	3.93	30.0	.05	.18	2.70	3.15	1.68	.03	.51	.001
M	56.4	57.9		2.24	3.12	27.0	.02	.20	2.70	4.64	1.66	.05	.58	.001
M	57.9	58.8		2.11	3.75	27.5	.03	.19	2.72	6.91	1.56	.05	.38	.001
M	58.8	59.6		3.88	5.57	56.0	.24	1.55	3.76	21.25	1.27	.06	.45	.001
M	59.6	65.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	65.7	67.4		3.86	4.61	53.5	.17	6.28	3.78	27.60	2.99	.43	.65	.001
M	67.4	68.0		1.41	1.15	14.0	.07	9.82	2.91	4.04	2.71	.09	.34	.001
M	68.0	69.5		6.85	6.75	83.5	.15	8.96	4.44	15.83	10.38	1.10	1.13	.002
M	69.5	71.0		6.07	7.16	79.5	.13	15.70	4.37	13.57	6.44	.91	.79	.004
M	71.0	72.2		5.38	5.90	73.0	.14	14.80	4.34	15.20	8.60	1.11	.69	.003
M	72.2	73.8		.70	.72	22.0	.26	.40	3.75	25.36	2.82	.37	.65	.001
M	73.8	75.3		.28	.94	22.0	.43	.26	3.90	27.51	2.56	.23	.48	.001
M	75.3	76.8		.97	.80	26.5	.26	.50	3.72	22.74	4.42	.88	.45	.001
M	76.8	77.6		2.08	2.16	41.5	.29	.61	3.18	12.74	4.54	.41	.27	.001
M	77.6	133.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 133.50 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1017.8

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-33-R *
****

NORTH:903349.0 EAST:594007.6 ELEV: 1134.6 CSTS FILE: V0033R.DK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	25.0		178.3	263.0
R	61.6		178.1	258.0
R	95.1		177.2	80.0
R	134.7		177.5	188.0

				ASSAY DATA									
TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.		22.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	22.3	1.5	23.8		2.00	2.26	23.5	.04	.30	2.72	4.19	1.16	.01	.41	.003
M	23.8	1.5	25.3		3.53	5.49	54.0	.03	.21	2.76	4.60	1.17	.01	.89	.003
M	25.3	1.5	26.8		2.32	3.74	30.0	.02	.45	2.91	11.63	1.80	.01	.55	.003
M	26.8	1.7	28.5		3.85	4.47	56.5	.04	.71	2.92	7.29	1.15	.01	.51	.003
M	28.5	0.5	29.0		10.86	8.87	157.0	.03	7.32	3.88	15.61	1.49	.03	.41	.006
M	29.0	1.1	30.1		4.39	8.25	72.0	.03	37.04	4.46	8.72	1.00	.13	.27	.006
M	30.1	1.6	31.7		6.33	7.63	81.5	.19	7.45	4.69	31.02	1.00	.03	1.41	.003
M	31.7	1.5	33.2		4.69	6.02	67.0	.09	23.71	4.57	24.21	.79	.01	1.10	.005
M	33.2	1.2	34.4		3.17	5.82	47.0	.15	29.78	4.06	11.51	1.64	.06	1.23	.005
M	34.4	1.1	35.5		4.74	4.60	87.5	.48	12.96	4.04	21.26	1.94	.18	3.43	.005
M	35.5	1.6	37.1		5.76	6.54	77.5	.13	11.06	4.50	28.06	3.96	.13	1.58	.005
M	37.1	1.4	38.5		3.26	3.64	43.0	.11	14.33	4.15	21.67	5.51	.62	.86	.004
M	38.5	1.7	40.2		2.95	.72	35.5	.27	.17	4.16	28.76	9.73	.86	1.51	.002
M	40.2	2.1	42.3		.57	.76	16.5	.39	.98	4.22	32.84	8.88	.65	1.71	.002
M	42.3	1.2	43.5		6.21	7.90	87.0	.08	19.01	4.13	12.77	7.13	.79	.79	.005
M	43.5	1.5	45.0		3.72	7.29	58.0	.01	30.33	3.91	9.59	2.64	.21	.21	.005
M	45.0	1.6	46.6		3.35	8.05	59.5	.01	36.94	3.98	9.44	1.84	.12	.17	.006
M	46.6	1.6	48.2		6.37	6.94	88.5	.02	27.95	4.17	6.95	6.99	.60	.27	.006
M	48.2	1.5	49.7		3.59	4.27	49.5	.16	16.02	3.83	12.56	11.58	.87	.55	.004
M	49.7	1.5	51.2		5.15	4.43	70.0	.09	17.44	3.87	12.22	10.55	.89	.58	.004
M	51.2	1.5	52.7		3.06	5.18	47.5	.06	20.92	3.59	13.65	5.96	.19	.72	.004
M	52.7	1.6	54.3		2.65	5.09	38.5	.05	22.80	3.96	16.49	1.90	.11	.72	.005
M	54.3	1.5	55.8		2.47	5.66	41.0	.07	30.84	4.28	15.04	1.53	.16	.68	.005
M	55.8	1.5	57.3		3.56	5.39	71.5	.15	23.85	4.45	19.49	2.55	.31	1.89	.008
M	57.3	1.5	58.8		3.47	6.75	60.0	.20	17.89	4.34	20.24	2.17	.25	1.17	.008
M	58.8	1.2	60.0		4.27	6.75	62.5	.04	32.88	4.22	5.85	2.40	.38	.62	.007
M	60.0	1.3	61.3		4.92	4.72	64.0	.07	14.53	3.81	13.71	2.31	.35	1.17	.004
M	61.3	1.9	63.2		3.03	4.83	35.5	.13	16.67	3.83	11.17	5.50	.84	1.03	.003
M	63.2	1.7	64.9		.17	.07	11.0	.29	-.50	4.36	-.50	-.50	-.50	.82	.002
M	64.9	2.0	66.9		.07	.06	10.0	.32	-.50	4.28	-.50	-.50	-.50	1.17	.002
M	66.9	1.5	68.4		.08	.06	6.0	.23	-.50	4.09	-.50	-.50	-.50	1.03	.002
M	68.4	1.7	70.1		.35	.10	12.0	.31	-.50	3.98	-.50	-.50	-.50	1.37	.002
M	70.1	1.5	71.6		.34	.40	11.0	.26	-.50	3.78	-.50	-.50	-.50	1.03	.002
M	71.6	1.9	73.5		.12	.23	8.0	.35	-.50	3.83	-.50	-.50	-.50	1.51	.002
M	73.5	1.8	75.3		.40	.52	9.0	.35	-.50	3.74	-.50	-.50	-.50	.89	.002

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-33-R *
****

NORTH:903349.0 EAST:594007.6 ELEV: 1134.6 CSTS FILE: V0033R.OK

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
		- - - - -			A S S A Y	D A T A				- - - - -					
M	75.3	1.8	77.1		.37	.21	8.0	.20	-.50	3.23	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	77.1	1.8	78.9		.16	.08	7.0	.25	-.50	3.33	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	78.9	1.6	80.5		.10	.10	7.0	.36	-.50	4.44	-.50	-.50	-.50	.34	.002
M	80.5	1.8	82.3	270	.89	.84	12.0	.22	.05	3.45	15.70	8.19	.86	1.03	.001
M	82.3	1.8	84.1		1.62	3.01	21.0	.18	.12	3.37	11.62	11.25	1.56	1.03	.001
M	84.1	1.9	86.0	I	1.97	4.03	26.0	.16	.10	3.47	11.16	11.34	1.66	.96	.002
M	86.0	1.5	87.5	I	4.92	6.90	18.0	.04	.70	3.06	9.63	4.91	.36	.55	.001
M	87.5	0.9	88.4		.29	.55	77.0	.24	.58	2.98	6.93	1.04	.02	1.17	.004
M	88.4	1.2	89.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	89.6	1.8	91.4		1.11	2.10	18.5	.21	.45	3.40	17.76	2.80	.17	.79	.001
M	91.4	1.9	93.3	I	3.40	5.06	38.5	.06	.47	3.06	5.47	4.24	.12	1.03	.003
M	93.3	1.8	95.1	I	3.69	.70	28.0	.23	.78	3.22	12.90	4.69	.27	.99	.001
M	95.1	1.8	96.9		.75	.67	11.0	.23	-.50	3.26	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	96.9	1.9	98.8		.41	.39	7.0	.14	-.50	3.13	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	98.8	1.8	100.6		.37	.30	8.0	.16	-.50	3.33	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	100.6	2.4	103.0		.36	.36	8.0	.17	-.50	3.19	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	103.0		155.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 155.10 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 979.5

PRINTED IN CANADA
R.L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-35-R *
****

NORTH:903343.6 EAST:594097.5 ELEV: 1147.3 CSTS FILE: V0035R.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	45.4		175.0	18.0
R	75.9		175.7	33.0
R	106.4		174.8	43.0
R	136.9		172.0	71.0
R	167.3		170.0	81.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	20.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	20.6	22.6		.20	2.78	31.0	.04	.12	2.78	5.30	1.50	.04	.82	.004
M	22.6	38.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	38.7	40.2		.10	.20	2.0	.01	.08	2.63	1.60	3.50	.07	.34	.004
M	40.2	40.9		1.23	2.07	19.0	.04	.10	2.57	.08	4.20	.06	.45	.003
M	40.9	42.1		2.46	3.87	42.5	.11	2.48	3.21	10.00	1.70	.05	.48	.002
M	42.1	43.5		1.04	2.37	19.0	.01	.61	2.75	10.70	1.20	.05	.48	.003
M	43.5	45.1		3.23	2.58	52.5	.21	1.70	4.32	26.50	5.90	.42	1.65	.004
M	45.1	46.9		.37	.79	14.5	.34	.10	4.14	25.68	6.00	.28	1.64	.002
M	46.9	48.8		.34	.60	12.0	.30	-.50	3.93	-.50	-.50	-.50	1.10	.002
M	48.8	51.2		.31	.17	9.0	.36	-.50	3.78	-.50	-.50	-.50	2.67	.002
M	51.2	53.0		.12	.06	11.0	.41	-.50	2.69	-.50	-.50	-.50	.96	.002
M	53.0	54.9		.30	.21	9.0	.21	-.50	3.79	-.50	-.50	-.50	.69	.002
M	54.9	56.7		.11	.14	8.0	.35	-.50	3.67	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	56.7	58.5		.03	.09	7.0	.38	-.50	3.39	-.50	-.50	-.50	.75	.002
M	58.5	60.4		.09	.11	3.0	.34	-.50	3.64	-.50	-.50	-.50	.75	.002
M	60.4	62.2		.18	.18	4.0	.40	-.50	3.54	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	62.2	64.0		.19	.46	9.0	.67	-.50	2.97	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	64.0	65.8		.19	.27	11.0	.56	-.50	3.97	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	65.8	67.7		.42	.36	18.0	.65	-.50	3.57	-.50	-.50	-.50	1.23	.002
M	67.7	69.5		.57	.37	21.0	.49	-.50	3.56	-.50	-.50	-.50	.82	.002
M	69.5	71.3		.50	.60	22.0	.44	-.50	3.46	-.50	-.50	-.50	1.10	.002
M	71.3	73.2		.48	.37	16.0	.41	-.50	3.63	-.50	-.50	-.50	.96	.002
M	73.2	75.0		.17	.19	13.0	.78	-.50	3.42	-.50	-.50	-.50	1.23	.002
M	75.0	76.8		.11	.18	8.0	.42	-.50	3.16	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	76.8	78.3		.11	.29	4.0	.25	-.50	3.04	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	78.3	80.2		.08	.16	3.0	.20	-.50	2.88	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	80.2	82.0		.67	.34	15.0	.21	-.50	4.19	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	82.0	82.9		.57	.74	10.0	.06	-.50	3.15	-.50	-.50	-.50	.34	.002
M	82.9	84.7		-.50	-.50	-.5	.21	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	84.7	86.6		-.50	-.50	-.5	.09	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	86.6	99.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	99.7	101.5		-.50	-.50	-.5	.08	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	101.5	103.3		-.50	-.50	-.5	.14	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	103.3	105.2		-.50	-.50	-.5	.08	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

PRINTED IN CANADA
B. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-35-R *
****

NORTH:903343.6 EAST:594097.5 ELEV: 1147.3 CSTS FILE: V0035R.OK

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	105.2	107.0		-.50	-.50	-.5	.10	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	107.0	108.8		-.50	-.50	-.5	.12	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	108.8	128.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	128.0	129.8		-.50	-.50	-.5	.09	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	129.8	131.7		-.50	-.50	-.5	.05	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	131.7	133.5		-.50	-.50	-.5	.07	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	133.5	135.3		-.50	-.50	-.5	.02	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	135.3	172.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	0.	0.

FINISHED -- LENGTH = 172.80 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 974.5

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-45-R *
****

NORTH:903256.8 EAST:594094.3 ELEV: 1153.4 CSIS FILE: V0045R.OK

SURVEY DATA

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	57.6		178.0	18.0
R	88.1		177.0	40.0
R	118.6		176.0	68.0
R	149.0		172.5	75.0
R	179.5		171.0	85.0
R	210.0		168.0	58.0

ASSAY DATA

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	31.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	31.7	33.2		5.79	8.80	88.5	.07	30.68	4.63	12.10	2.26	.21	.75	.007
M	33.2	34.7		3.70	6.89	60.5	.09	22.49	4.42	18.44	1.44	.08	.68	.006
M	34.7	36.3		3.59	8.24	56.0	.02	35.21	4.34	8.31	3.09	.38	.25	.007
M	36.3	37.8		3.65	8.88	56.0	.01	36.54	4.44	9.31	1.53	.17	.25	.007
M	37.8	39.3		3.91	8.34	59.0	.01	35.07	4.60	7.48	4.77	.59	.07	.006
M	39.3	40.8		2.91	7.40	46.0	.01	34.40	4.33	5.64	5.76	.81	.11	.006
M	40.8	42.4		3.87	7.65	59.0	.05	28.78	4.25	12.10	1.96	.15	.53	.006
M	42.4	43.9		4.61	7.43	89.0	.01	33.11	4.53	10.12	1.94	.22	.18	.006
M	43.9	45.4		5.65	8.96	67.0	.07	24.06	4.44	11.20	5.27	.67	.36	.006
M	45.4	46.9		5.32	7.18	86.5	.05	28.62	4.06	8.34	3.25	.51	.36	.005
M	46.9	48.5		2.76	3.74	39.5	.13	15.24	3.95	16.74	6.15	.59	.75	.004
M	48.5	50.0		.55	.80	18.0	.22	.42	4.21	22.01	20.75	1.84	2.10	.002
M	50.0	51.5		.59	.62	18.0	.26	.13	4.28	22.75	20.13	2.18	2.56	.002
M	51.5	53.0		2.75	3.35	40.5	.25	.73	4.26	19.80	22.13	2.30	1.07	.002
M	53.0	54.6		2.34	1.47	45.0	.30	.31	4.38	32.88	9.29	.85	1.78	.002
M	54.6	56.1		.24	.21	22.0	.32	-.50	4.22	-.50	-.50	-.50	1.10	.001
M	56.1	57.6		.10	.10	16.0	.34	-.50	3.78	-.50	-.50	-.50	1.03	.001
M	57.6	59.1		.07	.05	11.0	.27	-.50	3.97	-.50	-.50	-.50	1.51	.001
M	59.1	60.7		.22	.09	11.0	.21	-.50	3.43	-.50	-.50	-.50	.96	.001
M	60.7	62.2		.22	.06	26.0	.22	-.50	2.90	-.50	-.50	-.50	.75	.001
M	62.2	63.7		.31	.28	8.0	.27	-.50	4.21	-.50	-.50	-.50	1.03	.001
M	63.7	65.2		.24	.15	7.0	.49	-.50	3.27	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	65.2	66.8		.60	.41	8.0	.21	-.50	3.47	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	66.8	68.3		.44	.63	14.0	.32	-.50	3.58	-.50	-.50	-.50	.69	.001
M	68.3	69.8	I	13.16	.17	78.5	.30	.10	3.71	17.48	4.71	.60	.57	.001
M	69.8	71.3		1.53	.13	11.0	.30	.09	3.51	21.31	2.09	.12	.89	.001
M	71.3	72.8		.56	1.19	13.0	.20	.07	3.19	13.14	6.24	.61	.46	.001
M	72.8	74.4	I	3.62	7.91	47.5	.12	.07	3.56	11.63	19.00	2.18	.46	.003
M	74.4	75.9		.57	1.40	11.5	.27	.21	3.08	6.83	10.34	.76	.63	.002
M	75.9	77.4		1.93	3.85	28.5	.36	.13	3.48	14.92	17.87	1.05	.56	.002
M	77.4	78.9		1.89	3.80	26.0	.29	.14	3.53	10.16	16.38	1.25	.93	.002
M	78.9	80.5		1.06	2.12	16.5	.24	.15	3.28	9.71	11.08	.75	.48	.002
M	80.5	82.0		2.22	2.13	35.5	.32	.11	3.24	10.76	9.92	.70	.89	.002

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-45-R *
****

NORTH:903256.8 EAST:594094.3 ELEV: 1153.4 CSTS FILE: V0045R.DK

TYP	FROM	TO	UNIT	ASSAY DATA %PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	82.0	83.5		3.20	5.57	43.0	.24	.08	3.51	2.51	18.88	1.55	.70	.003
M	83.5	85.0		3.78	4.94	44.5	.21	.05	3.40	10.95	9.23	.72	1.00	.003
M	85.0	86.6		1.42	1.46	14.0	.44	.07	3.68	22.67	8.47	.63	1.00	.002
M	86.6	88.1		1.01	.98	11.5	.17	.08	3.22	13.71	5.77	.32	.81	.002
M	88.1	89.6		.39	.51	4.5	.16	.15	3.08	8.41	4.95	.09	.46	.002
M	89.6	92.0		.24	.22	2.5	.08	.14	2.73	4.95	4.85	.16	.04	.002
M	92.0	164.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	164.7	166.4		1.75	1.48	29.0	.16	.15	3.45	14.67	7.02	.30	.85	.003
M	166.4	167.9		1.78	1.93	28.5	.21	.11	3.46	16.51	7.09	.37	1.12	.003
M	167.9	169.5		1.87	2.94	25.5	.18	.16	3.30	10.52	9.16	.48	.39	.003
M	169.5	171.0		3.33	6.17	42.0	.08	.44	3.40	11.49	8.29	.32	.50	.004
M	171.0	172.5		2.26	3.27	33.5	.17	.29	3.06	11.85	5.22	.26	.50	.003
M	172.5	174.0		3.64	3.85	60.5	.14	.28	3.44	16.89	5.50	.26	1.12	.003
M	174.0	175.6		.57	.50	15.0	.14	-.50	3.15	-.50	-.50	-.50	.34	.001
M	175.6	177.1		.70	.92	26.0	.18	-.50	2.84	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	177.1	178.6		.26	.29	16.0	.12	-.50	3.82	-.50	-.50	-.50	1.10	.001
M	178.6	180.1		.19	.14	18.0	.25	-.50	2.85	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	180.1	181.4		.17	.31	16.0	.22	-.50	3.86	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	181.4	215.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 215.50 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 937.9

PRINTED IN CANADA
P.L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-46-R *
****

NORTH:903173.3 EAST:594090.3 ELEV: 1157.4 CSIS FILE: V0046R.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	51.5		178.0	3.0
R	82.0		177.8	301.0
R	112.5		178.4	123.0
R	143.0		178.0	172.0
R	173.4		173.0	130.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	62.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	62.7	63.7		2.25	2.42	28.5	.28	1.27	4.33	26.63	11.19	.63	.27	.001
M	63.7	65.2		.35	.17	11.0	.09	-.50	2.82	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	65.2	66.3		1.10	.75	24.0	.30	-.50	2.99	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	66.3	67.5		1.36	1.26	21.0	.30	-.50	3.48	-.50	-.50	-.50	.34	.001
M	67.5	69.0		1.22	1.14	23.0	.33	-.50	4.68	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	69.0	69.5		.10	.10	4.0	.05	-.50	3.42	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	69.5	70.9		2.35	2.76	37.5	.15	9.33	4.19	20.32	11.42	.37	.82	.002
M	70.9	71.2		.33	.30	8.0	.11	4.01	2.90	5.87	7.45	.15	.17	.001
M	71.2	71.9		1.65	.64	33.0	.13	5.72	4.18	26.43	11.50	.60	.99	.001
M	71.9	72.2	I	3.99	3.30	43.0	.16	13.02	4.36	19.84	8.53	.54	1.13	.002
M	72.2	72.5		.39	.16	16.0	.16	4.11	2.76	2.05	8.91	.27	.21	.002
M	72.5	73.1		2.27	1.45	25.0	.12	4.18	3.90	19.69	9.11	.38	.65	.001
M	73.1	74.1		.07	.23	2.0	.12	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	74.1	95.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	95.9	96.3	I I	6.63	7.69	110.0	.09	14.93	4.50	17.65	1.82	.19	1.47	.006
M	96.3	98.6		.60	.89	9.0	.06	1.51	2.79	2.41	4.82	.11	.07	.003
M	98.6	99.5	I I	4.03	5.65	51.0	.04	2.70	3.05	1.91	7.82	.14	.27	.003
M	99.5	99.9		2.30	5.00	31.5	.04	1.58	2.90	2.71	7.64	.27	.21	.003
M	99.9	102.4	I I	6.02	11.14	124.0	.16	1.16	4.30	15.49	8.28	.43	1.65	.007
M	102.4	105.8		.08	.67	2.0	.13	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	105.8	178.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 178.90 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 978.5

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-47-R *
****

NORTH:903301.9 EAST:594053.4 ELEV: 1149.9 CSTS FILE: V0047R.OK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	49.4		178.0	38.0
R	79.9		178.2	43.0
R	102.1		178.0	93.0
R	110.3		177.2	73.0
R	140.8		172.2	83.0
R	171.3		170.8	83.0

ASSAY DATA														
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	33.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	33.7	1.4 35.1		1.36	2.65	20.5	.08	.30	2.69	6.70	1.20	.03	.69	.002
M	35.1	1.5 36.6		3.30	3.52	48.0	.04	.15	2.86	8.80	1.20	.02	.96	.002
M	36.6	1.5 38.1		3.24	3.82	47.0	.05	.20	2.88	6.20	1.30	.03	.31	.002
M	38.1	1.5 39.6		4.62	5.40	64.0	.06	.45	3.02	9.30	1.60	.03	.75	.002
M	39.6	0.9 40.5		4.38	6.14	68.0	.07	2.30	3.22	10.30	2.40	.10	.58	.002
M	40.5	1.6 42.1		5.04	6.77	82.5	.13	12.53	4.25	18.60	2.60	.19	.96	.002
M	42.1	1.5 43.6		3.98	4.04	52.0	.16	5.01	4.38	23.70	4.70	.40	1.47	.002
M	43.6	1.5 45.1		3.16	5.21	51.5	.12	14.74	4.56	17.40	5.50	.57	.99	.002
M	45.1	0.6 45.7		9.93	8.18	126.0	.05	8.37	4.42	11.60	10.00	1.52	.58	.002
M	45.7	2.5 48.2		.98	1.04	16.5	.05	4.99	3.03	4.70	4.80	.20	.27	.002
M	48.2	0.8 49.0		5.16	6.61	90.0	.09	24.09	4.85	15.40	1.60	.10	.72	.002
M	49.0	1.0 50.0		3.30	3.93	55.0	.03	9.67	3.45	7.00	4.30	.26	.34	.002
M	50.0	2.0 52.0		2.96	3.78	50.5	.04	7.00	4.52	25.20	1.80	.11	.86	.003
M	52.0	1.2 53.2		3.66	7.22	59.5	.04	26.98	4.75	15.10	1.30	.17	.24	.003
M	53.2	1.2 54.4		2.88	6.44	53.5	.02	30.52	4.51	8.90	4.20	.80	.24	.002
M	54.4	1.5 55.9		5.06	7.34	72.0	.07	11.08	3.94	14.10	3.10	.22	.58	.003
M	55.9	1.6 57.5		1.43	2.80	31.5	.04	4.39	4.98	31.50	.60	.07	.45	.004
M	57.5	1.3 58.8		2.22	4.17	42.5	.02	23.16	4.83	17.80	1.40	.11	.21	.003
M	58.8	1.6 60.4		5.72	7.42	86.0	.06	24.02	4.50	13.30	2.60	.55	.27	.003
M	60.4	1.7 62.1		4.22	6.93	67.0	.06	24.87	4.20	10.60	1.90	.41	.34	.005
M	62.1	0.9 63.0		.57	.60	10.0	.05	8.83	2.95	1.70	3.60	.40	.21	.004
M	63.0	1.8 64.8		1.32	1.34	21.0	.33	.44	4.70	26.10	6.90	.84	.93	.003
M	64.8	1.6 66.4		.24	.36	18.5	.28	.65	4.53	28.90	2.50	.26	1.20	.005
M	66.4	1.6 68.0		.16	.13	11.0	.32	.08	4.26	28.20	2.60	.21	1.06	.002
M	68.0	1.8 69.8		.39	.14	13.5	.41	.11	3.73	23.50	2.70	.12	.72	.005
M	69.8	1.8 71.6		.21	.14	10.5	.22	.18	3.53	23.40	2.30	.18	1.27	.004
M	71.6	1.9 73.5		.49	.66	5.0	.41	.08	3.71	21.30	4.00	.13	2.37	.002
M	73.5	1.8 75.3		.20	.14	2.0	.26	.02	3.68	22.84	4.06	.14	1.20	.005
M	75.3	1.8 77.1		11.54	.57	95.0	.34	.09	3.89	17.70	2.20	.10	1.47	.002
M	77.1	0.9 78.0		23.23	1.88	214.0	.19	.02	3.89	12.90	1.80	.12	4.49	.003
M	78.0	1.9 79.9		2.88	.80	24.5	.58	.06	3.63	19.56	2.64	.13	2.06	.002
M	79.9	1.8 81.7		.77	1.20	8.5	.21	.02	3.62	11.60	15.30	1.90	.65	.002
M	81.7	1.2 82.9		.56	.21	10.5	.28	.13	3.65	17.90	5.70	.55	.31	.008

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-47-R *
****

NORTH:903301.9 EAST:594053.4 ELEV: 1149.9 CSTS FILE: V0047R.DK

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	82.9	1.8	84.7		.52	.45	4.0	.05	.10	3.46	14.60	5.50	.57	.27	.004
M	84.7	1.4	86.1		1.44	2.81	12.5	.06	.12	3.28	9.10	10.50	1.02	.55	.002
M	86.1	1.7	87.8		3.30	9.01	49.5	.13	.11	3.59	15.90	5.60	.54	.62	.002
M	87.8	1.8	89.6		2.98	3.57	53.5	.05	.18	3.03	8.40	2.10	.09	.96	.002
M	89.6	1.8	91.4		.81	1.32	11.5	.31	.04	3.39	16.70	6.90	.68	.86	.002
M	91.4	1.9	93.3		.43	.93	9.0	.19	.07	3.27	15.40	4.20	.19	.75	.002
M	93.3		95.1		-.50	-.50	-.5	.06	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	95.1		96.9		-.50	-.50	-.5	.13	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	.00	-.500
M	96.9		98.8		-.50	-.50	-.5	.16	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	.55	-.500
M	98.8		100.3		-.50	-.50	-.5	.39	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	.14	-.500
M	100.3		101.8		-.50	-.50	-.5	.27	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	101.8		103.0		-.50	-.50	-.5	.07	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	103.0		117.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	117.0		118.9		-.50	-.50	-.5	.04	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	118.9		120.7		-.50	-.50	-.5	.01	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	120.7		122.5		-.50	-.50	-.5	.01	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	122.5		124.4		-.50	-.50	-.5	.01	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	124.4		126.2		-.50	-.50	-.5	.12	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	126.2		128.0		-.50	-.50	-.5	.05	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	128.0		129.8		-.50	-.50	-.5	.09	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	129.8		131.7		-.50	-.50	-.5	.13	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	131.7		133.5		-.50	-.50	-.5	.41	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	133.5		135.3		-.50	-.50	-.5	.34	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	135.3		137.2		-.50	-.50	-.5	.37	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	137.2		139.6		-.50	-.50	-.5	.10	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	139.6		176.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 176.80 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 973.1

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-49-R *
****

NORTH:903166.5 EAST:594175.3 ELEV: 1162.6 CSTS FILE: V0049R.DK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	42.4		175.3	49.0
R	100.3		173.2	71.0
R	130.8		169.7	79.0
R	161.2		166.0	86.0

				ASSAY DATA									
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	39.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	39.6	41.1		1.70	2.36	25.5	.17	5.18	3.87	20.48	7.05	.37	.55	.001
M	41.1	42.7		.57	.70	12.0	.07	4.09	2.75	7.01	5.18	.21	.10	.001
M	42.7	44.2		1.44	.87	32.5	.07	.67	3.29	17.26	6.27	.41	.34	.001
M	44.2	45.7		.98	.41	29.5	.22	6.01	3.97	23.14	6.76	.51	.99	.001
M	45.7	47.1	I I	3.85	6.89	56.5	.17	10.11	3.92	15.12	5.75	.34	.62	.004
M	47.1	72.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	72.8	73.3	I I	5.32	7.88	134.0	.29	12.61	4.15	15.98	1.52	.24	1.89	.005
M	73.3	115.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	115.3	117.0		.37	.81	7.5	.19	.43	2.77	2.58	8.57	.17	.27	.003
M	117.0	118.6		2.34	3.02	43.0	.04	.76	2.93	7.97	3.59	.27	.62	.003
M	118.6	120.1		.53	.67	7.0	.08	1.15	2.76	8.90	1.31	.09	1.34	.001
M	120.1	121.6		1.30	.93	18.0	.11	.43	2.86	9.11	2.24	.25	.24	.001
M	121.6	123.1		1.45	2.17	19.5	.11	.93	2.91	8.75	3.02	.28	.21	.001
M	123.1	124.7		.43	.59	7.0	.05	-.50	2.81	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	124.7	126.2		.13	.19	5.0	.08	-.50	2.94	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	126.2	128.0		.16	.13	7.0	.08	-.50	3.01	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	128.0	129.8		.20	.21	5.0	.08	-.50	2.99	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	129.8	131.7		1.10	.91	18.0	.08	-.50	3.11	-.50	-.50	-.50	.69	.002
M	131.7	133.5	I	2.78	5.21	41.0	.03	-.50	3.11	-.50	-.50	-.50	.55	.003
M	133.5	135.3		1.20	1.37	19.0	.08	-.50	3.07	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	135.3	137.2		.25	.46	6.0	.17	-.50	3.18	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	137.2	139.0		.24	.32	5.0	.10	-.50	3.12	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	139.0	140.8		.34	.85	8.0	.10	-.50	3.10	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	140.8	142.6		.75	1.27	13.0	.06	-.50	2.84	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	142.6	144.5		1.42	1.43	18.0	.06	-.50	4.62	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	144.5	146.2		.25	.17	7.0	.06	-.50	3.27	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	146.2	166.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 166.70 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 995.9

PRINTED IN CANADA
E. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-50-R *
****

NORTH:903211.2 EAST:594132.8 ELEV: 1157.6 CSIS FILE: V0050R.DK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	350.0
R	63.7		178.0	354.0
R	94.2		176.5	17.0
R	124.7		175.0	10.0
R	155.1		174.0	26.0
R	185.6		168.0	189.0

			ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	34.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	34.1	34.7		4.09	5.84	43.0	.10	21.65	4.26	12.98	8.84	.64	.89	.004
M	34.7	36.3		4.61	4.16	37.0	.13	1.41	4.39	22.66	13.54	.35	1.14	.003
M	36.3	37.9		5.42	5.34	55.5	.07	4.21	4.62	21.71	11.88	.33	.96	.004
M	37.9	40.1		5.86	8.80	54.0	.05	15.56	3.81	11.32	8.38	.61	.39	.004
M	40.1	41.8		7.85	7.31	114.5	.07	25.38	4.38	12.40	2.35	.44	.50	.006
M	41.8	43.3		6.54	6.77	83.0	.08	23.50	4.26	12.98	2.70	.38	.71	.006
M	43.3	44.8		6.42	7.52	103.0	.10	32.84	4.15	10.27	1.62	.22	.68	.006
M	44.8	46.3		6.02	8.49	88.0	.05	29.59	4.25	8.26	1.58	.18	.50	.006
M	46.3	47.9		6.63	8.92	90.0	.05	23.30	4.18	11.50	1.72	.18	.53	.006
M	47.9	48.7		1.13	2.00	12.5	.02	9.04	2.89	2.04	3.65	.21	.14	.003
M	48.7	50.0		5.79	8.56	56.5	.08	21.10	4.26	14.01	1.87	.15	.14	.003
M	50.0	51.5		6.15	9.47	58.0	.07	25.95	4.35	10.73	1.77	.10	.82	.003
M	51.5	53.0		6.96	10.24	73.0	.03	23.55	4.33	11.71	1.92	.13	.14	.003
M	53.0	54.0		5.02	8.44	44.0	.02	21.72	4.47	17.79	2.29	.15	.17	.003
M	54.0	55.2		3.84	6.05	40.5	.15	19.62	4.25	20.56	2.80	.29	.17	.003
M	55.2	56.4		3.60	3.05	42.5	.25	8.30	4.24	24.99	6.64	.53	.65	.003
M	56.4	57.0		2.14	3.91	40.0	.27	2.49	2.86	6.67	6.65	.23	.21	.003
M	57.0	58.5		.25	.54	6.5	.07	1.87	2.93	5.78	7.44	.20	.07	.003
M	58.5	67.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	67.8	68.9		5.00	6.65	41.5	.06	11.93	4.68	24.66	2.84	.22	.17	.003
M	68.9	70.7		5.94	7.59	55.0	.04	4.19	3.73	18.88	3.35	.22	.14	.003
M	70.7	72.2		2.01	3.48	18.5	.06	4.79	2.93	6.88	2.65	.12	.14	.003
M	72.2	73.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	73.9	75.3		6.08	9.52	94.5	.06	22.14	4.27	14.08	2.21	.24	.62	.007
M	75.3	76.7		5.82	7.73	56.0	.10	21.05	4.46	19.88	2.76	.40	.27	.004
M	76.7	78.3		3.28	4.44	34.5	.23	5.55	4.50	29.96	8.40	.75	1.61	.003
M	78.3	79.9		2.02	2.80	34.0	.28	.46	4.57	31.18	7.07	1.04	1.54	.003
M	79.9	81.4		3.27	3.46	50.0	.33	3.38	4.33	23.57	11.00	.46	.51	.003
M	81.4	82.9		2.95	3.33	34.0	.26	1.56	3.93	24.59	7.37	.60	.86	.003
M	82.9	84.0		3.05	4.26	45.0	.24	3.11	4.03	26.77	4.53	.66	.93	.004
M	84.0	85.2		.15	.12	19.5	.44	.10	4.10	36.33	7.74	.26	.86	.003
M	85.2	150.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	150.4	151.7		2.70	4.63	48.5	.13	2.98	3.75	19.70	5.20	.36	.86	.005
M	151.7	155.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-50-R *
****

NORTH:903211.2 EAST:594132.8 ELEV: 1157.6 CSTS FILE: V0050R.OK

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	155.8	156.9		1.73	2.30	35.0	.14	-.50	3.45	-.50	-.50	-.50	.34	.002
M	156.9	157.5		.72	.40	18.0	.25	-.50	3.57	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	157.5	158.5		.13	.10	2.0	.04	-.50	2.33	-.50	-.50	-.50	.48	.001
M	158.5	191.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 191.10 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 966.5

PRINTED IN CANADA
R.L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-53-R *
****

NORTH:903218.0 EAST:594046.4 ELEV: 1152.0 CSTS FILE: V0053R.OK

SURVEY DATA

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	47.5		179.0	163.0
R	78.0		178.5	43.0
R	108.5		178.0	43.0
R	139.0		175.0	71.0
R	169.5		174.0	88.0

ASSAY DATA

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.		56.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	56.6		57.0		17.50	14.00	256.5	.05	9.51	4.44	15.90	1.60	.22	3.22	.002
M	57.0		61.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	61.3		62.1		22.20	17.60	329.0	.01	2.36	5.21	18.80	1.70	.06	.51	.004
M	62.1		75.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	75.5	0.2	75.7		5.68	8.27	70.0	.13	.06	3.85	3.79	29.00	.53	.38	.005
M	75.7	2.1	77.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	77.8	0.4	78.2		3.96	4.28	37.5	.12	4.15	3.78	21.10	2.90	.26	.34	.002
M	78.2		90.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	90.7	1.6	92.3		.20	.54	3.5	.02	2.34	2.75	3.10	2.40	.09	.21	.002
M	92.3	1.3	93.6		4.52	8.24	75.0	.04	29.99	4.48	14.70	.60	.11	.82	.016
M	93.6	1.5	95.1		4.05	7.89	69.5	.07	29.28	4.12	12.50	1.20	.15	.82	.015
M	95.1	1.5	96.6		4.78	8.20	81.5	.04	29.67	4.33	11.90	.90	.14	.82	.016
M	96.6	2.0	98.6		6.00	8.65	104.0	.15	26.12	4.31	13.70	1.00	.17	1.44	.016
M	98.6		101.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	101.5	1.5	103.0		6.22	9.39	106.5	.18	8.31	4.07	17.70	3.80	.26	1.03	.007
M	103.0	0.8	103.8		6.73	8.72	117.0	.18	9.23	4.05	16.50	4.50	.25	1.34	.008
M	103.8	2.1	105.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	105.9	1.7	107.6		.07	.12	1.0	.07	-.50	2.96	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	107.6	1.8	109.4		.04	.05	1.0	.11	-.50	2.61	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	109.4	1.9	111.3		.03	.04	1.0	.14	-.50	3.25	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	111.3	24.8	136.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	136.1		138.1		.58	.55	9.0	.15	-.50	2.91	-.50	-.50	-.50	.34	.001
M	138.1		139.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	139.7	1.4	141.1		.46	.36	9.0	.24	-.50	2.88	-.50	-.50	-.50	.55	.001
M	141.1	1.5	142.6		.14	.09	4.0	.18	-.50	3.06	-.50	-.50	-.50	.55	.001
M	142.6	1.6	144.2		.34	.26	11.0	.30	-.50	3.28	-.50	-.50	-.50	.48	.001
M	144.2	1.5	145.7		.70	.35	19.0	.24	-.50	3.54	-.50	-.50	-.50	.55	.001
M	145.7	1.5	147.2		.52	.17	17.0	.24	-.50	4.12	-.50	-.50	-.50	1.17	.001
M	147.2	2.2	149.4		1.70	3.38	24.0	.06	-.50	3.13	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	149.4		178.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 178.00 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 974.0

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-57-R *
****

NORTH:903126.6 EAST:594130.2 ELEV: 1156.4 CSTS FILE: V0057R.DK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	32.3		178.5	106.0
R	62.8		177.3	157.0
R	108.5		172.5	145.0
R	154.2		163.0	109.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%FY	%PO	%MN	AU G/MT	%BG
M	0.	41.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	41.8	43.3		.58	.90	7.5	.08	2.04	2.70	1.84	6.71	.13	.04	.001
M	43.3	45.1		4.19	3.80	47.0	.23	7.27	4.25	26.77	14.63	.74	.82	.002
M	45.1	73.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	73.3	74.8		1.15	.42	15.0	.12	.09	2.92	8.07	6.99	.10	.71	.001
M	74.8	75.1		.45	.37	8.0	.06	.13	2.74	1.48	6.42	.09	.14	.001
M	75.1	86.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	86.0	87.5		2.35	1.35	35.0	.21	.10	2.92	8.40	6.76	.21	.71	.001
M	87.5	89.5		1.16	1.01	18.0	.18	.41	2.92	9.59	2.86	.08	.64	.001
M	89.5	90.2		2.21	1.79	32.5	.18	3.76	3.28	15.15	8.05	.34	.71	.001
M	90.2	122.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	122.5	124.4		.98	.87	23.0	.08	-.50	3.32	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	124.4	141.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	141.7	144.4		.43	.99	11.0	.13	-.50	2.89	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	144.4	159.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 159.70 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 996.7

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-60-R *
****

NORTH:903254.4 EAST:594180.6 ELEV: 1158.4 CSIS FILE: V0060R.DK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	75.0
R	53.0		178.5	98.0
R	83.5		178.0	73.0
R	114.0		174.5	96.0
R	144.5		171.0	128.0

			ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	38.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	38.6	40.1		1.76	3.20	21.0	.06	.10	2.74	4.25	3.45	.12	.41	.003
M	40.1	41.6		1.19	2.68	21.5	.02	.56	2.62	3.46	3.20	.11	.41	.003
M	41.6	43.2		.83	1.75	14.0	.03	.55	2.58	3.25	2.95	.12	.38	.003
M	43.2	44.9		.66	.63	13.5	.10	.20	3.55	21.52	5.98	.24	1.10	.003
M	44.9	46.8		.38	.77	9.5	.12	.07	3.55	24.47	3.36	.25	.86	.003
M	46.8	48.3		2.95	5.38	49.0	.04	.10	2.97	11.36	2.27	.12	.96	.003
M	48.3	49.8		3.66	6.57	49.0	.09	.11	2.98	10.24	1.75	.08	.99	.003
M	49.8	51.4		2.56	2.67	28.0	.05	.14	2.96	6.18	2.94	.17	.72	.003
M	51.4	53.1		.65	1.48	6.0	.04	.31	2.92	6.10	7.12	.25	.24	.003
M	53.1	54.6		1.52	2.23	25.0	.28	.09	3.37	21.56	1.70	.10	.51	.003
M	54.6	56.5		.63	.67	10.0	.19	-.50	3.66	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	56.5	58.2		.26	.23	8.0	.22	-.50	3.65	-.50	-.50	-.50	.34	.003
M	58.2	60.2		.10	.13	14.0	.31	-.50	3.72	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	60.2	61.0		.03	.86	2.0	.07	-.50	2.93	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	61.0	62.5		.05	.29	14.0	.19	-.50	3.34	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	62.5	64.1		.08	.55	8.0	.23	-.50	3.03	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	64.1	65.6		.02	.70	1.0	.06	-.50	3.08	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	65.6	66.5		.03	.40	8.0	.26	-.50	3.67	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	66.5	67.8		.08	.15	19.0	.34	-.50	4.01	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	67.8	69.2		.10	.15	15.0	.32	-.50	3.62	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	69.2	69.7		.05	.14	10.0	.23	-.50	3.31	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	69.7	135.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	135.5	136.9		.08	.23	4.0	.05	-.50	2.66	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	136.9	138.4		1.02	1.22	11.0	.17	-.50	2.78	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	138.4	139.3		.80	.96	10.0	.17	-.50	3.03	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	139.3	150.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 150.00 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1008.4

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-63-R *
****

NORTH:903207.5 EAST:594220.4 ELEV: 1163.9 CSTS FILE: V0063R.DK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	36.3		178.1	289.0
R	94.2		175.2	38.0
R	127.7		170.2	98.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.		28.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	28.7	1.5	30.2	I	7.09	4.68	88.0	.07	.10	4.84	37.63	.73	.01	.62	.002
M	30.2	1.5	31.7	I	2.90	3.96	33.0	.07	.43	3.91	30.99	1.18	.04	.51	.002
M	31.7	1.8	33.5	I	4.28	8.72	41.5	.03	26.54	4.11	9.85	2.34	.24	.14	.001
M	33.5	2.2	35.7	I	3.14	3.95	45.5	.20	2.95	3.94	21.42	1.94	.15	.72	.001
M	35.7	1.5	37.2	I	5.21	4.96	63.5	.17	.05	4.01	18.45	9.38	1.31	1.58	.001
M	37.2	1.5	38.7		.81	.98	16.5	.31	.28	3.33	.09	26.14	1.13	.79	.001
M	38.7	1.5	40.2	I	3.70	3.92	55.5	.29	1.97	3.58	1.49	25.71	1.91	.75	.002
M	40.2	1.6	41.8	I	5.25	4.89	45.0	.16	5.29	3.70	9.79	11.42	.92	.72	.001
M	41.8	1.5	43.3		.77	.89	25.0	.29	-.50	3.80	-.50	-.50	-.50	.62	.002
M	43.3	1.5	44.8		.50	.32	10.0	.23	-.50	3.35	-.50	-.50	-.50	1.78	.002
M	44.8	1.5	46.3		.74	1.18	12.0	.19	-.50	3.31	-.50	-.50	-.50	6.65	.002
M	46.3	1.6	47.9		.55	1.20	13.0	.27	-.50	3.30	-.50	-.50	-.50	.62	.002
M	47.9	1.5	49.4		.31	.58	22.0	.45	-.50	3.34	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	49.4	1.5	50.9		.22	.44	16.0	.32	-.50	3.32	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	50.9	1.5	52.4		.41	.46	16.0	.28	-.50	2.56	-.50	-.50	-.50	.34	.001
M	52.4	2.5	54.9		.13	.37	7.0	.25	-.50	3.48	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	54.9	0.1	55.0		1.00	.83	18.0	.17	-.50	3.12	-.50	-.50	-.50	1.10	.001
M	55.0	1.7	56.7		.16	.61	15.0	.25	-.50	3.49	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	56.7	1.5	58.2		.23	.68	19.0	.24	-.50	3.41	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	58.2	1.5	59.7		.08	.17	15.0	.20	-.50	3.59	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	59.7	1.6	61.3		.05	.21	13.0	.19	-.50	3.29	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	61.3	1.8	63.1		.05	.15	8.0	.19	-.50	2.97	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	63.1	1.2	64.3		.06	.15	8.0	.27	-.50	2.91	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	64.3	0.7	65.0		1.00	.75	21.0	.06	-.50	2.83	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	65.0	2.1	67.1		.05	.13	1.0	.03	-.50	2.81	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	67.1	1.8	68.9		.05	.12	4.0	.26	-.50	3.41	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	68.9	1.8	70.7		.02	.07	2.0	.19	-.50	2.98	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	70.7	1.8	72.5		.01	.09	2.0	.07	-.50	2.88	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	72.5	1.9	74.4		.05	.14	3.0	.49	-.50	3.02	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	74.4	0.9	75.3		.02	.06	7.0	.88	-.50	3.71	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	75.3	1.5	76.8		.01	.07	6.0	.98	-.50	4.49	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	76.8	1.5	78.3		.03	.08	14.0	.38	-.50	3.42	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	78.3		133.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 133.20 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1030.7

PRINTED IN CANADA
R. L. DRAIN LIMITED

****
* DDH: V-094-R *
****

NORTH:903319.8 EAST:594076.8 ELEV: 1150.0 CSTS FILE: V0094R.OK

08/08/80
PAGE 1

SURVEY DATA

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	20.0
R	41.5		178.0	23.0
R	71.9		177.0	28.0
R	102.4		175.5	56.0
R	132.9		172.5	70.0
R	163.4		170.0	81.0

ASSAY DATA

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.		25.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	25.1	1.2	26.3		6.84	6.03	93.5	.08	10.94	4.08	24.80	14.50	2.10	.55	.003
M	26.3	0.2	26.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	26.5	1.5	28.0		5.94	6.12	80.5	.09	15.87	4.47	20.90	6.81	.96	.41	.004
M	28.0	1.0	29.0		8.54	8.56	105.0	.07	20.37	4.66	18.60	2.90	.35	.27	.006
M	29.0	1.4	30.4		1.27	4.82	22.0	.02	.19	4.81	34.90	1.02	.17	.21	.003
M	30.4	0.5	30.9		4.68	7.58	71.0	.03	21.21	4.52	20.50	3.45	.42	.27	.006
M	30.9	0.8	31.7		2.38	3.29	38.5	.11	12.96	3.31	12.10	7.21	.31	.00	.002
M	31.7	0.5	32.2		8.45	15.50	131.0	.07	7.27	4.04	20.20	16.40	.60	.34	.003
M	32.2	0.7	32.9		.51	.57	5.5	.03	10.81	3.03	8.90	5.65	.60	.00	.001
M	32.9	1.3	34.2		9.55	6.97	130.5	.11	1.75	3.86	25.10	21.30	1.68	.34	.002
M	34.2	1.9	36.1		1.66	3.26	25.5	.03	.36	2.79	6.10	3.33	.16	.00	.001
M	36.1	8.9	45.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	45.0	0.9	45.9		3.10	4.55	57.0	.07	9.33	3.07	9.70	3.80	.21	.21	.006
M	45.9	1.3	47.2		1.07	2.22	17.0	.02	.91	2.98	14.20	1.10	.09	.00	.003
M	47.2	1.6	48.8		1.20	3.46	16.5	.02	1.52	2.58	2.80	1.10	.07	.00	.002
M	48.8	1.2	50.0		2.07	4.92	32.5	.03	.87	2.79	8.50	1.20	.09	.21	.003
M	50.0	0.7	50.7		5.35	9.19	95.0	.16	12.05	4.47	22.60	2.60	.27	.34	.006
M	50.7	0.5	51.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	51.2	1.5	52.7		8.15	5.84	111.5	.05	17.53	4.52	24.30	14.40	1.90	.55	.004
M	52.7	1.6	54.3		5.26	8.55	89.0	.04	28.77	4.31	12.10	4.30	.57	.41	.008
M	54.3	1.7	56.0		2.40	5.76	39.0	.03	32.07	4.33	11.90	2.70	.37	.00	.004
M	56.0	1.3	57.3		4.61	7.45	55.0	.11	4.33	3.65	19.30	6.60	.73	.21	.003
M	57.3	1.5	58.8		2.19	3.17	25.0	.16	4.65	3.55	19.50	6.90	.77	.00	.002
M	58.8	0.8	59.6		.27	.81	3.0	.09	1.00	2.82	5.80	5.10	.25	.31	.003
M	59.6	0.9	60.5		2.02	.87	24.5	.23	.96	3.20	9.40	9.50	.66	.65	.002
M	60.5	1.5	62.0		.99	.27	14.0	.28	1.09	3.37	8.90	15.20	1.20	.10	.002
M	62.0	1.2	63.2		1.00	.55	14.5	.32	.47	3.53	8.50	17.10	1.30	.07	.002
M	63.2	1.1	64.3		.75	.60	16.0	.55	.41	3.99	11.40	21.80	1.40	1.78	.003
M	64.3	1.5	65.8		.79	.39	8.5	.27	.30	3.37	5.30	20.00	.67	6.37	.002
M	65.8	1.6	67.4		.50	.33	7.0	.30	.31	3.05	6.80	11.50	.31	.21	.002
M	67.4	1.5	68.9		2.33	1.71	29.5	.29	.34	3.44	10.90	11.80	.53	2.57	.003
M	68.9	1.5	70.4		2.88	1.29	34.0	.30	.51	3.35	13.80	7.30	.21	.10	.003
M	70.4	1.5	71.9		4.08	1.89	52.0	.33	.36	3.53	14.90	9.20	.60	1.89	.003
M	71.9	1.6	73.5		1.00	1.82	18.0	.31	1.62	3.49	16.00	8.10	.93	.82	.003

R. L. CRAIN LIMITED PRINTED IN CANADA

****
* DDH: V-094-R *
****

NORTH:903319.8 EAST:594076.8 ELEV: 1150.0 CSTS FILE: V0094R.DK

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
	- - - - -				A S S A Y		D A T A		- - - - -						
M	73.5	1.5	75.0		1.06	1.58	20.0	.27	2.12	3.80	21.50	6.00	.43	1.41	.003
M	75.0	2.0	77.0		.12	.22	5.5	.15	.78	3.32	11.30	10.90	.24	1.30	.003
M	77.0	1.3	78.3		1.21	2.26	16.5	.20	.10	3.43	6.21	24.60	.60	.02	.002
M	78.3	1.6	79.9		.63	1.18	13.5	.48	.12	3.14	3.90	14.30	.46	.10	.003
M	79.9	1.5	81.4		.67	1.41	14.0	.66	.10	3.08	4.50	14.10	.30	.10	.008
M	81.4	1.5	82.9		.39	.88	6.0	.29	.22	3.11	2.00	16.00	.26	.03	.002
M	82.9	1.5	84.4		.42	.82	5.5	.16	.12	2.96	2.10	15.10	.19	1.99	.002
M	84.4	1.6	86.0		.09	.16	3.5	.18	.10	2.89	1.10	12.00	.16	.03	.002
M	86.0	1.5	87.5		.10	.35	4.0	.06	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	87.5		166.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 166.60 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 983.4

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-095-R *
****

NORTH:903279.7 EAST:594030.4 ELEV: 1149.4 CSTS FILE: V0095R.OK

08/08/80
PAGE 1

SURVEY DATA

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	32.0
R	42.1		177.7	36.0
R	72.5		177.0	40.0
R	103.0		177.5	42.0
R	133.5		173.5	61.0
R	164.0		170.0	70.0

ASSAY DATA

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	48.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	48.1	49.8		4.90	7.24	68.0	.02	29.11	4.11	9.50	3.02	.24	.17	.003
M	49.8	51.1		.83	1.66	10.5	.01	12.95	3.02	7.30	5.05	.30	.00	.001
M	51.1	52.3		3.23	6.07	39.0	.02	29.28	3.87	10.60	3.53	.37	.07	.002
M	52.3	53.0		8.62	8.52	110.0	.02	17.84	4.25	16.00	6.44	1.00	.34	.005
M	53.0	54.2		13.75	12.40	160.5	.04	2.81	4.39	23.60	12.00	1.65	.48	.007
M	54.2	55.5		2.75	6.25	35.5	.03	38.90	4.37	12.20	4.46	.78	.10	.004
M	55.5	56.3		22.30	8.87	244.0	.03	2.20	4.77	25.20	15.50	1.90	1.65	.006
M	56.3	57.8		6.88	8.83	96.5	.03	21.19	4.42	18.20	11.60	1.48	.68	.005
M	57.8	59.4		6.88	7.23	94.5	.06	22.77	4.44	19.40	8.29	1.02	.82	.004
M	59.4	60.7		3.95	5.93	51.0	.13	12.28	3.84	23.30	12.50	.34	.34	.003
M	60.7	62.6		3.01	3.09	38.5	.15	9.53	4.54	30.70	4.20	.42	1.37	.002
M	62.6	65.0		.73	.13	7.5	.07	.76	4.45	38.10	.70	.04	.00	.001
M	65.0	66.3		6.09	6.63	56.5	.12	16.97	4.78	25.40	1.23	.12	1.37	.003
M	66.3	68.3		3.03	2.79	19.5	.23	3.43	4.51	35.40	.81	.05	1.03	.002
M	68.3	69.8		1.13	1.32	10.5	.05	7.20	4.21	29.20	1.07	.16	.68	.002
M	69.8	71.3		2.05	.65	14.5	.03	1.40	4.06	29.60	1.23	.19	1.03	.001
M	71.3	73.4		4.40	2.58	51.5	.11	7.96	4.42	30.40	3.96	.41	1.03	.001
M	73.4	75.0		4.68	5.82	74.0	.29	19.87	4.61	24.20	2.56	.27	1.10	.004
M	75.0	76.5		3.67	4.95	65.5	.19	11.84	4.66	29.70	2.96	.27	1.20	.003
M	76.5	78.0		7.90	8.09	103.0	.15	5.66	4.61	29.60	7.73	.75	1.65	.006
M	78.0	79.6		5.94	9.54	86.0	.15	28.83	4.49	14.90	2.10	.19	.00	.008
M	79.6	81.1		4.50	6.66	62.0	.13	27.21	4.34	17.10	3.40	.32	.07	.006
M	81.1	82.6		1.21	.67	26.0	.30	-.50	3.65	-.50	-.50	-.50	2.95	.002
M	82.6	84.1		.27	.26	7.0	.24	-.50	3.29	-.50	-.50	-.50	.24	.002
M	84.1	85.6		.21	.26	10.0	.34	-.50	3.69	-.50	-.50	-.50	.38	.002
M	85.6	87.2		.12	.20	12.0	.38	-.50	3.62	-.50	-.50	-.50	.34	.002
M	87.2	88.7		.38	.26	14.0	.35	-.50	3.90	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	88.7	90.2		1.96	.38	48.0	.39	-.50	3.97	-.50	-.50	-.50	.38	.002
M	90.2	91.7		1.05	.51	36.0	.45	-.50	3.92	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	91.7	93.3		1.68	1.20	36.0	.20	-.50	3.92	-.50	-.50	-.50	1.09	.002
M	93.3	94.8		1.62	1.94	27.0	.35	-.50	4.19	-.50	-.50	-.50	.69	.002
M	94.8	96.3		.35	.48	11.0	.40	-.50	3.85	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	96.3	97.8		.86	1.33	16.0	.46	-.50	3.86	-.50	-.50	-.50	1.13	.002
M	97.8	99.4		.54	.83	13.0	.47	-.50	3.93	-.50	-.50	-.50	1.78	.002

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-095-R *
****

NORTH:903279.7 EAST:594030.4 ELEV: 1149.4 CSTS FILE: V0095R.OK

TYP	FROM	TO	UNIT	- - - - - ASSAY DATA - - - - - %PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	99.4	101.7		.26	.56	7.0	.36	-.50	3.92	-.50	-.50	-.50	.46	.002
M	101.7	103.8		.34	.92	3.0	.15	-.50	3.09	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	103.8	164.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 164.90 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 984.5

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-096-R *
****

NORTH:903242.8 EAST:593985.1 ELEV: 1148.1 CSIS FILE: V0096R.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	32.9		179.0	20.0
R	63.4		178.0	42.0
R	96.9		177.7	68.0
R	133.5		175.8	68.0
R	155.4		175.2	80.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%FY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	76.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	76.0	76.8		2.32	2.27	33.5	.34	5.18	3.71	14.40	9.80	.87	.07	.001
M	76.8	78.5		3.01	2.54	35.5	.66	5.72	4.37	25.70	8.20	.56	.14	.001
M	78.5	79.4		1.64	1.79	32.5	.53	2.35	4.44	27.60	5.40	.37	.07	.001
M	79.4	80.5		1.13	1.87	17.0	.26	1.32	4.70	28.90	7.10	.48	.38	.001
M	80.5	80.8		.41	1.26	6.0	.12	2.89	2.91	6.00	8.40	.25	.48	.001
M	80.8	81.3		6.11	8.31	83.0	.06	10.13	4.57	22.10	3.70	.33	2.06	.004
M	81.3	82.6		.14	.93	5.5	.06	3.84	2.82	3.90	4.10	.19	.24	.001
M	82.6	83.7		2.68	2.70	38.0	.22	10.08	4.25	22.80	8.30	.67	.93	.001
M	83.7	84.3		.28	.61	3.5	.07	3.02	2.86	3.70	6.10	.15	.21	.001
M	84.3	84.7		.55	.42	14.5	.20	.50	3.69	23.90	3.80	.32	1.13	.001
M	84.7	85.5		.33	1.09	6.0	.06	2.17	2.86	2.70	3.30	.18	.21	.001
M	85.5	86.1		3.89	4.34	66.5	.27	6.08	3.66	14.00	8.70	.52	.89	.001
M	86.1	86.9		.49	1.39	9.0	.10	2.78	2.73	3.10	5.00	.17	.41	.001
M	86.9	88.4		2.66	2.37	38.5	.22	5.98	4.16	21.00	8.90	.58	1.47	.001
M	88.4	89.6		2.32	2.48	32.0	.24	3.62	3.73	21.10	5.40	.32	.14	.001
M	89.6	149.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	149.7	149.7		.45	.40	13.0	.18	.15	3.69	21.10	7.00	.28	.07	.001
M	150.6	151.9		.25	.25	11.0	.12	.06	3.55	24.30	2.90	.17	.55	.001
M	151.9	153.5		1.34	.85	23.0	.19	1.63	4.30	23.50	8.40	.44	.55	.001
M	153.5	161.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 161.10 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 987.0

PRINTED IN CANADA
R.L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-110-R *
****

NORTH:903231.1 EAST:594154.6 ELEV: 1157.8 CSIS FILE: V0110R.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	320.0
R	43.6		177.7	321.0
R	64.9		178.0	323.0
R	101.5		175.5	99.0
R	125.9		175.0	93.0
R	162.5		173.0	87.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	46.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	46.0	47.5		7.75	8.13	61.0	.12	.19	3.97	12.30	12.80	2.12	.01	.002
M	47.5	49.1		6.51	9.77	57.0	.11	1.11	3.84	11.60	11.40	1.93	.02	.001
M	49.1	50.8		6.94	10.58	60.0	.10	1.52	3.74	13.10	6.40	1.19	.02	.001
M	50.8	52.1		.90	3.04	18.0	.10	.47	3.45	15.40	5.10	.88	.00	.001
M	52.1	53.6		1.43	.94	24.0	.34	-.50	3.17	-.50	-.50	-.50	1.85	.001
M	53.6	55.2		.95	1.05	15.0	.40	-.50	3.51	-.50	-.50	-.50	1.78	.001
M	55.2	56.7		.56	1.38	18.0	.33	-.50	3.54	-.50	-.50	-.50	.00	.001
M	56.7	58.2		1.45	2.22	28.0	.50	-.50	3.70	-.50	-.50	-.50	.31	.001
M	58.2	59.7		.53	.52	21.0	.37	-.50	3.62	-.50	-.50	-.50	.03	.001
M	59.7	61.3		.95	.60	26.0	.42	-.50	3.41	-.50	-.50	-.50	.45	.001
M	61.3	62.8		1.12	1.15	24.0	.25	-.50	3.28	-.50	-.50	-.50	.17	.001
M	62.8	64.3		.65	1.67	18.0	.20	-.50	3.43	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	64.3	65.8		.41	1.03	17.0	.23	-.50	3.75	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	65.8	67.4		.24	1.05	16.0	.22	-.50	3.41	-.50	-.50	-.50	.34	.001
M	67.4	68.6		.11	.23	22.0	.38	-.50	4.06	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	68.6	70.1		.13	.42	5.0	.08	-.50	2.82	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	70.1	72.8		.03	.23	1.0	.05	-.50	2.78	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	72.8	74.8		.44	.48	18.0	.34	-.50	3.93	-.50	-.50	-.50	.55	.001
M	74.8	76.1		.01	.11	1.0	.04	-.50	2.73	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	76.1	77.3		1.05	3.18	19.0	.24	-.50	3.03	-.50	-.50	-.50	.34	.001
M	77.3	140.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	140.8	142.1		1.13	1.14	22.0	.24	-.50	3.41	-.50	-.50	-.50	.68	.001
M	142.1	143.6		3.03	7.13	49.0	.06	-.50	3.94	-.50	-.50	-.50	.75	.001
M	143.6	145.1		2.39	3.98	31.0	.09	-.50	3.60	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	145.1	146.3		.16	.11	9.0	.27	-.50	3.30	-.50	-.50	-.50	.82	.001
M	146.3	148.1		.34	.12	16.0	.22	-.50	4.07	-.50	-.50	-.50	.55	.001
M	148.1	149.8		.22	.15	17.0	.10	-.50	4.31	-.50	-.50	-.50	.68	.001
M	149.8	150.4		.04	.04	4.0	.16	-.50	2.80	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	150.4	166.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 166.70 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 991.1

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-114-R *
****

NORTH:903188.2 EAST:594107.4 ELEV: 1157.6 CSIS FILE: V0114R.OK

08/08/80
PAGE 1

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	56.0
R	39.0		178.0	56.0
R	79.9		178.1	33.0
R	104.2		177.7	325.0
R	128.6		178.5	171.0
R	150.0		174.5	26.0
R	189.6		169.5	40.0

			ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	32.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	32.9	33.5	II	4.61	7.99	64.5	.06	37.94	4.49	7.70	.90	.07	.07	.008
M	33.5	36.9	II	4.79	3.34	35.0	.09	25.94	2.79	6.40	2.00	.05	.07	.003
M	36.9	70.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	70.9	71.8	II	5.78	7.67	67.0	.02	21.19	4.18	12.90	2.90	.19	.62	.004
M	71.8	73.4		.34	.65	5.0	.02	4.70	2.87	5.90	3.40	.21	.00	.001
M	73.4	74.7		2.88	4.75	45.5	.21	8.85	3.68	20.20	6.10	.34	.00	.002
M	74.7	76.0	II	4.67	5.86	47.0	.22	12.86	4.29	25.90	6.70	.60	.55	.001
M	76.0	77.4		1.99	3.89	28.0	.06	1.44	3.00	11.90	3.80	.12	.00	.001
M	77.4	92.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	92.4	93.6	II	5.66	8.10	98.0	.11	19.73	4.61	20.50	1.40	.16	.62	.005
M	93.6	94.9	II	5.75	8.09	80.5	.16	18.67	4.45	21.00	1.90	.20	.55	.005
M	94.9	121.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	121.6	122.7		.83	.65	25.0	.24	-.50	3.83	-.50	-.50	-.50	.17	.001
M	122.7	169.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	169.9	171.6		.14	.30	19.0	.24	-.50	2.97	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	171.6	173.3		.07	.14	16.0	.25	-.50	3.26	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	173.3	174.4		.17	.24	14.0	.24	-.50	3.12	-.50	-.50	-.50	.07	.003
M	174.4	176.0		.23	.59	14.0	.14	-.50	3.11	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	176.0	192.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 192.90 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 964.7

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-115-R *
****

NORTH:903427.9 EAST:593997.5 ELEV: 1140.6 CSTS FILE: V0115R.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	16.5		176.0	103.0
R	46.9		174.5	90.0
R	71.3		174.3	96.0
R	107.9		174.5	111.0
R	138.4		170.0	109.0

decimal place error on data entry ↓ something wrong here.

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.		22.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	22.4	1.5	23.9		.53	1.28	9.0	.02	.10	2.58	2.10	2.60	.14	.31	.001
M	23.9	1.6	25.5		1.13	2.41	23.0	.04	.22	2.76	2.50	3.10	.16	.17	.001
M	25.5	1.5	27.0		3.88	7.03	56.0	.07	.06	2.70	2.90	1.70	.09	.02	.004
M	27.0	1.5	28.5		2.76	4.02	35.5	.06	.11	2.72	3.70	1.60	.10	.01	.003
M	28.5	1.2	29.7		1.93	3.73	34.5	.07	.03	2.63	3.20	1.80	.08	.01	.002
M	29.7	3.3	33.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	33.0	1.2	34.2		.34	.34	8.0	.08	-.50	2.73	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	34.2	1	35.2		.22	.47	6.0	.09	-.50	3.02	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	35.2	1.2	36.4		.48	.57	10.0	.08	-.50	2.85	-.50	-.50	-.50	.31	.001
M	36.4	1.5	37.9		.64	.75	11.0	.10	-.50	3.25	-.50	-.50	-.50	.51	.003
M	37.9	1.5	39.4		.71	.87	14.0	.17	-.50	2.82	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	39.4	1.6	41.0		.87	1.14	16.0	.10	-.50	2.83	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	41.0	1.4	42.4		1.63	3.38	24.0	.05	.63	2.67	3.60	4.50	.17	.00	.001
M	42.4	1.5	43.9		4.96	7.05	87.0	.05	27.33	4.24	10.70	2.50	.26	.00	.004
M	43.9	1.5	45.4		6.85	7.62	102.0	.08	20.02	4.25	8.90	9.20	1.07	.00	.005
M	45.4	1.5	46.9		8.19	6.73	102.0	.07	19.02	4.24	11.90	5.50	.65	.01	.004
M	46.9	1.6	48.5		6.79	7.65	95.0	.04	19.97	4.37	12.90	6.60	.70	.01	.004
M	48.5	1.5	50.0		9.65	7.36	112.0	.20	4.71	4.20	5.40	23.20	1.70	.01	.002
M	50.0	1.2	51.2		8.82	6.51	98.5	.10	11.51	4.41	16.10	14.30	1.36	.00	.002
M	51.2	1.5	52.7		6.05	4.72	89.0	.04	14.14	4.47	18.28	4.09	.56	.01	.003
M	52.7	1.6	54.3		5.26	5.70	72.0	.17	13.04	4.37	17.50	9.10	.70	.01	.003
M	54.3	1.5	55.8		1.98	6.07	33.5	.03	6.54	4.74	30.10	1.70	.22	.00	.003
M	55.8	1.5	57.3		5.57	9.06	101.5	.05	21.09	4.35	15.70	1.30	.15	.01	.006
M	57.3	1.5	58.8		8.49	10.60	106.5	.10	11.98	4.33	17.40	2.90	.28	.02	.007
M	58.8	1.6	60.4		3.64	7.41	59.0	.08	27.02	4.57	14.30	1.60	.22	.00	.006
M	60.4	1.5	61.9		3.28	7.63	62.0	.09	30.51	4.46	11.00	3.00	.34	.00	.007
M	61.9	1.5	63.4		7.99	6.77	100.5	.16	10.82	4.46	27.10	4.90	.41	.02	.003
M	63.4	1.5	64.9		3.45	3.79	49.0	.30	4.37	4.48	38.30	8.90	.49	.01	.002
M	64.9	1.5	66.4		5.05	4.13	67.0	.30	3.78	4.48	27.40	8.00	.52	.03	.002
M	66.4	1.3	67.7		4.59	4.89	60.0	.25	5.24	4.39	28.00	5.50	.44	.01	.002
M	67.7	1.1	68.8		1.69	4.18	28.5	.05	.38	3.06	9.40	6.40	.18	.00	.002
M	68.8	0.9	69.7		1.46	3.23	26.5	.02	.40	3.31	17.50	1.60	.16	.00	.002
M	69.7	1.5	71.2		1.97	4.38	57.5	.07	.48	4.39	34.00	1.30	.11	.01	.003
M	71.2	1.9	73.1		2.55	5.82	64.0	.08	3.03	4.46	33.00	1.30	.10	.02	.004

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-115-R *
****

NORTH:903427.9 EAST:593997.5 ELEV: 1140.6 CSIS FILE: V0115R.OK

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
					A S S A Y D A T A										
M	73.1	1.2	74.3		6.85	9.59	107.5	.07	23.95	4.41	13.20	2.20	.21	.00	.007
M	74.3	1.0	75.3		4.33	6.63	70.0	.06	25.97	4.07	10.70	3.90	.37	.00	.005
M	75.3	1.5	76.8		5.71	3.64	85.0	.18	3.54	3.73	7.80	21.10	2.01	.01	.002
M	76.8	1.2	78.0		2.65	4.13	44.0	.28	1.22	3.52	9.20	16.00	1.20	.00	.002
M	78.0	0.9	78.9		.74	1.07	18.0	.47	-.50	3.51	-.50	-.50	-.50	1.54	.001
M	78.9	1.6	80.5		.53	1.09	14.0	.10	-.50	3.75	-.50	-.50	-.50	1.03	.002
M	80.5	1.5	82.0		.56	.63	11.0	.17	-.50	3.47	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	82.0	1.5	83.5		1.01	1.38	20.0	.16	-.50	3.30	-.50	-.50	-.50	.51	.002
M	83.5	1.5	85.0		2.55	3.98	43.0	.16	-.50	3.73	-.50	-.50	-.50	.51	.002
M	85.0		86.6		.84	.71	16.0	.29	-.50	3.47	-.50	-.50	-.50	1.44	.001
M	86.6		87.5		.79	1.52	13.0	.26	-.50	3.43	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	87.5		89.0		.08	.23	7.0	.43	-.50	3.03	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	89.0		90.7		.06	.14	4.0	.14	-.50	2.96	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	90.7		92.2		.16	.32	8.0	.30	-.50	3.21	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	92.2		93.6		.15	.36	5.0	.16	-.50	3.02	-.50	-.50	-.50	.31	.001
M	93.6		94.6		.14	.29	6.0	.17	-.50	3.29	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	94.6		95.4		.04	.29	8.0	.18	-.50	3.03	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	95.4		96.9		.07	.31	23.0	.32	-.50	3.51	-.50	-.50	-.50	.51	.001
M	96.9		98.5		.05	.08	11.0	.29	-.50	3.45	-.50	-.50	-.50	.51	.001
M	98.5		100.0		.01	.12	13.0	.27	-.50	3.29	-.50	-.50	-.50	.72	.001
M	100.0		101.5		.06	.23	10.0	.24	-.50	3.46	-.50	-.50	-.50	.51	.001
M	101.5		103.0		.10	.12	4.0	.05	-.50	2.85	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	103.0		104.5		.31	.68	6.0	.08	-.50	2.86	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	104.5		106.1		.09	.22	6.0	.08	-.50	2.78	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	106.1		107.6		.20	.36	11.0	.10	-.50	2.93	-.50	-.50	-.50	.00	.001
M	107.6		109.1		.09	.34	11.0	.12	-.50	2.86	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	109.1		110.3		.07	.20	4.0	.05	-.50	2.84	-.50	-.50	-.50	.00	.001
M	110.3		112.2		.01	.12	2.0	.01	-.50	2.84	-.50	-.50	-.50	.00	.001
M	112.2		143.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 143.90 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 996.7

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-117-R *
****

NORTH:903151.1 EAST:594067.6 ELEV: 1154.7 CSTS FILE: V0117R.DK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	333.0
R	36.3		179.0	343.0
R	82.0		178.5	353.0
R	106.7		177.0	80.0
R	127.7		176.0	168.0

				ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	34.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	34.4	35.7		1.39	1.17	42.0	.64	1.47	4.13	29.59	7.06	.40	.27	.003
M	35.7	37.0		2.33	1.63	29.5	.31	.40	4.42	30.92	8.84	.60	.31	.002
M	37.0	37.9		.27	.57	9.5	.13	4.53	2.76	.41	6.69	.10	.00	.001
M	37.9	38.7		1.67	1.66	30.0	.15	1.78	3.33	4.87	21.98	.77	.24	.002
M	38.7	39.7		.30	.39	10.0	.15	3.11	2.71	.08	7.04	.08	.14	.001
M	39.7	41.8		2.70	2.68	37.0	.36	2.21	4.17	22.74	11.50	.71	.79	.002
M	41.8	44.6		2.75	3.33	31.0	.13	.67	3.71	7.64	24.43	1.46	.34	.002
M	44.6	45.4		1.09	1.28	18.0	.18	2.07	3.01	3.82	14.80	.59	.27	.002
M	45.4	47.4		1.81	2.32	23.5	.36	3.61	4.34	26.91	10.26	.44	.41	.002
M	47.4	48.9		.78	1.05	9.5	.09	.70	2.88	1.29	10.49	.30	.10	.002
M	48.9	50.2		.08	.18	1.0	.02	.36	2.76	2.88	7.06	.14	.10	.001
M	50.2	58.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	58.9	60.5		1.59	2.22	25.5	.04	1.40	2.86	7.07	4.51	.04	1.02	.002
M	60.5	61.2		2.01	3.21	30.0	.09	5.27	3.46	6.99	14.22	.30	.24	.002
M	61.2	133.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 133.20 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1021.5

PRINTED IN CANADA
R.L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-119-R *
****

NORTH:903376.7 EAST:593947.0 ELEV: 1128.9 CSTS FILE: V0119R.OK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	21.6		179.0	33.0
R	58.2		178.2	33.0
R	88.7		176.5	61.0
R	119.2		177.0	58.0

				ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	20.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	20.7	1.6 22.3		2.84	1.42	28.0	.16	.24	2.75	5.40	.70	.08	.02	.002
M	22.3	1.5 23.8		3.41	4.43	32.0	.07	.14	2.73	3.40	.70	.05	.00	.002
M	23.8	1.5 25.3		3.67	4.81	33.0	.06	.11	2.67	3.70	.80	.06	.04	.001
M	25.3	1.5 26.8	+8	3.32	4.71	30.5	.04	.11	2.64	2.80	.80	.04	.02	.001
M	26.8	1.5 28.3		3.50	4.84	36.0	.05	.20	2.68	2.20	.70	.05	.03	.003
M	28.3	1.6 29.9		2.97	3.80	33.0	.05	.19	2.70	3.80	.60	.04	.00	.003
M	29.9	2.7 32.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	32.6	1.5 34.1		6.06	8.64	174.5	.22	.32	4.69	33.20	1.00	.09	.01	.007
M	34.1	1.9 36.0	+8	10.22	4.87	128.0	.04	5.03	4.13	18.00	5.20	.70	.01	.007
M	36.0	0.6 36.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	36.6	1.0 37.6		5.99	8.04	190.0	.22	.11	4.68	35.10	.70	.03	.02	.006
M	37.6	0.5 38.1		.14	.42	.1	.01	-.50	2.60	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	38.1	1.5 39.6		.15	.45	3.0	.01	-.50	2.79	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	39.6	7.0 46.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	46.6	1.0 47.6		.22	.46	3.0	.10	-.50	2.89	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	47.6	1.3 48.9		.12	.41	.1	.01	-.50	2.77	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	48.9	1.2 50.1		.03	.22	.1	.01	-.50	2.63	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	50.1	1.1 51.2		.09	.36	.1	.01	-.50	2.79	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	51.2	2.6 53.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	53.8	1.6 55.4		6.85	6.27	87.5	.07	11.64	3.96	12.90	6.40	.37	.00	.007
M	55.4	1.3 56.7		7.48	8.86	108.5	.06	31.14	4.59	9.40	1.80	.22	.01	.009
M	56.7	1.5 58.2	+8	6.55	8.53	94.0	.04	36.44	4.57	6.40	1.20	.16	.01	.010
M	58.2	1.6 59.8		6.87	7.96	105.0	.04	36.19	4.53	6.60	1.00	.18	.01	.009
M	59.8	1.2 61.0		3.17	4.49	41.0	.20	8.16	4.58	32.70	2.30	.26	.01	.004
M	61.0	1.3 62.3		5.41	5.87	68.0	.21	4.43	4.46	31.30	3.60	.36	.02	.005
M	62.3	1.5 63.8		.48	.94	5.6	.06	6.56	2.93	7.80	4.80	.18	.01	.001
M	63.8	1.0 64.8		.48	.19	10.0	.09	.14	4.00	31.80	1.30	.23	.01	.001
M	64.8	1.3 66.1		3.33	2.18	38.0	.21	3.77	4.05	26.80	1.40	.22	.02	.003
M	66.1	1.6 67.7		4.26	4.21	58.5	.32	7.26	4.52	32.30	7.30	.50	.03	.005
M	67.7	1.5 69.2	+8	5.33	4.40	61.0	.18	6.20	4.67	35.00	3.40	.39	.02	.002
M	69.2	1.5 70.7		4.12	3.98	51.0	.24	8.03	4.54	32.40	5.30	.41	.00	.002
M	70.7	1.3 72.0		2.69	3.00	34.0	.29	3.16	4.42	40.70	7.60	.54	.02	.001
M	72.0	0.9 72.9		2.27	2.20	23.0	.38	.09	3.64	26.70	9.00	.47	.02	.001
M	72.9	1.2 74.1		3.15	1.57	31.0	.24	.51	3.57	33.70	7.30	.34	.02	.001
M	74.1	1.2 75.3		.90	.90	11.0	.08	2.45	4.08	34.10	3.20	.27	.01	.001

PRINTED IN CANADA
A. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-119-R *
****

NORTH:903376.7 EAST:593947.0 ELEV: 1128.9 CSTS FILE: V0119R.DK

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
					ASSAY DATA										
M	75.3	1.2	76.5		3.51	3.52	34.5	.17	7.27	4.22	27.00	6.20	.52	.02	.002
M	76.5	0.9	77.4		3.06	2.83	40.0	.22	6.96	3.85	24.40	3.80	.40	.02	.002
M	77.4	1.5	78.9		.27	.36	17.0	.46	-.50	3.82	-.50	-.50	-.50	.68	.001
M	78.9	1.6	80.5		.78	1.30	25.0	.34	-.50	4.36	-.50	-.50	-.50	1.30	.001
M	80.5	0.6	81.1		.34	.56	14.0	.47	-.50	4.02	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	81.1	1.3	82.4		.62	.67	14.0	.22	-.50	3.48	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	82.4		83.7		1.03	1.24	14.0	.08	-.50	2.85	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	83.7		84.7		.07	.37	1.0	.07	-.50	2.82	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	84.7		85.9		.73	.95	10.0	.16	-.50	3.07	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	85.9		87.6		.66	.73	10.0	.29	-.50	2.86	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	87.6		89.3		.53	.48	7.0	.21	-.50	2.88	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	89.3		91.1		.51	.11	6.0	.07	-.50	2.68	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	91.1		93.0		.20	.41	5.0	.19	-.50	2.72	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	93.0		94.5		.68	.67	9.0	.10	-.50	2.75	-.50	-.50	-.50	.00	.001
M	94.5		96.3		.08	.14	2.0	.04	-.50	2.58	-.50	-.50	-.50	.68	.001
M	96.3		98.1		.02	.09	1.0	.09	-.50	2.78	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	98.1		99.7		.08	.40	3.0	.08	-.50	2.88	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	99.7		101.5		.19	.63	4.0	.22	-.50	3.03	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	101.5		102.7		.33	.90	3.0	.11	-.50	3.03	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	102.7		104.9		.01	.03	.1	.03	-.50	2.69	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	104.9		122.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 122.50 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1006.4

PRINTED IN CANADA
R.L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-123-R *
****

NORTH:903272.9 EAST:594202.0 ELEV: 1158.7 CSTS FILE: V0123R.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	300.0
R	37.5		178.2	323.0
R	71.0		178.2	49.0
R	101.5		174.0	85.0
R	122.8		171.0	87.0
R	150.3		168.1	79.0
R	171.6		164.1	70.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	38.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	38.0	39.5		.50	.75	10.0	.03	-.50	2.59	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	39.5	41.0		.26	.55	7.0	.03	-.50	2.61	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	41.0	42.6		1.67	1.02	25.0	.04	-.50	2.63	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	42.6	44.7		.49	.66	12.0	.09	-.50	2.69	-.50	-.50	-.50	.21	.001
M	44.7	55.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	55.6	57.1		.41	.35	12.0	.13	-.50	2.96	-.50	-.50	-.50	.00	.001
M	57.1	58.6		.71	.61	16.0	.09	-.50	2.90	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	58.6	60.7		2.07	.93	34.0	.92	-.50	3.09	-.50	-.50	-.50	.10	.001
M	60.7	174.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 174.00 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 984.7

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-126-R *
****

NORTH:903366.1 EAST:594125.7 ELEV: 1142.4 CSTS FILE: V0126R.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	39.6		177.0	117.0
R	82.3		176.0	191.0
R	128.0		169.5	274.0
R	158.5		165.5	358.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM		TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.		25.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	25.9	1.5	27.4		1.25	2.43	21.5	.03	.12	2.55	1.80	3.60	.12	.41	.003
M	27.4	1.6	29.0		1.53	2.43	25.0	.08	.73	2.80	8.40	2.50	.17	.14	.003
M	29.0	0.9	29.9		1.37	1.75	24.5	.15	.07	3.57	21.60	3.00	.30	1.03	.003
M	29.9	1.0	30.9		1.33	1.51	21.5	.14	.05	3.76	23.80	4.10	.28	.75	.003
M	30.9	1.1	32.0		1.38	1.04	27.5	.15	.08	3.58	20.20	4.60	.21	1.27	.003
M	32.0	1.5	33.5		4.20	5.47	60.0	.10	.04	3.37	16.80	3.20	.21	.21	.005
M	33.5	1.6	35.1		3.87	7.37	65.0	.08	.04	3.29	15.20	3.10	.19	.69	.006
M	35.1	1.5	36.6		4.73	8.69	80.5	.12	.36	3.42	16.70	1.80	.11	.69	.007
M	36.6	1.5	38.1		3.73	6.09	69.5	.24	.03	3.13	13.30	1.60	.09	.62	.006
M	38.1	1.5	39.6		.98	1.67	19.5	.09	.11	2.90	11.20	1.90	.11	.27	.003
M	39.6	1.5	41.1		1.46	2.18	29.0	.17	.07	3.13	16.60	1.00	.08	.07	.004
M	41.1	1.6	42.7		1.21	1.99	26.0	.20	.06	3.03	15.60	1.00	.08	.07	.004
M	42.7	1.5	44.2		2.09	3.48	34.5	.18	.07	3.03	12.10	1.20	.08	.79	.004
M	44.2	1.5	45.7		1.01	2.40	21.0	.15	.08	3.01	12.70	.80	.07	.55	.004
M	45.7	1.5	47.2		.53	.97	21.0	.18	.07	3.03	15.50	1.20	.10	.24	.003
M	47.2	1.6	48.8		.89	2.45	34.0	.19	.06	3.40	19.50	2.20	.11	.17	.004
M	48.8	2.0	50.8		.67	2.27	23.0	.14	.07	3.01	11.50	3.20	.12	.41	.003
M	50.8	6.8	57.6		-.50	-.50	23.0	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	57.6	1.5	59.1		1.08	1.26	24.0	.22	.03	3.46	21.60	2.40	.14	.14	.003
M	59.1	1.6	60.7		.35	.23	13.0	.25	-.50	3.90	-.50	-.50	-.50	.79	.002
M	60.7	1.2	61.9		.22	.36	11.0	.19	-.50	3.66	-.50	-.50	-.50	.58	.002
M	61.9	1.2	63.1		.35	.43	10.0	.05	-.50	2.99	-.50	-.50	-.50	.17	.002
M	63.1	5.2	68.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	68.3	1.5	69.8		1.26	.50	28.0	.34	-.50	3.33	-.50	-.50	-.50	.78	.002
M	69.8	0.9	70.7		1.33	.98	25.0	.20	-.50	3.44	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	70.7		72.2		.07	.05	4.0	.07	-.50	2.71	-.50	-.50	-.50	.10	.002
M	72.2		73.8		.04	.03	4.0	.12	-.50	2.89	-.50	-.50	-.50	.03	.002
M	73.8		75.3		.05	.04	1.0	.11	-.50	2.77	-.50	-.50	-.50	.10	.002
M	75.3		76.8		.05	.04	1.0	.07	-.50	2.62	-.50	-.50	-.50	.03	.002
M	76.8		78.3		.17	.30	4.0	.15	-.50	2.88	-.50	-.50	-.50	.03	.002
M	78.3		79.9		.13	.28	4.0	.20	-.50	2.87	-.50	-.50	-.50	.03	.002
M	79.9		81.4		.02	.02	2.0	.08	-.50	2.80	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	81.4		82.9		.20	.22	5.0	.15	-.50	2.80	-.50	-.50	-.50	.03	.002
M	82.9		84.4		.23	.25	6.0	.21	-.50	2.86	-.50	-.50	-.50	.03	.002
M	84.4		86.0		.12	.12	5.0	.14	-.50	2.71	-.50	-.50	-.50	.14	.002

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-126-R *
****

NORTH:903366.1 EAST:594125.7 ELEV: 1142.4 CSIS FILE: V0126R.OK

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	86.0	87.5		.04	.03	3.0	.06	-.50	2.78	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	87.5	89.0		.10	.14	4.0	.10	-.50	2.76	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	89.0	90.5		.13	.11	6.0	.16	-.50	2.92	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	90.5	92.0		.23	.29	6.0	.08	-.50	2.79	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	92.0	93.6		.20	.16	4.0	.05	-.50	2.79	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	93.6	95.1		.09	.22	4.0	.06	-.50	2.72	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	95.1	166.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 166.40 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 976.0

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-133-R *
****

NORTH:903465.6 EAST:594041.4 ELEV: 1150.0 CSTS FILE: V0133R.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	30.5		178.0	63.0
R	61.0		175.0	63.0
R	91.4		175.0	63.0
R	121.9		171.0	63.0
R	136.6		167.0	63.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	70.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	70.8	72.2		1.73	3.77	34.5	.06	.52	2.84	1.04	8.96	.21	.36	.004
M	72.2	73.8		2.10	5.34	39.5	.06	.21	2.74	1.82	6.63	.22	.49	.006
M	73.8	75.3		.24	.31	4.0	.02	.53	2.45	.16	3.53	.16	.07	.001
M	75.3	76.8		4.33	6.64	74.0	.08	.09	3.17	8.73	4.73	.24	.94	.006
M	76.8	78.3		4.92	9.40	81.0	.04	.07	3.00	7.72	2.04	.14	1.14	.006
M	78.3	79.9		1.66	2.86	29.5	.03	.13	2.59	1.50	3.13	.17	.57	.002
M	79.9	81.4		.19	.44	3.0	.02	-.50	2.69	-.50	-.50	-.50	1.37	.001
M	81.4	82.9		.61	1.04	8.0	.03	-.50	2.49	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	82.9	84.4		.93	.96	13.0	.03	-.50	2.68	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	84.4	86.0		.52	1.50	8.0	.05	-.50	2.65	-.50	-.50	-.50	1.37	.002
M	86.0	87.5		1.49	.73	21.0	.08	-.50	2.74	-.50	-.50	-.50	2.60	.002
M	87.5	89.0		.76	.59	10.0	.08	-.50	2.75	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	89.0	90.5		.28	.47	2.0	.02	-.50	2.62	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	90.5	92.0		.01	.15	.1	.01	-.50	2.70	-.50	-.50	-.50	.96	.003
M	92.0	136.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 136.60 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1013.4

PRINTED IN CANADA

****
* DDH: V-143-R *
****

NORTH:903489.1 EAST:594005.8 ELEV: 1152.7 CSTS FILE: V0143R.DK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	33.2		176.0	78.0
R	63.7		171.5	46.0
R	94.2		169.8	81.0
R	124.7		167.0	60.0

			ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	56.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	56.0	57.6		2.19	3.32	35.5	.04	.18	2.71	2.59	2.82	.16	.50	.002
M	57.6	59.1		2.39	3.19	33.5	.04	.38	2.64	4.21	2.39	.19	.40	.003
M	59.1	60.7		1.63	1.52	26.5	.05	.18	2.65	3.35	3.24	.14	.37	.002
M	60.7	62.1		1.38	2.42	20.0	.06	.21	2.80	6.28	3.90	.15	.28	.002
M	62.1	83.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.70	-.500
M	83.1	84.4		.66	1.18	10.0	.03	.43	2.52	2.55	3.43	.11	.12	.001
M	84.4	86.0		2.93	4.36	52.5	.08	1.23	3.41	17.65	4.04	.16	.65	.002
M	86.0	87.5		1.15	2.57	21.5	.05	.12	2.88	10.88	3.08	.21	.31	.002
M	87.5	88.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	88.7	90.2		3.63	6.68	63.5	.08	.13	3.06	11.52	2.94	.18	.52	.002
M	90.2	91.7		2.99	6.91	61.0	.03	.16	2.97	5.90	2.86	.19	.56	.003
M	91.7	93.3		1.56	3.02	39.5	.02	.36	2.81	6.79	2.20	.12	.25	.002
M	93.3	129.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 129.80 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1022.9

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-300 *
****

NORTH:903344.4 EAST:593913.9 ELEV: 1126.4 CSTS FILE: V0300.DK

2E

SURVEY DATA				
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	27.4		177.5	358.0
R	76.2		178.2	77.0
R	115.8		177.3	156.0
R	155.4		174.1	163.0

ASSAY DATA														
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	21.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	21.0	22.6		3.28	6.36	47.5	1.21	.15	3.00	3.40	.41	.02	.71	.006
M	22.6	24.1		2.94	5.41	46.0	1.62	.16	2.94	2.69	.49	.01	.51	.005
M	24.1	25.6		3.85	4.95	49.0	.39	.08	2.93	7.13	.88	.05	1.04	.005
M	25.6	27.1		3.83	4.79	50.0	.37	.07	2.70	5.92	.73	.03	.90	.004
M	27.1	28.7		4.48	5.57	56.0	.09	.06	3.02	4.64	.92	.01	.91	.003
M	28.7	29.9		3.26	6.14	42.5	.05	.11	2.78	2.26	.78	.02	.51	.003
M	29.9	31.4		5.25	8.35	81.0	.25	10.31	4.99	27.58	.58	.01	2.13	.007
M	31.4	33.2		4.06	5.00	86.0	.30	9.37	4.95	35.57	.48	.01	1.60	.005
M	33.2	34.7		3.04	6.57	61.5	.15	17.48	3.83	10.85	.63	.02	1.02	.007
M	34.7	36.7		3.13	6.21	42.5	.04	.57	2.90	3.03	.67	.01	.73	.005
M	36.7	38.7		6.79	9.22	124.0	.48	11.14	4.82	29.10	.55	.01	2.59	.009
M	38.7	49.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	49.7	51.2		4.00	7.25	55.5	.17	5.29	4.71	34.17	1.78	.17	2.10	.007
M	51.2	52.9		2.91	3.90	46.0	.34	1.06	4.53	32.97	8.24	.58	1.35	.004
M	52.9	56.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	56.1	57.6		2.56	3.64	34.0	.51	.52	4.24	5.30	29.17	1.14	.32	.001
M	57.6	58.6		2.79	2.83	41.5	.43	2.29	4.32	16.63	15.41	.96	.35	.004
M	58.6	60.2		.22	.54	4.0	.07	3.74	2.79	.54	5.24	.28	.34	.003
M	60.2	61.7		2.94	2.47	29.5	.13	1.31	3.36	12.14	9.73	.72	.31	.003
M	61.7	62.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	62.6	63.9		1.00	2.20	23.0	.40	3.80	3.99	23.52	6.86	.25	.78	.001
M	63.9	78.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	78.3	79.9		1.29	1.77	21.0	.07	2.31	3.22	13.94	3.98	.32	.27	.002
M	79.9	81.4		.02	.11	.1	.01	-.50	2.56	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	81.4	82.9		.04	.08	1.0	.01	-.50	2.48	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	82.9	84.4		.01	.02	.1	.01	-.50	2.56	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	84.4	86.0		.01	.01	1.0	.01	-.50	2.57	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	86.0	87.5		.01	.02	1.0	.01	-.50	2.54	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	87.5	89.0		.01	.02	.1	.01	-.50	2.52	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	89.0	90.5		.03	.07	.1	.03	-.50	2.62	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	90.5	92.7		.43	.85	4.0	.09	-.50	2.69	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	92.7	94.2		.19	.20	3.0	.17	-.50	3.03	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	94.2	95.9		.22	.41	4.0	.14	-.50	2.98	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	95.9	97.5		.10	.39	2.0	.13	-.50	2.76	-.50	-.50	-.50	.10	.002
M	97.5	99.1		.03	.25	1.0	.01	-.50	2.72	-.50	-.50	-.50	.21	.001

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-300 *
****

NORTH:903344.4 EAST:593913.9 ELEV: 1126.4 CSTS FILE: V0300.DK

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	99.1	158.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 158.50 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 967.9

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-302 *
****

NORTH:903236.3 EAST:594067.6 ELEV: 1151.9 CSTS FILE: V0302.DK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	50.0
R	51.8		176.2	55.0
R	88.4		175.9	60.0
R	125.0		174.4	95.0
R	182.9		172.1	117.0

ASSAY DATA													
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	41.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	41.9	43.4		8.70	7.66	122.5	.18	6.38	4.29	14.04	12.34	1.56	1.60	.004
M	43.4	44.7		4.79	5.41	62.0	.23	14.90	4.58	19.40	7.28	.71	.79	.005
M	44.7	46.3		3.42	5.68	57.5	.20	12.19	4.67	26.13	3.07	.25	1.59	.005
M	46.3	47.9		2.72	3.42	48.0	.37	9.75	4.30	23.96	5.44	.34	1.17	.004
M	47.9	49.3		2.74	5.17	53.5	.09	15.36	4.28	20.53	1.95	.05	.75	.004
M	49.3	50.7		3.99	6.26	62.5	.18	18.12	4.40	20.58	5.09	.26	.71	.005
M	50.7	52.6		5.04	6.24	67.0	.16	16.94	4.65	21.96	3.21	.28	1.98	.005
M	52.6	53.6		3.05	1.90	31.0	.15	10.92	4.51	29.77	2.55	.26	1.96	.003
M	53.6	55.2		4.59	4.16	38.5	.18	9.63	4.49	26.60	2.50	.11	1.72	.003
M	55.2	56.7		1.80	.67	16.5	.11	.85	3.98	28.53	1.37	.29	.94	.003
M	56.7	58.2		2.20	1.06	18.5	.22	.79	4.16	30.28	1.37	.24	1.51	.003
M	58.2	59.7		2.52	1.00	22.0	.12	1.03	3.88	25.03	1.85	.18	1.29	.003
M	59.7	61.1		1.43	1.02	14.5	.18	.15	3.74	21.93	4.75	.66	.83	.003
M	61.1	61.6		1.65	3.56	15.0	.27	.45	3.84	22.02	9.59	.63	.87	.003
M	61.6	62.8		2.58	3.12	32.5	.24	7.29	3.82	19.53	2.68	.30	3.33	.004
M	62.8	64.4		5.24	4.29	68.0	.16	4.92	4.55	23.24	9.18	1.21	.85	.005
M	64.4	65.6		5.35	6.22	64.5	.14	15.46	4.36	18.93	7.45	1.87	1.91	.005
M	65.6	67.0		8.17	9.79	87.5	.17	9.38	4.60	19.37	7.71	1.57	1.95	.006
M	67.0	68.5		3.02	1.88	35.5	.22	3.13	4.27	22.14	7.36	1.21	1.26	.004
M	68.5	69.8		4.40	5.16	58.5	.06	10.58	4.30	17.31	5.63	.95	1.53	.005
M	69.8	71.3		1.03	.89	30.0	.25	-.50	4.04	-.50	-.50	-.50	1.23	.003
M	71.3	72.8		.11	.02	15.0	.31	-.50	4.07	-.50	-.50	-.50	1.44	.003
M	72.8	74.4		.16	.24	14.0	.29	-.50	3.47	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	74.4	75.9		.26	.23	15.0	.28	-.50	3.53	-.50	-.50	-.50	2.06	.002
M	75.9	77.4		.90	.49	27.0	.27	-.50	3.87	-.50	-.50	-.50	2.06	.002
M	77.4	78.8		.34	.50	17.0	.34	-.50	4.44	-.50	-.50	-.50	1.10	.002
M	78.8	80.3		.55	.97	15.0	.30	-.50	3.88	-.50	-.50	-.50	.96	.002
M	80.3	82.0		.47	.75	15.0	.38	-.50	4.00	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	82.0	83.2		1.32	1.11	31.0	.65	-.50	3.94	-.50	-.50	-.50	2.95	.002
M	83.2	84.7		.87	.72	23.0	.39	-.50	4.13	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	84.7	86.3		.67	1.11	17.0	.34	-.50	4.15	-.50	-.50	-.50	.69	.002
M	86.3	87.8		.79	1.09	17.0	.29	-.50	4.15	-.50	-.50	-.50	.75	.002
M	87.8	89.3		.65	.91	18.0	.45	-.50	4.06	-.50	-.50	-.50	.96	.002
M	89.3	90.8		.14	.28	10.0	.35	-.50	4.03	-.50	-.50	-.50	.82	.002
M	90.8	92.5		.35	.88	18.0	.32	-.50	3.68	-.50	-.50	-.50	.69	.002

PRINTED IN CANADA
B. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-302 * NORTH:903236.3 EAST:594067.6 ELEV: 1151.9 CSIS FILE: V0302.DK

				ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	92.5	94.0		3.84	6.01	58.0	.27	-.50	4.07	-.50	-.50	-.50	.89	.003
M	94.0	162.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	162.5	164.6		.87	.66	21.0	.13	-.50	4.05	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	164.6	166.1		.34	.23	6.0	.09	-.50	2.96	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	166.1	167.7		.87	.39	13.0	.08	-.50	2.92	-.50	-.50	-.50	.68	.002
M	167.7	168.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	168.4	169.9		1.57	2.10	28.0	.06	-.50	3.08	-.50	-.50	-.50	.48	.003
M	169.9	171.1		.93	.86	13.0	.07	-.50	2.82	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	171.1	189.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 189.00 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 962.9

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-303 *
****

NORTH:903275.8 EAST:594116.7 ELEV: 1153.9 CSIS FILE: V0303.DK

08/08/80
PAGE 1

SURVEY DATA			
TYP	FROM	ZENITH	AZIMUTH
R	0.	180.0	0.
R	33.2	178.0	38.0
R	63.7	177.5	36.0
R	94.2	175.7	90.0
R	129.5	172.0	77.0

			ASSAY DATA									
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	28.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	28.8	29.9		2.10	3.27	30.5	.09	7.37	3.03	.86	12.22	.07	.21	.003
M	29.9	31.0		3.73	5.38	68.5	.07	11.61	3.33	9.83	3.73	.05	.37	.006
M	31.0	32.1		7.62	12.60	101.0	.06	2.67	3.84	16.30	2.98	.12	.12	.001
M	32.1	32.8		1.09	.92	12.0	.01	3.63	2.96	9.63	1.64	.16	.15	.003
M	32.8	34.1		5.93	7.79	75.5	.12	12.22	3.62	11.51	1.18	.11	.21	.003
M	34.1	35.4		1.34	2.10	15.0	.04	1.66	2.72	5.24	2.34	.06	.24	.003
M	35.4	36.8		3.63	6.53	70.0	.30	10.50	3.49	9.91	1.74	.21	.61	.005
M	36.8	37.8		2.33	4.67	39.5	.03	.59	3.85	25.69	1.90	.17	.75	.004
M	37.8	39.0		.92	1.65	15.0	.04	.30	2.92	13.43	2.20	.01	.51	.003
M	39.0	40.2		1.52	2.53	26.0	.03	.49	3.06	14.57	2.98	.08	.73	.004
M	40.2	41.7		.87	1.79	14.0	.08	.69	2.85	10.71	3.46	.12	.41	.004
M	41.7	42.9		1.93	3.27	34.5	.03	.54	3.00	13.27	1.44	.08	1.01	.005
M	42.9	44.3		1.29	2.58	21.5	.04	.48	3.20	16.79	1.40	.08	.80	.005
M	44.3	45.5		2.75	4.25	45.0	.06	12.73	4.05	19.45	5.82	.61	.68	.005
M	45.5	46.7		8.60	9.01	110.5	.06	14.59	4.34	10.96	12.34	2.32	.87	.006
M	46.7	48.4		8.82	12.79	94.5	.06	3.69	3.99	10.39	7.06	1.17	.78	.006
M	48.4	49.4		.65	2.61	14.5	.20	1.21	3.29	6.36	12.10	.90	.87	.004
M	49.4	50.4		.52	.71	6.5	.09	2.70	3.40	.86	5.86	.16	.73	.001
M	50.4	51.7		4.25	2.18	58.5	.20	.88	3.45	5.19	8.34	.45	2.80	.001
M	51.7	53.1		1.45	1.25	21.0	.42	.18	3.46	8.23	16.94	.45	2.56	.003
M	53.1	55.3		.64	.77	13.0	.12	-.50	3.92	-.50	-.50	-.50	2.67	.002
M	55.3	56.3		.32	.42	14.0	1.16	-.50	3.43	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	56.3	57.4		.55	1.08	14.0	.39	-.50	4.04	-.50	-.50	-.50	.96	.002
M	57.4	58.9		.15	.38	9.0	.62	-.50	3.73	-.50	-.50	-.50	1.03	.002
M	58.9	60.4		.12	.32	9.0	.76	-.50	3.56	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	60.4	62.0		.36	.43	10.0	.34	-.50	3.66	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	62.0	63.5		.64	.65	12.0	.27	-.50	3.59	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	63.5	64.8		.61	.95	13.0	.20	-.50	3.67	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	64.8	66.3		.33	.70	9.0	.34	-.50	3.19	-.50	-.50	-.50	1.58	.001
M	66.3	67.8		.30	.36	11.0	.31	-.50	3.06	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	67.8	69.3		.51	.61	14.0	.29	-.50	3.11	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	69.3	70.9		.52	1.00	13.0	.48	-.50	3.31	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	70.9	72.4		.38	.68	12.0	.38	-.50	3.17	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	72.4	73.9		.26	.66	13.0	.36	-.50	3.09	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	73.9	75.4		.15	.44	7.0	.26	-.50	3.03	-.50	-.50	-.50	.07	.002

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-303 *
****

NORTH:903275.8 EAST:594116.7 ELEV: 1153.9 CSIS FILE: V0303.OK

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	75.4	77.0		.27	.37	7.0	.18	-.50	3.09	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	77.0	78.5		.15	.41	7.0	.17	-.50	3.05	-.50	-.50	-.50	.21	.003
M	78.5	80.0		.07	.29	8.0	.14	-.50	2.97	-.50	-.50	-.50	.07	.004
M	80.0	81.4		.05	.14	6.0	.10	-.50	2.79	-.50	-.50	-.50	.00	.003
M	81.4	129.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 129.50 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1024.4

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-304 *
****

NORTH:903330.2 EAST:593987.9 ELEV: 1136.1 CSTS FILE: V0304.DK

SURVEY DATA

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	18.9		177.9	63.0
R	54.6		175.0	36.0
R	85.0		174.8	45.0
R	115.5		174.5	44.0
R	115.8		174.8	50.5
R	155.1		171.0	76.0

ASSAY DATA

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	20.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	20.0	23.5		.52	.51	6.5	.18	.16	2.57	1.06	.81	.01	.17	.001
M	23.5	26.5		2.41	2.92	29.5	.35	.14	2.82	6.41	.41	.01	.90	.002
M	26.5	29.3		.68	.57	7.5	.07	.20	2.55	3.07	.53	.01	.27	.001
M	29.3	30.8		2.98	4.23	39.5	.07	.15	2.82	3.46	.65	.01	.45	.003
M	30.8	32.3	I	5.05	7.86	73.5	.16	.14	3.21	11.56	.66	.01	.99	.005
M	32.3	33.8	I	3.46	5.42	48.5	.07	.14	2.91	4.00	.72	.01	.71	.004
M	33.8	35.4		1.85	2.57	25.0	.06	.29	2.83	4.19	1.04	.01	.57	.002
M	35.4	36.9		1.78	1.83	24.5	.06	.27	2.81	5.57	1.06	.01	1.07	.002
M	36.9	38.4	I	2.60	5.82	40.5	.04	.19	2.87	4.84	1.79	.01	.78	.005
M	38.4	39.3	I	8.58	12.12	107.0	.23	3.58	4.19	21.42	1.61	.02	1.47	.011
M	39.3	41.6		2.13	3.92	26.0	.06	.87	2.98	4.75	5.48	.07	.34	.003
M	41.6	42.7		3.56	3.37	58.0	.17	.37	4.42	30.31	3.82	.30	2.01	.003
M	42.7	44.2		.95	1.87	15.5	.03	7.01	3.10	3.63	5.37	.19	.16	.001
M	44.2	45.7		1.57	3.24	19.0	.03	6.23	3.41	5.96	7.11	.34	.03	.003
M	45.7	47.2		.05	.19	.1	.01	2.65	3.24	.62	4.92	.13	.14	.001
M	47.2	53.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	53.0	54.5	I	8.14	9.86	123.0	.05	23.34	4.50	11.89	1.64	.18	1.12	.007
M	54.5	56.0	I	4.25	6.86	65.5	.17	17.24	4.14	14.81	3.92	.26	1.15	.005
M	56.0	57.0	I	4.77	6.41	66.0	.13	12.83	4.01	13.50	7.15	.51	.63	.004
M	57.0	61.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	61.8	63.4		3.26	2.55	36.0	.16	3.66	4.16	28.90	2.71	.23	1.45	.004
M	63.4	64.9		.52	2.54	11.5	.05	.09	4.16	31.10	1.52	.24	2.07	.003
M	64.9	66.4		.34	.30	18.0	.06	.09	4.68	39.86	.95	.09	3.57	.003
M	66.4	67.6		.47	.10	14.0	.05	.04	4.60	38.69	1.04	.10	1.99	.003
M	67.6	69.4	I	5.09	4.16	57.0	.36	.77	4.78	30.94	7.70	.47	1.96	.004
M	69.4	71.0		2.74	1.35	25.0	.21	.75	4.13	28.92	2.59	.30	1.81	.004
M	71.0	72.5		2.96	1.24	18.5	.03	4.04	4.01	25.55	1.33	.20	1.37	.004
M	72.5	74.6		1.63	.80	23.0	.07	.29	4.19	32.04	2.19	.25	1.41	.003
M	74.6	76.2	I	4.07	3.87	48.5	.53	1.74	4.10	22.62	7.48	.57	4.18	.004
M	76.2	77.7	I	4.94	5.95	68.5	.21	17.61	4.63	18.07	5.69	.59	1.41	.005
M	77.7	79.1	I	5.78	8.50	83.5	.07	22.56	4.51	11.59	3.76	.54	2.05	.006
M	79.1	81.0		3.25	.33	41.0	.30	.15	3.90	25.39	5.02	.64	.96	.003
M	81.0	82.3		1.96	1.02	15.0	.09	.14	4.10	18.11	26.80	3.08	1.25	.003

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-304 *
****

NORTH:903330.2 EAST:593987.9 ELEV: 1136.1 CSTS FILE: V0304.DK

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
				ASSAY DATA										
M	82.3	83.8		1.39	.50	12.0	.09	.28	3.95	9.46	25.48	2.42	1.16	.003
M	83.8	85.1		2.30	1.27	23.0	.11	.10	4.31	12.55	21.77	2.45	.71	.003
M	85.1	86.9		2.45	2.95	35.0	.25	5.79	3.92	22.21	3.87	.46	1.11	.003
M	86.9	88.4		.15	.14	11.0	.29	-.50	3.45	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	88.4	89.9		.20	.19	14.0	.27	-.50	3.69	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	89.9	91.4		.23	.53	22.0	.47	-.50	3.92	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	91.4	93.5		.33	.30	16.0	.46	-.50	3.51	-.50	-.50	-.50	1.03	.002
M	93.5	95.1		.15	.17	12.0	.28	-.50	4.68	-.50	-.50	-.50	2.06	.002
M	95.1	96.6		.14	.21	12.0	.31	-.50	4.48	-.50	-.50	-.50	1.65	.002
M	96.6	98.5		.78	.48	32.0	.40	-.50	4.01	-.50	-.50	-.50	1.85	.002
M	98.5	103.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	103.1	104.9		1.88	2.03	29.0	.14	1.01	2.94	2.12	5.55	.07	.40	.003
M	104.9	106.7		2.50	4.32	36.0	.05	.44	2.83	1.07	2.02	.03	.27	.004
M	106.7	109.0		.25	.07	6.0	.10	-.50	2.74	0.	-.50	-.50	.34	.002
M	109.0	113.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	.50	.500
M	113.8	115.2		.87	.47	18.0	.59	-.50	3.49	0.	-.50	-.50	.55	.002
M	115.2	116.4		.69	.51	14.0	.36	-.50	3.27	-.50	-.50	.50	.96	.002
M	116.4	127.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	.500
M	127.5	129.5		.42	.33	10.0	.37	-.50	3.19	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	129.5	160.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 160.60 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 975.5

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-305 * NORTH:903366.6 EAST:594036.7 ELEV: 1134.3 CSTS FILE: V0305.DK 08/08/80
****
PAGE 1

- - - - SURVEY DATA - - - -				
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	18.3		177.1	46.0
R	64.0		178.2	21.0
R	118.9		173.0	97.0

			- - - - - ASSAY DATA - - - - -									
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	18.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	18.4	20.0		4.84	3.15	60.0	.17	7.94	4.41	.11	27.68	3.31	.80	.003
M	20.0	21.2		6.01	4.65	72.0	.11	7.38	3.92	14.19	5.64	2.94	.51	.004
M	21.2	23.0		1.74	1.96	26.5	.05	17.90	3.18	1.02	6.75	.49	.08	.001
M	23.0	24.2		4.19	5.03	60.0	.15	11.87	3.88	.25	19.67	1.05	.10	.004
M	24.2	25.1		3.59	6.42	59.5	.05	22.92	4.45	17.34	1.76	.19	.42	.007
M	25.1	25.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	25.6	27.4		3.97	4.23	53.5	.17	3.98	4.22	23.42	6.68	.47	1.15	.003
M	27.4	28.7		5.89	7.59	85.0	.06	23.08	4.54	13.32	2.31	.11	.35	.007
M	28.7	29.8		4.56	6.12	77.0	.06	19.70	4.05	9.91	5.63	.51	.31	.004
M	29.8	31.4		2.65	2.53	21.5	.02	4.25	3.02	2.76	7.76	.20	.10	.001
M	31.4	40.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	40.4	42.0		1.70	3.09	24.0	.02	.71	2.65	1.04	3.09	.02	.22	.001
M	42.0	43.8		4.26	6.61	59.5	.05	3.21	3.27	2.31	9.34	.18	.15	.001
M	43.8	44.7		4.67	7.37	72.0	.12	5.62	3.55	2.26	13.46	.13	.86	.005
M	44.7	46.0		9.04	11.29	160.0	.04	12.57	4.74	16.36	3.56	.37	.77	.009
M	46.0	46.9		2.09	3.69	33.0	.01	15.59	3.34	4.61	3.72	.32	.07	.003
M	46.9	47.9		3.18	7.01	52.0	.02	31.86	4.10	7.74	4.00	.50	.14	.006
M	47.9	48.8		5.79	4.47	81.5	.15	8.24	4.25	16.55	13.55	1.60	.76	.004
M	48.8	50.3		4.12	6.81	73.5	.05	31.30	4.41	10.55	3.15	.77	.52	.007
M	50.3	51.8		2.84	6.26	40.0	.02	36.07	4.23	6.03	1.36	.27	.31	.005
M	51.8	53.3		1.92	5.30	34.5	.03	32.69	4.00	7.38	.67	.01	.39	.007
M	53.3	54.9		3.68	7.13	60.0	.03	33.96	4.33	10.72	2.17	.34	.36	.006
M	54.9	56.4		3.77	7.49	70.0	.03	33.47	4.41	12.35	1.40	.28	.27	.007
M	56.4	57.9		4.71	8.86	88.5	.04	27.50	4.32	12.52	1.90	.36	.31	.008
M	57.9	59.4		4.59	9.61	81.5	.03	25.67	4.24	11.79	1.48	.16	.36	.008
M	59.4	61.0		3.18	8.16	59.0	.02	34.30	4.42	8.61	1.81	.28	.39	.007
M	61.0	62.5		6.94	11.29	89.0	.07	20.04	4.33	11.89	2.73	.71	.93	.007
M	62.5	63.5		9.07	11.66	84.5	.08	14.39	4.16	9.46	5.25	.86	1.36	.007
M	63.5	64.9		4.18	2.76	52.0	.33	2.88	3.77	10.71	5.56	.46	2.81	.002
M	64.9	66.4		4.05	2.24	46.5	.34	.13	3.61	13.70	13.79	.28	3.61	.001
M	66.4	68.0		1.22	.86	17.0	.40	-.50	3.61	-.50	-.50	-.50	2.40	.002
M	68.0	69.5		.83	.64	13.0	.34	-.50	3.27	-.50	-.50	-.50	1.78	.002
M	69.5	71.0		1.09	1.21	13.0	.38	-.50	3.50	-.50	-.50	-.50	1.37	.002
M	71.0	72.5		.50	.60	10.0	.72	-.50	3.38	-.50	-.50	-.50	1.65	.002
M	72.5	74.1		.36	1.09	8.0	.58	-.50	3.08	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	74.1	75.6		.94	1.41	14.0	.68	-.50	3.47	-.50	-.50	-.50	.34	.002

R. L. CRAIN LIMITED PRINTED IN CANADA

****
* DDH: V-305 *
****

NORTH:903366.6 EAST:594036.7 ELEV: 1134.3 CSTS FILE: V0305.DK

ASSAY DATA

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	75.6	77.1		.39	.63	7.0	.58	-.50	3.04	-.50	-.50	-.50	.62	.002
M	77.1	78.6		.51	.71	10.0	.26	-.50	3.42	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	78.6	80.2		.17	.40	4.0	.29	-.50	3.14	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	80.2	81.7		.16	.49	5.0	.20	-.50	3.10	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	81.7	83.2		.08	.21	4.0	.25	-.50	3.25	-.50	-.50	-.50	.34	.002
M	83.2	84.7		.05	.11	1.0	.10	-.50	3.00	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	84.7	86.3		.08	.29	1.0	.06	-.50	2.82	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	86.3	87.2		.09	.28	1.0	.02	-.50	2.80	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	87.2	124.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 124.40 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1009.9

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-306 *
****

NORTH:903312.1 EAST:593963.0 ELEV: 1138.3 CSTS FILE: V0306.DK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	34.7		178.3	48.0
R	83.5		176.5	48.0
R	130.8		173.0	49.0
R	171.3		170.0	78.0

ASSAY DATA														
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	60.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500	-.500
M	60.4	61.9		9.01	9.66	118.0	.06	25.14	4.49	7.87	5.78	.31	.68	.008
M	61.9	63.4		8.15	7.68	113.5	.07	35.28	4.64	8.53	2.35	.30	.68	.008
M	63.4	65.1		8.78	8.55	101.5	.16	13.28	4.64	20.60	2.98	.39	1.44	.007
M	65.1	70.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	70.7	72.2		2.30	2.63	25.5	.31	2.87	3.70	19.17	9.74	.70	.44	.004
M	72.2	73.8		2.74	3.05	37.5	.39	8.70	3.70	4.02	25.99	.73	.16	.003
M	73.8	75.3		9.99	8.70	113.5	.18	7.68	4.38	13.54	10.30	.31	2.18	.005
M	75.3	76.8		5.21	5.20	57.5	.08	17.94	4.03	5.10	14.93	.17	1.03	.005
M	76.8	82.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	82.9	83.9		4.04	5.61	74.0	.22	4.64	4.07	15.71	2.36	.12	.98	.006
M	83.9	94.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	94.7	96.6		.48	.88	5.5	.03	4.00	2.83	1.92	4.18	.08	.03	.003
M	96.6	98.6		5.56	3.94	60.5	.25	7.89	4.36	26.88	6.18	.62	1.22	.004
M	98.6	100.3		.91	1.15	32.0	.07	4.70	3.02	2.99	3.44	.14	.51	.001
M	100.3	101.2		5.12	5.56	61.5	.14	13.58	4.70	24.18	7.18	.82	1.37	.004
M	101.2	102.7		6.39	6.12	91.5	.17	12.54	4.74	28.22	2.18	.21	1.89	.005
M	102.7	104.4		4.08	5.87	74.0	.24	15.31	4.19	19.07	2.93	.34	1.68	.005
M	104.4	105.9		3.88	5.02	66.5	.24	10.54	4.16	20.13	5.81	.33	1.54	.006
M	105.9	107.5		3.42	4.72	47.0	.17	8.51	4.00	19.03	7.01	.23	.71	.002
M	107.5	109.1		2.34	2.84	42.0	.21	5.88	4.09	22.67	9.01	.18	.81	.001
M	109.1	110.6		1.98	2.96	35.0	.29	5.84	4.42	25.49	12.16	.21	.96	.004
M	110.6	112.2		3.31	4.22	52.5	.28	10.65	4.35	21.88	7.88	.28	2.65	.004
M	112.2	114.0		2.82	3.13	43.5	.16	5.27	4.33	13.09	23.60	.44	.35	.002
M	114.0	173.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 173.10 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 965.2

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-307 *
****

NORTH:903390.8 EAST:594064.9 ELEV: 1134.7 CSTS FILE: V0307.OK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	24.4		178.3	145.0
R	57.9		178.7	153.0
R	91.4		176.6	147.0
R	125.0		170.0	86.0
R	161.5		164.1	90.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	42.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	42.4	43.9		.79	1.41	11.0	.04	.15	2.78	3.58	5.54	.11	.24	.003
M	43.9	45.4	I	4.24	4.77	62.0	.13	11.78	4.33	22.26	6.00	.48	1.13	.005
M	45.4	46.9		.22	.80	9.5	.42	.15	3.75	24.57	5.43	.33	1.51	.003
M	46.9	48.5		.19	1.09	8.0	.34	.10	4.06	31.87	6.92	.31	1.47	.003
M	48.5	50.0		.46	.94	12.5	.12	.39	4.12	24.59	6.06	.03	1.20	.004
M	50.0	51.5		.39	.67	16.0	.29	-.50	4.16	-.50	-.50	-.50	1.23	.002
M	51.5	53.0		.33	.28	12.0	.31	-.50	4.15	-.50	-.50	-.50	1.44	.002
M	53.0	54.6		.33	.34	8.0	.28	-.50	3.98	-.50	-.50	-.50	1.85	.002
M	54.6	56.1		.42	.73	8.0	.29	-.50	4.03	-.50	-.50	-.50	1.58	.002
M	56.1	57.6		1.27	.44	16.0	.39	-.50	3.99	-.50	-.50	-.50	2.13	.002
M	57.6	59.1		.12	.03	8.0	.42	-.50	3.92	-.50	-.50	-.50	1.30	.002
M	59.1	60.7		.07	.14	7.0	.35	-.50	3.86	-.50	-.50	-.50	.55	.002
M	60.7	62.2		.05	.05	7.0	.29	-.50	3.88	-.50	-.50	-.50	3.70	.002
M	62.2	64.0		.19	.31	10.0	.38	-.50	3.82	-.50	-.50	-.50	.69	.002
M	64.0	65.8		.20	.43	13.0	.47	-.50	3.76	-.50	-.50	-.50	1.03	.002
M	65.8	67.7		.48	.60	20.0	.51	-.50	3.75	-.50	-.50	-.50	.82	.002
M	67.7	69.5		.45	.52	22.0	.40	-.50	3.60	-.50	-.50	-.50	1.10	.002
M	69.5	71.3		.26	.29	17.0	.41	-.50	3.40	-.50	-.50	-.50	.89	.002
M	71.3	73.2		.13	.17	10.0	.35	-.50	3.43	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	73.2	75.0		.15	.06	10.0	.30	-.50	3.53	-.50	-.50	-.50	.82	.002
M	75.0	76.8		.12	.13	9.0	.30	-.50	3.25	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	76.8	78.6		.18	.32	7.0	.28	-.50	3.10	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	78.6	80.5		.10	.31	3.0	.14	-.50	2.97	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	80.5	82.3		.38	.86	6.0	.11	-.50	2.98	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	82.3	84.1		.08	.19	2.0	.07	-.50	2.89	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	84.1	99.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	99.8	101.6		.63	.56	12.0	.14	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	101.6	167.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 167.60 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 967.1

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-308 *
****

NORTH:903292.4 EAST:593939.2 ELEV: 1143.6 CSTS FILE: V0308.DK

SURVEY DATA				
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	36.9		178.4	213.0
R	88.7		178.3	198.0
R	134.4		179.0	63.0

			ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	33.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	33.8	35.4		3.26	3.16	22.0	.05	1.48	2.80	2.95	1.98	.03	.14	.007
M	35.4	36.9		.37	.44	2.0	.02	-.50	2.81	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	36.9	37.8		.77	1.15	6.0	.05	-.50	2.81	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	37.8	61.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	61.0	62.5		.15	.64	2.0	.06	-.50	2.77	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	62.5	64.1		.08	.47	1.0	.04	-.50	2.80	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	64.1	65.6		.06	.24	.1	.02	-.50	2.79	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	65.6	69.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	69.2	70.7		4.61	6.68	64.5	.19	24.11	4.00	16.14	2.68	.24	1.78	.010
M	70.7	72.2		2.39	2.76	27.0	.37	3.56	4.02	17.63	17.52	.88	.48	.003
M	72.2	73.8		2.18	2.44	27.0	.26	1.54	4.27	22.72	16.60	.71	.82	.003
M	73.8	74.7		1.74	1.70	22.0	.41	.45	4.06	26.04	13.12	.49	.51	.002
M	74.7	76.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	76.8	78.4		.97	1.65	13.0	.13	3.32	3.18	12.84	6.06	.29	.34	.002
M	78.4	80.0		.70	.66	10.0	.11	.78	3.59	22.77	4.27	.13	.58	.002
M	80.0	80.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	80.1	81.2		2.49	3.71	38.5	.14	4.73	3.28	11.94	5.37	.10	2.26	.003
M	81.2	94.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	94.1	95.4		2.52	3.10	40.0	.19	5.31	3.47	17.71	7.50	.36	.69	.003
M	95.4	100.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	100.2	101.8		.07	.49	2.0	.10	.19	2.78	3.19	5.03	.05	.17	.002
M	101.8	103.3		.13	.86	14.0	.11	-.50	2.99	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	103.3	105.2		.08	.32	2.0	.06	-.50	2.88	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	105.2	138.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 138.70 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1004.9

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

12E

****
* DDH: V-309 *
****

NORTH:903185.9 EAST:594197.0 ELEV: 1163.5 CSTS FILE: V0309.DK

08/08/80
PAGE 1

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	36.3		176.6	356.0
R	66.8		178.0	33.0
R	100.3		174.0	65.0
R	136.9		170.1	71.0

				ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	33.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500	
M	33.8	35.4	I	5.06	5.03	40.5	.11	1.96	3.75	25.83	4.65	.99	.39	.003
M	35.4	36.9		.76	.65	19.5	.19	.06	4.25	32.31	8.71	.10	.78	.003
M	36.9	38.1		.91	.78	26.5	.23	.31	4.27	30.32	8.03	.66	.89	.002
M	38.1	39.0		2.74	3.58	44.0	.05	19.56	4.11	12.63	3.02	.47	.28	.003
M	39.0	40.2	I	4.16	9.15	58.5	.11	4.88	4.24	25.81	2.37	.21	.18	.002
M	40.2	41.6		3.76	3.70	51.0	.17	7.12	4.40	27.23	3.80	.45	.28	.002
M	41.6	43.2		1.17	1.72	19.5	.09	5.29	3.11	10.00	5.36	.34	.14	.002
M	43.2	44.4	I	5.75	13.27	51.0	.07	2.17	3.39	12.31	3.58	.12	.25	.002
M	44.4	47.6	I	5.71	8.81	54.0	.11	.34	3.48	16.51	3.19	.10	.21	.002
M	47.6	52.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500	
M	52.7	54.3	I	4.28	8.05	55.5	.06	24.00	4.27	11.70	1.86	.14	.25	.003
M	54.3	56.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500	
M	56.6	58.2		.95	1.35	13.0	.06	2.38	3.00	6.39	3.96	.09	.39	.002
M	58.2	59.7	I	6.04	7.20	84.0	.12	17.10	4.50	19.31	3.47	.46	2.14	.005
M	59.7	61.3	I	5.60	6.32	63.0	.15	1.18	4.36	22.69	12.29	1.25	2.35	.003
M	61.3	63.4	I	3.42	3.47	43.0	.15	7.58	4.35	26.17	7.27	.72	1.82	.002
M	63.4	64.2	I	4.47	4.41	62.0	.37	.45	3.73	.01	25.75	.44	.45	.003
M	64.2	114.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500	
M	114.8	116.4		.21	.55	3.0	.04	-.50	2.68	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	116.4	118.0		.11	.59	7.0	.12	-.50	2.30	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	118.0	119.5		.14	.57	6.0	.11	-.50	2.98	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	119.5	121.5		.41	1.44	11.0	.17	-.50	3.13	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	121.5	133.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500	
M	133.2	135.0		.33	.35	7.0	.11	-.50	2.93	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	135.0	136.9		.42	.39	13.0	.18	-.50	3.32	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	136.9	145.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500	

FINISHED -- LENGTH = 145.40 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1018.1

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-310 *
****

NORTH:903406.7 EAST:594085.7 ELEV: 1137.0 CSIS FILE: V0310.OK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	24.4		174.3	85.0
R	82.3		170.4	83.0
R	143.3		164.1	88.0

ASSAY DATA														
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	36.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	36.8	38.1		2.82	3.14	45.0	.05	1.85	2.76	.59	5.51	.04	.58	.002
M	38.1	39.6		2.24	4.76	34.0	.05	.28	3.09	10.91	3.35	.18	1.30	.004
M	39.6	41.1		1.34	2.74	21.0	.06	.34	2.96	11.46	4.19	.18	.86	.003
M	41.1	42.7	I	4.27	4.35	53.5	.11	.14	3.47	13.88	4.73	.28	1.20	.003
M	42.7	44.2		.92	1.17	16.0	.13	.14	3.38	16.96	5.89	.24	1.30	.001
M	44.2	45.7		1.04	.88	21.0	.12	.10	3.30	18.15	6.57	.28	1.65	.001
M	45.7	47.2		.35	.48	12.5	.18	.05	3.74	21.97	5.80	.12	.21	.001
M	47.2	49.5		.64	.68	17.0	.13	.10	3.58	17.91	6.26	.21	2.09	.001
M	49.5	50.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	50.1	51.5		.52	.38	18.0	.16	.06	3.46	17.55	6.43	.19	2.06	.001
M	51.5	53.0		.38	.66	13.5	.13	.05	3.62	20.53	6.13	.23	1.82	.001
M	53.0	54.6		1.49	1.40	26.5	.20	.06	3.64	15.57	8.25	.29	1.85	.002
M	54.6	56.1	I	3.56	5.32	63.0	.10	.06	3.12	10.68	3.30	.09	1.30	.004
M	56.1	57.6		2.66	3.22	41.5	.06	.10	2.88	.10	4.80	.03	1.23	.003
M	57.6	59.1		1.26	.87	20.0	.08	.13	2.70	.35	8.10	.09	1.30	.001
M	59.1	60.7		.86	1.13	19.0	.12	.07	2.89	10.85	2.58	.02	.99	.002
M	60.7	62.2		.34	1.61	10.5	.08	.11	2.96	9.50	2.73	.04	.62	.002
M	62.2	63.7		1.98	2.79	34.0	.08	.12	2.95	7.95	2.95	.06	.75	.003
M	63.7	65.2		.91	1.21	14.5	.09	.18	2.76	2.80	9.69	.08	.34	.002
M	65.2	65.9		.31	.67	5.5	.04	.18	2.60	.39	8.63	.11	.27	.001
M	65.9	148.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 148.70 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 988.3

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-311 *
****

NORTH:903338.8 EAST:593900.4 ELEV: 1126.1 CSTS FILE: V0311.DK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	46.9		179.0	23.0
R	107.9		178.2	63.0
R	138.4		172.2	167.0

ASSAY DATA														
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	49.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	49.3	51.1		4.77	7.46	58.0	.25	12.03	3.79	20.27	7.53	.65	.79	.004
M	51.1	52.7		1.82	2.51	28.5	.31	.87	3.83	17.67	12.93	.62	.72	.003
M	52.7	54.3		1.91	2.20	27.5	.39	.59	3.71	25.16	9.05	.77	.14	.001
M	54.3	55.3		1.30	1.93	23.5	.35	2.56	3.78	22.26	6.19	.66	.24	.001
M	55.3	59.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	59.4	60.2		.82	1.14	16.0	.05	1.21	3.41	22.70	1.27	.06	.31	.001
M	60.2	79.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	79.7	81.7		.22	.34	6.0	.15	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	81.7	139.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 139.00 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 987.1

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-312 *
****

NORTH:903146.4 EAST:594153.2 ELEV: 1160.6 CSTS FILE: V0312.DK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	39.0		179.0	9.0
R	69.5		178.0	288.0
R	100.0		177.5	103.0
R	130.5		171.0	100.0
R	160.9		168.0	105.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	35.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500	-.500
M	35.3	36.6		2.18	2.76	22.0	.05	.75	2.78	6.83	1.97	.03	.03	.001
M	36.6	38.4		.28	.23	4.0	.01	1.92	2.59	2.46	1.91	.06	.07	.001
M	38.4	39.9		1.17	1.09	13.0	.04	2.17	2.82	5.07	2.03	.10	.25	.001
M	39.9	41.4		2.20	2.74	37.5	.11	3.44	3.73	23.02	3.54	.21	.75	.003
M	41.4	43.0	I	3.01	6.80	44.0	.04	2.17	3.40	12.11	6.48	.22	.68	.004
M	43.0	44.2		1.64	3.29	25.0	.09	.22	2.99	10.00	4.08	.07	.68	.004
M	44.2	95.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	95.8	97.2		.84	.57	18.5	.09	.48	3.23	16.55	6.44	.26	.93	.001
M	97.2	99.2		1.23	1.62	18.0	.04	.25	2.83	4.27	5.73	.12	.28	.002
M	99.2	119.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	119.5	120.5	I	3.82	6.74	57.0	.03	10.47	3.61	12.70	5.45	.35	.46	.003
M	120.5	132.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	132.0	133.7		.48	.40	17.0	.11	-.50	3.47	-.50	-.50	-.50	.48	.002
M	133.7	135.3		1.18	1.76	19.0	.07	-.50	4.07	-.50	-.50	-.50	.34	.002
M	135.3	137.2		2.20	2.90	23.0	.09	-.50	2.31	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	137.2	139.0		.24	.38	8.0	.11	-.50	3.47	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	139.0	140.8		.23	.46	9.0	.08	-.50	2.68	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	140.8	142.6		.12	.33	22.0	.24	-.50	4.42	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	142.6	144.5		.20	.72	12.0	.14	-.50	2.31	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	144.5	146.3		.76	1.49	9.0	.18	-.50	3.23	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	146.3	148.1		.34	.54	4.0	.14	-.50	2.94	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	148.1	150.0		.50	.85	10.0	.11	-.50	3.07	-.50	-.50	-.50	.00	.002
M	150.0	166.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 166.40 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 994.2

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-313 * NORTH:903505.1 EAST:593911.5 ELEV: 1148.2 CSTS FILE: V0313.DK 08/08/80 PAGE 1
****

SURVEY DATA				
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	42.1		178.0	39.0
R	72.5		177.3	0.
R	103.0		173.8	328.0

ASSAY DATA														
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	21.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	21.0	22.7		.99	3.01	19.5	.14	.09	2.99	12.76	1.44	.04	.57	.003
M	22.7	30.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	30.0	31.4		.24	.59	8.5	.12	.08	3.08	16.14	1.23	.06	.32	.002
M	31.4	32.9		.34	.80	8.5	.10	.14	2.85	11.09	1.41	.06	.36	.002
M	32.9	34.4		.25	.55	7.5	.08	.16	2.79	9.79	.87	.04	.43	.001
M	34.4	36.0		.23	.56	3.0	.06	.13	2.75	8.47	1.16	.06	.10	.001
M	36.0	37.5		.32	1.10	6.0	.05	.12	2.66	8.30	1.33	.13	.31	.002
M	37.5	39.0		1.15	.63	13.5	.06	.28	2.66	6.24	1.58	.17	.41	.002
M	39.0	40.5		3.55	4.97	51.5	.06	.11	3.00	10.74	1.87	.10	.17	.002
M	40.5	41.4		3.55	4.97	51.5	.06	.11	3.00	10.74	1.87	.10	.17	.002
M	41.4	42.7		5.12	8.11	102.5	.23	11.02	4.50	24.82	.84	.03	.62	.003
M	42.7	108.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

Identical → →

FINISHED -- LENGTH = 108.50 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1039.7

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-314 * NORTH:903462.4 EAST:593866.3 ELEV: 1141.8 CSIS FILE: V0314.DK
****

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	43.6		177.5	308.0
R	74.1		173.3	281.0
R	104.5		170.0	283.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	110.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 110.00 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1031.8

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-315 *
****

NORTH:903420.6 EAST:593904.8 ELEV: 1137.6 CSTS FILE: V0315.DK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	43.0		177.0	11.0
R	73.5		177.2	33.0
R	103.9		176.7	333.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%FY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	26.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	26.3	28.1		5.70	9.25	88.5	.06	.12	3.01	8.17	1.67	.06	1.27	.007
M	28.1	29.9		3.20	5.13	51.5	.12	.30	3.18	14.61	1.48	.06	.93	.004
M	29.9	31.4		1.83	2.26	23.5	.08	.65	2.82	7.21	1.02	.05	.55	.003
M	31.4	32.9		1.48	.72	14.0	.04	1.62	2.65	5.29	1.13	.06	.45	.003
M	32.9	34.4		5.50	7.29	116.5	.20	12.33	4.63	29.02	.87	.04	.93	.004
M	34.4	35.9		5.79	8.11	102.5	.20	9.97	4.58	31.38	.69	.04	2.02	.006
M	35.9	55.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	55.1	56.1		1.10	2.15	16.0	.06	10.70	3.28	12.85	4.16	.24	.24	.003
M	56.1	57.3		3.62	3.17	46.0	.21	2.23	4.23	29.47	3.68	.46	.79	.003
M	57.3	58.4		1.55	2.36	21.5	.10	4.78	3.19	13.22	7.99	.37	.17	.003
M	58.4	59.2		1.09	.83	24.0	.23	1.54	4.09	33.77	3.51	.32	.38	.003
M	59.2	62.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	62.5	64.3		1.42	2.22	22.5	.10	5.04	3.07	10.31	3.93	.17	.17	.003
M	64.3	65.8		5.28	3.15	53.5	.18	5.97	4.38	26.16	6.01	.34	.45	.003
M	65.8	67.5		2.46	2.61	35.0	.28	3.83	4.56	32.77	7.53	.36	1.10	.003
M	67.5	69.4		1.49	.90	20.5	.22	.34	4.04	30.67	2.70	.27	.69	.003
M	69.4	70.7		5.31	5.60	69.5	.14	10.06	4.51	29.01	5.23	.51	.79	.003
M	70.7	72.2		5.64	5.85	62.0	.16	13.94	4.58	28.34	2.31	.35	.51	.003
M	72.2	73.5		2.43	1.23	73.0	.28	.17	4.60	42.76	2.18	.46	.28	.001
M	73.5	75.3		3.18	4.77	49.5	.27	1.87	4.03	31.98	7.34	.83	.58	.001
M	75.3	111.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 111.40 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1026.2

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-316 *
****

NORTH:903455.8 EAST:593960.6 ELEV: 1143.2 CSTS FILE: V0316.OK

08/08/80
PAGE 1

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	24.4		178.2	33.0
R	54.9		173.0	78.0
R	85.3		170.0	76.0
R	115.8		167.0	83.0
R	146.3		161.5	98.0

- - - - - S U R V E Y D A T A - - - -

- - - - - - A S S A Y D A T A - - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	32.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	32.9	34.1		2.17	5.30	44.0	.03	.09	2.69	1.92	2.21	.10	.39	.003
M	34.1	35.1	I	2.76	6.38	52.0	.03	.09	2.73	2.23	1.58	.08	.35	.002
M	35.1	36.6		.74	1.08	16.0	.08	.14	2.84	9.32	1.23	.09	.46	.001
M	36.6	38.1		.25	.19	11.5	.09	.17	2.75	9.27	1.10	.09	.31	.001
M	38.1	39.6		.24	.48	9.5	.10	.12	2.92	12.76	1.20	.11	.62	.001
M	39.6	41.1		.18	.50	7.5	.04	.16	2.73	5.70	2.36	.10	.27	.001
M	41.1	42.7		.32	.62	11.5	.09	.13	2.65	9.61	1.36	.09	.50	.001
M	42.7	44.6		1.08	1.36	14.5	.06	.13	2.72	6.06	2.18	.12	.35	.001
M	44.6	59.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	59.6	60.5		.12	.39	5.0	.06	.14	2.84	3.87	4.52	.11	.85	.001
M	60.5	62.2		1.19	2.16	21.0	.08	.16	2.79	3.33	5.13	.12	.66	.001
M	62.2	63.7		1.14	2.61	23.0	.05	.31	2.63	2.46	3.93	.11	.08	.001
M	63.7	65.5		2.17	5.59	33.5	.02	.29	2.72	2.44	4.76	.21	.42	.002
M	65.5	66.3		4.39	5.79	65.5	.04	4.14	3.21	9.18	5.68	.25	.15	.002
M	66.3	67.4		4.79	8.39	88.0	.04	19.79	4.27	14.09	2.38	.17	.34	.008
M	67.4	68.9		6.63	7.39	94.0	.03	19.32	4.06	12.00	3.36	.58	.46	.006
M	68.9	70.6		8.29	7.73	118.0	.04	13.44	4.35	15.49	7.10	1.09	.46	.005
M	70.6	71.8		12.95	5.94	149.5	.06	.44	4.15	15.20	24.50	3.03	.40	.003
M	71.8	73.0		13.11	3.98	143.0	.05	1.61	4.00	19.93	17.00	2.41	1.04	.002
M	73.0	73.8		4.04	8.35	78.5	.05	19.38	4.02	7.47	7.59	.59	.26	.003
M	73.8	74.8		19.12	8.14	216.5	.06	.82	4.29	14.71	20.00	2.04	.22	.002
M	74.8	75.7		2.12	2.06	22.5	.07	7.55	3.29	4.69	9.97	.62	.15	.001
M	75.7	77.4	I	8.23	6.74	96.5	.14	1.86	4.07	14.18	24.63	1.31	.22	.002
M	77.4	79.6		4.27	3.39	52.0	.24	.30	4.09	14.97	30.38	1.35	.22	.001
M	79.6	81.1	I	5.26	6.30	86.5	.04	11.00	4.13	18.23	4.76	.41	.41	.003
M	81.1	82.6		2.35	4.24	44.5	.02	22.92	3.92	10.75	1.70	.19	.22	.004
M	82.6	83.7	I	3.80	5.34	57.5	.06	14.91	4.08	17.15	2.33	.23	.93	.005
M	83.7	84.6		1.38	2.01	24.5	.31	1.67	4.39	36.00	7.76	.56	1.19	.002
M	84.6	86.3	I	4.59	6.05	65.0	.10	11.81	4.02	17.23	4.66	.31	1.22	.005
M	86.3	87.8		2.74	4.60	42.0	.04	15.78	3.47	6.66	5.03	.32	.33	.004
M	87.8	89.3	I	5.44	7.73	68.5	.06	15.76	4.30	14.81	11.73	1.43	.70	.005
M	89.3	90.6		3.50	7.35	64.0	.03	30.51	4.28	7.14	4.17	.71	.37	.006
M	90.6	92.0		1.37	2.35	24.0	.28	.79	3.68	27.01	9.23	1.19	2.04	.002
M	92.0	93.6		1.01	1.28	14.0	.27	.47	3.58	27.11	9.13	.72	1.07	.003

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-316 *
****

NORTH:903455.8 EAST:593960.6 ELEV: 1143.2 CSTS FILE: V0316.OK

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	93.6	95.2		.31	.80	7.5	.42	.83	3.29	12.20	9.69	.37	.70	.002
M	95.2	151.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 151.80 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 991.4

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-317 *
****

NORTH:903316.5 EAST:594170.4 ELEV: 1154.5 CSTS FILE: V0317.OK

SURVEY DATA				
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	63.0
R	47.9		179.0	63.0

				ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	22.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	22.1	23.5		1.25	2.33	21.0	.04	.09	2.76	4.40	3.80	.12	.45	.001
M	23.5	25.0		1.16	1.90	24.0	.03	.60	2.81	4.00	3.00	.11	.38	.001
M	25.0	26.5		.55	1.04	22.0	.03	.90	2.69	3.40	2.00	.11	.14	.001
M	26.5	27.9	I	4.15	8.86	72.5	.04	.11	3.16	9.40	3.30	.24	.93	.007
M	27.9	29.9		.83	1.32	19.5	.13	.10	3.39	19.40	2.90	.18	1.13	.002
M	29.9	31.4	I	3.69	5.61	54.0	.05	.07	3.19	13.70	2.20	.15	1.17	.005
M	31.4	32.9	I	2.98	6.65	53.0	.07	.05	3.11	12.90	1.80	.11	1.27	.004
M	32.9	34.4		2.50	5.31	41.0	.10	.06	3.06	9.60	1.80	.12	.99	.006
M	34.4	36.0		1.86	2.66	34.5	.12	.08	2.96	4.90	7.30	.16	1.20	.002
M	36.0	37.4		.50	.91	9.5	.17	.12	2.85	6.10	3.20	.12	.41	.001
M	37.4	39.0		.87	1.90	23.0	.09	.08	3.06	10.90	3.70	.09	.96	.001
M	39.0	40.5		2.19	2.90	48.0	.18	.04	3.34	19.60	1.20	.09	1.37	.001
M	40.5	42.1		1.08	1.73	32.5	.21	.06	3.51	22.70	1.30	.10	1.85	.001
M	42.1	43.6		1.61	1.50	37.5	.19	.07	3.54	22.60	1.70	.11	1.82	.003
M	43.6	44.9		1.03	.33	26.0	.17	-.50	3.26	-.50	-.50	-.50	1.37	.002
M	44.9	46.6		.71	.18	17.0	.26	-.50	3.97	-.50	-.50	-.50	1.99	.002
M	46.6	48.2		.35	.04	16.0	.22	-.50	4.18	-.50	-.50	-.50	1.85	.002
M	48.2	49.0		1.08	.02	39.0	.29	-.50	3.90	-.50	-.50	-.50	2.06	.001
M	49.0	50.1		.04	.03	5.0	.02	-.50	3.96	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	50.1	51.5		.62	.19	28.0	.20	-.50	2.91	-.50	-.50	-.50	1.03	.001
M	51.5	53.0		.26	.26	15.0	.15	-.50	3.56	-.50	-.50	-.50	1.03	.001
M	53.0	54.6		.10	.11	9.0	.20	-.50	2.89	-.50	-.50	-.50	.82	.001
M	54.6	55.9		.17	.09	14.0	.20	-.50	3.60	-.50	-.50	-.50	1.30	.001
M	55.9	57.3		.36	.03	18.0	.19	-.50	3.37	-.50	-.50	-.50	2.13	.001
M	57.3	58.8		.08	.05	14.0	.33	-.50	2.96	-.50	-.50	-.50	.75	.001
M	58.8	60.0		.09	.04	9.0	.22	-.50	3.76	-.50	-.50	-.50	1.17	.001
M	60.0	61.5		.22	.20	16.0	.31	-.50	3.94	-.50	-.50	-.50	1.30	.001
M	61.5	64.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	64.6	66.1		.07	.15	4.0	.13	-.50	3.05	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	66.1	67.7		.02	.01	1.0	.06	-.50	2.98	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	67.7	69.2		.05	.02	4.0	.06	-.50	2.85	-.50	-.50	-.50	.55	.001
M	69.2	70.7		.07	.18	3.0	.12	-.50	2.70	-.50	-.50	-.50	.55	.001
M	70.7	72.2		.16	.26	8.0	.08	-.50	3.09	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	72.2	73.8		2.02	2.76	29.0	.14	-.50	3.19	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	73.8	75.3		.06	.07	6.0	.14	-.50	2.91	-.50	-.50	-.50	1.10	.001
M	75.3	76.8		.03	.03	5.0	.07	-.50	2.86	-.50	-.50	-.50	.34	.001
M	76.8	78.3		.10	.04	7.0	.09	-.50	2.81	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	78.3	79.9		.10	.11	10.0	.25	-.50	2.86	-.50	-.50	-.50	.07	.001

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-317 *
****

NORTH:903316.5 EAST:594170.4 ELEV: 1154.5 CSIS FILE: V0317.OK

ASSAY DATA

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	79.9	81.4		.24	.20	11.0	.12	-.50	2.81	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	81.4	82.9		.21	.27	10.0	.18	-.50	2.98	-.50	-.50	-.50	.00	.001
M	82.9	84.7		.05	.09	7.0	.12	-.50	2.76	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	84.7	86.6		.02	.04	8.0	.09	-.50	3.99	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	86.6	112.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 112.20 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1042.3

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-318 *
****

NORTH:903445.4 EAST:594020.4 ELEV: 1144.4 CSIS FILE: V0318.DK

SURVEY DATA			
TYP	FROM	ZENITH	AZIMUTH
R	0.	180.0	0.
R	45.4	171.5	73.0
R	75.9	173.0	71.0
R	106.4	173.0	73.0
R	136.8	173.0	53.0

ASSAY DATA

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	19.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	19.1	20.4		.24	.46	12.0	.27	.08	3.41	22.20	1.80	.12	1.17	.002
M	20.4	40.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	40.7	41.1		1.74	3.73	18.5	.01	.08	2.64	1.40	1.10	.05	.31	.002
M	41.1	41.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	41.3	43.3		4.43	5.30	78.0	.07	1.46	3.16	14.10	2.10	.23	.41	.004
M	43.3	61.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	61.0	62.5		.58	.93	8.0	.06	.11	2.68	1.33	5.20	.04	.51	.002
M	62.5	64.0		.65	1.56	10.0	.01	.35	2.72	1.60	3.80	.09	.45	.003
M	64.0	65.5		.44	.93	5.5	.01	.26	2.69	1.10	5.50	.09	.00	.002
M	65.5	66.8		.88	.99	12.0	.02	1.46	2.61	.20	4.60	.02	.27	.002
M	66.8	68.4		4.34	6.38	55.5	.06	9.06	3.65	14.00	4.40	.12	.93	.005
M	68.4	69.3		5.30	9.62	79.0	.06	5.77	3.69	15.00	1.80	.14	.96	.007
M	69.3	70.7		2.19	1.71	27.0	.17	.20	3.54	15.80	6.80	.34	1.20	.003
M	70.7	72.2		1.94	.96	30.0	.20	.08	3.72	21.60	5.20	.16	1.92	.002
M	72.2	73.8		.94	.93	24.0	.30	-.50	2.85	-.50	-.50	-.50	.62	.002
M	73.8	75.3		.18	.50	8.0	.35	-.50	4.10	-.50	-.50	-.50	1.58	.001
M	75.3	76.8		.26	.50	12.0	.34	-.50	3.56	-.50	-.50	-.50	.82	.001
M	76.8	78.3		.63	.24	16.0	.30	-.50	3.68	-.50	-.50	-.50	2.26	.001
M	78.3	79.9		1.52	.41	24.0	.37	-.50	4.07	-.50	-.50	-.50	2.81	.001
M	79.9	82.1		.39	.83	10.0	.30	-.50	2.88	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	82.1	85.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	85.0	86.3		.27	1.16	15.0	.38	-.50	3.58	-.50	-.50	-.50	.41	.002
M	86.3	87.8		.14	.50	13.0	.45	-.50	3.67	-.50	-.50	-.50	.75	.002
M	87.8	89.3		.08	.28	10.0	.47	-.50	3.39	-.50	-.50	-.50	.69	.001
M	89.3	90.8		.04	.15	9.0	.45	-.50	3.83	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	90.8	92.3		.09	.23	9.0	.45	-.50	3.77	-.50	-.50	-.50	.69	.001
M	92.3	93.9		.06	.06	7.0	.40	-.50	3.04	-.50	-.50	-.50	1.17	.001
M	93.9	95.4		.07	.06	7.0	.37	-.50	4.04	-.50	-.50	-.50	1.92	.001
M	95.4	97.8		.15	.28	10.0	.38	-.50	3.59	-.50	-.50	-.50	1.51	.002
M	97.8	98.2		.40	1.09	8.0	.19	-.50	3.13	-.50	-.50	-.50	.27	.002
M	98.2	142.0		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 142.00 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1002.4

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-319 *
****

NORTH:903543.1 EAST:593956.5 ELEV: 1155.1 CSIS FILE: V0319.DK

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	50.3		174.5	83.0
R	80.8		170.0	76.0
R	111.3		168.0	97.0
R	141.8		163.3	98.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	79.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	79.5	79.9		1.85	.87	27.0	.08	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	79.9	83.5		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	83.5	84.7		.08	.17	2.0	.01	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	84.7	86.0		2.44	2.17	46.0	.15	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	86.0	87.2		.17	.38	2.0	.01	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	87.2	147.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 147.20 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1007.9

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-320 * NORTH:903201.1 EAST:594021.6 ELEV: 1151.5 CSIS FILE: V0320.OK
****

SURVEY DATA				
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	50.9		177.2	48.0
R	81.4		178.0	48.0
R	111.9		178.3	123.0
R	142.3		176.5	278.0

ASSAY DATA														
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	65.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	65.7	67.1		2.59	2.32	45.0	.35	7.18	4.14	30.90	11.27	.82	.49	.002
M	67.1	68.6		1.52	.72	25.0	.47	2.37	4.19	35.51	8.84	.62	.40	.001
M	68.6	70.1		.12	.55	5.5	.09	1.77	3.68	34.04	3.54	.16	.34	.001
M	70.1	71.6		3.25	3.18	48.0	.14	11.46	4.02	28.97	8.07	.56	.62	.002
M	71.6	73.7		3.05	3.59	42.0	.20	15.75	4.61	31.18	7.69	.47	.77	.002
M	73.7	122.7		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	122.7	124.7		.60	.67	12.0	.20	-.50	2.78	-.50	-.50	-.50	.34	.001
M	124.7	125.3		.84	1.13	7.0	.07	-.50	3.17	-.50	-.50	-.50	.14	.001
M	125.3	129.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	129.4	131.1		.38	.46	6.0	.16	-.50	4.35	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	131.1	132.0		.36	.40	14.0	.22	-.50	2.99	-.50	-.50	-.50	.55	.001
M	132.0	132.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	132.6	134.1		.67	.74	15.0	.23	-.50	3.84	-.50	-.50	-.50	.07	.001
M	134.1	148.4		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 148.40 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1003.1

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-321 *
****

NORTH:903359.7 EAST:593932.3 ELEV: 1128.0 CSTS FILE: V0321.OK

SURVEY DATA				
TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	42.4		177.0	8.0
R	72.8		176.0	19.0
R	103.3		175.9	8.0
R	133.8		176.0	115.0

			ASSAY DATA										
TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	20.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	20.2	22.3		2.92	4.17	43.5	.72	.04	3.31	14.03	.63	.02	1.33	.004
M	22.3	24.1		1.58	2.31	24.0	.34	.07	2.94	9.18	.53	.01	.74	.003
M	24.1	25.9	I	3.85	4.96	42.0	.07	.08	2.72	3.44	.94	.02	.93	.003
M	25.9	27.7		4.00	3.07	36.0	.04	.10	2.90	6.91	.65	.01	1.56	.003
M	27.7	29.6	I	4.46	3.94	50.5	.05	.14	2.76	3.35	.88	.02	1.07	.003
M	29.6	31.4		3.14	4.64	39.0	.02	.18	2.75	2.18	1.13	.01	.93	.003
M	31.4	32.8		4.24	3.82	47.0	.04	.25	2.81	4.03	.63	.01	.56	.002
M	32.8	34.3		5.45	9.20	86.5	.15	10.88	4.77	30.05	.58	.01	1.00	.006
M	34.3	35.4		6.56	10.09	79.0	.18	12.48	4.67	23.27	.43	.01	2.22	.007
M	35.4	37.2		6.30	9.75	95.5	.11	5.96	4.80	37.21	.52	.01	1.63	.008
M	37.2	38.7		7.01	9.79	98.0	.21	11.36	4.71	27.56	.51	.01	2.33	.008
M	38.7	52.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	52.1	54.5	I	6.97	7.36	92.5	.20	5.00	4.60	34.66	3.15	.32	.74	.003
M	54.5	62.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	62.8	63.2	I	5.38	7.36	81.5	.10	17.26	4.59	18.88	1.80	.20	1.75	.005
M	63.2	66.1		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	66.1	66.8		2.22	1.59	27.0	.34	1.25	4.33	35.86	5.31	.26	.72	.002
M	66.8	72.6		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	72.6	74.1		1.54	2.05	24.5	.12	3.80	3.24	7.58	7.68	.24	.45	.001
M	74.1	75.6		3.17	2.08	34.0	.16	2.26	4.36	35.62	4.90	.25	1.54	.002
M	75.6	77.1		3.00	2.90	44.5	.16	6.13	4.24	33.11	5.00	.46	1.47	.002
M	77.1	78.6		1.95	2.07	32.5	.16	5.57	3.89	34.24	3.98	.16	2.02	.003
M	78.6	80.2		3.72	2.00	27.5	.21	1.00	4.00	33.91	4.20	.32	2.23	.002
M	80.2	81.7	I	4.91	4.43	54.0	.21	10.21	4.25	32.91	2.82	.32	2.30	.003
M	81.7	83.2		1.97	1.80	34.5	.13	2.10	4.21	32.99	6.41	.65	.93	.002
M	83.2	84.7	I	3.83	4.72	63.5	.23	10.64	4.32	24.23	3.33	.34	2.09	.003
M	84.7	86.3		3.04	3.95	40.5	.23	5.35	4.22	30.16	7.42	.64	.99	.001
M	86.3	87.8	I	3.93	5.19	46.0	.17	8.70	4.22	21.09	4.94	.42	.69	.001
M	87.8	88.4		.71	.87	16.0	.21	.22	4.56	36.26	7.73	.24	.65	.001
M	88.4	91.7		-.50	-.50	0.	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	91.7	93.3		.16	.09	11.0	.31	.39	3.54	28.48	5.72	.12	.55	.001
M	93.3	97.5		-.50	-.50	0.	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	97.5	99.4		.61	.82	15.0	.15	.89	2.88	4.28	8.47	.05	.21	.001
M	99.4	101.1		.30	.78	5.5	.14	1.12	2.87	5.77	7.28	.31	.14	.001
M	101.1	139.3		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 139.30 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 988.7

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

****
* DDH: V-322 * NORTH:903226.6 EAST:594241.0 ELEV: 1163.9 CSIS FILE: V0322.DK

****

- - - - SURVEY DATA - - - -

TYP	FROM	TO	ZENITH	AZIMUTH
R	0.		180.0	0.
R	48.5		173.7	23.0
R	78.9		171.5	18.0
R	109.4		169.0	53.0

- - - - - ASSAY DATA - - - - -

TYP	FROM	TO	UNIT	%PB	%ZN	AG G/MT	%CU	%BAO	S.G.	%PY	%PO	%MN	AU G/MT	%HG
M	0.	33.2		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	33.2	34.7		.27	.12	17.0	.62	-.50	3.87	-.50	-.50	-.50	.96	.001
M	34.7	36.0		.39	.68	11.0	.43	-.50	3.61	-.50	-.50	-.50	.75	.001
M	36.0	37.8		.19	.11	9.0	.30	-.50	3.21	-.50	-.50	-.50	.62	.001
M	37.8	39.6		.15	.20	9.0	.31	-.50	3.26	-.50	-.50	-.50	.41	.001
M	39.6	41.5		.15	.35	12.0	.41	-.50	3.23	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	41.5	43.3		.62	.68	10.0	.30	-.50	3.26	-.50	-.50	-.50	.27	.001
M	43.3	45.1		.26	.39	4.0	.17	-.50	3.19	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	45.1	46.9		.26	.71	4.0	.07	-.50	3.07	-.50	-.50	-.50	.07	.002
M	46.9	48.8		.34	.56	5.0	.16	-.50	4.46	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	48.8	50.9		.50	.75	6.0	.16	-.50	2.26	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	50.9	51.8		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	51.8	53.3		.44	.89	3.0	.04	-.50	2.90	-.50	-.50	-.50	.21	.002
M	53.3	54.9		.88	1.57	10.0	.13	-.50	2.80	-.50	-.50	-.50	.14	.002
M	54.9	56.7		-.50	-.50	-.5	.04	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	56.7	58.5		-.50	-.50	-.5	.05	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500
M	58.5	114.9		-.50	-.50	-.5	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.50	-.500

FINISHED -- LENGTH = 114.90 METERS ELEVATION OF BOTTOM = 1049.0

STOP FINISHED

PRINTED IN CANADA
R. L. CRAIN LIMITED

VANGORDA ASSAY DATA

Rotary Drill Holes

DDH: 81VR-01

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
13.7	15.2	03702	1.5	.0	****	2.82	.02	.13	.32		1.00	.01	1	5	7	.60					
15.2	16.8	03703	1.6	.0	****	3.12	.04	1.66	1.77		16.00	.14	6	9	15	4.60					
16.8	18.3	03704	1.5	.0	****	3.52	.05	5.87	5.88		52.00	.14	14	17	31	3.20					
18.3	19.8	03705	1.5	.0	****	3.62	.04	6.80	4.40		65.00	.14	12	22	34	4.70					
19.8	21.3	03706	1.5	.0	****	3.22	.03	3.10	3.70		34.00	.07	6	12	18	7.00					
21.3	22.9	03707	1.6	.0	****	2.97	.02	.70	1.17		11.00	.03	3	7	10	1.30					
22.9	24.4	03708	1.5	.0	****	2.85	.02	.35	.49		4.00	.01	2	6	8	.60					
24.4	25.9	03709	1.5	.0	****	3.06	.11	1.39	1.93		18.00	.07	6	10	17	1.20					
25.9	27.4	03710	1.5	.0	****	3.66	.27	1.54	1.56		31.00	.21	21	25	46	1.60					
27.4	29.0	03711	1.6	.0	****	3.50	.32	1.12	.90		25.00	.14	18	21	40	2.60					
29.0	30.5	03712	1.5	.0	****	3.51	.31	1.34	1.48		27.00	.14	16	20	37	2.40					
30.5	32.0	03713	1.5	.0	****	3.21	.18	.63	1.05		14.00	.07	11	14	25	1.00					
32.0	33.5	03714	1.5	.0	****	3.26	.15	.47	.55		12.00	.07	9	12	21	.80					
33.5	35.1	03715	1.6	.0	****	2.98	.11	.37	.45		10.00	.07	6	9	15	.80					
35.1	36.6	03716	1.5	.0	****	3.39	.15	1.10	1.46		15.00	.21	14	17	32	2.50					
36.6	38.1	03717	1.5	.0	****	3.69	.17	1.66	1.96		21.00	.34	17	23	41	4.00					
38.1	39.6	03718	1.5	.0	****	3.11	.09	.57	.60		8.00	.21	9	13	23	.90					
39.6	41.1	03719	1.5	.0	****	3.23	.12	.44	.45		13.00	.27	11	16	27	.60					
41.1	42.7	03720	1.6	.0	****	3.52	.13	1.36	1.92		22.00	.21	14	20	35	.70					
42.7	44.2	03721	1.5	.0	****	3.23	.14	.94	1.40		13.00	.14	10	16	26	.40					
44.2	45.7	03722	1.5	.0	****	2.84	.06	.09	.23		2.00	.01	2	6	9	.10					
45.7	47.2	03723	1.5	.0	****			.13	.25												
47.2	48.8	03724	1.6	.0	****			.10	.24												
48.8	50.3	03725	1.5	.0	****			.08	.25												
50.3	51.8	03726	1.5	.0	****			.04	.17												
51.8	53.3	03727	1.5	.0	****			.06	.11												
53.3	54.9	03728	1.6	.0	****			.50	.67												
54.9	56.4	03729	1.5	.0	****			.22	.31												
56.4	57.9	03730	1.5	.0	****			.11	.20												
57.9	59.4	03731	1.5	.0	****			.04	.07												
59.4	61.0	03732	1.6	.0	****			.03	.06												

DDH: 81VK-02

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
10.7	12.2	03733	1.5	.0	****			.02	.04												
12.2	13.7	03734	1.5	.0	****			.25	.08												
13.7	15.2	03735	1.5	.0	****																
15.2	16.8	03736	1.6	.0	****			.43	.05												
16.8	18.3	03737	1.5	.0	****																
18.3	19.8	03738	1.5	.0	****																
19.8	21.3	03739	1.5	.0	****																
21.3	22.9	03740	1.6	.0	****																
22.9	24.4	03741	1.5	.0	****			.17	.72												
24.4	25.9	03742	1.5	.0	****																
25.9	27.4	03743	1.5	.0	****																
27.4	29.0	03744	1.6	.0	****	3.45	.11	1.87	2.00		28.00	.21	12	15	27	4.30					
29.0	30.5	03745	1.5	.0	****	4.33	.18	3.79	3.52		68.00	.55	22	25	48	8.90					
30.5	32.0	03746	1.5	.0	****	4.18	.12	4.20	4.60		58.00	.96	15	20	36	10.40					
32.0	33.5	03747	1.5	.0	****	2.93	.02	.18	.23		4.00	.01	1	5	7	.80					
33.5	35.1	03748	1.6	.0	****	2.92	.02	.21	.30		2.00	.07	1	5	7	1.20					
35.1	36.6	03749	1.5	.0	****	2.85	.03	.33	.58		5.00	.07	1	6	8	1.00					
36.6	38.1	03750	1.5	.0	****	3.53	.18	1.28	1.69		22.00	.14	17	21	39	1.20					
38.1	39.6	03751	1.5	.0	****	3.36	.12	1.24	2.90		19.00	.14	13	19	33	.40					
39.6	41.1	03752	1.5	.0	****	3.16	.27	.60	1.29		11.00	.41	7	16	23	.20					
41.1	42.7	03753	1.6	.0	****	3.14	.21	.40	.97		7.00	.14	8	16	24	.10					
42.7	44.2	03754	1.5	.0	****	3.21	.11	.99	1.92		17.00	.14	6	12	18	4.10					
44.2	45.7	03755	1.5	.0	****	4.20	.14	3.40	4.90		47.00	1.10	18	25	44	8.10					
45.7	47.2	03756	1.5	.0	****	4.37	.21	2.85	2.76		35.00	.96	25	34	60	.20					
47.2	48.8	03757	1.6	.0	****	4.15	.19	1.67	1.68		27.00	.55	24	30	54	1.20					
48.8	50.3	03758	1.5	.0	****	3.26	.09	1.14	1.58		16.00	.55	10	14	25	3.10					
50.3	51.8	03759	1.5	.0	****			.37	.76												
51.8	53.3	03760	1.5	.0	****			.14	.39												
53.3	54.9	03761	1.6	.0	****			.07	.26												
54.9	56.4	03762	1.5	.0	****			.12	.39												
56.4	57.9	03763	1.5	.0	****			.10	.40												
57.9	59.4	03764	1.5	.0	****			.13	.37												
59.4	61.0	03765	1.6	.0	****			.06	.22												

DDH: 81VR-03

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Ha %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
15.2	16.8	03766	1.6	.0	****			.07	.04												
16.8	18.3	03767	1.5	.0	****			.32	.14												
18.3	19.8	03768	1.5	.0	****			.32	.13												
19.8	21.3	03769	1.5	.0	****	2.92	.05	1.42	.20		26.00	.34		7	7	5.10					
21.3	22.9	03770	1.6	.0	****	3.08	.08	7.08	.29		119.00	1.10		12	13	4.40					
22.9	24.4	03771	1.5	.0	****	3.36	.17	10.41	1.14		229.00	1.10	8	13	21	8.90					
24.4	25.9	03772	1.5	.0	****	3.01	.23	3.92	.70		85.00	.48	5	9	14	5.90					
25.9	27.4	03773	1.5	.0	****	2.85	.10	.92	.32		20.00	.14	2	5	7	1.40					
27.4	29.0	03774	1.6	.0	****	2.87	.05	.40	.21		8.00	.07	1	5	6	.80					
29.0	30.5	03775	1.5	.0	****	2.87	.05	.43	.15		8.00	.01	2	5	8	1.40					
30.5	32.0	03776	1.5	.0	****	3.32	.15	2.85	1.86		47.00	.27	9	13	22	7.10					
32.0	33.5	03777	1.5	.0	****	4.02	.15	4.90	5.80		63.00	.34	15	19	34	13.60					
33.5	35.1	03778	1.6	.0	****	4.33	.18	5.50	7.00		75.00	.41	18	22	40	14.70					
35.1	36.6	03779	1.5	.0	****	4.31	.14	5.60	6.70		76.00	.48	14	18	33	19.10					
36.6	38.1	03780	1.5	.0	****	4.88	.17	4.25	4.72		55.00	.82	23	26	50	15.10					
38.1	39.6	03781	1.5	.0	****	4.44	.12	4.33	5.34		58.00	.68	22	25	47	15.70					
39.6	41.1	03782	1.5	.0	****	3.97	.14	2.65	2.56		31.00	.75	25	30	56	5.80					
41.1	42.7	03783	1.6	.0	****	4.07	.20	1.47	1.29		23.00	.55	27	31	59	2.00					
42.7	44.2	03784	1.5	.0	****	4.10	.20	1.51	1.63		33.00	.75	27	33	60	3.90					
44.2	45.7	03785	1.5	.0	****	4.41	.14	3.87	4.30		47.00	.62	21	28	49	14.60					
45.7	47.2	03786	1.5	.0	****	4.29	.17	1.86	2.38		28.00	.68	27	33	60	7.10					
47.2	48.8	03787	1.6	.0	****	3.83	.19	1.04	1.50		20.00	.48	25	28	53	3.40					
48.8	50.3	03788	1.5	.0	****	3.83	.26	1.82	1.91		32.00	.62	22	27	49	5.20					
50.3	51.8	03789	1.5	.0	****	3.77	.25	.93	.81		27.00	.34	23	25	49	2.70					
51.8	53.3	03790	1.5	.0	****	4.02	.29	.51	1.36		22.00	.41	28	31	60	1.30					
53.3	54.9	03791	1.6	.0	****			.42	.68												
54.9	56.4	03792	1.5	.0	****			.68	.63												
56.4	57.9	03793	1.5	.0	****			.65	.45												
57.9	59.4	03794	1.5	.0	****			.42	.28												
59.4	61.0	03795	1.6	.0	****			.24	.26												

DDH: 81VK-04

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
22.9	24.4	03796	1.5	.0	****	3.30	.78	6.69	2.70		81.00	.68	18	24	43	9.20					
24.4	25.9	03797	1.5	.0	****	3.83	.16	5.90	6.00		66.00	.55	11	22	34	4.70					
25.9	27.4	03798	1.5	.0	****	3.42	.17	5.60	3.70		57.00	.62	11	20	32	2.20					
27.4	29.0	03799	1.6	.0	****	4.12	.21	8.00	3.90		84.00	1.37	20	25	45	9.50					
29.0	30.5	03800	1.5	.0	****	4.17	.22	6.50	3.50		71.00	1.10	21	29	50	6.80					
30.5	32.0	03801	1.5	.0	****	4.37	.19	6.60	3.40		71.00	1.03	22	28	51	10.40					
32.0	33.5	03802	1.5	.0	****	4.12	.19	6.28	3.23		72.00	1.10	22	28	50	12.90					
33.5	35.1	03803	1.6	.0	****	4.12	.18	5.30	3.00		63.00	1.10	19	26	45	8.60					
35.1	36.6	03804	1.5	.0	****	4.39	.19	7.35	2.76		77.00	1.37	24	28	53	7.30					
36.6	38.1	03805	1.5	.0	****	4.41	.18	7.53	2.63		78.00	1.23	23	28	52	7.20					
38.1	39.6	03806	1.5	.0	****	4.07	.19	7.00	2.83		78.00	1.10	20	27	47	5.20					
39.6	41.1	03807	1.5	.0	****	4.05	.20	5.76	2.82		62.00	1.78	17	26	44	5.20					
41.1	42.7	03808	1.6	.0	****	4.08	.24	5.96	2.29		63.00	1.51	21	28	50	4.80					
42.7	44.2	03809	1.5	.0	****	4.25	.25	5.92	2.10		56.00	1.23	25	30	56	4.40					
44.2	45.7	03810	1.5	.0	****	4.17	.26	6.11	2.05		64.00	1.71	26	30	57	5.20					
45.7	47.2	03811	1.5	.0	****	4.15	.26	5.80	1.94		65.00	1.44	26	30	56	5.60					
47.2	48.8	03812	1.6	.0	****	4.44	.24	5.60	1.75		61.00	1.44	27	30	57	6.50					
48.8	50.3	03813	1.5	.0	****	4.42	.23	5.36	1.46		67.00	1.71	31	34	66	7.90					
50.3	51.8	03814	1.5	.0	****	4.20	.22	5.57	1.55		62.00	1.44	23	26	49	6.60					
51.8	53.3	03815	1.5	.0	****	4.39	.22	6.20	1.42		71.00	1.37	26	28	54	6.60					
53.3	54.9	03816	1.6	.0	****	4.31	.21	6.09	1.45		71.00	1.37	26	26	52	6.20					
54.9	56.4	03817	1.5	.0	****	4.35	.21	6.55	1.55		72.00	1.10	25	27	52	5.90					
56.4	57.9	03818	1.5	.0	****	4.18	.20	6.57	1.60		70.00	1.17	23	26	49	5.70					
57.9	59.4	03819	1.5	.0	****	4.15	.19	6.09	1.52		65.00	1.23	23	26	49	6.50					
59.4	61.0	03820	1.6	.0	****	4.39	.19	5.78	1.41		64.00	1.30	24	27	51	5.80					

DDH: 81VR-05

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
27.4	29.0	03821	1.6	.0	****	4.44	.07	3.31	6.03		48.00	.21	16	18	35	26.40					
29.0	30.5	03822	1.5	.0	****	4.37	.10	4.00	5.10		41.00	.27	19	25	44	19.00					
30.5	32.0	03823	1.5	.0	****	3.71	.23	1.73	1.90		27.00	.48	15	30	45	4.70					
32.0	33.5	03824	1.5	.0	****	4.16	.19	1.13	.88		21.00	1.44	24	32	57	4.40					
33.5	35.1	03825	1.6	.0	****	4.00	.19	5.04	4.48		62.00	.24	9	31	41	.90					
35.1	36.6	03826	1.5	.0	****	4.22	.16	4.20	3.40		46.00	.41	17	33	51	3.50					
36.6	38.1	03827	1.5	.0	****	3.77	.19	2.64	2.95		35.00	.41	11	28	40	2.30					
38.1	39.6	03828	1.5	.0	****	3.29	.22	.53	.62		9.00	.27	14	25	40	.30					
39.6	41.1	03829	1.5	.0	****	3.13	.24	.35	.58		1.00	.41	9	21	31	.10					
41.1	42.7	03830	1.6	.0	****	3.38	.20	.50	1.04		6.00	.34	8	19	27	.30					
42.7	44.2	03831	1.5	.0	****	3.24	.45	.93	1.74		15.00	.41	8	21	29	.10					
44.2	45.7	03832	1.5	.0	****	3.25	.20	.58	1.73		8.00	.21	7	16	23						
45.7	47.2	03833	1.5	.0	****	3.28	.21	.18	.49		3.00	.21	8	18	26						
47.2	48.8	03834	1.6	.0	****			.17	.29												
48.8	50.3	03835	1.5	.0	****			.47	.64												
50.3	51.8	03836	1.5	.0	****			.10	.35												
51.8	53.3	03837	1.5	.0	****			.12	.41												
53.3	54.9	03838	1.6	.0	****			1.35	.35												
54.9	56.4	03839	1.5	.0	****			1.34	.25												
56.4	57.9	03840	1.5	.0	****			.22	.21												
57.9	59.4	03841	1.5	.0	****			.11	.12												
59.4	61.0	03842	1.6	.0	****			.21	.15												

DDH: 81VK-06

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAD %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
6.1	7.6	03843	1.5	.0	****			.09	.05												
7.6	9.1	03844	1.5	.0	****			.10	.07												
9.1	10.7	03845	1.6	.0	****			.69	.16												
10.7	12.2	03846	1.5	.0	****			.76	.19												
12.2	13.7	03847	1.5	.0	****			.24	.19												
13.7	15.2	03848	1.5	.0	****			.10	.15												
15.2	16.8	03849	1.6	.0	****	3.58	.23	1.28	1.28		14.00	.21	16	23	39	2.70					
16.8	18.3	03850	1.5	.0	****	4.07	.33	1.62	1.27		21.00	.48	24	31	55	6.10					
18.3	19.8	03851	1.5	.0	****	3.52	.25	1.50	1.11		18.00	.21	18	25	43	2.00					
19.8	21.3	03852	1.5	.0	****	3.28	.21	1.09	1.64		15.00	.21	14	18	32	4.40					
21.3	22.9	03853	1.6	.0	****			.65	.65												
22.9	24.4	03854	1.5	.0	****	3.72	.21	1.46	1.37		19.00	.21	21	25	47	2.00					
24.4	25.9	03855	1.5	.0	****	3.06	.09	.70	1.11		7.00	.07	3	10	13	2.20					
25.9	27.4	03856	1.5	.0	****			.41	.37												
27.4	29.0	03857	1.6	.0	****			.13	.29												
29.0	30.5	03858	1.5	.0	****			.12	.19												
30.5	32.0	03859	1.5	.0	****			.16	.23												
32.0	33.5	03860	1.5	.0	****			.22	.47												
33.5	35.1	03861	1.6	.0	****			.14	.34												
35.1	36.6	03862	1.5	.0	****			.08	.26												
36.6	38.1	03863	1.5	.0	****			.22	.41												

DDH: 81VR-07

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
7.6	9.1	03864	1.5	.0	****			.05	.10												
9.1	10.7	03865	1.6	.0	****																
10.7	12.2	03866	1.5	.0	****			.04	.08												
12.2	13.7	03867	1.5	.0	****																
13.7	15.2	03868	1.5	.0	****	2.89	.06	1.46	1.39		22.00	.27	2	5	7	3.10					
15.2	16.8	03869	1.6	.0	****	3.25	.08	2.90	3.20		38.00	.34	6	10	16	13.80					
16.8	18.3	03870	1.5	.0	****	4.02	.17	5.30	4.90		72.00	.82	17	21	39	12.50					
18.3	19.8	03871	1.5	.0	****	3.66	.17	4.10	4.90		67.00	.82	12	14	27	14.60					
19.8	21.3	03872	1.5	.0	****	3.44	.15	2.99	3.59		44.00	.69	9	12	22	11.00					
21.3	22.9	03873	1.6	.0	****	3.69	.24	2.81	3.34		43.00	.75	14	17	31	13.90					
22.9	24.4	03874	1.5	.0	****	4.12	.17	2.10	2.70		34.00	.96	23	27	50	8.70					
24.4	25.9	03875	1.5	.0	****	3.75	.31	.68	.75		24.00	.82	28	31	59	1.80					
25.9	27.4	03876	1.5	.0	****	3.82	.30	.52	.38		26.00	1.09	33	37	71	.10					
27.4	29.0	03877	1.6	.0	****	4.22	.18	1.31	1.16		28.00	1.23	25	37	62	.70					
29.0	30.5	03878	1.5	.0	****	4.48	.10	4.99	7.97		84.00	.96	16	20	36	22.00					
30.5	32.0	03879	1.5	.0	****	4.59	.10	6.32	9.02		104.00	1.65	12	13	25	27.00					
32.0	33.5	03880	1.5	.0	****	3.97	.12	3.00	3.90		55.00	1.17	16	26	42	7.90					
33.5	35.1	03881	1.6	.0	****	3.52	.16	1.71	1.93		40.00	1.17	17	23	40	3.90					
35.1	36.6	03882	1.5	.0	****	3.16	.29	.37	.62		29.00	1.03	20	23	43	1.00					
36.6	38.1	03883	1.5	.0	****	3.70	.22	1.42	1.89		36.00	1.37	20	23	43	5.20					
38.1	39.6	03884	1.5	.0	****	3.58	.19	1.40	1.38		26.00	.96	14	24	39	.30					
39.6	41.1	03885	1.5	.0	****			.53	.77												
41.1	42.7	03886	1.6	.0	****			.31	.46												
42.7	44.2	03887	1.5	.0	****			.43	.49												
44.2	45.7	03888	1.5	.0	****			.24	.48												
45.7	47.2	03889	1.5	.0	****			.09	.24												
47.2	48.8	03890	1.6	.0	****			.09	.18												
48.8	50.3	03891	1.5	.0	****			.10	.16												
50.3	51.8	03892	1.5	.0	****																
51.8	53.3	03893	1.5	.0	****			.08	.18												
53.3	54.9	03894	1.6	.0	****			.11	.27												
54.9	56.4	03895	1.5	.0	****			.10	.20												

DDH: 81VR-08

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
19.8	21.3	03896	1.5	.0	****	3.72	.25	1.43	1.27		27.00	.89	22	30	52	1.60					
21.3	22.9	03897	1.6	.0	****	3.62	.39	1.44	1.35		25.00	.89	14	30	44	.70					
22.9	24.4	03898	1.5	.0	****	3.96	.44	1.17	1.10		21.00	.89	15	30	45	.40					
24.4	25.9	03899	1.5	.0	****	3.68	.31	.54	.96		14.00	.96	17	28	46	.30					
25.9	27.4	03900	1.5	.0	****	3.72	.27	1.22	.35		17.00	.89	22	26	48	.40					
27.4	29.0	03901	1.6	.0	****			.42	.27												
29.0	30.5	03902	1.5	.0	****			.17	.37												
30.5	32.0	03903	1.5	.0	****			.17	.24												
32.0	33.5	03904	1.5	.0	****			.08	.22												
33.5	35.1	03905	1.6	.0	****			.14	.22												
35.1	36.6	03906	1.5	.0	****			.38	.28												
36.6	38.1	03907	1.5	.0	****	3.76	.16	2.80	2.80		30.00	.41	13	26	40	.20					
38.1	39.6	03908	1.5	.0	****	3.57	.14	1.73	4.49		25.00	.34	13	22	35	.20					
39.6	41.1	03909	1.5	.0	****	3.61	.16	2.50	2.70		34.00	.48	12	21	34	.30					
41.1	42.7	03910	1.6	.0	****	3.13	.05	1.69	3.98		30.00	.21	7	11	18	.20					
42.7	44.2	03911	1.5	.0	****			.16	.37												
44.2	45.7	03912	1.5	.0	****			.10	.23												
45.7	47.2	03913	1.5	.0	****			.14	.98												
47.2	48.8	03914	1.6	.0	****			.33	.75												

DDH: 81VR-09

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
12.2	13.7	03915	1.5	.0	****																
13.7	15.2	03916	1.5	.0	****	2.82	.03	.63	.43		10.00	.07	1	4	5	5.70					
15.2	16.8	03917	1.6	.0	****	3.72	.04	2.48	4.97		49.00	.07	5	10	15	23.20					
16.8	18.3	03918	1.5	.0	****	3.56	.08	4.30	3.90		60.00	.14	6	17	23	9.90					
18.3	19.8	03919	1.5	.0	****	4.15	.04	5.20	6.40		80.00	.48	9	14	23	22.70					
19.8	21.3	03920	1.5	.0	****	4.23	.04	4.10	7.00		71.00	.34	8	14	22	27.60					
21.3	22.9	03921	1.6	.0	****	3.97	.11	6.31	6.88		87.00	.34	5	21	27	16.20					
22.9	24.4	03922	1.5	.0	****	3.75	.15	6.10	5.80		82.00	.41	4	23	28	7.90					
24.4	25.9	03923	1.5	.0	****	3.46	.13	3.10	3.70		44.00	.89	5	21	27	8.60					
25.9	27.4	03924	1.5	.0	****	3.47	.17	1.39	1.45		24.00	.55	12	23	36	5.90					
27.4	29.0	03925	1.6	.0	****	3.42	.25	.64	.86		15.00	.67	13	25	38	1.60					
29.0	30.5	03926	1.5	.0	****	3.55	.22	1.38	1.90		22.00	2.33	10	24	34	1.70					
30.5	32.0	03927	1.5	.0	****	3.29	.22	.64	1.08		12.00	.69	7	23	31	.90					
32.0	33.5	03928	1.5	.0	****			.56	.91												
33.5	35.1	03929	1.6	.0	****			.41	.62												
35.1	36.6	03930	1.5	.0	****			.54	.63												
36.6	38.1	03931	1.5	.0	****			.22	.44												
38.1	39.6	03932	1.5	.0	****			.13	.34												
39.6	41.1	03933	1.5	.0	****			.16	.30												
41.1	42.7	03934	1.6	.0	****			.66	1.04												
42.7	44.2	03935	1.5	.0	****			1.03	2.60												
44.2	45.7	03936	1.5	.0	****			.17	.89												
45.7	47.2	03937	1.5	.0	****			.52	.66												
47.2	48.8	03938	1.6	.0	****			.15	.33												
48.8	50.3	03939	1.5	.0	****			.07	.37												
50.3	51.8	03940	1.5	.0	****			.07	.24												
51.8	53.3	03941	1.5	.0	****			.03	.19												
53.3	54.9	03942	1.6	.0	****			.02	.06												
54.9	56.4	03943	1.5	.0	****			.02	.06												

DDH: 81VR-10

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe %	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
16.8	18.3	03944	1.5	.0	****	3.92	.18	2.21	3.40		44.00	.62	15	23	38	14.40					
18.3	19.8	03945	1.5	.0	****	3.59	.24	1.64	1.38		30.00	1.58	20	26	47	.80					
19.8	21.3	03946	1.5	.0	****	3.70	.29	.73	.70		22.00	1.17	24	27	51	.50					
21.3	22.9	03947	1.6	.0	****	3.53	.30	.35	.63		16.00	.69	22	26	49	.60					
22.9	24.4	03948	1.5	.0	****	3.62	.25	.71	1.11		21.00	1.10	21	28	50	.90					
24.4	25.9	03949	1.5	.0	****	3.70	.25	1.18	1.60		29.00	.82	19	26	46	6.40					
25.9	27.4	03950	1.5	.0	****	3.72	.26	2.80	3.00		33.00	1.51	15	31	47	1.40					

DDH: 81VR-11

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Au(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Ha %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
9.1	10.7	03951	1.6	.0	****	3.70	.22	2.46	2.60		31.00	1.85	13	27	40	1.60					
10.7	12.2	03952	1.5	.0	****	3.77	.16	4.40	5.20		42.00	.82	7	29	36	1.10					
12.2	13.7	03953	1.5	.0	****	3.79	.18	1.68	2.97		23.00	.48	12	31	43	1.20					
13.7	15.2	03954	1.5	.0	****	3.83	.21	1.27	2.23		23.00	.41	17	31	48	1.30					
15.2	16.8	03955	1.6	.0	****	3.77	.15	3.13	4.43		34.00	.62	14	24	38	9.40					
16.8	18.3	03956	1.5	.0	****	3.91	.14	6.16	6.68		74.00	.75	11	23	34	10.80					
18.3	19.8	03957	1.5	.0	****	3.94	.21	2.81	3.05		35.00	.75	11	25	37	6.40					
19.8	21.3	03958	1.5	.0	****	3.43	.23	.72	1.16		16.00	.62	8	25	33	1.00					
21.3	22.9	03959	1.6	.0	****	3.14	.20	.60	1.01		12.00	1.30	7	3	11	.60					
22.9	24.4	03960	1.5	.0	****	3.44	.32	.97	1.52		18.00	.82	8	25	33	.50					
24.4	25.9	03961	1.5	.0	****			.60	.85												
25.9	27.4	03962	1.5	.0	****			.31	.66												
27.4	29.0	03963	1.6	.0	****			.27	.42												
29.0	30.5	03964	1.5	.0	****			.73	.42												

DDH: 81VK-12

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
10.7	12.2	03965	1.5	.0	****	4.31	.16	3.90	4.80		68.00	.82	21	26	47	10.70					
12.2	13.7	03966	1.5	.0	****	3.60	.11	2.30	3.40		41.00	.41	12	18	30	6.90					
13.7	15.2	03967	1.5	.0	****	4.33	.11	5.88	8.05		87.00	.75	12	16	29	21.90					
15.2	16.8	03968	1.6	.0	****	4.48	.11	6.10	7.70		94.00	1.30	12	14	27	28.30					
16.8	18.3	03969	1.5	.0	****	4.50	.22	12.27	17.50		198.00	2.47	17	19	36	2.00					
18.3	19.8	03970	1.5	.0	****	4.50	.17	7.70	10.60		128.00	1.78	15	18	33	23.80					
19.8	21.3	03971	1.5	.0	****	4.59	.13	5.70	9.00		92.00	1.23	14	17	32	27.60					
21.3	22.9	03972	1.6	.0	****	4.59	.12	6.64	8.26		86.00	1.44	18	25	43	11.00					
22.9	24.4	03973	1.5	.0	****	4.61	.12	7.93	8.49		87.00	1.44	18	26	45	11.20					
24.4	25.9	03974	1.5	.0	****	4.48	.15	5.70	6.49		84.00	1.71	23	28	51	8.80					
25.9	27.4	03975	1.5	.0	****	3.34	.12	2.03	2.79		33.00	.62	11	16	27	2.40					
27.4	29.0	03976	1.6	.0	****	3.07	.12	1.12	1.56		19.00	.48	6	12	18	.60					
29.0	30.5	03977	1.5	.0	****	2.99	.09	.64	1.03		15.00	.41	3	10	14	.80					

DDH: 81VR-13

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
6.1	7.6	03978	1.5	.0	****	3.58	.15	4.40	9.90		74.00	.55	14	18	32	2.40					
7.6	9.1	03979	1.5	.0	****	2.90	.14	.34	.98		10.00	.07	2	9	11	.10					
9.1	10.7	03980	1.6	.0	****	2.93	.22	.23	.67		7.00	.07	4	9	14	.10					
10.7	12.2	03981	1.5	.0	****	2.96	.08	.15	.62		4.00	.07	3	9	12	.20					
12.2	13.7	03982	1.5	.0	****			.19	1.10												
13.7	15.2	03983	1.5	.0	****			.09	.34												
15.2	16.8	03984	1.6	.0	****			.06	.35												
16.8	18.3	03985	1.5	.0	****			.04	.21												
18.3	19.8	03986	1.5	.0	****			.11	.33												
19.8	21.3	03987	1.5	.0	****			.21	.47												
21.3	22.9	03988	1.6	.0	****			.02	.23												
22.9	24.4	03989	1.5	.0	****			.04	.20												
24.4	25.9	03990	1.5	.0	****			.02	.14												

DDH: 81VR-14

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Pv %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
10.7	12.2	03991	1.5	.0	****			.06	.21												
12.2	13.7	03992	1.5	.0	****			.11	.25												
13.7	15.2	03993	1.5	.0	****			.06	.15												
15.2	16.8	03994	1.6	.0	****			.01	.07												
16.8	18.3	03995	1.5	.0	****			.03	.08												
18.3	19.8	03996	1.5	.0	****			.01	.07												
19.8	21.3	03997	1.5	.0	****			.01	.05												
21.3	22.9	03998	1.6	.0	****			.01	.06												
22.9	24.4	03999	1.5	.0	****				.04												

DDH: 81VR-15

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
9.1	10.7	02101	1.6	.0	****	3.97	.22	4.80	5.10		51.00	.48	17	29	47	1.20					
10.7	12.2	02102	1.5	.0	****	3.73	.19	2.40	3.30		34.00	.41	16	25	41	1.70					
12.2	13.7	02103	1.5	.0	****	3.42	.20	.49	.93		12.00	.48	14	23	38	.20					
13.7	15.2	02104	1.5	.0	****			.39	.81												
15.2	16.8	02105	1.6	.0	****			.13	.58												
16.8	18.3	02106	1.5	.0	****			.81	.76												
18.3	19.8	02107	1.5	.0	****			.28	.50												
19.8	21.3	02108	1.5	.0	****			.05	.24												
21.3	22.9	02109	1.6	.0	****			.03	.09												
22.9	24.4	02110	1.5	.0	****			.02	.07												
24.4	25.9	02111	1.5	.0	****			.05	.08												
7.6	9.1	04000	1.5	.0	****	4.13	.20	5.20	6.90		63.00	.96	16	23	40	13.00					

DDH: 81VR-16

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
10.7	12.2	02112	1.5	.0	****	2.94	.03	.44	1.11		8.00	.07	4	8	13	.90					
12.2	13.7	02113	1.5	.0	****	3.42	.04	1.96	4.92		31.00	.14	6	9	15	13.20					
13.7	15.2	02114	1.5	.0	****	4.07	.08	4.60	7.20		60.00	.41	11	12	23	19.60					
15.2	16.8	02115	1.6	.0	****	4.38	.13	4.50	6.80		58.00	.48	15	16	32	18.90					
16.8	18.3	02116	1.5	.0	****	4.35	.24	3.20	3.80		40.00	.82	26	27	54	12.70					
18.3	19.8	02117	1.5	.0	****	3.72	.21	1.45	1.14		25.00	.48	23	25	48	1.70					
19.8	21.3	02118	1.5	.0	****	3.72	.18	1.29	1.21		25.00	.62	23	25	49	2.00					
21.3	22.9	02119	1.6	.0	****	3.83	.20	1.38	1.40		24.00	.55	26	29	55	2.30					

DDH: 81VR-17

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
9.1	10.7	02120	1.6	.0	****	3.25	.25	1.80	1.74		31.00	.21	11	17	28	7.10					
10.7	12.2	02121	1.5	.0	****	3.01	.09	.60	.74		14.00	.14	9	13	22	1.30					
12.2	13.7	02122	1.5	.0	****			.39	.72												
13.7	15.2	02123	1.5	.0	****			.62	.74												
15.2	16.8	02124	1.6	.0	****			.91	.91												
16.8	18.3	02125	1.5	.0	****	3.58	.15	1.74	2.30		34.00	.48	18	25	44	2.50					
18.3	19.8	02126	1.5	.0	****	2.92	.04	.40	.77		10.00	.07	4	8	12	.40					
19.8	21.3	02127	1.5	.0	****	3.47	.15	1.54	1.94		28.00	.34	15	21	36	3.00					
21.3	22.9	02128	1.6	.0	****			.17	.56												
22.9	24.4	02129	1.5	.0	****			.22	.45												
24.4	25.9	02130	1.5	.0	****			.13	.36												
25.9	27.4	02131	1.5	.0	****			.07	.28												
27.4	29.0	02132	1.6	.0	****			.07	.20												
29.0	30.5	02133	1.5	.0	****			.05	.17												

DDH: 83VK-18

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
4.6	6.1	02134	1.5	.0	****																
6.1	7.6	02135	1.5	.0	****																
7.6	9.1	02136	1.5	.0	****																
9.1	10.7	02137	1.6	.0	****		.03	2.10	.15	54.00											
10.7	12.2	02138	1.5	.0	****	3.65	.15	1.79	3.13		32.00	.27	17	23	41	6.80					
12.2	13.7	02139	1.5	.0	****	3.95	.08	2.90	5.30		43.00	.34	13	15	28	20.40					
13.7	15.2	02140	1.5	.0	****	4.15	.07	3.60	5.70		58.00	.27	16	18	34	15.50					
15.2	16.8	02141	1.6	.0	****	3.73	.06	3.40	4.70		50.00	.62	12	16	28	17.00					
16.8	18.3	02142	1.5	.0	****	3.62	.10	3.15	4.71		42.00	.68	12	16	29	12.50					
18.3	19.8	02143	1.5	.0	****	3.98	.18	3.00	4.40		40.00	1.17	21	23	44	12.90					
19.8	21.3	02144	1.5	.0	****	3.88	.23	1.80	2.90		30.00	.75	21	27	48	9.60					
21.3	22.9	02145	1.6	.0	****	3.70	.19	2.01	2.60		29.00	1.17	18	25	43	4.40					
22.9	24.4	02146	1.5	.0	****	3.14	.09	.97	1.95		16.00	.21	8	14	22	2.50					
24.4	25.9	02147	1.5	.0	****	3.42	.13	2.42	3.10		34.00	.34	11	15	27	7.10					
25.9	27.4	02148	1.5	.0	****	3.35	.14	1.03	2.30		19.00	.34	13	17	31	6.20					
27.4	29.0	02149	1.6	.0	****			.55	1.26												
29.0	30.5	02150	1.5	.0	****			.71	1.25												

DDH: 81VR-19

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	ASSAYS S.G. PULP	CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
12.2	13.7	02151	1.5	.0	****																
13.7	15.2	02152	1.5	.0	****		.04	.17	.62	8.00											
15.2	16.8	02153	1.6	.0	****	3.26	.07	1.82	2.86		22.00		.14	10	14	24	6.90				
16.8	18.3	02154	1.5	.0	****			.55	.96												
18.3	19.8	02155	1.5	.0	****			.70	.69												
19.8	21.3	02156	1.5	.0	****			.80	.85												
21.3	22.9	02157	1.6	.0	****			.52	.67												
22.9	24.4	02158	1.5	.0	****	3.16	.13	2.50	2.40		33.00		.96	12	15	27	.50				
24.4	25.9	02159	1.5	.0	****	3.13	.14	1.17	1.08		20.00		.55	12	16	28	.50				
25.9	27.4	02160	1.5	.0	****	2.93	.09	.51	.35		8.00		.29	6	10	16	.20				
27.4	29.0	02161	1.6	.0	****	3.01	.11	1.77	1.06		25.00		.48	7	11	19	.20				
29.0	30.5	02162	1.5	.0	****			.46	.50												

DDH: 81VR-20

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
6.1	7.6	02163	1.5	.0	****	2.92	.03	1.56	2.80		22.00	.21	5	7	13	.50					
7.6	9.1	02164	1.5	.0	****	3.57	.05	1.36	2.75		22.00	.27	7	11	18	.60					
9.1	10.7	02165	1.6	.0	****	2.99	.04	.82	1.32		16.00	.21	7	11	18	1.20					
10.7	12.2	02166	1.5	.0	****	3.28	.06	1.40	1.65		24.00	.21	10	14	24	.90					
12.2	13.7	02167	1.5	.0	****	2.92	.02	.51	.73		9.00	.07	3	7	10	.70					
13.7	15.2	02168	1.5	.0	****	2.89	.02	.23	.35		5.00	.01	1	5	7	1.10					
15.2	16.8	02169	1.6	.0	****	2.84	.01	.15	.29		5.00	.01	1	5	6	.60					
16.8	18.3	02170	1.5	.0	****	3.65	.12	2.90	3.90		43.00	.55	14	19	34	4.70					
18.3	19.8	02171	1.5	.0	****	3.92	.17	1.58	1.97		29.00	.17	19	26	45	6.90					
19.8	21.3	02172	1.5	.0	****	3.31	.09	3.10	5.20		48.00	.34	9	13	23	.60					
21.3	22.9	02173	1.6	.0	****	3.17	.07	2.10	3.90		33.00	.27	7	10	18	.30					
22.9	24.4	02174	1.5	.0	****			.15	.58												
24.4	25.9	02175	1.5	.0	****			.51	1.00												
25.9	27.4	02176	1.5	.0	****			.21	.59												
27.4	29.0	02177	1.6	.0	****			.15	.49												
29.0	30.5	02178	1.5	.0	****			.12	.56												

DDH: 81VR-21

DEPTHS FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
6.1	7.6	02179	1.5	.0	****																
7.6	9.1	02180	1.5	.0	****																
9.1	10.7	02181	1.6	.0	****		.06	.02	.29	4.00											
10.7	12.2	02182	1.5	.0	****		.05	.02	.28	4.00											
12.2	13.7	02183	1.5	.0	****	3.19	.12	2.10	2.10		34.00	.48	7	13	21	1.70					
13.7	15.2	02184	1.5	.0	****	4.26	.34	3.10	3.40		52.00	.82	27	34	61	.90					
15.2	16.8	02185	1.6	.0	****	4.50	.34	3.30	3.20		55.00	.89	30	35	66	.60					
16.8	18.3	02186	1.5	.0	****	4.44	.15	5.60	4.60		82.00	.75	21	31	52	7.80					
18.3	19.8	02188	1.5	.0	****	4.39	.15	5.00	5.40		73.00	.62	19	33	53	6.10					
19.8	21.3	02189	1.5	.0	****	4.59	.23	3.70	3.60		53.00	1.10	25	32	58	9.20					
21.3	22.9	02190	1.6	.0	****	4.29	.25	2.22	2.69		33.00	.75	25	33	58	6.30					
22.9	24.4	02192	1.5	.0	****	3.57	.13	1.22	1.68		22.00	.41	14	21	36	4.00					
24.4	25.9	02193	1.5	.0	****	3.14	.09	.94	1.54		19.00	.48	9	14	24	1.40					
25.9	27.4	02194	1.5	.0	****	3.36	.10	.77	1.06		19.00	.21	15	20	36	1.10					
27.4	29.0	02195	1.6	.0	****	3.27	.13	1.52	3.00		26.00	.27	11	16	28	1.10					
29.0	30.5	02196	1.5	.0	****	2.96	.07	1.20	3.30		20.00	.27	4	7	12	.30					

DDH: 81VR-22

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
4.6	6.1	02197	1.5	.0	****	3.07	.27	1.83	1.96		20.00	.14	4	9	13	5.00					
7.6	9.1	02313	1.5	.0	****																
9.1	10.7	02314	1.6	.0	****																
10.7	12.2	02315	1.5	.0	****																
12.2	13.7	02316	1.5	.0	****																
13.7	15.2	02317	1.5	.0	****		.01	.06	.33	4.00											
15.2	16.8	02318	1.6	.0	****			.05	.38												
16.8	18.3	02319	1.5	.0	****		.03	.07	.37	4.00											
18.3	19.8	02320	1.5	.0	****	3.41	.04	1.42	3.63		31.00	.14	4	9	13	11.60					
19.8	21.3	02321	1.5	.0	****	3.91	.14	3.08	5.24		54.00	.89	12	16	28	17.50					
21.3	22.9	02322	1.6	.0	****	3.77	.30	2.20	3.20		39.00	.82	17	22	40	9.40					
22.9	24.4	02323	1.5	.0	****			.56	.65												
24.4	25.9	02324	1.5	.0	****			.75	.86												
25.9	27.4	02325	1.5	.0	****			.74	1.16												
27.4	29.0	02326	1.6	.0	****			.28	.68												
29.0	30.5	02327	1.5	.0	****			.45	.77												

DDH: 81VK-23

DEPTHS FROM	TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
7.6	9.1	02198	1.5	.0	****	3.07	.24	1.82	1.86		26.00	.21	5	6	11	2.90					
9.1	10.7	02199	1.6	.0	****	3.52	.25	2.06	2.01		32.00	.68	15	17	33	5.20					
10.7	12.2	02200	1.5	.0	****	4.20	.19	2.62	2.96		40.00	.82	23	31	54	3.20					
12.2	13.7	02301	1.5	.0	****	4.00	.22	1.06	1.67		22.00	.62	26	33	60	.30					
13.7	15.2	02302	1.5	.0	****	3.82	.25	.78	.54		22.00	.34	20	23	43	.20					
15.2	16.8	02303	1.6	.0	****	3.71	.24	.39	.28		14.00	.34	18	21	40	.30					
16.8	18.3	02304	1.5	.0	****	3.95	.21	3.38	2.71		48.00	.75	21	36	58	.20					
18.3	19.8	02305	1.5	.0	****	4.29	.25	5.53	3.99		60.00	1.58	19	34	54	.40					
19.8	21.3	02306	1.5	.0	****	4.33	.25	2.60	2.90		51.00	1.17	22	34	56	6.70					
21.3	22.9	02307	1.6	.0	****	4.31	.28	1.03	1.00		27.00	.55	29	41	70	.50					
22.9	24.4	02308	1.5	.0	****	3.68	.29	1.96	2.11		31.00	.82	15	27	43	.40					
24.4	25.9	02309	1.5	.0	****	3.52	.28	2.00	2.24		35.00	1.37	10	18	28	.40					
25.9	27.4	02310	1.5	.0	****			.25	.53												
27.4	29.0	02311	1.6	.0	****			.07	.63												
29.0	30.5	02312	1.5	.0	****			.07	.92												

DDH: 81VR-24

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
10.7	12.2	02328	1.5	.0	****	3.53	.15	4.20	5.50		70.00	.82	10	11	21	16.20					
12.2	13.7	02329	1.5	.0	****	3.95	.24	4.20	5.10		72.00	1.04	19	21	40	15.30					
13.7	15.2	02330	1.5	.0	****	3.64	.20	3.40	4.10		51.00	.96	15	18	33	9.30					
15.2	16.8	02331	1.6	.0	****	3.42	.13	2.17	3.73		34.00	.48	13	16	29	7.50					
16.8	18.3	02332	1.5	.0	****	3.29	.14	1.82	2.93		27.00	.41	11	16	28	5.90					
18.3	19.8	02333	1.5	.0	****	4.08	.15	3.64	3.25		49.00	.68	18	25	43	14.30					
19.8	21.3	02334	1.5	.0	****	3.95	.23	2.80	2.80		37.00	.75	18	26	44	11.70					
21.3	22.9	02335	1.6	.0	****	3.07	.06	.68	1.32		10.00	.27	6	11	17	1.10					
22.9	24.4	02336	1.5	.0	****			.38	1.28												
24.4	25.9	02337	1.5	.0	****			.81	1.08												
25.9	27.4	02338	1.5	.0	****			.09	.57												
27.4	29.0	02339	1.6	.0	****			.12	.59												
29.0	30.5	02340	1.5	.0	****			.85	1.40												

Assay 23341

81VR-25

25.0-30.0 feet

no assay in data base

DDH: 81VR-25

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
9.1	10.7	02342	1.6	.0	0			.19	.07												
10.7	12.2	02343	1.5	.0	****	3.47	.32	3.00	5.30		27.00	.96	16	17	33	.60					
12.2	13.7	02344	1.5	.0	****	3.82	.41	3.40	.54		28.00	1.51	16	17	33	.60					
13.7	15.2	02345	1.5	.0	****	4.63	.41	5.53	5.06		84.00	.68	24	24	48	18.20					
15.2	16.8	02346	1.6	.0	****	4.72	.34	6.90	6.80		113.00	1.65	24	24	48	17.90					
16.8	18.3	02347	1.5	.0	****	4.76	.40	3.40	3.48		85.00	.96	33	33	66	4.90					
18.3	19.8	02348	1.5	.0	****	4.67	.27	1.34	1.85		50.00	.82	31	35	67	5.20					
19.8	21.3	02349	1.5	.0	****	3.27	.08	.69	.72		13.00	.21	12	17	30	1.80					
21.3	22.9	02350	1.6	.0	****	3.13	.07	1.36	1.80		25.00	.21	6	10	16	2.90					
22.9	24.4	02351	1.5	.0	****	4.33	.20	2.77	4.10		41.00	1.23	26	31	58	5.40					
24.4	25.9	02352	1.5	.0	****	3.34	.14	1.32	1.41		20.00	.55	17	22	39	7.20					
25.9	27.4	02353	1.5	.0	****			.46	1.06												
27.4	29.0	02354	1.6	.0	****			.28	.69												
29.0	30.5	02355	1.5	.0	****			.86	1.09												

DDH: 81VK-26

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
10.7	12.2	02356	1.5	.0	****	4.02	.77	7.20	1.84		118.00	.82	16	17	34	15.10					
12.2	13.7	02357	1.5	.0	****	3.62	.58	5.90	2.40		75.00	.89	19	20	39	2.50					
13.7	15.2	02358	1.5	.0	****	4.37	.41	5.70	5.00		80.00	1.10	21	26	48	4.90					
15.2	16.8	02359	1.6	.0	****	4.39	.15	6.00	6.50		81.00	.82	16	25	42	16.20					
16.8	18.3	02360	1.5	.0	****	3.48	.07	3.90	4.20		56.00	.41	9	12	21	15.20					
18.3	19.8	02361	1.5	.0	****	3.12	.10	.84	1.85		14.00	.21	4	12	17	3.00					
19.8	21.3	02362	1.5	.0	****	4.10	.22	3.40	4.50		44.00	.62	18	25	43	10.60					
21.3	22.9	02363	1.6	.0	****	3.22	.09	1.05	1.05		17.00	.27	8	13	22	1.40					
22.9	24.4	02364	1.5	.0	****	3.26	.15	.96	1.50		19.00	.14	9	16	25	3.00					
24.4	25.9	02365	1.5	.0	****	4.02	.20	2.10	2.30		31.00	.41	21	29	51	6.70					
25.9	27.4	02366	1.5	.0	****	3.77	.08	.74	.88		15.00	.21	22	25	48	.90					
27.4	29.0	02367	1.6	.0	****	3.89	.06	.45	.54		11.00	.14	28	30	59	.60					
29.0	30.5	02368	1.5	.0	****	3.42	.12	1.18	1.29		18.00	.21	17	21	39	.50					
30.5	32.0	02369	1.5	.0	****			.24	.33												
32.0	33.5	02370	1.5	.0	****			.59	.59												
33.5	35.1	02371	1.6	.0	****			.11	.33												
35.1	36.6	02372	1.5	.0	****			.17	.38												
36.6	38.1	02373	1.5	.0	****			.06	.41												
38.1	39.6	02374	1.5	.0	****			.09	1.11												
39.6	41.1	02375	1.5	.0	****			.02	.36												
41.1	42.7	02376	1.6	.0	****			.09	.20												
42.7	44.2	02377	1.5	.0	****			1.97	2.71												
44.2	45.7	02378	1.5	.0	****			.74	.93												

DDH: 81VR-27

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
44.2	45.7	02251	1.5	.0	****			.16	.31												
10.7	12.2	02379	1.5	.0	****	3.46	.06	2.46	2.78		42.00	.21	8	12	20	9.10					
12.2	13.7	02380	1.5	.0	****	3.29	.04	3.00	2.60		36.00	.14	8	12	20	5.50					
13.7	15.2	02381	1.5	.0	****	2.97	.02	.75	1.06		10.00	.07	3	7	11	1.50					
15.2	16.8	02382	1.6	.0	****	3.58	.09	2.40	2.60		30.00	.41	15	18	34	6.20					
16.8	18.3	02383	1.5	.0	****	4.39	.15	3.35	3.96		43.00	.68	20	24	45	14.40					
18.3	19.8	02384	1.5	.0	****	3.68	.16	2.90	4.00		43.00	.55	19	24	43	6.60					
19.8	21.3	02385	1.5	.0	****	2.96	.06	1.32	2.45		20.00	.01	5	8	14	.30					
21.3	22.9	02386	1.6	.0	****			.20	.38												
22.9	24.4	02387	1.5	.0	****			.54	1.01												
24.4	25.9	02388	1.5	.0	****			.48	.80												
25.9	27.4	02389	1.5	.0	****			.25	.29												
27.4	29.0	02390	1.6	.0	****			.08	.28												
29.0	30.5	02391	1.5	.0	****			.07	.22												
30.5	32.0	02392	1.5	.0	****			.15	.66												
32.0	33.5	02393	1.5	.0	****	3.68	.12	3.61	7.82		28.00	.07	14	21	36	2.40					
33.5	35.1	02394	1.6	.0	****	3.97	.13	5.90	6.10		45.00	.34	20	26	47	1.10					
35.1	36.6	02395	1.5	.0	****	3.48	.10	1.47	2.04		19.00	.34	15	20	35	.60					
36.6	38.1	02396	1.5	.0	****	3.77	.15	1.00	2.06		18.00	.55	22	27	50	.50					
38.1	39.6	02397	1.5	.0	****	4.29	.28	.88	1.38		24.00	.48	31	35	66	.40					
39.6	41.1	02398	1.5	.0	****			.19	.51												
41.1	42.7	02399	1.6	.0	****			.18	.48												
42.7	44.2	02400	1.5	.0	****			.21	.37												

DDH: 81VK-28

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/MT	Ag(FA) g/MT	Au(FA) g/MT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
12.2	13.7	02252	1.5	.0	****			.97	.03												
13.7	15.2	02253	1.5	.0	****			.41	.04												
15.2	16.8	02254	1.6	.0	****			.22	.24												
16.8	18.3	02255	1.5	.0	****			.36	.37												
18.3	19.8	02256	1.5	.0	****			.40	.41												
19.8	21.3	02257	1.5	.0	****			.67	.41												
21.3	22.9	02258	1.6	.0	****			.32	.45												
22.9	24.4	02259	1.5	.0	****			.26	.29												
24.4	25.9	02260	1.5	.0	****			.25	.26												
25.9	27.4	02261	1.5	.0	****			.26	.14												
27.4	29.0	02262	1.6	.0	****			.53	.89												
29.0	30.5	02263	1.5	.0	****			1.09	2.29												

DDH: 81VR-29

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAO %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
10.7	12.2	02264	1.5	.0	****			.02	.20												
12.2	13.7	02265	1.5	.0	****			.03	.16												
13.7	15.2	02266	1.5	.0	****	3.02	.05	.93	1.72		15.00	.14	3	5	9	2.80					
15.2	16.8	02267	1.6	.0	****	3.32	.09	4.00	6.80		50.00	.62	7	8	16	15.00					
16.8	18.3	02268	1.5	.0	****	3.75	.09	4.30	9.13		65.00	.55	10	11	22	18.70					
18.3	19.8	02269	1.5	.0	****	4.17	.08	4.04	7.83		57.00	.48	11	13	25	16.20					
19.8	21.3	02270	1.5	.0	****	3.13	.05	1.47	2.90		21.00	.21	4	6	11	6.20					
21.3	22.9	02271	1.6	.0	****	2.96	.05	1.08	1.64		12.00	.14	3	5	8	3.60					
22.9	24.4	02272	1.5	.0	****	3.00	.03	1.23	2.30		16.00	.14	3	6	9	3.70					
24.4	25.9	02273	1.5	.0	****	3.04	.04	1.10	2.02		16.00	.14	3	7	11	3.10					
25.9	27.4	02274	1.5	.0	****			1.60	2.75												
27.4	29.0	02275	1.6	.0	****			3.00	4.90												
29.0	30.5	02276	1.5	.0	****			2.51	3.33												
30.5	32.0	02277	1.5	.0	****			.36	.59												
32.0	33.5	02278	1.5	.0	****			.39	.64												
33.5	35.1	02279	1.6	.0	****			.44	.82												
35.1	36.6	02280	1.5	.0	****			.47	.72												
36.6	38.1	02281	1.5	.0	****			.55	.66												
38.1	39.6	02282	1.5	.0	****			.34	.63												
39.6	41.1	02283	1.5	.0	****			.29	.50												
41.1	42.7	02284	1.6	.0	****			.52	.86												
42.7	44.2	02285	1.5	.0	****			.57	.84												
44.2	45.7	02286	1.5	.0	****			.55	.85												

DDH: 81VR-30

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
10.7	12.2	02287	1.5	.0	****			.07	.26												
12.2	13.7	02288	1.5	.0	****			.11	.31												
13.7	15.2	02289	1.5	.0	****			.09	.43												
15.2	16.8	02290	1.6	.0	****			.27	.96												
16.8	18.3	02291	1.5	.0	****			.04	.43												
18.3	19.8	02292	1.5	.0	****			.08	.40												
19.8	21.3	02293	1.5	.0	****			.17	.47												
21.3	22.9	02294	1.6	.0	****			.16	.47												
22.9	24.4	02295	1.5	.0	****			.05	.25												
24.4	25.9	02296	1.5	.0	****			.11	.34												
25.9	27.4	02297	1.5	.0	****			.26	.63												
27.4	29.0	02298	1.6	.0	****	3.55	.15	.96	1.69		19.00	.55	17	25	43	.80					
29.0	30.5	02299	1.5	.0	****	3.38	.16	1.28	1.78		26.00	.21	15	20	35	.30					

DDH: 81VK-31

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	ASSAYS S.G. PULP	Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
12.2	13.7	02201	1.5	.0	****			.25	.03												
13.7	15.2	02202	1.5	.0	****			.11	.06												
15.2	16.8	02203	1.6	.0	****			.17	.04												
16.8	18.3	02204	1.5	.0	****			.74	.18												
18.3	19.8	02205	1.5	.0	****			.56	.43												
19.8	21.3	02206	1.5	.0	****	3.38	.11	.79	.45		17.00	.34	13	18	32	3.30					
21.3	22.9	02207	1.6	.0	****	3.26	.08	1.87	1.54		31.00	.48	11	14	26	3.30					
22.9	24.4	02208	1.5	.0	****	3.25	.09	1.79	1.54		30.00	.34	10	14	24	1.70					
24.4	25.9	02209	1.5	.0	****	2.94	.06	.72	.83		12.00	.07	3	7	11	.40					
25.9	27.4	02210	1.5	.0	****	2.88	.03	.07	.20		4.00	.01	1	5	7	.30					
27.4	29.0	02211	1.6	.0	****	3.40	.11	1.34	1.87		23.00	.34	12	18	30	2.30					
29.0	30.5	02212	1.5	.0	****	3.80	.27	1.11	1.26		27.00	.48	22	27	50	1.80					
10.7	12.2	02300	1.5	.0	****			.23	.03												

DDH: 81VR-32

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
12.2	13.7	02213	1.5	.0	****	3.70	.44	2.08	2.39		31.00	.82	19	22	41	2.90					
13.7	15.2	02214	1.5	.0	****	4.13	.65	6.12	8.91		76.00	.41	11	19	30	13.70					
15.2	16.8	02215	1.6	.0	****	3.65	.31	2.62	3.26		41.00	.62	11	25	37	2.20					
16.8	18.3	02216	1.5	.0	****	3.48	.22	1.15	1.79		20.00	.34	11	24	36	.60					
18.3	19.8	02217	1.5	.0	****	3.38	.38	.66	1.06		13.00	.82	12	21	33	.80					
19.8	21.3	02218	1.5	.0	****	3.23	.24	.38	.79		9.00	.21	10	17	27	.60					
21.3	22.9	02219	1.6	.0	****	3.30	.23	.61	2.03		10.00	.21	10	16	27	.50					
22.9	24.4	02220	1.5	.0	****			.43	1.21												
24.4	25.9	02221	1.5	.0	****			.31	.53												
25.9	27.4	02222	1.5	.0	****			.23	.42												
27.4	29.0	02223	1.6	.0	****			.21	.61												
29.0	30.5	02224	1.5	.0	****			.06	.22												

DDH: 81VR-33

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
6.1	7.6	02225	1.5	.0	****	3.47	.26	.78	.85		23.00	.27	19	20	39	2.40					
7.6	9.1	02226	1.5	.0	****	3.70	.38	2.20	2.30		36.00	.21	16	22	39	5.40					
9.1	10.7	02227	1.6	.0	****	3.80	.26	1.43	1.71		27.00	.21	11	25	36	4.70					
10.7	12.2	02228	1.5	.0	****	3.73	.31	1.59	1.70		31.00	.34	23	25	48	2.00					
12.2	13.7	02229	1.5	.0	****	4.20	.32	3.20	5.80		50.00	.27	12	14	26	18.10					
13.7	15.2	02230	1.5	.0	****	4.20	.19	3.60	7.30		56.00	.27	11	12	24	19.30					
15.2	16.8	02231	1.6	.0	****	4.35	.06	3.50	6.70		61.00	.27	11	13	24	21.80					
16.8	18.3	02232	1.5	.0	****	4.24	.15	3.90	6.50		54.00	.27	12	16	29	16.80					
18.3	19.8	02233	1.5	.0	****	4.18	.10	8.29	6.77		92.00	.82	9	22	32	14.70					
19.8	21.3	02234	1.5	.0	****	4.00	.13	5.50	5.60		83.00	.89	11	28	40	5.20					
21.3	22.9	02235	1.6	.0	****	4.02	.21	2.10	2.23		34.00	.41	21	29	50	4.10					
22.9	24.4	02236	1.5	.0	****	3.86	.26	.87	1.21		22.00	.27	22	28	51	3.10					
24.4	25.9	02237	1.5	.0	****	3.77	.33	.81	1.22		20.00	.41	23	28	51	2.20					
25.9	27.4	02238	1.5	.0	****	3.73	.42	.63	1.36		16.00	1.10	21	26	48	2.90					
27.4	29.0	02239	1.6	.0	****	3.52	.29	.60	1.42		16.00	.34	15	21	37	5.20					
29.0	30.5	02240	1.5	.0	****	3.37	.40	.65	1.79		10.00	.21	11	17	29	3.70					

DDH: 81VR-34

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS CU %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
4.6	6.1	02241	1.5	.0	****	3.64	1.07	2.73	2.69		38.00	.41	18	27	46	1.30					
6.1	7.6	02242	1.5	.0	****	3.75	.35	2.80	3.12		36.00	.41	18	30	48	2.10					
7.6	9.1	02243	1.5	.0	****	3.68	.37	2.64	3.09		29.00	.27	15	25	41	3.90					
9.1	10.7	02244	1.6	.0	****		.08	.23	.26	6.00											
10.7	12.2	02245	1.5	.0	****		.11	.30	.32	7.00											
12.2	13.7	02246	1.5	.0	****	3.47	.15	3.72	5.32		49.00	.48	12	15	27	7.70					
13.7	15.2	02247	1.5	.0	****	2.85	.14	.30	.74		6.00	.07	4	8	13	.40					
15.2	16.8	02248	1.6	.0	****			.42	.58												
16.8	18.3	02249	1.5	.0	****			.23	.45												
18.3	19.8	02250	1.5	.0	****			.27	.59												
19.8	21.3	06001	1.5	.0	****		.04	.10	.76	5.00											
21.3	22.9	06002	1.6	.0	****		.03	.05	.59	5.00											
22.9	24.4	06003	1.5	.0	****			.20	1.70												
24.4	25.9	06004	1.5	.0	****	3.04	.08	.23	1.27		8.00	.07	2	11	14	.60					
25.9	27.4	06005	1.5	.0	****	3.41	.15	1.88	4.94		23.00	.07	4	10	15	14.30					
27.4	29.0	06006	1.6	.0	****	3.66	.12	3.37	5.38		38.00	.27	13	16	29	13.80					
29.0	30.5	06007	1.5	.0	****	3.19	.14	.53	1.19		16.00	.14	12	16	29	1.00					

DDH: 81VR-35

DEPTHS FROM	DEPTHS TO	SAMPLE NO.	INT.	REC.	ROCK UNIT	S.G. PULP	ASSAYS Cu %	Pb %	Zn %	Ag(AA) g/mT	Ag(FA) g/mT	Au(FA) g/mT	Po %	Py %	TOT Fe	BAU %	Hg %	Mn %	As %	Ba %	S.G. W.R.
10.7	12.2	06008	1.5	.0	****	3.24	.03	2.41	5.08		27.00		5	10	15	5.80					
12.2	13.7	06009	1.5	.0	****	3.82	.05	4.00	8.41		64.00	.27	9	12	21	19.20					
13.7	15.2	06010	1.5	.0	****	3.69	.05	3.35	6.79		54.00	.21	11	13	24	13.40					
15.2	16.8	06011	1.6	.0	****	3.18	.06	1.24	2.26		20.00	.07	8	11	19	4.60					
16.8	18.3	06012	1.5	.0	****	3.80	.13	2.13	2.63		36.00	.75	17	22	40	6.40					
18.3	19.8	06013	1.5	.0	****	4.26	.25	1.10	1.99		31.00	.41	29	35	65	1.30					
19.8	21.3	06014	1.5	.0	****	4.46	.15	3.66	4.04		39.00	.48	28	32	60	4.50					
21.3	22.9	06015	1.6	.0	****	4.05	.17	2.67	3.56		46.00	.75	21	23	44	11.70					
22.9	24.4	06016	1.5	.0	****	3.91	.27	.51	.81		25.00	.27	29	31	60	.70					
24.4	25.9	06017	1.5	.0	****	4.02	.28	.86	1.15		25.00	.27	25	27	53	1.00					
25.9	27.4	06018	1.5	.0	****			.49	.84												
27.4	29.0	06019	1.6	.0	****			.44	.61												
29.0	30.5	06020	1.5	.0	****			1.55	2.06												

**THIS REPORT WAS REQUESTED BY: LEEP .GEOLOGY AT: 11:33:18

DDH	UTM-N	UTM-E	UTM-ELEV	TOTAL DEPTH	SECTION	RFE	DIR	PLUNGE ANGLE	DHD	SSC
********	0.0	0.0	0.0	0.0						
B1VR-01	903,079.9	594,171.0	1,131.0	61.0						
B1VR-02	903,101.3	594,191.4	1,155.6	61.0						
B1VR-03	903,121.4	594,215.5	1,161.6	61.0						
B1VR-04	903,143.5	594,235.4	1,166.0	61.0						
B1VR-05	903,163.1	594,258.0	1,167.9	61.0						
B1VR-06	903,033.7	594,208.6	1,146.2	38.1						
B1VR-07	903,053.3	594,232.8	1,151.1	56.4						
B1VR-08	903,073.5	594,256.7	1,156.1	48.8						
B1VR-09	903,094.1	594,278.5	1,161.3	56.4						
B1VR-10	903,113.6	594,301.4	1,165.1	27.4						
B1VR-11	903,048.1	594,316.7	1,151.5	30.5						
B1VR-12	903,008.4	594,270.2	1,144.8	30.5						
B1VR-13	902,963.7	594,313.6	1,148.4	25.9						
B1VR-14	903,024.9	594,382.2	1,156.0	24.4						
B1VR-15	903,005.0	594,359.0	1,152.4	25.9						
B1VR-16	902,982.6	594,337.8	1,150.2	22.9						
B1VR-17	902,943.4	594,290.9	1,147.6	30.5						
B1VR-18	902,976.4	594,426.3	1,156.9	30.5						
B1VR-19	902,868.7	594,316.1	1,148.6	30.5						
B1VR-20	902,912.7	594,359.6	1,151.8	30.5						
B1VR-21	902,892.4	594,338.3	1,151.1	30.5						
B1VR-22	902,935.7	594,382.9	1,152.8	30.5						
B1VR-23	902,955.5	594,403.9	1,154.7	30.5						
B1VR-24	902,832.6	594,350.2	1,148.6	30.5						
B1VR-25	902,854.0	594,373.6	1,151.2	30.5						
B1VR-26	902,872.0	594,396.5	1,154.2	45.7						
B1VR-27	902,892.3	594,419.5	1,155.5	45.7						
B1VR-28	902,825.7	594,522.5	1,159.8	30.5						
B1VR-29	902,804.2	594,500.1	1,155.7	45.7						
B1VR-30	902,785.1	594,477.4	1,153.8	30.5						
B1VR-31	902,830.6	594,438.6	1,152.9	30.5						
B1VR-32	902,894.6	594,511.2	1,160.3	30.5						
B1VR-33	902,931.7	594,465.6	1,157.9	30.5						
B1VR-34	902,912.5	594,442.4	1,156.9	30.5						
B1VR-35	902,978.6	594,337.1	1,150.2	30.5						

**THIS REPORT WAS REQUESTED BY: LEEP .GEOLOGY AT: 11:34:07

ELEVATION

1,150 m

1,100 m

1,050 m

1,000 m

ON

to 80 VX 01 927m

V129 (1147.9)

V96R (1148.1)

V20R (1148.3)

V95R (1149.4)

V47R (1149.9)

V94R (1150.5)

V35R (1147.3)

V126R (1142.3)

V38 (1141.3)

KA=23 KA=33 33.5 KA=31 39 KA=33 31 KA=27 34 KA=23 25 KA=19 17 KA=17 17.2 KA=15

Kerr Addisory/ Prospector Airways overburden Profile

133.5

144.2

161.1

164.9

176.8

166.6

172.8

166.4

132.6

GOUGE 5D6

0 10 20 30 40 50

METRES (1:500)

42E



1100 m

BASE LINE

44E



1100 m

0 10 20 30 40 50 60 120 metres
0 50 100 200 300 400 feet

KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y.T.
SECTIONS 42 & 44E

50E



1100 m

BASE LINE

52E

1100 m

0 10 20 30 40 50 60 120 metres
0 50 100 200 300 400 feet

KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y T
SECTIONS 50 & 52E

56E



1100 m

BASE LINE

0 10 20 30 40 50 60 120 metres
0 50 100 200 300 400 feet

KERR ADDISON MINES LTD.
VANGORDA Y.T.
SECTIONS 56 E

0 10 20 30 40 50 60 120 metres
0 50 100 200 300 400 feet

KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y.T.
SECTIONS

26 E



28 E





KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y.T.
SECTIONS 26 & 28E

30 E



32 E



Note: hole 92 in 27 metres NW of section



KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y.T.
SECTIONS 30 & 32 E

34 E



36 E





KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y.T.
SECTIONS 34 & 36 E

38 E

40 E





KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y.T.
SECTIONS 38 & 40E

10 E



12 E



0 10 20 30 40 50 60 120 metres
0 50 100 200 300 400 feet

KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y.T.
SECTIONS 10 & 12 E

14 E



16 E



0 10 20 30 40 50 60 120 metres
0 50 100 200 300 400 feet

KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y.T.
SECTIONS 14 & 16 E

18 E



20 E

0 10 20 30 40 50 60 120 metres
0 50 100 200 300 400 feet

KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y.T.
SECTIONS 18 & 20 E

22 E



24 E

0 10 20 30 40 50 60 120 metres
0 50 100 200 300 400 feet

KERR ADDISON MINES LTD
VANGORDA Y.T.
SECTIONS 22 & 24E